마그네트론 코스퍼터링법으로 형성한 SiO₂/Si 양자점 초격자 구조의 특성

박영빈 · 김신호 · 하린 · 이현주 · 이정철* · 배종성** · 김양도[†]

부산대학교 재료공학부, *한국에너지기술 연구원 태양광 연구단

**한국 기초 과학 연구원 부산센터

Characteristics of SiO₂/Si Quantum Dots Super Lattice Structure Prepared by Magnetron Co-Sputtering Method

Younghbin Park, Shinho Kim, Rin Ha, Hyun Ju Lee,
Jung chul Lee*, Jong-seong Bae** and Yangdo Kim[†]

School of Materials Science and Engineering, Pusan National University, Busan, Korea

*Solar Cells Research Center, Korea Institute of Energy Research, Daejeon, Korea

**Busan center, Korea Science Institute, Busan, Korea

(2010년 10월 11일 접수 : 2010년 10월 22일 최종수정 : 2010년 10월 22일 채택)

Abstract Solar cells have been more intensely studied as part of the effort to find alternatives to fossil fuels as power sources. The progression of the first two generations of solar cells has seen a sacrifice of higher efficiency for more economic use of materials. The use of a single junction makes both these types of cells lose power in two major ways: by the non-absorption of incident light of energy below the band gap; and by the dissipation by heat loss of light energy in excess of the band gap. Therefore, multi junction solar cells have been proposed as a solution to this problem. However, the 1st and 2nd generation solar cells have efficiency limits because a photon makes just one electron-hole pair. Fabrication of all-silicon tandem cells using an Si quantum dot superlattice structure (QD SLS) is one possible suggestion. In this study, an SiO_x matrix system was investigated and analyzed for potential use as an all-silicon multi-junction solar cell. Si quantum dots with a super lattice structure (Si QD SLS) were prepared by alternating deposition of Si rich oxide (SRO; SiO_x (x = 0.8, 1.12)) and SiO₂ layers using RF magnetron co-sputtering and subsequent annealing at temperatures between 800 and 1,100°C under nitrogen ambient. Annealing temperatures and times affected the formation of Si QDs in the SRO film. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) spectra and x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) revealed that nanocrystalline Si QDs started to precipitate after annealing at 1,100°C for one hour. Transmission electron microscopy (TEM) images clearly showed SRO/SiO₂ SLS and Si QDs formation in each 4, 6, and 8 nm SRO layer after annealing at 1,100°C for two hours. The systematic investigation of precipitation behavior of Si QDs in SiO₂ matrices is presented.

Key words Si quantum dots, silicon oxide, superlattice, solar cells.

1. 서 론

1970년대 이후 태양전지는 화석연료를 대체할 수 있는 에너지로서 관심을 받으며 연구되어왔다. 1세대 결정질 태양전지는 높은 효율을 가지지만 원재료인 실리콘 웨이퍼의 높은 가격으로 인해 그리드 패리티 (grid parity) 의 도달이 어렵고,¹⁾ 이에 대한 대안으로 연구된 2세대 박막 태양전지는 비교적 낮은 가격을 가졌지만 결정질 실리콘에 비해 낮은 효율과 열화 현상에 의한 안정성 문제를 가

지고 있다.²⁾ 이에 보다 높은 효율과 낮은 가격을 갖는 태양전지에 대한 요구는 새로운 세대의 태양전지 개발로 이어졌으며, 그 중 단일 접합전지의 한계를 극복하기 위해서 실리콘 양자점 초격자 구조 (Si QD SLS) 를 이용한 다중접합 전지에 대한 연구가 국내외적으로 활발히 진행되고 있다.³⁾ 단일 접합 전지의 경우, 밴드갭 보다 낮은 에너지 파장의 빛은 흡수하지 못하고, 높은 에너지 파장의 경우는 들뜬 전자가 각각의 전도대와 가전자대의 낮은 에너지 준위로 이동하며 그 에너지를 열로 방출하여 에너지 손실이 발생한다.⁴⁾ 이 두 가지 주요 에너지손실 기구로 인하여 태양전지 효율 손실은 56%에 이른다.⁵⁾ 이러한 효율 손실을 줄이기 위해 제안된 실리콘 양자점 초

[†]Corresponding author

E-Mail : yangdo@pusan.ac.kr (Y. Kim)

격자 구조를 이용한 다중 접합 전지는 실리콘 양자점을 광 흡수 물질로 사용하며, 크기 조절을 통해 양자 구속 효과에 의한 광흡수 층의 밴드갭을 조절이 가능하게 한다. 이러한 조절된 여러 밴드갭의 광흡수 층의 다중 접합을 통해 다양한 파장의 빛을 효율적으로 빛을 흡수 함으로써 에너지 손실 기구에 의한 영향을 최대한 줄이고, 태양전지 효율을 향상 시킬 수 있다. 실리콘 양자점의 형성은 이온 주입,⁶⁾ 분자-빔 에피택시법 (Molecular-beam epitaxy : MBE),⁷⁾ 플라즈마 화학 기상 증착법 (Plasma enhanced chemical vapour deposition : PECVD)⁸⁾ 그리고 마그네트론 코스퍼터링법⁹⁾ 등의 다양한 방법을 통해 이루어 지는데 주로 마그네트론 코스퍼터링법을 사용한다. 이 경우 실리콘 양자점 초격자 구조는 실리콘이 과포화 된 SiO₂, Si₃N₄, SiC 기지 물질을 고온에서 열처리하여 수 나노로 제어된 실리콘 양자점을 기지 물질 내부에 석출시켜 제조하며,¹⁰⁾ 실리콘 양자점의 크기는 스퍼터링에 의한 실리콘 과포화 SiO₂ (SRO) 층 두께 및 조성과 열처리 온도와 시간에 의존하여 조절된다.^{11,12)} 본 연구에서는 SiO_x (x = 0.8, 1.12)의 조성에서 열처리에 따른 Si 양자점의 형성 및 초격자 구조의 변화를 연구하였다.

2. 실험 방법

Si QD SLS 시편의 기판으로는 quartz와 p타입의 실리콘 웨이퍼가 사용되었으며, 기판은 Piranha 세척 용액 (5:1 H₂SO₄:H₂O₂) 으로 표면 이물질을 제거하고, 탈이온수를 이용하여 세정한 후, 고순도 질소 (99.999%) 를 불어 건조시켜 사용하였다. 이때 Si 웨이퍼의 경우는 세정 후, 30 초간 10% HF 용액으로 자연 산화막을 제거하였다. Si QD SLS 형성을 위한 초격자 박막의 증착은 RF 마그네트론 코스퍼터링을 이용하여 $\sim 3.6 \times 10^{-7}$ Torr의 초기 압력에서 30 sccm의 Ar 유량과 1.5 mTorr의 공정 압력 조건으로 제어되어 진행되었고, SiO_x (x = 0.8, 1.12) 조성의 SRO층과 SiO₂층을 교차로 10~40 사이클에 걸쳐 증착하였다. 각각의 층은 스퍼터링 파워와 시간을 50~250 W, 30~300 s 범위에서 조절하여 1~10 nm 두께로 제어되었으며, 이때 SRO 층의 조성은 Si와 SiO₂ 타겟의 RF 파워를 변화하여 조절하였다. 증착한 초격자 박막은 질소 분위기에서 800~1,100°C 온도 조건과 1~2시간의 조건에서 열처리 하여 최종적으로 Si QD SLS Film을 제조하였다.

증착 두께는 엘립소메트리와 광간섭 두께 측정기에 의해 측정되었고, SRO 층의 농도는 러더퍼드 후방산란 분광분석법 (RBS) 을 통해 확인하여 “x = 0.8, 1.12” 조건으로 제어하였다. SRO층 내 Si-O 결합의 변화를 푸리에 적외선 분광분석 (FTIR) 과 엑스레이 광전자 분광분석법 (XPS) 을 통해 분석하였으며, Si QD 나노 결정의 석출

과 그에 따른 구조 변화를 투과전자현미경 (TEM)을 통해 확인하였다.

3. 결과 및 고찰

Fig. 1은 SiO₂ 타겟의 동일한 RF파워 조건에 대해 Si 타겟의 RF파워를 다르게 하여 코스퍼터링 법으로 증착한 SRO 단일 층의 RBS 결과이다. SRO 층의 조성은 Si/SiO₂ 타겟의 RF파워에 의존하며, 코스퍼터링에서 증착물은 각 타겟의 스퍼터링 증착률에 의존한다. 본 연구에서 제조 된 샘플은 RBS결과를 토대로 SiO_{0.8} 과 SiO_{1.12} 조성의 범위에서 제어가 되었다.

SiO_x 구조는 주로 Si-O_y-Si_{4-y} (0 ≤ y ≤ 4) 의 혼합으로 이루어 지는데, 각각의 Si-O-Si 결합은 결합각과 산소 결합의 진동 주파수 범위 특성이 다르다.^{13,14)} 대표적인 Si-O-Si 결합의 진동특성은 Table 1과 같다.^{15,16)} Fig. 2는 Si-O-Si 결합의 진동 모델로 결합각은 각 원자의 데카르트 축 위치에 의해 변화한다.¹⁷⁾ 이때 Si-O 결합면의 x, y, z,

Fig. 1. RBS spectrum of SRO layer fabricated by co-sputtered Si and SiO₂ by using different RF power of (a) 120/100 and (b) 60/100 W, respectively.

Table 1. Vibrational properties of silicon oxide.^{15,16)}

Wave-number (cm ⁻¹)	Vibrational assignment
460~465	Si-O Rocking mode
800~805	Si-O Bending mode
1045~1090 (TO mode)	Asymmetric Si-O-Si stretching mode With O atom adjacent in phase
1150~1200 (LO mode)	Asymmetric Si-O-Si stretching mode With O atom adjacent out phase

Fig. 2. Schematic of Si-O-Si bonding unit with the bond angle θ and atomic displacement forming for each atom a set of Cartesian axes.¹⁷⁾

그리고 ν 의 변화는 SiO_2 , SiO_4 의 사면각에 존재하는 산소와의 결합에 의존한다.¹⁸⁾ 이러한 Si-O-Si 결합 모드는 FTIR의 흡수 스펙트럼을 통해 알 수 있는데 이 중 스트레칭 모드의 흡수 증가와 다운 시프트는 비정질 SiO_x ($2 \leq x \leq 4$)의 x 값의 감소를 의미하며, 따라서 비정질 SiO_x 는 SiO_4 에서 SiO_2 로 변화한다.¹⁹⁾ Fig. 3의 (a)와 (b)는 SiO_x ($x=0.8, 1.12$) 조성의 SRO 층을 갖는 Si QD SLS의 열처리 온도 증가에 따른 FTIR 스펙트럼의 변화로, Si-O 스트레칭 모드의 흡수는 열처리 전 보다 800~1,000°C 열처리에서 강해지고 1,100°C 이후에 대폭 증가하며 다운-시프트 경향을 보였다.²⁰⁾ 즉, 1,000°C와 1,100°C 사이의 온도에서 SRO 층 내 matrix의 비정질 SiO_x ($2 \leq x \leq 4$)의 x 값이 감소하여 SiO_4 에서 SiO_2 로 변화한다. 그러므로 Si-Si 결합 역시 증가하여 Si 양자점의 석출이 급격히 진행된다. 또한 $\text{SiO}_{1.12}$ 의 조성에 비해 $\text{SiO}_{0.8}$ 조성에서 1,000~1,100°C 간 피크 강도 및 시프트 변화가 큰 것으로 보아 Si의 과포화 정도가 큰 (a) 조성에서 양자점의 석출 반응이 확연히 일어났음을 알 수 있다.

이러한 결과는 XPS를 이용한 Si QD SLS의 화학결합 분석으로도 확인되었다. SRO 층의 결합 유형은 $\text{Si-O}_y\text{-Si}_{4-y}$ ($0 \leq y \leq 4$)의 혼합으로 Si_4 , $\text{Si-Si}_3\text{O}$, $\text{Si-Si}_2\text{O}_2$, Si-SiO_3 그리고 Si-O_4 결합 등이 속하고,¹⁸⁾ SRO 층의 화학결합은 열처리에 따라 아래와 같은 화학식 기구로 변화한다.²¹⁾

Fig. 3. FTIR spectra of (a) $\text{SiO}_{0.8}$ and (b) $\text{SiO}_{1.12}$ of as-deposited and annealed SRO/ SiO_2 superlattice films at 800, 900, 1,000 and 1,100°C for 1 hour.

Fig. 4는 각각 열처리 하지 않은 시편과 각각 800, 900, 1,000, 그리고 1,100°C에서 1시간 열처리한 시편, 그리고 1,100°C에서 2시간 열처리한 시편의 $\text{Si}2p$ 의 XPS 스펙트럼이다. 98~105 eV에 이르는 넓은 분포를 보이는 $\text{Si}2p$ 스펙트럼은 Si^0 , Si^{1+} , Si^{2+} , Si^{3+} 그리고 Si^{4+} 의 다양한 결합 피크 집합체이며, 특히 Si^{1+} (100 eV)와 Si^{2+} (100.4 eV) 피크의 강도가 강한 것으로 보아 SiO_x 결합이 주를 이룬다. $\text{SiO}_{0.8}$ 과 $\text{SiO}_{1.12}$ 의 두 가지 조성에서 열처리 전에 비해 1,000°C 이하 온도에서 열처리한 경우 Si^0 (99.3 eV)와 Si^{1+} , 그리고 Si^{2+} 의 피크가 감소하고 상대적으로 Si^{4+} (103.3 eV) 피크의 양이 증가하였다. 그러나 여전히 스펙트럼 내 Si^{1+} 와 Si^{2+} 의 강도가 가장 강하며, 800, 900, 1,000°C 열처리 간의 결합 변화가 거의 발생하지 않고 SiO_x 결합이 주를 이루며 안정화 되어있다. 그러나 1,100°C

Fig. 4. Si2p XPS spectra of (a) SiO_{0.8} and (b) SiO_{1.12} of as-deposited and annealed SRO/SiO₂ superlattice films of various conditions.

에서 1시간 열처리한 시편에서 Si⁴⁺ 피크의 증가가 다시 시작되었고, 같은 온도에서 2시간 열처리한 시편의 경우 Si¹⁺와 Si²⁺의 피크가 감소하면서 Si⁴⁺ 피크의 명확한 증가가 발생하였다. 결과적으로 SiO₂ 결합의 안정화 반응은 Si⁴⁺ 피크의 증가가 발생하는 1,000~1,100°C에서 발생하며, 2시간의 열처리 이후에 보다 안정화된다. 즉 위 식으로부터 SRO층 내 실리콘의 석출 반응도 1,000~1,100°C, 2시간 이상의 열처리에서 확연히 일어남을 확인할 수 있다.^{22,23)} 그러나 (a)와 (b)의 SiO_{0.8}과 SiO_{1.12} 조성에 대한 XPS 분석을 비교해 보면 Si의 과포화 정도가 적은 SiO_{1.12} 조성이 SiO_{0.8}에 비해 Si⁴⁺ 피크의 강도 변화가 작은 것으로 보아, FTIR의 결과와 같이 Si의 조성에 따라 SRO 내의 Si QD 석출 정도가 달라짐을 확인할 수 있었다.

Fig. 5는 이러한 FTIR과 XPS의 결과를 TEM으로 확인한 것으로, Si QD SLS의 1,100°C, 2시간 열처리에 대한 TEM 명시야상의 모습이다. Fig. 5의 (a), (c), (e)는 SiO₂ 층이 약 2 nm이고, SRO층은 각각 4, 6, 그리고 8 nm로

Fig. 5. TEM images of SRO/SiO₂ superlattice films on silicon wafer substrates with (a), (c), (d) low magnification and (b), (d), (e) high resolution lattice images for samples annealed at 1,100°C for 2 hours.

증착한 시편의 저배율 영상으로, SiO₂와 Si타겟의 증착률 제어를 통해 SiO₂층과 SRO층의 두께가 제어 되었으며, 1,100°C, 2시간의 열처리에서 각 층간의 파괴 또한 발생

하지 않았다. Fig. 5의 (b), (d), (f)는 (a), (c), (e)의 고배율 영상으로, 각 구조의 원자 배열을 통해 확인한 비정질의 SiO_2 층, 그리고 SRO층 내의 존재하는 SiO_2 화가 진행중인 비정질 SiO_x 의 기지와 결정성을 가진 석출된 Si QD를 확인할 수 있다. 그러나 각각의 4, 6, 그리고 8 nm SRO 층 내에서 Si QD는 3.5~4, 4~5, 그리고 5~7 nm 정도의 크기 분포를 보였다. 즉, SRO층의 두께가 6 nm 이상인 경우 Si QD는 SRO 층 내에서 석출되고 성장하였지만, SRO층의 두께만큼 완전히 성장하지 못하였고, 크기 분포 역시 규칙적이지 못하였다.

Si QD SLS 제조에 있어서 다층 구조 및 SRO 층의 조성 제어는 각 타겟의 증착 조건에 의존하여 제어되므로, 여러 두께 조건의 다층 구조와 다양한 조성 제어가 용이할 것으로 판단된다. 또한, FTIR 스펙트럼과 XPS 분석으로부터 SRO층의 Si 농도가 높을수록 기지의 SiO_2 화와 Si 석출 경향이 증가할 것으로 판단된다. 그러나 다른 농도 조건에서 Si 석출이 발생하는 열처리 온도는 1,000~1,100°C로 동일하고, 안정적인 Si QD의 석출을 위해서는 2시간 이상의 열처리 시간이 요구된다. 하지만, SRO 층의 두께를 달리하여 1,100°C, 2시간 열처리한 결과 Si QD의 석출은 SRO층 내에서만 형성되었으나, 6 nm 이상의 SRO층을 가진 구조에서는 Si QD의 크기가 SRO 층 두께보다 작은 범위에서 불규칙 하였고 SRO층의 두께가 증가함에 따라 더욱 불규칙 해졌다. 즉 6 nm 이상의 SRO 층 내의 Si QD 석출 반응은 1,000~1,100°C에서 2시간 보다 더 긴 시간이 요구 될 것이다. 그러나 4 nm 이하의 Si QD 석출은 1,100°C, 2시간 조건에서 안정적으로 일어나므로, 다중 접합 셀에 요구되는 1.5 eV~2 eV의 밴드갭에 해당하는 4~1.7 nm 크기의 Si QD 석출 반응의 경우 1,100°C에서 2시간 조건에서 안정적으로 형성될 것으로 판단된다.

4. 결 론

본 연구는 실리콘만을 이용한 다중 접합 셀의 제조를 위해 SiO_2 기지 내 Si QD가 존재하는 Si QD SLS를 RF 마그네트론 코스퍼터링을 사용하여 Si 과포화의 SiO_x ($x=0.8$) 층과 SiO_2 층을 교차 증착 한 후 열처리 함으로써 실리콘 과포화 층 (SRO) 내에서 Si QD를 석출 시켜 제조하였다. 시편의 조성은 RBS를 이용하여 제어하였고, FTIR 스펙트럼과 XPS 분석 결과, 1,000~1,100°C 온도에서 Si QD의 석출이 시작되며, 2시간 이상 열처리에서 QD 석출이 급격히 진행되었다. 또한 SRO층의 두께가 다른 시편을 1,100°C에서 2시간 열처리하여 TEM 분석한 결과, 2 nm의 SiO_2 층과 각각 4, 6, 8 nm의 SRO층의 다층 구조가 관찰 되었다. Si QD의 석출은 SiO_2 층을 침범 하지

않고 SRO층 내에서만 석출 되었지만, SRO층의 두께가 4, 6 그리고 8 nm로 두꺼워 짐에 따라 Si QD의 크기가 각각 3.5~4, 4~5, 그리고 5~7 nm 정도로 점점 불규칙한 분포를 보였다. 즉, 6 nm이상의 Si QD 석출은 1,100°C, 2hr 조건에서 보다 오랜 시간의 열처리가 요구 될 것으로 보이며, 4 nm 이하 의 Si QD 석출은 1,100°C, 2hr 조건에서 완전히 이루어 질 수 있을 것으로 판단된다.

감사의 글

이 논문은 2008년도 정부 (교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었기에 이에 감사드립니다. (No.2008-0062242).

참 고 문 헌

1. M. A. Green, Sol. Energ., **74**, 181 (2003).
2. R. L. Mitchell, C. E. Eitt, R. King and D. Ruby, in Proceedings of the 29th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, (New Orleans, Louisiana, May 2002) p.1444.
3. G. Conibeera, M. Green, R. Corkish, Y. Cho, E. -C. Cho, C. -W. Jiang, T. Fangsuwannarak, E. Pink, Y. Huang, T. Puzzer, T. Trupke, B. Richards, A. Shalav and K. -L. Lin, Thin Solid Films, **511-512**, 654 (2006).
4. M. A. Green, Third Generation Photovoltaics: Advanced Solar Energy Conversion, p.33-67, Springer, Berlin, Germany (2003).
5. J. Nelson, The Physics of Solar Cells, p.289, Imperial College Press, London, UK (2003).
6. L. Pavesi, L. D. Negro, C. Mazzoleni, G. Franzò and F. Priolo, Nature, **408**, 440 (2000).
7. Z. H. Lu, D. J. Lockwood and J. M. Baribeau, Nature, **378**, 359 (1995).
8. L. Tsybeskov, K. D. Hirschman, S. P. Dutttagupta, M. Zacharias, P. M. Fauchet, J. P. McCaffrey and D. J. Lockwood, Appl. Phys. Lett., **72**, 43 (1998).
9. G. F. Grom, D. J. Lockwood, J. P. McCaffrey, H. J. Labbè, P. M. Fauchet, B. White, J. Diener, D. Kovalev, F. Koch and L. Tsybeskov, Nature, **407**, 358 (2000).
10. G. Conibeer, M. Green, E. -C. Cho, D. König, Y. -H. Cho, T. Fangsuwannarak, G. Scardera, E. Pink, Y. Huang, T. Puzzer, S. Huang, D. Song, C. Flynn, S. Park, X. Hao and D. Mansfield, Thin Solid Films, **516**, 6748 (2008).
11. M. Zacharias, J. heitmann, R. Scholz, U. Kahler, M. Schmidt and J. Bläsing, Appl. Phys. Lett., **80**, 661 (2002).
12. Y. -R. Lee, Md. M. Alam, J. -Y. Kim, W. -G. Jung and Sung-Dai Kim, Kor. J. Mater. Res., **20**(10), 550 (2010).
13. I. P. Lisovkii, V. G. Litovchenko, V. B. Lozinskii, S. I. Frolov, H. Fleitner, W. Fussel and E. G. Schmidt, J. Non-Cryst. Solids, **187**, 91 (1995).
14. I. P. Lisovkii, V. G. Litovchenko, V. B. Lozinskii and G. I. Steblovskii, Thin Solid Films, **213**, 164 (1992).

15. P. G. Pai, S. S. Chao, Y. Takagi and G. Lucovsky, J. Vac. Sci. Technol. A, **4**, 689 (1986).
16. J. U. Schmidt and B. Schmidt, Mater. Sci. Eng. B, **101**, 28 (2003).
17. A. Lehmann, L. Schumann and K. Hübner, Phys. Status Solidi B, **117**, 689 (1983).
18. F. G. Bell and L. Ley, Phys. Rev. B, **37**, 8383 (1988).
19. A. Lehmann, L. Schumann and K. Hübner, Phys. Status Solidi B, **121**, 505 (1984).
20. M. Zacharias, J. Heitmann, L. Yi, R. Scholz, M. Reiche and U. Cösele, in Proceedings of SPIE (Seattle, WA, July 2002), Vol. 4808, p.28.
21. F. Rochet, G. Dufour, H. Roulet, B. Pelloie, J. Perrière, E. Fogarassy, A. Slaoui and M. Froment, Phys. Rev. B, **37**, 6468 (1988).
22. E. Cho, S. Park, X. Hao, D. Song, G. Conibeer, S. Park and M. A. Green, Nanotechnology, **19**, 245201 (2008).
23. G. Hollinger and F. J. Himpsel, Appl. Phys. Lett., **44**, 93 (1984).