La이 도핑된 CuO-ZnO-Al₂O₃ 복합 산화물의 합성공정개발

정미원[†] · 임새별 · 문보람 · 홍태환*

성신여자대학교 생명과학 화학부, *충주대학교 신소재공학과/친환경에너지부품소재센터

Development and Synthesis of La Doped CuO-ZnO-Al₂O₃ Mixed Oxide

Miewon Jung[†], Saet-Byeol Lim, Bo-ram Moon and Tae-Whan Hong*

School of Biological Sciences and Chemistry/Institute of Basic Science,
Sungshin Women's Univ., Seoul 136-742, Korea

*Department of Material Science and Engineering/Research Center for Sustainable Eco-Devices and Materials
(ReSEM), Chungju National Univ., Chungju 380-702, Korea

(2010년 11월 16일 접수 : 2010년 12월 22일 최종수정 : 2010년 12월 31일 채택)

Abstract La doped CuO-ZnO-Al₂O₃ powders are prepared by sol-gel method with aluminum isopropoxide and primary distilled water as precursor and solvent. In this synthesized process, the obtained metal oxides caused the precursor such as copper (II) nitrate hydrate and zinc (II) nitrate hexahydrate were added. To improve the surface areas of La doped CuO-ZnO-Al₂O₃ powder, sorbitan (z)-mono-9-octadecenoate (Span 80) was added. The synthesized powder was calcined at various temperatures. The dopant was found to affect the surface area and particle size of the mixed oxide, in conjunction with the calcined temperature. The structural analysis and textual properties of the synthesized powder were measured with an X-ray Diffractometer (XRD), a Field-Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM), Bruner-Emmett-Teller surface analysis (BET), Thermogravimetry-Differential Thermal analysis (TG/DTA), ²⁷Al solid state Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and transform infrared microspectroscopy (FT-IR). An increase of surface area with Span 80 was observed on La doped CuO-ZnO-Al₂O₃ powders from 25 m²/g to 41 m²/g.

Key words La doped CuO-ZnO-Al₂O₃, Span 80, ²⁷Al solid state NMR and FT-IR spectroscopy.

1. 서 론

Al₂O₃는 온도에 따라 상 전이를 하며 이에 따라 다양한 구조를 갖는다. 열처리 온도에 따라 AlO(OH), γ -Al₂O₃, δ -Al₂O₃, θ -Al₂O₃를 거쳐 안정한 α -Al₂O₃로 된다. 온도에 따라 다양한 결정 구조를 갖는 Al₂O₃는 경도, 절연성, 전열성 그리고 투과성 등이 우수하여 다양한 분야에서 이용이 가능하다. 특히 다공성의 Al₂O₃를 만들어서 촉매 물질의 재료나 세라믹 분리막에 사용되고 있다.¹⁾ 다공성의 Al₂O₃를 합성하여 다양한 분야에 사용하기 위하여 여러 종류의 금속을 첨가하는데 특히 란타넘의 첨가는 복합 산화물과 함께 페로브스카이트 구조인 LaAlO₃가 생성된다.²⁾ LaAlO₃는 내열성과 내화학적성을 지닌 세라믹 소재로서 격자구조 내에 존재하는 원자 위치에 따른 전자기적 특성 때문에 전자분야 및 강유전체 소자로 각종 센서분야에 활발하게 적용되고 있다. Al₂O₃의 상 전이 온도를 변화

시키는 역할을 하는 것으로 알려진 LaAlO₃는 γ -Al₂O₃의 구조적 자리 옮김 반응을 막는 역할을 하기 때문에 상전이 안정성을 부여하게 된다.²⁾ 그러나 란타넘을 첨가하려면 높은 온도의 합성공정을 필요로 하고, Al₂O₃의 비표면적이 감소되므로 이를 개선하기 위한 다양한 합성방법이 연구되고 있다. 특히 저온에서의 합성이 용이하고 순도를 높일 수 있는 졸-겔 법은 비교적 공정이 간단하면서 저온 합성이 가능하기 때문에 높은 온도를 필요로 하는 방법보다 경제적이다. 반응이 용액 상에서 진행되므로 첨가제를 통한 비표면적 제어를 효과적으로 할 수 있는 장점이 있으며, 다성분 혼합 계의 제조에도 유용한 방법으로 용액상태의 분자수준에서 여러 성분의 혼합이 가능하다. 출발물질과 용매의 성질과 비율, 가수분해 반응 조건, 농도, 촉매, 혼합순서, 첨가제의 종류 및 pH 등의 여러 변수가 존재하는데 이를 통해 비표면적을 개선하는 다양한 연구가 진행되고 있다.⁴⁾ 란타넘을 사용하여 첨가제의 종류에 따른 변형된 졸-겔 법의 연구는 암모니아를 사용한 방법, 계면활성제를 사용하는 방법 및 마이크로 에멀전을 사용하는 방법 등이 있다.⁵⁻⁷⁾ 합성된 복

[†]Corresponding author
E-Mail : mwjung@sungshin.ac.kr (M. Jung)

합 산화물 분말의 형상이나 결정 성장 정도는 합성 조건 즉 반응 성분비, 계면 활성제의 종류 그리고 촉매 및 용매의 종류 등에 영향을 받는다.

본 연구에서는 졸-겔 법을 이용하여 Al_2O_3 에 CuO, ZnO 그리고 LaO를 첨가시켜 La이 도핑 된 CuO-ZnO- Al_2O_3 를 합성하였다. 균질성이 더욱 확보되고 다공성의 비표면적이 개선된 복합 산화물 합성을 위하여 합성과정에서 Sorbitan (Z)-mono-9-octadecenoate (Span 80)을 첨가하여 La가 도핑 된 CuO-ZnO- Al_2O_3 를 합성하였다. 구조 분석을 위해 다양한 온도에서 XRD 및 FT-IR과 핵자기 공명기를 이용하였다. 비표면적의 변화와 성분 분석을 BET와 FE-SEM 및 EDS 측정 장치로 살펴 보았다.

2. 실험 방법

복합 산화물 분말인 CuO-ZnO- Al_2O_3 에 란타늄을 첨가하여 La가 도핑 된 CuO-ZnO- Al_2O_3 의 합성 과정을 도식화

하여 Fig. 1에 나타내었다. La가 도핑 된 CuO-ZnO- Al_2O_3 용액을 합성하기 위해서 공기 중에서 aluminum isopropoxide (0.07 mol)를 증류수 (7 mol)를 용매로 하여 80°C에서 30 분 동안 환류 시킨 후 copper (II) nitrate hydrate (0.01 mol), zinc (II) nitrate hexahydrate (0.01 mol), 그리고 lanthanum (III) nitrate (0.01 mol)를 첨가하였다. 이 용액을 3 시간 동안 교반 시킨 후 HNO_3 을 가하여 산 촉매 pH=2.5 조건에서 반응을 진행시켰다. 그리고 첨가제 효과를 살펴보기 위해 복합산화물 졸 용액에 계면 활성제로 2-propanol (5 mL)에 녹인 Span 80을 복합산화물 용액 중의 aluminum isopropoxide의 비율에 대하여 10 mol%로 첨가하였다. 첨가 후에는 80°C에서 30 분 동안 교반 시킨 후 다시 실온에서 24 시간 교반 시켜서 졸 용액을 얻었다. 안정한 졸 용액을 120°C drying oven에서 48 시간 동안 건조시켜 분말을 얻었다. 건조된 겔 분말을 agate mortar를 사용하여 분쇄한 후 승온 속도 15°C/min으로 하여 500, 700, 900, 1100 그리고 1200°C에서 1 시간 30

Fig. 1. Schematic diagram of experimental procedure.

분 동안 공기 중에서 열처리를 하였다.

분말의 결정상을 관찰하기 위해 500°C에서 1200°C까지 열처리한 분말에 대하여 XRD (X-ray Diffractometer, Bruker D8 Focus, CuK α , 40 kV, 40 mA)를 이용하였다. 이 때 주사범위는 $2\theta = 10\sim 80^\circ$, scan step은 0.02° 이며 scan time은 0.2 s의 조건에서 수행하였다. 입자 및 표면 특성 분석을 위해 전계 방사 주사 전자 현미경(Field-Emission Scanning Electron Microscopy, JEOL-JSM 7500F)으로 가속전압 0.5~30 kV에서 측정하였고, 정성분석을 위해 EDS (Energy Dispersive Spectroscopy)를 사용하였다. 비표면적 분석기(Brunauer-Emmett-Teller Surface Analyzer, BELSORP-mini II)를 이용해 표면적의 변화와 다공성을, 구조 분석을 위하여 FT-IR (Nicolet Impact 410)과 ^{27}Al 고체 NMR (Varian NMR System, 500 MHz) 스펙트럼으로 관찰하였다.

3. 결과 및 고찰

Fig. 2(a)는 란타늄을 도핑한 CuO-ZnO-Al₂O₃ 분말에 대하여 500°C에서 1200°C 까지 열처리한 XRD 패턴을 나

Fig. 2. XRD patterns of the (a) La doped CuO-ZnO-Al₂O₃ and (b) with Span 80. (▲LaAlO₃, △La_{0.9}Al_{11.95}O_{18.9}, ●CuO/ZnO, ■CuAl₂O₄/ZnAl₂O₄).

타낸 것이다. 500°C에서는 단사 구조의 ZnO와 CuO(●) 피크들이 나타나기 시작하고, 700°C에서부터 스피넬 구조의 구리복합산화물과 아연복합산화물인 CuAl₂O₄와 ZnAl₂O₄ (■) 피크들이 나타났다. 900°C에서는 페로브스카이트 산화물인 LaAlO₃(▲)가 생기며, 입방 구조의 구리 및 아연 복합 산화물 피크들이 강해지는 것을 확인할 수 있었다. 1100°C 이상의 온도에서는 페로브스카이트 산화물 LaAlO₃ (▲) 피크 외에 La_{0.9}Al_{11.95}O_{18.9}(△)의 피크들을 확인할 수 있었으며, 구리 및 아연복합산화물을 계속 확인할 수 있었다. XRD 패턴에서는 Al₂O₃에 관련된 피크를 확인할 수 없었기 때문에 LaAlO₃와 같은 페로브스카이트 산화물이 γ -Al₂O₃의 상 전이 안정성을 부여한다는 것을 확인할 수는 없었다. 스피넬 구조인 γ -Al₂O₃는 4면체와 8면체 빈자리가 존재하는데 우선 이 빈자리를 구리와 아연, 란타늄 등이 양이온 결합 자리를 먼저 차지하면서 복합 산화물을 형성한다고 알려져 있다.⁸⁾ 열처리 온도가 높아질수록 피크의 강도는 강하게 나타났으며 900°C이상에서부터 란타늄 관련 피크를 확인할 수 있었다. Fig. 2(b)는 이 분말의 합성 시 Span 80을 첨가하여 얻은 XRD 패턴으로, 첨가하지 않았을 때와 변화가 없었으며 Span 80이 상 전이 및 구조

Fig. 3. (a) FT-IR and (b) ^{27}Al solid state NMR spectroscopy of La doped CuO-ZnO-Al₂O₃ with Span80.

Fig. 4. FE-SEM micrographs of the (a) La doped CuO-ZnO-Al₂O₃ and (b) with Span80.

변화에 영향을 미치지 않는 것을 확인할 수 있었다.

Fig. 3(a)는 900°C에서 열처리한 분말의 FT-IR 스펙트럼으로 3600 cm⁻¹ 과 1400 cm⁻¹ 근처에서 관찰되는 약한 피크는 금속에 붙어있는 M-OH의 수산 기에 의한 신축 및 굽힘 진동 피크 들이며, 648 cm⁻¹ 과 340 cm⁻¹ 근처의 강한 피크는 M-OH 와 M-O에 해당하는 피크들로 금속 산화물의 기능기들을 살펴볼 수 있다.⁹⁾ Fig. 3(b)는 400°C에서 900°C까지 열처리 한 후 얻어진 고체 상태의 ²⁷Al NMR 스펙트럼으로 배워된 알루미늄의 상태를 알 수 있다. 낮은 온도에서는 4, 5 및 6 배위 상태로 존재하다가, 중간온도에서는 4 배위와 6 배위가, 900°C에서는 6 배위 상태의 강한 피크를 확인 할 수 있다. XRD 결과와 함께 이 온도에서 관찰되는 6 배위 구조의 페로브스카이트 산화물인 LaAlO₃와 구리/아연 복합 산화물 피크와 관련시켜 볼 수 있다.³⁾

Fig. 4는 합성된 분말을 900°C에서 열처리 한 후 5 만 배의 배율에서 얻은 FE-SEM 의 결과이다. (a)는 Span 80 을 첨가하지 않았을 때이고 (b)는 첨가했을 때 나타난 결과이다. (a)는 입자들이 다양한 모양으로 뭉쳐있고 (b)의 경우에도 유사하게 비교적 둥근 모양으로 입자들이 뭉쳐있으며, 작은 기공이 산발적으로 생긴 것을 확인할 수 있었다. 이 작은 기공의 발생은 건조하는 과정에서 유기첨가제인 Span 80이 증발하면서 생기는 것으로, Span 80을 첨가했을 때 분말의 입자를 더욱 미세하게 만드는 역할을 하는 것을 확인할 수 있다.¹⁰⁾ 900°C에서 열처리한 시료의 비표면적과 EDS 결과를 Table 1에 나타내었다. Span 80을 첨가하지 않은 경우 25.1 m²/g으로 측정되었고, 첨가했을 경우에는 41.5 m²/g로 비표면적이 증가하는데, Fig. 4에서의 FE-SEM 결과에서도 Span 80을 첨가했을 때 입자 크기가 다소 감소한 것과도 비교해볼 수 있다. 알루미늄에 란타늄의 첨가는 비표면적의 감소를 가져왔지만 유기첨가

Table 1. BET and EDS analysis of La doped CuO-ZnO-Al₂O₃ powder with and without Span 80.

		La doped CuO-ZnO-Al ₂ O ₃	La doped CuO-ZnO- Al ₂ O ₃ + Span80
BET	900°C	25.144 m ² /g	41.595 m ² /g
	Al	22.91	20.93
EDS (at %)	Cu	2.48	4.05
	Zn	2.07	4.92
	La	3.30	3.98

제 Span 80의 첨가로 이를 개선할 수 있었다. Table 1의 EDS 결과에서도 Span 80을 넣어주었을 때가 합성 공정에서 사용한 전구체의 몰 비와 합성 분말의 성분비가 비슷하고 균일한 분포를 지니므로 Span 80과 같은 계면활성제의 첨가는 다공성의 균일한 복합 산화물 형성에 도움이 된다. 계면활성제의 첨가는 용매의 증발 속도를 늦추고 전구체 분자들을 둘러싸 균일한 복합 망상구조를 형성하므로 균일한 분포를 지니는 다공성의 복합 산화물 구조를 만들게 한다.¹⁰⁾

4. 결 론

졸-겔 법으로 Al₂O₃와 CuO 그리고 ZnO에 La를 도핑시킨 분말을 합성한 후 유기첨가제인 Span 80의 첨가 유무에 따른 구조 특성을 평가하였다. 합성된 분말의 XRD 분석결과, 유기첨가제는 패턴에 영향을 주지 않음을 확인할 수 있었다. 낮은 온도에서 열처리 했을 때 Al₂O₃ 관련 피크는 발견할 수 없었으나, 900°C 이상에서 페로브스카이트 산화물인 LaAlO₃ 와 복합산화물 피크를 확인할 수 있었다. 합성한 분말에 대한 비표면적 분석 결과, Span 80을 첨가한 분말들의 비표면적 값과 다공성이 개선되었음을 확인할 수 있었다.

감사의 글

이 논문은 2009년도 성신여자대학교 학술연구조성비 지원에 의하여 연구되었습니다.

참 고 문 헌

1. U. Y. Hwang, S. W. Lee, J. W. Lee, H. S. Park, K. K. Koo, S. J. Yoo, H. S. Yoon and Y. R. Kim, *Hwahakkonghak*, **39**(2), 206 (2001).
2. A. Vazquez, T. Lopez, R. Gomez, X. Bokihimi, A. Morales and O. Novaro, *J. Solid State Chem.*, **128**(2), 161 (1997).
3. A. Venugopal, J. Palgunadi, K. D. Jung, O. S. Joo and C. H. Shin, *J. Mol. Catal. Chem.*, **302**, 20 (2009).
4. S. B. Lim, H. You, T. W. Hong and M. W. Jung, *Kor. J. Mater. Res.*, **20**(9), 472 (2010) (in Korean).
5. C. M. Hung, *Powder Tech.*, **191**, 21 (2009).
6. E. Kalwarczyk, M. Golos, R. Holyst and M. Fialkowski, *J. Colloid Interface Sci.*, **342**, 93 (2010).
7. R. Penterman, S. I. Klink, H. de Koning, G. Nisato and D. J. Broer, *Nature*, **417**, 55 (2002).
8. H. B. Chen, D. W. Liao, L. J. Yu, Y. J. Lin, J. Yi, H. B. Zhang and K. R. Tsai, *Appl. Surf. Sci.*, **147**, 85 (1999).
9. Y. Yang, Y. Kou, *Chem. Comm.*, 226 (2004). DOI : 10.1039/B311615H.
10. M. H. Lee, M. W. Jung, *J. Kor. Ceram. Soc.*, **45**(5), 297 (2008) (in Korean).