고체산화물 연료전지의 공기극으로서 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ 계의 합성 및 특성

이유기[†] · 이영기

위덕대학교 그린에너지공학부

Synthesis and Properties of $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ System as Air Electrode for Solid Oxide Fuel Cell

You-Kee Lee[†] and Young-Ki Lee

Division of Green Energy Engineering, Uiduk University, Gyeongju 780-713, Korea

(2012년 7월 2일 접수 : 2012년 8월 3일 최종수정 : 2012년 8월 14일 채택)

Abstract $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM, $0 \leq x \leq 0.5$) powders as the air electrode for solid oxide fuel cell were synthesized by a glycine-nitrate combustion process. The powders were then examined by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The as-formed powders were composed of very fine ash particles linked together in chains. X-ray maps of the LSM powders milled for 1.5 h showed that the metallic elements are homogeneously distributed inside each grain and in the different grains. The powder XRD patterns of the LSM with $x < 0.3$ showed a rhombohedral phase; the phase changes to the cubic phase at higher compositions ($x \geq 0.3$) calcined in air at 1200°C for 4 h. Also, the SEM micrographs showed that the average grain size decreases as Sr content increases. Composite air electrodes made of 50/50 vol% of the resulting LSM powders and yttria stabilized zirconia (YSZ) powders were prepared by colloidal deposition technique. The electrodes were studied by ac impedance spectroscopy in order to improve the performance of a solid oxide fuel cell (SOFC). Reproducible impedance spectra were confirmed using the improved cell, which consisted of LSM-YSZ/YSZ. The composite electrode of LSM and YSZ was found to yield a lower cathodic resistivity than that of the non-composite one. Also, the addition of YSZ to the $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ ($0.1 \leq x \leq 0.2$) electrode led to a pronounced, large decrease in the cathodic resistivity of the LSM-YSZ composite electrodes.

Key words LSM, combustion process, composite air electrodes, LSM-YSZ, impedance spectra.

1. 서 론

고체산화물 연료전지(solid oxide fuel cell; SOFC)의 전해질로 사용되는 이트리아 안정화 지르코니아(yttria stabilized zirconia; YSZ)는 전해질에서 충분한 산소이온의 이동을 가져오기 위해 주로 약 1000°C 정도의 고온에서 작동되어진다. 이러한 고온작동은 비세라믹 전극 및 연결재료(interconnect or separator)의 사용을 제한하므로 셀재료 선택의 폭을 좁게하고, 각 구성 요소간의 열응력 및 상호확산에 의한 파괴(creak)와 절연층 형성 등 전지 성능을 저하시키며, 값비싼 구성재료의 사용으로 인한 셀 제조 비용의 증가 및 고온밀봉(sealing)의 어려움으로 인한 장기안정성의 문제를 야기시킨다. 따라서 저온작동이 가능한 연료전지의 개발이 최근의 SOFC 개발의 주요한 관심사 중의 하나이다. 이러한 저온형 연료전지의 개발

은 크게 전해질의 박막화와 기존 YSZ 전해질을 대체할 만큼 우수한 이온전도도를 가진 전해질 개발로 나뉘어진다. 이러한 두 범주내에서 개발된 SOFC는 저온에서 사용가능한 작은 전해질 저항을 소유하게 된다. 그러나 전체 셀성능을 좌우하는 요소중 하나인 전극저항은 여전히 문제로 남게 되며 따라서 우수한 셀성능을 가진 연료전지의 제작을 위해 전극저항의 감소 또한 불가피하다.

저온형 박막 고체산화물 연료전지의 효율감소의 대부분은 공기극(air electrode or cathode) 이나 혹은 공기극/전해질 계면 저항과 관련된 오믹 손실(ohmic loss)에 기인한다.^{1,2)} 현재 공기극은 산소 환원반응에 대한 높은 촉매 반응성, 높은 전자전도도, 전해질과의 열적·기계적·화학적 안정성 등 전극으로서의 우수한 성능특성을 소유한 페로브스카이트(perovskite) 구조의 금속산화물인 LaMnO_3 이 주로 사용되나 저온영역에서 사용하기 위해서는 여전히 전극저항이 높은 편이다. 이에 LaMnO_3 의 La 위치를 알칼리토금속으로 치환하여 그 성능을 향상시키고 있다. 치환 물질로는 주로 Sr이나 Ca 등이 사용

[†]Corresponding author
E-Mail : leeyk@uu.ac.kr (Y. -K. Lee)

되며 현재 주로 사용되고 있는 물질은 LaMnO_3 에 Sr을 치환한 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM)이다. 그러나 이 LSM 또한 저온영역에서 사용하기 위해서는 여전히 전극저항이 높은 편이다. 게다가 가장 좋은 특성을 나타내는 Sr의 치환량은 연구자들의 연구방법 및 목적에 따라 각각 주장하는 바가 다른 상황이다. 최근 이러한 전통적인 LSM의 전극성능과 관련한 전기화학적 성능이 LSM-YSZ 복합전극(composite electrode)에서 삼상경계면(triple phase boundary; TPB)영역의 증가에 기인하여 향상되어짐이 보고되고 있다.³⁻¹⁰⁾

따라서 본 연구에서는 공기극으로 LaMnO_3 에서 La 대신 Sr을 치환한 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM)를 선정하여 자발착화연소합성법(glycine-nitrate combustion process; GNP)¹¹⁾으로 분말을 합성함으로써 종래의 고상반응법에 비해 제 특성 향상을 꾀하고자 하였다. 또한 합성 분말의 제 특성을 조사한 후 콜로이드증착법(colloidal deposition technique)을 이용하여 YSZ 전해질상에 증착한 LSM-YSZ 공기극의 임피던스 평가를 통해 가장 좋은 특성을 나타내는 Sr의 치환량에 대한 최적 조건 도출과 더불어 공기극/전해질 계면에서의 공기극의 전지성능 향상을 도모하고자 하였다.

2. 실험 방법

본 실험에서는 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM, $0 \leq x \leq 0.5$) 분말을 GNP법으로 제조하기 위해 출발원료인 금속질화물(metal nitrates; $\text{La}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$)과 글리

신(glycine)의 비가 0.5가 되도록 칭량하여 증류수 250 ml와 함께 pyrex beaker내에서 magnetic bar를 넣고 용액을 회전시키며 완전히 용해시켰다. 이후 이 stock solution을 stainless steel beaker에 아주 소량씩 부어 약 180°C 정도의 hot plate상에서 magnetic bar를 넣고 용액을 회전시키며 연료인 글리신이 산화될 때까지 가열하여 그 때의 발열 반응열을 이용하여 LSM 분말을 합성하였다. 이때 분말 합성시 격렬한 합성반응으로 인해 분말이 비산되어 날아감으로 이 미세 분말들을 포집하기 위해 미세한 stainless steel mesh로 비산을 차단하였다.

공기극은 GNP법으로 얻어진 LSM을 1200°C , 4시간 하소한 분말과 이 분말과 같은 조건에서 하소된 YSZ 분말을 50/50 vol%로 혼합하여 불밀링한 LSM-YSZ 분말을 사용하였다. 이 분말들을 이소프로필 알콜내에서 분산시켜 콜로이드 용액을 제조하여 YSZ 전해질의 $1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ masked area상에 증착시킨후 1100°C , 4시간동안 소결시켜 작동전극(working electrode)을 형성하였다. 이러한 과정을 통해 LSM/YSZ/LSM 또는 LSM-YSZ/YSZ/LSM-YSZ 셀이 준비되어졌고, 전해질의 한면에 백금 페이스트를 950°C , 30분간 소결하여 백금 기준전극(reference electrode)을 증착하였다. 전해질로는 8 mol% YSZ와 결합제를 97 : 3의 비율로 혼합하여 일축가압성형한 후 1450°C , 4시간 소결한 펠렛을 사용하였다. 또한 전류집전자(current collector)로는 백금 메쉬(Pt mesh)가 백금 페이스트에 의해 전극에 부착되어졌다. 작동전극과 상대전극(counter electrode)의 두께는 SEM에 의해 각각 $10\text{ }\mu\text{m}$ 로 측정되어졌다. 본 실험의 공정도를 Fig. 1에 나타

Fig. 1. Flowchart of the production process of LSM/YSZ/LSM or LSM-YSZ/YSZ/LSM-YSZ cells.

내었다.

LSM 공기극의 임피던스는 SI(Solartron Impedance-meter) 1260 Impedance/Gain- Phase Analyzer와 Potentiostat /Galvanostat를 이용하여 주로 800-900°C, 공기중에서 측정하였다(frequency range: 0.1 Hz-100 kHz, applied AC amplitude: 10 mV).

3. 결과 및 고찰

Fig. 2는 GNP법에 의해 합성한 $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3$ 분말을 1200°C에서 4시간 동안 하소 후 1.5시간 동안 불밀한 분말의 SEM과 X-선 맵핑 사진이다. 이 그림에서 백색 부분이 각각의 구성 원소를 나타내며 금속 원소들은 각각의 입자들과 다른 입자들 내에 균일하게 잘 분포되어 있음을 보여준다. 종래의 고상반응법으로 다성분계 산화물을 제조하려면 장시간의 하소로 인해 에너지 소비량 또한 적지 않다. 더불어 미세한 분말을 얻기 위해 분쇄과

정을 거쳐야하며 고순도의 분말을 얻기 어려운 반면에 L.A. Chick¹¹⁾ 등에 의해 연구된 GNP법을 사용하면 혼합된 각 물질들이 반응할 때 결렬하게 반응하면서 약 1500°C까지의 고온을 형성하므로 유기물이나 기타 불순물의 함량을 줄여 보다 좋은 물성을 가진 고순도 분말을 얻을 수 있는 장점을 가진다.

Fig. 3은 $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{MnO}_3$ 분말을 합성 후(a)와, 1200°C에서 4시간 동안 하소 후(b) 및 1.5시간 동안 불밀한 후(c)의 분말의 SEM 사진이다. 이 SEM 사진(a)에서 합성 초기 분말은 서로 체인과 같이 연결된 매우 작은 회분(ash) 입자들의 응집체(agglomeration)로 구성되어 있음을 보여준다. 이러한 응집체의 입자 크기는 수 μm ~수십 μm 정도였다. 이 응집체 분말을 다시 증류수에 넣어 초음파로 분해시킨 후 투과전자현미경으로 확인결과 입자의 평균 크기는 20~40 nm 정도인 것을 알 수 있었다. 이러한 GNP법은 상당한 정도의 응집체를 가진 구형의 입자들을 만들고, 그 응집체의 정도가 입자들의 미세함에 기여한다.

Fig. 2. SEM image (a) and X-ray maps (b-d) of the $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3$ powders milled for 1.5h.

Fig. 3. SEM micrographs of $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{MnO}_3$ powders (a) as-formed, (b) calcined at 1200°C for 4h and (c) milled for 1.5h.

Fig. 4. XRD patterns of the $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM, $0 \leq x \leq 0.5$) powders calcined at 1200°C for 4h : (a) $x = 0$, (b) $x = 0.2$, (c) $x = 0.3$, (d) $x = 0.4$ and (e) $x = 0.5$.

또한, 하소(b) 및 불밀한 후(c) 분말들의 SEM 사진들은 짧은 불밀 시간으로 인해 약 $1\mu\text{m}$ 전후의 미세입자 크기 분포로 입자 크기에는 큰 차이가 없었으나 불밀한 후 분말 입자들의 경우가 하소만 한 분말 입자들에 비해 입자들의 구형화가 약간 더 진행되어 조금 더 표면적의 증가를 보여주고 있다.

Fig. 4는 1200°C 에서 4시간 동안 하소한 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM, $0 \leq x \leq 0.5$) 분말들의 XRD 패턴을 나타냈다. 그

Fig. 5. XRD patterns in a narrow angle scan of the $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM, $0 \leq x \leq 0.5$) powders calcined at 1200°C for 4h : (a) $x = 0$, (b) $x = 0.2$, (c) $x = 0.3$, (d) $x = 0.4$ and (e) $x = 0.5$.

림에서 살펴보면 Sr의 함량이 0.3 mole 미만에서는 능면정상(rhombohedral phase)을 그 이상에서는 입방정상(cubic phase)의 단일상을 보여줄 수 있다. 이는 Sr의 함량이 증가하면 Mn의 이온 반경이 줄어들어 LSM 분말의 구조가 능면정(rhombohedral phase)에서 입방정(cubic phase)으로 변화됨을 알 수 있다.¹²⁾

Fig. 5는 1200°C 에서 4시간 동안 하소한 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM, $0 \leq x \leq 0.5$) 분말들의 협각(narrow angle)을 스캔한 XRD 패턴을 나타냈다. 그림에서 Sr의 함량이 증가하면 분리된 능방정의 (110), (104) 피크가 하나의 정방정

Fig. 6. SEM micrographs of the $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM, $0 \leq x \leq 0.5$) powders milled for 1.5h : (a) $x = 0$, (b) $x = 0.1$, (c) $x = 0.2$, (d) $x = 0.3$, (e) $x = 0.4$ and (f) $x = 0.5$.

의 (220) 피크로 되면서 피크 강도도 매우 커짐을 볼 수 있다. 이는 LSM 분말내의 Mn^{3+} 이온(이온반경 : $0.645\text{\AA}$)과 비교하여 더 작은 사이즈인 Mn^{4+} 이온(이온반경 : $0.530\text{\AA}$)의 농도가 증가하여 결정격자(crystalline lattice)의 축소를 야기하며, 그 결과 회절 피크 위치가 고각도의 회절 각(2 θ) 쪽으로 이동(shift)을 한 결과에 기인하는 것으로 보고되고 있는 것과 잘 일치하고 있음을 알 수 있다.¹³⁾ 더불어 Fig 3과 Fig 4로부터 Sr의 함량의 증가가 일부 페로브스카이트 구조에서 나타나는 피크 분리의 감소와 능면정에서 입방정으로의 구조 변화를 촉진함을 알 수 있다.

Fig. 6은 1200°C 에서 4시간 동안 하소한 다음 1.5시간 동안 불밀한 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM, $0 \leq x \leq 0.5$) 분말들의 SEM 사진이다. 이 사진은 Sr의 함량이 0에서 0.5로 증가함에 따라 입자 크기가 약 $1\text{ }\mu\text{m}$ 전후에서 점차 submicron 단위로 감소함을 보여준다. 이것은 산화환원반응의 혼합물에서 Sr nitrate 함량이 증가할 때 본래의 환경에서 불꽃의 이상 정제 현상(flame retention)의 감소에 기인한다.¹⁴⁾

Fig. 7은 고주파수 영역에서 백금 도선과 측정 장치에 의해 발생하는 전형적인 유도효과(induction effect)를 제거한 후 등가회로를 통해 800°C , 공기중에서 측정된 $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3/\text{YSZ}$ 계면의 임피던스 스펙트럼의 deconvolution을 보여준다. 얻어진 복소임피던스 스펙트럼의 deconvolution은 Zplot과 Zview 전기화학 임피던스 소프트웨어(Scribner Associates Inc.)에 의해 실행되어졌고 이때

Fig. 7. Deconvolution of the impedance spectrum of $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3$ electrode measured at 800°C in air with the equivalent circuit after subtraction of the inductance(R_1 : YSZ electrolyte resistance, R_2 : charge transfer resistance, R_3 : mass transfer resistance, C_2 , C_3 : distributed capacitances).

적절한 등가회로 모델의 변수가 결정되어졌다. 관찰된 $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3$ 전극의 임피던스 스펙트럼은 두 반원(semicircle) 즉, 고주파영역의 전하이동공정(charge transfer process)에 기인한 반원과 저주파영역의 산화물 이온의 물질이동공정(mass transfer process or diffusion process)에 기인한 반원의 부분적 중복(overlap)을 보여주었다.^{10,15-18)} 게다가 스펙트럼은 고주파영역의 호(arc)가 저주파영역의 호보다도 훨씬 적음을 보여주었으며, 고주파영역의 끝에서 Warburg impedance를 지시하는 45° 의 기울기를 보여주었다. 따라서 이 스펙트럼으로부터 물질이동공정(저주파영역의 호)이 $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3$ 전극에서 지배적임을 알 수 있다. 또한 high frequency intercept가 전해질과 측정 도선의 저항에 의해 0으로 접근하지 않음을 알 수 있다.

Fig. 8은 800°C 공기중에서 YSZ 전해질 표면상에 증착된 $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3$ 공기극과 $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3$ -YSZ 복합공기극의 임피던스 스펙트럼을 나타낸다. $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3$ -YSZ 복합공기극의 분극저항이 $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3$ 공기극보다 작음을 알 수 있다. 이것은 복합공기극의 경우 $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3$ 에 YSZ 첨가로 인해 산소이온 이동 단계가 가속화되어질 수 있는 삼상경계면(전극/전해질/가스 계면) 길이의 공간적 증가가 이루어졌기 때문이다.^{9,19)}

Fig. 9는 900°C , 공기 중에서 측정된 다양한 조성을 가진 LSM-YSZ 공기극의 전형적인 임피던스 스펙트럼을 보여준다. 이 그림에서 공기극의 임피던스는 LSM-YSZ내의 Sr함량에 따라 다른 경향을 보여 주고 있다. Sr이 치환된 LSM-YSZ 공기극들의 분극저항은 Mn^{3+} 대신 Mn^{4+} 의 증가에 기인하여 치환되지 않은 LaMnO_3 -YSZ 보다는

Fig. 8. Impedance spectra for the (a) $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3/\text{YSZ}$ and (b) $\text{La}_{0.85}\text{Sr}_{0.15}\text{MnO}_3$ -YSZ electrodes with YSZ electrolyte surfaces at 800°C in air.

Fig. 9. Impedance spectra for the $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM, $0 \leq x \leq 0.5$)-YSZ/YSZ/LSM-YSZ cells under various cathode compositions at 900°C in air : (a) $x = 0$, (b) $x = 0.1$, (c) $x = 0.2$, (d) $x = 0.3$, (e) $x = 0.4$ and (f) $x = 0.5$.

작음을 알 수 있다.^{13,14)} 게다가 Sr의 함량이 0.3 mole 미만인 LSM-YSZ 공기극의 분극저항이 Sr의 함량이 0.3 mole 이상인 LSM-YSZ 공기극의 분극저항보다 더 작음을 알 수 있다. 이는 앞서 Fig. 4에서 보여준 조성에 따른 상이한 결정 구조의 차이(Sr의 함량이 0.3 mole 미만; 능면정상, Sr의 함량이 0.3 mole 이상; 입방정상)와 Mn^{4+} 함량의 결합에 기인하는 것으로 생각된다.

4. 결 론

SOFC의 제조 및 성능향상을 위해 자발착화연소합성법에 의해 준비한 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSM, $0 \leq x \leq 0.5$) 및 LSM-YSZ 분말을 YSZ 전해질 상에 콜로이드 증착법에 의해 형성하여 공기극으로서의 다양한 특성이 XRD, SEM 및 임피던스 측정에 의해 연구되어졌다. 합성 초기 분말은 서로 체인과 같이 연결된 매우 작은 회분(ash) 입자들로 구성되어 있었다. 1200°C 에서 4시간 동안 하소된 LSM 분말들의 XRD 패턴은 Sr의 함량이 0.3 mole 미만에서는 능면정상(rhombohedral phase)을 그 이상에서는 입방정상(cubic phase)을 보여주었고, SEM 사진은 Sr 함량의 증가와 함께 평균 입자 크기의 감소를 보여주었다. 또한 LSM 및 LSM-YSZ 공기극의 임피던스 특성은 Sr의 함량이 $0.1 \leq x \leq 0.2$ 범위 내의 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ ($0.1 \leq x \leq 0.2$)-YSZ/YSZ로 구성된 향상된 셀을 사용할 때 가장 우수함을 보여주었으며, $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ ($0.1 \leq x \leq 0.2$)

전극에 대한 YSZ의 첨가는 공기극의 큰 저항 감소를 가져왔다.

감사의 글

“이 연구결과물은 2011학년도 위덕대학교 학술진흥연구비 지원에 의하여 이루어 졌음.”

참 고 문 헌

1. S. de Souza, S. J. Visco and L. C. De Jonghe, *Solid State Ionics*, **98**, 57 (1997).
2. Y. L. Liu, K. Thyden, M. Chen and A. Hagen, *Solid State Ionics*, **206**, 97 (2012).
3. T. Suzuki, M. Awano, P. Jasinski, V. Petrovsky and H. U. Anderson, *Solid State Ionics*, **177**, 2071 (2006).
4. V. A. C. Haanappel, J. Mertens, D. Rutenbeck, C. Tropartz, W. Herzhof, D. Sebold and F. Tietz, *J. Power Sources*, **141**, 216 (2005).
5. H. S. Song, W. H. Kim, S. H. Hyun, J. Moon, J. Kim and H. -W. Lee, *J. Power Sources*, **167**, 258 (2007).
6. M. Juhl, S. Primdahl, C. Manon and M. Mogensen, *J. Power Sources*, **61**, 173 (1996).
7. K. Sasaki, J. -P. Wurth, R. Gschwend, M. Gödickemeier and L. J. Gauckler, *J. Electrochem. Soc.*, **143**(2), 530 (1996).
8. Y. K. Lee, *Kor. J. Mater. Res.*, **11**(4), 283 (2001) (in Korean).
9. S. Wang, Y. Jiang, Y. Zhang, J. Yan and W. Li, *J. Electrochem. Soc.*, **145**(6), 1932 (1998).
10. J. X. Wang, Y. K. Tao, J. Shao and W. G. Wang, *J. Power Sources*, **186**, 344 (2009).
11. L. A. Chick, L. R. Pederson, G. D. Maupin, J. L. Bates, L. E. Thomas and G. J. Exarhos, *Mater. Lett.*, **10**(1,2), 6 (1990).
12. G. V. S. Rao, B. M. Wanklyn and C. N. R. Rao, *J. Phys. Chem. Solid.*, **32**, 345 (1971).
13. S. T. Aruna, M. Muthuraman and K. C. Patil, *J. Mater. Chem.*, **7**(12), 2499 (1997).
14. S. S. Manoharan and K. C. Patil, *J. Solid State Chem.*, **102**, 267 (1993).
15. J. H. Choi, J. H. Jang, J. H. Ryu and S. M. Oh, *J. Power Sources*, **87**, 92 (2000).
16. T. Ioroi, T. Hara, Y. Uchimoto, Z. Ogumi and Z. Takehara, *J. Electrochem. Soc.*, **145**(6), 1999 (1998).
17. E. Siebert, A. Hammouche and M. Kleitz, *Electrochim. Acta*, **40**(11), 1741 (1995).
18. H. Abe, M. Naito, K. Sato and T. Kinoshita, *Trans. JWRI*, **39**(1), 65 (2010).
19. H. Fukunaga, M. Ihara, K. Sakaki and K. Yamada, *Solid State Ionics*, **86-88**, 1179 (1996).