BSCCO 플라즈마 용사피막의 부분용융열처리 후 어닐링 시간에 따른 초전도 특성

박정식¹ · 이선홍² · 박정채^{3†}

¹대구보건대학교 안경광학과, ²삼성SDI 중앙연구소 기반기술팀, ³경북대학교 금속신소재공학과

Characteristics of Plasma Sprayed BSCCO Superconductor Coatings with Annealing Time After Partial Melt Process

Jeong-Sik Park¹, Seon-Hong Lee² and Kyeong-Chae Park^{3†}

¹Department of Ophthalmic Optics, Daegu Health College, Daegu 702-722, Korea

²Corporate R&D Center, Samsung SDI Co. Ltd., Yongin 446-577, Korea

³Department of Materials Science and Metallurgy, Kyungpook National University, Daegu 702-701, Korea

(2014년 1월 10일 접수 : 2014년 2월 21일 최종수정 : 2014년 2월 21일 채택)

Abstract Bi₂Sr₂CaCu₂O_x(Bi-2212) and Bi₂Sr₂Ca₂Cu₃O_y(Bi-2223) high-T_c superconductors(HTS) have been manufactured by plasma spraying, partial melt process(PMP) and annealing treatment(AT). A Bi-2212/2223 HTS coating layer was synthesized through the peritectic reaction between a 0212 oxide coating layer and 2001 oxide coating layer by the PMP-AT process. The 2212 HTS layer consists of whiskers grown in the diffusion direction. The Bi-2223 phase and secondary phase in the Bi-2212 layer were observed. The secondary phase was distributed uniformly over the whole layer. As annealing time goes on, the Bi-2212 phase decreases with mis-orientation and irregular shape, but the Bi-2223 phase increases because a new Bi-2223 phase is formed inside the pre-existing Bi-2212 crystals, and because of the nucleation of a Bi-2223 phase at the edge of Bi-2212 crystals by diffusion of Ca and Cu-O bilayers. In this study the spray coated layer showed superconducting transitions with an onset T_c of about both 115 K, and 50 K. There were two steps. Step 1 at 115 K is due to the diamagnetism of the Bi-2223 phase and step 2 at 50 K is due to the diamagnetism of the Bi-2212 phase.

Key words plasma spray, BSCCO superconductor, PMP(partial melt process), Bi-2212/2223 phase, annealing time.

1. 서 론

1911년 네덜란드 과학자 온네스(Onnes)에 의해 처음으로 초전도 현상(superconductivity)이 발견된 이래 초전도체에 대한 이해와 응용을 위해 다양한 이론과 연구개발이 이루어져 왔다. 특히 Maeda 등이 발견한 Bi-계 고온초전도체¹⁻²⁾는 Bi₂Sr₂Ca_{n-1}Cu_nO_x로 표시되며, n = 1일 때 T_c(critical temperature, 임계온도)가 20 K의 Bi₂Sr₂CuO_x (Bi-2201), n = 2일 때 T_c가 85 K인 Bi₂Sr₂CaCu₂O_x (Bi-2212), 그리고 n = 3일 때 T_c가 110 K인 Bi₂Sr₂Ca₂Cu₃O_x (Bi-2223)의 세 가지 상으로 크게 구분된다. 이들 중 Bi-

2212상(약 78 K)은 Bi-2223상(약 110 K)에 비해 T_c는 낮지만 임계전류밀도가 큰 것으로 알려져 있다. 그러나 BSCCO계를 포함한 이들 고온초전도체는 대부분 산화물로 이루어져 있어 저온초전도체와 비교하여 다양한 형상으로 제조할 수 없다는 큰 약점을 가지고 있다. 산화물은 금속에 비해 연성이나 소성이 매우 낮아 기계적인 성질이 약해 선재나 코일로 제작하는 것이 어렵다. 또한 고온초전도체는 다성분계의 산화물로 화학조성의 불균일성 또는 산소의 결손 등 초전도 성능을 저하시킬 수 있는 다양한 요소가 있다.

이와 같은 이유로 일반적으로 기존의 산화물 고온초전

[†]Corresponding author

E-Mail : kcpark@knu.ac.kr (K.-C. Park, Kyungpook Nat'l Univ)

© Materials Research Society of Korea, All rights reserved.

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

도 제조는 주로 Ag파이프 안에 산화물을 충전시킨 후 인발 및 소결하여 제조하는 PIT 법^{3,4)}이 많이 사용되어 왔다. 그러나 이 공정은 인발 및 소결 시 초전도 산화물의 손상 및 수축변형으로 인해 초전도 특성이 매우 저하되는 단점이 있다. 이러한 단점을 보완하기 위해 복합 산화물 분말을 용사 코팅하여 박막형태로 제조하는 방법이 시도되고 있다.

특히 BSCCO계의 초전도상인 Bi-2201, 2212, 2223 산화물은 고 융점의 Sr-기지 산화물 기판과 저 융점의 Bi-기지 산화물 코팅층 사이의 확산반응을 통해 형성된다.⁵⁻⁶⁾ 그 중에서도 다른 초전도 상에 비해 균일한 Bi-2212상을 생성하는 확산커플 제조에 있어서 최상의 조성적 배합은 0212 피막 층과 2001 피막 층이다. 두껍고 균일한 조성의 Bi-2212층은 2001/0212의 확산쌍(diffusion couple)에서 형성되는데 이러한 확산공정은 일반적인 소결공정을 통한 방법보다 짧은 시간 내에 초전도상을 형성한다.

본 연구에서는 2001/0212 이중층을 이용한 초전도체의 형성을 위해 이제까지의 BSCCO 초전도체 제조방법과는 달리 산화물초전도체의 가공에서 가장 큰 단점인 취성을 극복하고 신속한 초전도체의 형성을 위해 플라즈마 용사를 이용하여 이중층을 만들고자 하였다. 이들 이중층의 용사피막 형성을 위해서는 2001 및 0212의 조성을 가지는 용사분말의 제작하여 용사피막을 형성하였다. 그리고 형성된 용사피막에 대하여 PMP(partial melting process)-AT(annealing treatment)⁷⁻⁸⁾를 이용하여 초전도 용사피막을 형성하고, 이에 따라 생성된 Bi-2212/2223상에 대한 초전도 특성을 조사하고 미세조직, 상 및 성분분석을 통하여 이들 초전도 상의 생성에 대해 검토하고자 하였다.

2. 실험 방법

본 연구에서는 플라즈마 용사 Bi-2212/2223 초전도피막을 다층 용사피막으로 제작하였다. 0212 (Sr:Ca:Cu=2:1:2) 용사피막 위에 2001 (Bi:Cu=2:1) 용사피막 순서로(이하 0212, 2001라 각각 칭함) 제조하였다.

Bi₂O₃분말과 SrCO₃분말, CaCO₃분말, CuO분말은 분말 전문 제조회사인 Aldrich(USA) 제품을 사용하였다. Bi₂O₃분말은 5~10 μm의 입도를 가지고 있고, SrCO₃와 CaCO₃는 10~15 μm, CuO분말은 5~15 μm의 입도를 가지고 있다. 모든 원료 분말의 순도는 99.9% 이상이다. 2001과 0212 복합분말은 원자비로 각각 Bi:Cu=2:1, Sr:Ca:Cu=2:1:2로 칭량하고 이때 SrCO₃, CaCO₃내의 탄소를 제거하기 위해 850 °C에서 12시간 하소하였다. 초전도피막의 재료로 쓰일 복합 분말의 조성과 크기를 Table 1에 나타내었고, 복합 분말의 제조시 성분들의 균일한 분포를

Table 1. Compositions and powder sizes of spray powders for each coating layer.

Layers	Materials	Size(μm)	Elem. ratio(at%)
2001	Bi ₂ O ₃	5-10	Bi:Cu=2:1
	CuO	5-15	
0212	SrCO ₃	10-15	Sr;Ca;Cu=2:1:2
	CaCO ₃	10-15	
	CuO	5-15	

Table 2. Conditions of ball milling.

milling receptacle	stainless steel (SUS304) φ200 mm × H200 mm(6.3L)
milling media	stainless steel ball(SUS304) φ12.5 mm
ball : powder	10 : 1(mass ratio)
revolution speed	60 rpm
atmosphere	air
milling time	10-50 hr
binder	polyvinyl alcohol

Table 3. Conditions of atmospheric plasma spray.

Coating layer	2001/0212
Spray gun	METCO 9MB
Ar gas flow(l/min)	38
Spray distance(mm)	90
Spray angle	90
Arc current	500
Arc voltage	50
Powder feed rate(g/min)	30
Carrier gas flow rate(l/min)	8
Coating thickness(μm)	200

위하여 볼밀을 이용하여 Table 2와 조건으로 합금화 과정을 실시하였다. 최종적으로 생산된 복합용사분말은 분급하여 30~90 μm의 입도를 가지는 분말을 사용하였다.

용사피막의 제조는 플라즈마 용사 건(9 MB, METCO, USA)을 사용하여 Table 3의 조건으로 대기 중에서 실시하였다. 화염 발생 가스로 수소와 아르곤을 사용하였고, 플라즈마 발생 가스로 1차 가스인 아르곤을 사용하였다. 플라즈마 용사에서 2001 및 0212 피막은 모두 같은 조건을 적용하여 각각 약 200 μm 두께로 용사하였다.

2001 코팅 층과 0212 코팅 층간의 확산반응을 통한 Bi-2212/2223 초전도상의 형성하기 위하여 용사 후 2001/0212 피막을 PMP(Partial Melt Process)-AT(Annealing Treatment)를 Fig. 1과 같이 하였다. 우선, 로내 온도 25 °C에서 최고온도인 895 °C까지 약 4 °C/min의 속도로 높여 1시간 동안 대기 중에서 유지(PMP)한 다음 AT 온도인 850 °C까지 약 30 °C/h의 냉각속도로 낮춘다. 이때 AT시간에 따른 Bi-2212/2223 초전도 상의 성장거동을 조

Fig. 1. PMP-AT schedule for the plasma sprayed coatings.

사하기 위해 각각 850 °C에서 5, 10, 15, 20 시간동안 유지 후, 25 °C까지 대기 중에서 서냉하였다.

용사피막의 미세조직 관찰은 용사를 한 다음 PMP-AT 전/후 형성된 피막 표면 및 절단면의 형상을 보기 위해 표면 및 단면을 관찰하였고 PMP-AT 후 Bi-2212/2223 초전도 상의 미세조직의 변화를 조사하였다. 그리고 초전도피막의 성분분포를 확인하기 위해 EDS 면 분석 및 점 분석을 하였다.

플라즈마 용사에 의한 초전도피막의 생성 상(Bi-2212/2223)의 분율을 조사하고 PMP-AT 조건에 의한 생성상의 변화를 알아보기 위해 XRD(D/Max-IC, Rigaku), SEM (S-4300, Hitachi) 및 EDS(S-2500C, Hitachi) 분석을 하였다.

플라즈마 용사 Bi-2212/2223 초전도피막의 초전도 특성

Fig. 2. The cross-sectional SEM images of the spray coating layer at 0h AT.

은 MPMS(Magnetic Property Measurement System, 자기특성측정시스템)를 이용하여 측정하였다. ZFC(Zero Field Cooling: 0 Oe) 조건 하에 모멘트를 측정하고 임계온도를 조사하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 어닐링처리(AT) 시간에 따른 Bi-2212/2223상의 변화

AT시간을 변수(5, 10, 15, 20시간)로 하고 PMP-AT를 대기 중에서 실시한 경우 연구결과를 언급한다.

Fig. 2는 대기분위기에서 PMP 후 용사 코팅층의 단

Fig. 3. SEM micrographs of Bi-2212/2223 coatings at various AT times. (a) 5h, (b) 10h, (c) 15h and (d) 20h.

면을 나타낸 것으로 2001층의 상부보다는 하부가 훨씬 치밀한 조직을 보이고 있다. 이는 PMP 과정에서 Bi 산화물의 부분용융 및 아래쪽으로는 침강에 의한 것으로 판단된다.

Fig. 3은 AT 시간에 따른 Bi-2212/2223 코팅 층의 단면을 나타내고 있다. (a)는 AT 5시간의 단면 조직으로 0212층 위에 Bi-2223상이 30-40 μm 의 층을 보이고 있으며 그 위에 Bi-2212상 휘스커가 100 μm 의 층을 형성하고 그 위에 Bi-2223상이 100-110 μm 의 층을 보이고 있다.⁹⁾ (b)는 AT 10시간에서의 단면 조직으로 0212층 위에 Bi-2223상이 50-55 μm 의 층을 보이고 있으며 그 위에 Bi-2212상 휘스커가 45-50 μm 의 층을 형성하고 그 위에 Bi-2223상이 140-150 μm 의 층을 보이고 있다. (c)는 AT 15시간에서의 단면 조직으로 0212층 위에 전체적으로 Bi-2223상이 층을 이루고 있으며 Bi-2212상 휘스커가 부분적으로 층 내부에 형성되어 있다. (d)는 AT 20시간의 단면 조직으로 Bi-2223내에 Bi-2212상 휘스커가 약간 존재했다. 따라서 AT의 시간이 지남에 따라 Bi-2223상은

증가하고 Bi-2212층의 휘스커는 점차 소멸해가는 것을 확인할 수 있다.

2001층의 Bi, Cu성분은 0212층으로 부분 용융되어 확산되는 반면, 0212층의 Sr, Ca, Cu는 2001층으로 확산된다. 그 결과 Bi-2212상 휘스커가 먼저 생성하고 이후 AT 시간이 경과함에 따라 확산이 더욱 진행되어 주로 Bi-2223상이 되고 제 2상 그리고 일부 Bi-2212의 잔존이 확인되었다.

Fig. 4는 20시간 AT한 용사피막의 절단면을 EDS로 성분(Bi, Sr, Ca, Cu) 분석한 결과이다. 2001층의 Bi, Cu성분은 0212방향으로 부분 용융되어 확산되었고, 0212층의 Sr, Ca, Cu는 2001방향으로 상호 확산된다. 그 결과 Bi-2212상 휘스커가 먼저 생성하고 이후 AT시간이 경과함에 따라 확산 층은 그림 (b)와 같이 주로 Bi-2223과 Bi 성분이 없는(Bi-free) 제 2상 그리고 일부 Bi-2212가 확인된다.

Fig. 5는 AT 시간에 따른 Bi-2212상과 Bi-2223상의 미세조직을 나타냈다. Bi-2212상이 AT 시간이 경과함에

Fig. 4. SEM micrographs for cross-section of the Bi-2212/2223 phase(a) and 2nd phase(b) after AT(20h).

Fig. 5. SEM image of the Bi-2212/2223 micro-structures as AT time. (a) 10h, (b) 15h and (c) 20h.

따라 그 형상이 변했다. 그림 (a)와 (b)에서 알 수 있듯이 AT 시간이 10시간에서 15시간으로 증가함에 따라 불규칙한 Bi-2212상 휘스커의 길이는 점차 감소하게 되고 그림 (c)와 같이 AT 20시간에서는 Bi-2212상 휘스커는 거의 없고 대부분 전형적인 판상 조직인 Bi-2223상이 생성되어있음을 알 수 있다.

Fig. 6은 Fig. 3의 조직에서 분리된 중간층을, Fig. 7은 상층 및 하층의 XRD 결과를 나타냈다. 여기서 Fig. 3에 표시된 것과 같이 중간층은 Bi-2212상과 제 2상, 상층과 하층은 Bi-2223상과 제 2상으로 되어있음을 알 수 있다. 용사 코팅층의 이러한 제 2상의 생성은 포팅반응이 완전히 이루어지지 못했기 때문이다.

Fig. 6. X-ray diffraction patterns of Bi-2212 layer.

Fig. 7. X-ray diffraction patterns of Bi-2223 layer.

Fig. 8은 Fig. 2의 AT시간이 15시간, 20시간 인 경우의 초전도체 중앙부의 XRD결과이다. 여기서 초전도 층의 Bi-2212상과 Bi-2223상의 분율을 다음과 같은 식으로 구했다.

$$V_{2223} = I_{2223}(0010) / (I_{2223}(0010) + I_{2212}(008))$$

$$V_{2212} = I_{2212}(008) / (I_{2223}(0010) + I_{2212}(008))$$

식에서 $I_{2212}(008)$ 와 $I_{2223}(0010)$ 는 XRD결과 각각 Bi-2212상과 Bi-2223상의 (008), (0010)면의 피크 강도이다.

Fig. 9는 AT 시간에 따른 Bi-2212상과 Bi-2223상의 분율을 그림3의 AT 5시간과 10시간의 조직 분율과 그림7의 XRD 분율 결과로부터 나타낸 것이다. 여기서 최초 AT 5시간에서는 Bi-2212상과 Bi-2223상이 각각 53 %, 47 %를 나타내며 이 후 AT 시간이 증가하면 Bi-2212상은 급격히 감소하다가 서서히 감소하는 반면 Bi-2223상은 급격히 증가하다가 서서히 증가한다. 이는 AT 시간이 경과함에 따라 최초 Bi-2212상이 빠른 시간 내에 먼저 생성되고 이후 확산에 의해 Bi-2212상에서 Bi-2223상이 생성되는 현상으로 판단된다.

3.2 용사 층의 초전도 특성

Fig. 10은 코팅층을 PMP한 후 AT 시간 5시간과 20

Fig. 8. X-ray diffraction patterns of the Bi-2212/2223 at various AT times. (a) 15h and (b) 20h.

Fig. 9. Bi-2223 and Bi-2212 phase volume fraction on according to AT time.

시간에 대한 자기 모멘트의 변화이다. 먼저 AT 5시간에서는 Fig. 10(a)와 같이 ZFC(0 Oe)에서 약 50 K와 115 K의 임계온도를 보이고 있다.⁹⁾ 즉 step 1에서는 Bi-2223상에 의해 115 K부근에서 임계온도를 보이며 step 2에서는 50 K부근에서 Bi-2212상에 의해 임계온도를 보이고 있다. 그러나 Fig. 10(b)와 같이 AT 20시간에서는 115 K 부근에서만 임계온도를 보이고 있다. 이것은 앞서 미세조직 관찰에서 나타난 바와 같이 AT 20시간에 Bi-2212상이 거의 소멸되고 대부분 Bi-2223상이 형성되었기 때문으로 사료된다.

Fig. 10. The ZFC(0 Oe) magnetic moment of the Bi-2212/2223 coatings as AT times. (a) 5h and (b) 20h.

4. 결 론

본 연구에서는 2001 및 0212의 비율을 가지는 복합 용사 분말을 불 밀링 방법으로 제조하여 0212/2001층을 용사하여 코팅층을 만들었다. 이것을 PMP 후 AT 시간에 따른 Bi-2212/2223 초전도피막을 제조하였다. 이리하여 초전도 코팅 층의 미세조직, 초전도 특성을 검토한

결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

PMP-AT 5시간의 경우 2001 코팅 층과 0212 코팅 층간에 불규칙한 Bi-2212층이 형성되었고, 전형적인 침상 형태를 띤 미세한 결정립으로 되어있다.

AT 시간이 증가함에 따라 Bi-2212상은 감소하고 Bi-2223상은 증가하여 AT 20시간이면 Bi-2212상은 거의 소멸되고 전형적인 판상조직인 Bi-2223상이 대부분 생성되었다.

AT 5시간일 경우는 Bi-2212상과 Bi-2223상의 공존으로 ZFC에서 초전도 임계온도가 각각 50K, 115K에서 나타났다. 그러나 AT 20시간의 경우 Bi-2212상이 거의 소멸되고 대부분 Bi-2223상이 형성되면서 임계온도가 115K에서만 나타났다.

References

1. R. Inoue, H. Kitano, T. Hanaguri and A. Maeda, Adv. Superconductivity, **11**(1), 121 (1998).
2. H. Nadifi, A. Ouali, C. Grigorescu, H. Faqir, O. Monnereau, L. Tortet, G. Vacquier and C. Boulesteix, Supercond. Sci. Technol., **13**(8), 1174 (2000).
3. M. D. Sumption, X. Peng, E. Lee, F. Buta, M. Tomsic and E. W. Col l ings, IEEE Trans. Appl. Supercond., **13**(3), 3486 (2003).
4. Y. Feng, Y. Zhao, A. K. Pradhan, L. Zhou, P. X. Zhang, X. H. Liu, P. Ji, S. J. Du, C. F. Liu and Y. Wu, Supercond. Sci. Technol., **15**(1), 12 (2002).
5. Y. Yamada, F. Yamashita, K. Wada and K. Tachikawa, J. Jpn. Inst. Metals. **61**(9), 836 (1997).
6. V. V. Pankov and P. Strobel, Physica C, Superconductivity, **235-240**(1), 333 (1994).
7. A. Y. Ilyushechkin, T. Yamashita, L. Boskovic and I. Mackinnon, Supercond. Sci. Technol., **17**(10), 1201 (2002).
8. A. Y. Ilyushechkin, T. Yamashita and I. Mackinnon, Physica C **377**(3), 362 (2002).
9. S. H. Cho, S. H. Lee and K. C. Park, J. Kor. Int. Met. Mater., **44**(7), 497 (2006).