

창립  
40주년 학술대회  
논문 87-G-20-9

0-3 형 PZT/PVDF 복합재료의

안전 특성에 관한 연구

최 용○ 김 용 역\* 김 오 기\* 이 덕 출\*\*  
인하 대학원 \*KAIST \*\*인하 대학교

A study on the piezoelectric properties with  
PZT/PVDF composites of 0-3 connectivity

Yong Choi\* Yong-Huck Kim\* Ho-Gi Kim\* Deok-Chool Lee \*\*  
Inha Univ. \* KAIST \*\* Inha Univ.

ABSTRACT

In this study, piezoelectric composite materials of 0-3 connectivity were made by mixing PZT ceramics with polymers, the dependence of volume % PZT and poling condition for dielectric and piezoelectric properties were investigated.

The measured value of dielectric constant was dependent on the volume %PZT, which was exponentially increased with volume %PZT.

Piezoelectric coefficient ( $d_{33}$ ) was exponentially increased with volume % PZT.

Voltage coefficient ( $\bar{g}_{33}$ ) was decreased with volume % PZT, but it was larger than that of single phase PZT ( $g_{33}$ ) because the dielectric constant ( $\epsilon_{33}$ ) of composite materials was decreased.

1. 서론

세라믹스 재료에 전기적인 기능을 부여한 전자세라믹스는 근래 음향기기, 초음파기기 및 통신기기의 핵심부품 소재로 실용화되고 있으며, 이의 재료는 주로 녹은 안전특성을 지닌 PZT ( $Pb(ZrTi)O_3$ ) 개 세라믹스 재료로서 페로브스카이트 구조를 이루고 있어, 매우 큰 전기기계 결합계수를 나타내므로 에너지 변환소자로써 꼭급히 이용되고 있다.

그러나 단일상 재료가 갖는 특성의 한계로 때문에 다중 다양하게 사용되고 있는 안전세라믹스 부품 제작에 어려움이 있다고 생각되며, 이에따라서 기계적으로 유연한 고분자 재료와 전기적으로 안전성이 높은 안전세라믹스 재료를 복합화 시킴으로서 세라믹스 재질이 갖는 최약성을 보완시키고, 고분자 재료 보다는 안전성이 뛰어난 유연성 안전재료에 대한 연구가 최근 관심이 진중되고 있다.

순산형인 0-3형 복합안전체는 1-3형이나 3-3형 복합체에 비해 유연성이 풍부하고 박막내지는 데면

적화가 가능하며, 제조공정이 매우 간단하여 현재 실용화 단계에 이르고 있다.

따라서 본 연구에서는 PZT 세라믹스와 PVDF 고분자를 복합화하여 0-3형 접속도를 갖게되는 안전복합재료를 제조하였으며, 이때의 유연특성, 안전특성 등에 대하여 조사하였다.

2. 0-3형

(1) 접속도에 의한 분류




그림 1. 2상으로 된 복합재료의 접속도

(2) 모델 개념도




그림 2. 주정 입방체 모델

(3) 유전 상수의 이론식

$$\bar{\epsilon}_{33} = \frac{\alpha^2 \cdot [\alpha + (1-\alpha)n]^2 \cdot {}^1\epsilon_{33} \cdot {}^2\epsilon_{33}}{\alpha \cdot {}^2\epsilon_{33} + (1-\alpha)n \cdot {}^1\epsilon_{33}} + [1 - \alpha^2 \cdot \{ \alpha + (1-\alpha)n \}] \cdot {}^2\epsilon_{33}$$

여기서

$$n = 0.2 \quad \text{변형 계수}$$

$$\alpha = ({}^1V)^{1/3}$$

${}^1V$  : PZT 상의 체적비

${}^1\epsilon_{33}$  : PZT 상의 유전율

${}^2\epsilon_{33}$  : 고분자상의 유전율

(4) 양전 계수의 이론식

$$\bar{d}_{33} = {}^1d_{33} \frac{\alpha^3 \cdot [\alpha + (1-\alpha)n]}{\alpha + (1-\alpha)n \cdot ({}^1\epsilon_{33} / {}^2\epsilon_{33})} \cdot \frac{1}{\alpha^3 \cdot (1-\alpha)n / \alpha + (1-\alpha)n}$$

(5) 전압 계수의 이론식

$$\bar{\epsilon}_{33} = \frac{d_{33}}{K_p} \quad (V \cdot m/N)$$

(6) 전기 기계 결합계수의 이론식

$$\frac{1}{K_p} = 0.395 \frac{f_{rp}}{f_{ap} - f_{rp}} + 0.574$$

$$\frac{1}{K_t} = 0.405 \frac{f_{rt}}{f_{at} - f_{rt}} + 0.810$$

3. 실험

(1) 측정

복합유전계로 유전상수 및 유전손실은 Impedance Analyzer로써 주파수 1kHz에서 측정하였다. 그리고 공진특성은 IRE Standard 방법을 사용하였고, 유전계수  $\bar{\epsilon}_{33}$ 는 Berlincourt d33-meter로 측정하였다.

(2) 시편 제작




그림 3. 시편 제작 공정도

4. 고찰

PZT의 체적비를 변화시키면서 본격 시편 시료의 비유전율 및 유전손실을 그림 4에 나타냈다. 그림에서 비유전율은 PZT의 체적비가 증가함에 따라 지수함수적으로 증가함을 알 수 있고, 유전손실은 거의 일정함을 알 수 있다.

그림 5는 PZT의 체적비를 변화시키면서 본격 시편 시료의 양전특성을 조사한 것이다. 역시 PZT의 체적비가 증가함수록 양전계수는 지수함수적으로 증가함을 볼 수 있다.

5. 실험 결과




그림 4. PZT 체적비에 대한 유전상수 및 유전손실




그림 5 PZT 체적비에 대한 압전계수

(2) PZT의 체적비가 증가함에 따라 압전계수  $d_{33}$ 은 지수함수적으로 증가하였다.

(3) 전압계수  $g_{33}$ 는 복합재료의 유전율이 감소하기 때문에 단일상 PZT의 전압계수  $g_{33}^1$ 보다 증가하였다.

REFERENCES

- R.E. Newnham et al, "Connectivity and Piezoelectric-Pyroelectric Composite", Mat. Res. Bull., Vol 13, pp.525-536, (1978).
- B. Jaffe et al, Piezoelectric ceramics, Academic press, London and New York, (1971).
- S. Roberts, "Dielectric and Piezoelectric Properties of Barium Titanate", Phys. Rev., 71(12), pp. 890-895( 1947).
- T.R. Gururaja, "composite Piezoelectric transducer", IEEE Ultrasonic Symposium, (1980).
- T. Furukawa et al, "Piezoelectric properties in the composite system of Polymers and PZT ceramics", J. Appl. Phys. 50(7), (July 1979).
- Brown et al, "Piezoelectric composite for underwater transducers", Ferroelectrics, Vol. 54, pp. 5-9, (1981).
- L.E.Cross et al, "Piezoelectric composite Materials for ultrasonic transducer application ", IEEE Trans.on sonic and ultrasonics, Vol. SU-32, No 4, PP. 481-498, (1985).
- W.B. Harrison and S.T.Liu, "Pyroelectric properties of Flexible PZT Composites", Ferroelectrics, Vol. 27, pp. 125-128, (1980).
- 일본 전기학회, "유전체 현상론", pp.153-201, (1976).
- 이덕률 외, "PZT/Epoxy O-3형 복합재료의 압전특성에 관한 연구", 대한전기학회지, Vol 36, No.7, pp.447-452, (1987).

6. 결론

- 복합 압전체의 유전상수는 압전세라믹스의 체적비가 증가함에 따라 지수함수적으로 증가하였다.