

## Cellulose acetate/Polypyrrole 복합체의 전기적 성질

성균관대 섬유공학과

방호주·박연희

전기절연체인 cellulose acetate에 전도성고분자인 polypyrrole를 도입시켜 cellulose acetate/polypyrrole 복합체의 전기전도성을 높이고자 했다. cellulose acetate에 polypyrrole을 균일하게 도입시키기 위해 cellulose acetate 박막에 ferric chloride, cupric chloride 혹은 nikel chloride를 첨가해서 pyrrole gas 중에 방치시킴으로서 pyrrole gas 가 cellulose acetate 박막 내부로 확산해서 박막내에 이미 첨가되어 존재하는 금속염화물의 종합개시 작용으로 polypyrrole이 박막내에 형성된다.

금속염화물이 첨가된 cellulose acetate 박막의 전기전도도는  $10^{-9}$  -  $10^{-10}$  S/cm 정도 이었으나 상기의 방법으로 제조된 cellulose acetate/polypyrrole 복합체 박막의 전도도는  $10^{-4}$  -  $10^{-2}$  S/cm로 향상되었다. 종합으로 형성되는 polypyrrole 양은 2시간 이내에서 는 급속히 증가했으나 그 이후에는 서서히 증가했다. 전기전도도 저하에 대한 속도상수로 -20 °C, 80 °C, 120 °C에서  $4.39 \times 10^{-5}$ ,  $3.67 \times 10^{-4}$  과  $1.61 \times 10^{-3}$  min<sup>-1</sup>의 값을 얻었다. 복합체의 표면구조와 전기전도도와의 관계에 대해서도 조사했다.