

Properties of Chitin, Chitin Derivative Film

김미희, 임승순

한양대학교 섬유공학과

Chitin의 용해도와 film 형성능을 증진시키기 위해서 N-acetylglucosamine 내 C₃와 C₆위치의 hydroxyl group을 alkyl group으로 치환하였다. P-chloroacetic acid를 촉매로 하여 acetylation⁽¹⁾하고, alkali chitin법으로 carboxymethylation⁽²⁾과 ethylation⁽³⁾을 하였다. 이렇게 하여 얻어진 chitin derivatives를 99% formic acid에 냉동법⁽⁴⁾으로 용해시킨 후 유리판에 casting하여 acetone, ethyl acetate, isopropyl ether를 non-solvent로 해서 chitin과 chitin derivative film을 얻었다.

Chitin derivatives의 치환도는 Elemental Analysis와 FT-IR로 확인하였고, 결정구조는 X-ray diffraction으로 검토했으며, 점도는 Ubbelohde viscometer로 측정하였고, 열적 성질은 DSC와 TGA로 관찰하고, film의 역학적 성질은 Universal Tensile Testing Machine으로 측정하였다.

Fig.에서 chitin(A)에 비하여 derivatives는 결정 peak가 감소하고 위치가 약간 이동하였다.

Reference

- 1) N.Nish, J.Noguchi, S.Tokura, and H.Shiota, Polym.J., 11, 27 (1978)
- 2) S.Tokura, N.Nishi, A.Tsutsumi and O.Somorin, Polym.J., 15, 485 (1983)
- 3) S.Tokura, J.Yoshida, N.Nishi, T.Hiraoki, Polym.J., 14, 527 (1982)
- 4) S.Tokura, N.Nishi, and J.Noguchi, Polym.J., 11, 781(1979)




Fig. . . X-ray differaction (A) Chitin (B) ethyl chitin
(C) acetyl chitin (D) carboxyl methyl chitin.