

수치해석에 의한 섬유집합체의 열적거동

박명수*. 신현세. 주강

*경북산업대학 섬유공학과
단국대학교 섬유공학과

섬유집합체의 유효열전달은 섬유의 체적분율, 두께, 공기함량 및 섬유배열정도 등에 많은 영향을 받고 있다. 이러한 섬유집합체의 열전달거동을 명확히 하는 것은 열이동해석에 매우 중요하므로, 본 연구에서는 섬유집합체내의 공기함유량 및 두께변화에 따른 열적거동을 유한요소법에의한 수치해석을 통하여 연구 검토한 결과 다음과 같다.

공기층을 가진 섬유집합체는 공기함량이 많을수록 시간변화에 따른 열평형 도달상태가 지연되고 있으며, 두께가 두꺼울수록 열평형 지연현상이 더욱 현저하다.

공기함유율 60%이상에서는 두께에 따른 열평형도달시간 변화는 거의 선형적인 거동을 나타나며, 열평형도달시간은 공기함유율 80%의 경우 25~600초, 공기함유율이 0%일경우 20~340초범위로 나타났다.

섬유집합체 내부 열거동을 살펴보면 공기함유량이 많을수록 열원에 가까운 거리에서 열거동 지연이 일어나며, 열공급 초기단계 (5 sec)에서의 열전달 지연현상은, 섬유집합체의 두께 5mm에서는 열원에서 4mm부근, 두께 10mm에서는 7mm부근, 두께 20mm에서는 10mm부근, 두께 30mm에서는 11mm부근에서 열전달 지연현상이 일어나고 있다.

섬유집합체의 두께 증가에 따른 열전도도변화는 두께 10mm부근에서 열전도도는 급격히 감소하나, 공기함유율 60%이상, 두께 25mm이상에서의 열전도도는 거의 일정한상태를 유지하는 경향을 나타낸다.