

B32

GaAs계의 ohmic contact개발을 위한 Si/Co/GaAs계의 계면반응에 대한 연구 (A study on the interfacial reaction of Si/Co/GaAs system used for ohmic contact to GaAs)

연세대학교 금속공학과 곽준섭, 백홍구
포항공과대학 재료금속공학과 신동원, 박찬경
한국표준과학연구원 김창수, 노삼규

1. 서론

III-V족 화합물 반도체인 GaAs는 높은 전자 이동도와 부성저항(NDR) 특성 및 직접 천이형 광특성을 지니고 있기 때문에, MESFET, HBT, HEMT, MMIC 등 초고속, 초고주파 소자에 널리 이용되고 있다. 이러한 소자 제작공정에 필연적으로 개입되는 음접촉(ohmic contact)은 소자의 전기적 특성에 영향을 미치는 중요한 단위공정으로, 특히 차세대 초고주파 소자로 각광받고 있는 HBT 및 HEMT 소자의 최대 주파수 영역은 음접촉저항이 감소할수록 비선형적으로 급격히 증가하므로, 소자크기의 감소와 수백 GHz 초고주파 소자에 적합한 음접촉에 대한 연구는 필수적으로 수행되어야 하는 선결 과제이다. 이에 본연구에서는 SPR(Solid Phase Regrowth)법을 이용한 새로운 음접촉 재료와 공정을 개발하고, 관련 접촉 시스템의 물리화학적 기구를 규명하는 첫 단계로서 Si/Co/GaAs계의 열처리온도에 따른 계면반응 및 전기적 특성의 변화를 제시하고자 하였다.

2. 실험방법

본 실험에 사용한 시편은 (001) GaAs로, 계면반응분석을 위하여는 SI(semi-insulating) GaAs를, SBH(Schottky Barrier Height) 측정을 위한 diode의 제작을 위해서는 n^+ ($2.6 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$) GaAs 기판을 사용하였다. Co와 Si만의 반응을 고찰하고자 SiO_2 증착된 Si 기판을 사용하여, Si(120nm)/Co(50nm)를 R. F. magnetron sputtering법으로 증착하였고, Si(120nm)/Co(50nm) /GaAs를 증착하여 전체적인 반응을 고찰하였다. 증착된 시편은 진공열처리로 (10^{-6} Pa)를 이용하여, 300°C-700°C 구간에서 열처리 하였다. 열처리 온도에 따른 계면반응을 분석하고자 GXRD, AES, XTEM, HRTEM을 이용하였고, SBH 및 ideality factor를 측정하기 위하여 순방향 current-voltage(I-V) 측정을 하였다.

3. 결과 및 고찰

Co/GaAs계의 계면반응은 340°C에서 Co_xGaAs 의 생성으로 시작되었으며 420°C에서는 $\text{Co}_x\text{GaAs}/\text{GaAs}$ 계면에서 CoAs 과 CoGa 이 생성되었고 460°C-500°C에서는 Co_xGaAs 의 분해 및 CoAs , CoGa 의 수직 분리가 관찰되었다. Co/GaAs의 SBH는 증착직후는 0.69eV이었고 340°C-420°C 구간에서는 0.72eV로 증가되었으며 500°C 이상에서는 0.5eV이하로 급감하였다. Co/GaAs계의 계면반응 결과는 Gibbs 상률에 근거한 Co-Ga-As 3원계상태도의 계산결과와 일치하였다.

Co/Si계의 반응은 380°C에서 Co_2Si 의 생성으로 시작되었고 460°C에서는 CoSi 로 상전이가 발생하였으며 700°C까지 안정하게 존재하였다. Co의 증착두께가 100nm의 경우에는 500°C에서 CoSi 에서 CoSi_2 로 상전이가 발생하였다. 이러한 상전이과정은 EHF (effective heat of formation) rule과 잘 일치하였다.

Si/Co/GaAs계의 반응은 그림 1에서와같이 340°C에서 Co_xGaAs 의 생성으로 시작되었으며 380°C서는 CoAs , CoGa 및 Co_2Si 의 생성이 관찰되었다. 420°C에서는 잔재한 Co층이 모두사라졌으며, Co silicide와 CoGa, CoAs계면이 접하는 460°C 이상에서는 CoAs 과 CoGa 이 사라지고 Co silicide는 계속 성장하여 CoSi/GaAs 가 최종적으로 생성되어 700°C까지

안정하게 존재하였다. 이러한 결과는 계산에 의하여 구한 Si-Co-Ga-As 4원계 상태도와 잘 일치하였으며, Co/GaAs 및 Co/Si계를 분리하여 연구한 계면반응의 순서에서 예측한 결과에도 잘 부합하였다. Si/Co/GaAs의 SBH 및 ideality factor의 변화는 Co/GaAs계의 변화와 유사하였다.

4. 결론

Co/GaAs 및 Si/Co의 계면반응실험과, Gibbs 상률에 근거한 Si-Co-Ga-As 4원계 상태도의 계산결과를 근거로 Si/Co/GaAs의 계면반응을 예측하였으며 실제의 반응과 잘 일치함을 보였고, Si/Co/GaAs계의 SBH 및 ideality factor의 변화로부터 n-GaAs 반도체 소자에 대한 응용측으로서의 가능성을 알 수 있었다.

5. 참고문헌

- 1) Robert Beyers et al ; J. Appl. Phys., 61, 2195 (1987)
- 2) R. Pretorius et al ; J. Appl. Phys., 70, 3636 (1991)
- 3) L. C. Wang et al ; J. Mater. Res., 3, 922 (1988)




Fig. 1 Si/Co/GaAs계의 계면반응순서