

B33

MOCVD법에 의해 제조된 YBCO 초전도 박막의 특성

The properties of YBCO Superconducting thin film fabricated by MOCVD

한양대학교 재료공학과 박준식, 강성군

Metal-Organic 고체 분말 sources를 혼합 이용한 고진공 MOCVD장치에 의해 낮은 산소 분압을 이용하여 낮은 증착온도에서 YBCO 고온 초전도체 박막이 *in-situ* process로 제조되었다. 초전도 박막은 증발 온도 270°C, 증착 온도 775°C, 산소 분압 4.5×10^{-2} torr, Ar carrier gas로 total pressure 3torr에서 전처리된 MgO기판($1\text{cm} \times 1\text{cm} \times 0.05\text{cm}$)에 증착되었다. 증착된 박막은 200cc/min의 flow rate 1기압 O₂ gas에서 5~10°C/min의 cooling rate로 400°C까지 cooling시켜 60분 동안 *in-situ* annealing되었다. 박막의 조성 및 표면 morphology와 박막과 기판간의 interdiffusion이 EDS와 SEM 및 AES 분석에 의해 확인되었고, 결정 구조는 X-ray diffractometer로 분석되었다. T_c는 액체질소 또는 헬륨에서 일반적인 four-probe method에 의해 저항의 온도 의존성을 측정하여 얻었다. MgO(100) 기판에 *in-situ* process로 박막을 성장시켰을 때, 수직한 c-axis oriented film이 epitaxial하게 성장되는 온도는 775°C 정도이었다. *In-situ* process에서 산소 분압이 증가되면, c-axis와 a-axis oriented가 혼합된 박막이 성장되었다. 775°C에서 증착 속도를 40~50 Å/min으로 *in-situ*로 박막 제조시 T_{c,zero}값이 84.6K이었고, c-axis의 길이는 11.70 Å으로 이상적인 초전도체의 값에 근접하였다. 700°C에서 *in-situ* process로 증착시킨 박막은 post-annealing하여야 초전도 특성이 나타났다. 이에 반해 775°C에서 증착 시킨 박막은 post-annealing하면 면저항이 증가되었으며 초전도 특성이 나타나지 않았다.

【참고 문헌】

1. V. Matijasevic, P. Rosenthal, K. Shinohara, A. F. Marshall, R. H. Hammond, and M. R. Beasley J. Mater. Res., Vol.6, No.4, 682~698 Apr 1991
2. H. Yamane, M. Hasei, H. Kurosawa, and T. Hirai, Jpn. J. Appl. Phys. (1991) 30. L1003~L1005