

**HNO₃/Ce(IV) 개시제를 이용한 면섬유에의
AN 그라프트 공중합 거동**

권 현조 · 박 영환
서울대학교 천연섬유학과

ceric ammonium nitrate(CAN) 개시제를 사용하여 면섬유에 acrylonitrile 을 그라프트 공중합시켰을 때 반응 시간, 개시제 농도, 반응 온도에 따른 그라프트 파라미터를 살펴보고 또한 그라프트 공중합체 분석을 통하여 그라프트 확인과 열적 성질 변화 및 그라프트 공중합체의 표면특성에 대하여 살펴보았다. 이에 따른 결과는 다음과 같다.

반응시간에 따른 그라프트율의 증가는 일정 시간 후에는 더이상 관찰되지 않았다. 반응 온도에 따른 그라프트율과 add-on%는 모두 증가하는 경향을 보이고 있으나 그라프트 효율은 50°C에서 가장 좋은 값을 나타내고 있었다. 개시제 농도에 따른 그라프트 효과는 온도에 따라 다른 거동을 보이고 있으며 개시제 농도가 0.02 M일 때 그라프트 효율이 가장 좋게 나타나고 있었다.

그라프트 증명을 위하여 그라프트 공중합체의 IR, DSC, ESCA 분석을 행하였으며 각각 PAN의 특징적인 peak을 관찰할 수 있었다. DSC, TGA 열분석을 통하여 그라프트 공중합체의 열적성질을 분석하였다. DSC 분석 결과 셀룰로오스의 열분해 peak과 공중합체에 의한 peak이 관찰되었다. TGA 열분석 결과 그라프트 공중합체의 경우 초기 열분해 속도가 면섬유에 비하여 빠르게 진행되었으나 400°C까지의 전체적인 분해 속도는 그라프트 공중합체의 경우가 더욱 완만하게 나타나고 있는 것을 관찰할 수 있었다. SEM, ESCA에 의한 그라프트 공중합체의 표면 분석에서 전체적으로 그라프트가 표면에서 주로 일어나고 있음을 관찰할 수 있었다.