

# 수중불분리 콘크리트 물성에 미치는 혼화제의 영향에 관한 기초 연구

## A Fundamental Study on Effecting of Admixture on Physical Properties of Antiwashout Concrete

신 도 철\* 이 종 열\*\*  
Shin, Do Chul Lee, Jong Ryul

### ABSTRACT

An experimental study was carried out for the estimate of the properties of concrete contained an antiwashout admixtures. Properties of antiwashout under water concrete clearly differed from other types of concrete.

This paper reports the effects of specific types, dosage of antiwashout admixtures and superplasticizer. The test results have indicated that dosage of antiwashout admixture and superplasticizer to improve the antiwashing property, fluidity and compressive strength will be approximately 2.5 kg/m<sup>3</sup>, 8 ~ 10 kg/m<sup>3</sup> of the weight of concrete each. When cellulose ether type antiwashout admixture is added with a naphthalene sulphonate superplasticizer, resulting in reduced whole properties of antiwashout under water concrete.

### 1. 서론

최근 해양개발의 추세에 따라 선진국에서는 수중콘크리트 구조물의 수요가 급증하고 있으며 국내여건 역시 삼면이 바다로 둘러싸여 항만, 해양, 토목, 연육교 등 바다와 연관된 공사가 많고 내륙에서도 침수 및 수리를 위한 토목공사가 대부분이다.

수중공사를 하는데 있어 종래에는 밀연립상사, 포대콘크리트, 버켓, 트레미 공법이나 모르타르를 주입하여 있으나 강도의 신뢰성 저하, 수질오염, 시공기술 및 장비의 고도화 등의 문제점을 내포하고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 1974 독일에서 최초로 수중에서 재료분리 없이 콘크리트를 타설 할 수 있는 수중불분리 혼화제가 개발되어 수로, 항만공사에 적용되기 시작했으며 국내에서도 '80년대 말부터 일부 연육교와 교각의 기초부위에 소규모로 적용된 실적이 있다. 그러나 아직은 국내에서 수중불분리 혼화제를 이용한 수중콘크리트의 시공시침이나 성능을 평가하는 방법은 확립되어 있지 않으며, 특히 이의 제조에 관계되는 혼화제가 콘크리트 물성에 미치는 영향에 관한 연구도 미흡한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 주로 재료적인 측면에서 수중불분리 혼화제와 사용

고유동화제의 성분과 첨가량 변화에 따른 수중불분리성 콘크리트의 세밀 물성변화를 검토하였고 아울러 효율적인 수중콘크리트 타설을 위한 기초자료로 삼고자 하였다.

### 2. 실험개요

#### (1) 시멘트

국내 S사의 보통 포틀랜드 시멘트를 사용하였으며 이들의 화학적, 물리적 성질은 표1, 2와 같다.

#### (2) 혼화제

수중에서의 재료분리 방지를 위한 분리서감재는 수용성으로 비이온성 세룰로스에테르계 성분을 사용했으며 고유동화제는 나프탈렌 설플란계, 멜라민 설플란계, 고축합드리아신계 3종을 사용하였다.

#### (3) 골재

청원산 25mm 쇄석과 심천산 강모래를 사용하였다.

표1. 보통 포틀랜드 시멘트의 화학성분

Chemical composition (%)				
SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO
20.3	6.0	3.3	62.7	3.2
Chemical composition (%)				
Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	SO <sub>3</sub>	Ig. loss	
0.11	0.80	2.0	1.6	

\* 쌍용중앙연구소 신제품개발실 주임연구원

\*\* 정회원, 쌍용중앙연구소 신제품개발실장

표2. 보통 포틀랜드 시멘트의 물리적 시험결과

비 중	안정도(%)	용 결		종결(시간)
		초결(분)	종결(시간)	
3.14	0.03	260	6:30	
		압축강도 (kg/cm <sup>2</sup> )		
1일	3일	7일	28일	
87	203	287	387	

표3. 사용 혼화제의 성분과 물리적 특성

종 류	성 분	진비중	형 태	PH
불분리 혼화제	비이온 성셀룰로스 에	1.27	백색 분말	6.5-7.5
	테르계 멜라민			
	설폰산 계(M)	1.16	미색액상	8-10
	나프탈렌설폰 산계(N)	1.22	갈색액상	7-9
고유동 화제	고축합 트리아	1.14	담갈색 액상	7-9
	신계(T)			

## 2.2 실험내용

혼화제 사용에 따른 수중불분리 콘크리트의 물성변화를 명확히 파악하기 위해 단위 시멘트량과 물시멘트비, 잔골재율을 고정시켜 단순화 했으며, 불분리제와 고유동화제의 첨가량을 변화시켜 실험을 수행하였다. 콘크리트 배합조건은 표4와 같으며 불분리 혼화제는 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 kg/m<sup>3</sup>, 고유동화제는 성분별로 각 0.4, 8, 12 kg/m<sup>3</sup>으로 첨가량을 변화시켰다.

표4. 콘크리트 배합조건

W/C (%)	S/A (%)	단위 재료량 (kg/m <sup>3</sup> )			
		시멘트	물	잔골재	조골재
50	40	440	220	657	1028
AE감수제 *	C/Mx%	수중불분리 혼화제	고유동화제		
0.15		1.5~3.0kg/m <sup>3</sup>	0~12kg/m <sup>3</sup>		

\* A.E감수제 : 시멘트 × 0.15% (리그닌설폰산염계)

콘크리트 혼합은 실험실의 강세식 믹서에 시멘

트, 잔골재, 불분리제를 투입하여 30초간 건식으로 혼합한후 물(고유동화제 함유), 굵은골재를 투입하여 다시 교반하였다.

## 2.3 시험항목 및 측정방법

본 연구의 시험은 일본 토목학회에서 '91년에 제정한 수중불분리성 콘크리트 평가방법에 준하여 시험하였다.

### (1) 수중불분리성 시험

1000cc 비이커 (외경 110mm, 높이 150mm)에 800cc의 물을 채우고 500g의 콘크리트를 10등분이상 되게 수중에 분할 투입한 다음 비이커수 600cc를 채취하여 PH와 혼탁물질의 양(탁도)을 측정하였다.

### (2) 작업성 시험

슬립프 콘을 세거한후 5분 경과후에 콘크리트가 퍼진 넓이 2개점을 측정하는 slump, flow치로 하였으며 아울러 시간에 따른 slump, flow 경시변화량도 측정하였다.

### (3) 공기량 시험

굳지 않은 콘크리트의 압력법에 의한 공기함유량 시험법으로 측정하였다.

### (4) 콘크리트 용결시험

콘크리트를 No.4의 체로 체가름한 후 용기에 넣어 관입서항침에 의해 용결시간을 측정하였다.

### (5) 콘크리트 압축강도 시험

시험시편의 세작은 기중과 수중에서 각각 제작하여 수중과 기중의 강도비를 구하였다. 수중에서의 공시체 세작은 수심 30cm의 수조에 형틀을 놓고 시료를 10등분 이상 수중에 자유낙하시켜 다짐이 없이 형틀에 채웠다. 수중에서 자중에 의한 충진을 유도한 후 7, 28일 재령까지 20±3°C의 수조에서 양생하여 시험을 하였다.

## 3. 실험결과 및 고찰

### 3.1 불분리제 첨가량 및 고유동화제 종류에 따른 재료분리 특성

불분리제 첨가량과 고유동화제에 따른 수중에서의 재료분리 서항성을 측정한 결과를 그림 1과 2에 나타내었다. 고유동화제 함량을 고정하고 불분리제 함량을 변화시켜 실험한 결과 혼탁물질량은 불분리제 함량에 따라 최고 290mg/l에서 20mg/l 까지 차이를 나타내고 있으며 고유동화제 성분에 따라서는 차이가 없는 것으로 나타나고 있다.




그림1. 불분리제 함량에 따른 재료분리 저항특성




그림 2. 고유동화제 함량에 따른 재료분리 저항 특성

불분리제 함량이 2.0kg/m<sup>3</sup>이하에서는 분리저항성이 크게 떨어지는 것으로 나타나고 있다. 고유동화제 함량에 따라서는 성분에 관계없이 함량 증가에 따라 현탁물질이 다소 증가되는 경향이며 8kg/m<sup>3</sup> 이상 첨가에서부터 증가폭이 커지는 현상을 나타내고 있다.

과량의 고유동화제 사용은 콘크리트의 점성을 저하시켜 시멘트 유실량을 증가시키는 것을 알 수 있다.

그림3의 현탁용액의 PH 측정 결과도 동일한 경향을 보여주며 PH 값의 변화는 불분리제량에 따라 최고 11에서 9.7까지 떨어지는 것으로 나타나며 고유동화제의 성분에 따라서는 차이가 없는 것으로 추정되었다.

상기의 실험결과로 부터 현탁용액의 PH와 현탁물질과의 상관 회귀모형을 추정해 본 결과 그림 4와 같이 Log 모형의 회귀곡선을 갖으며 회귀식의 결정계수 ( $r^2$ )이 0.91로 비교적 좋은 상관성을 갖고




그림3. 불분리제 및 고유동화제 함량에 따른 PH 변화

있는 것으로 나타나고 있어 간단히 PH 측정만으로도 현탁물질을 정량적으로 추정 가능하다고 사료된다.

$$\text{Log(탁도)} = 1.339 [\text{PH}] - 11.87 \quad (r^2 = 0.91)$$




그림4. 현탁물질과 PH간의 상관 관계

### 3.2 콘크리트 slump, flow 및 경시변화특성

불분리제 고유동화제에 따른 slump, flow측정 결과를 그림 5와 6에 나타내었다.

불분리제 첨가량이 0.5kg/m<sup>3</sup>씩 증가됨에 따라 콘크리트의 점성 증가로 2~4cm정도의 slump, flow 저하현상을 보이고 있다. 고유동화제의 성분에 따라서도 slump, flow 차이가 크게 나타나고 있는데 멜라민계>트리아신계 순으로 양호하며 나프탈렌산설플란계는 떨어지는 것으로 나타났다.

고유동화제 함량에 따른 slump, flow 변화는 유동화제 첨가량이 8kg/m<sup>3</sup> 까지는 직선적으로 증가 하나가 그 이상 첨가에서는 증가가둔화되는 현상을 보이고 있다.




그림5. 불분리제 첨가에 따른 slump. flow 변화

고유동화제 성분에 따른 영향은 멜라민계와 트리아신계가 그 첨가량에 따라 증가되는 경향을 보인 반면 나프탈렌솔벤산계는 slump. flow 절대치는 물론 첨가량에 따른 증진효과가 나타나지 않고 있다.




그림6. 고유동화제 첨가에 따른 slump. flow 변화

따라서 고유동화제의 선정과 사용량은 불분리제의 성분과 경제성을 고려하여 선택할 필요가 있다.

그림7은 경시변화에 따른 slump. flow의 변화를 측정한 결과이다. 초기의 목표 slump. flow가  $50 \pm 3\text{cm}$ 되게 콘크리트를 배합한 후 가정식 mixer에 넣어 30, 60, 90, 120분 간격으로 slump. flow를 측정하였다.

멜라민계와 트리아신계 고유동화제를 사용한 조건에서는 60분 경과까지는  $2.3\text{cm}$ 의 완만한 slump. flow 저하현상을 나타내다가 그 이상부터는 저하폭이 커지는 현상을 보이고 있는데 반해 나프탈렌계는 초기 30분경과 부터 저하량이 큰 현상을 나타내고 있다. 120분 경과 후에 최종 slump. flow loss는 멜라민계와 트리아신계의 경우 초기

slump. flow치에서  $6.7\text{cm}$ , 나프탈렌계는  $10\text{cm}$ 가량 저하되고 있다. 수중불분리 콘크리트의 유동성 저하량은 보통 콘크리트보다 적은 것으로 나타나며 콘크리트 제조후 90분까지는 작업성의 확보가 가능하나, 그이상의 시체가 소요될 경우에는 응결지연형 AE 감수제나 고유동화제의 현장투입등과 같은 조치가 필요하다고 생각된다.




그림7. Slump. flow 경시변화량

### 3.3 콘크리트 공기량

셀룰로스에테르계 불분리제의 작용기구는 긴 섬유상의 셀룰로스 분자들이 물 분자간의 가교역환을 험에 따라 물의 이동을 저해하고 결화를 시킴으로서(점성증가) 시멘트와 물세간의 재료분리를 방지하게된다. 물의 점성증가는 콘크리트 혼합시 생산된 공기포의 이동이나 소멸을 방해 함으로서 일반 콘크리트보다 기포발생량이 증가하게 된다. 일본 토목학회에서는 공기량을 상한치만 4.5% 이하가 된 것으로 규정하고 있어 본 연구에서도 수중불분리 혼화제와 고유동화제 사용에 따른 공기량을 측정하였으며 그 결과는 그림8과 9에 나타내었나.




그림8. 불분리제 첨가량에 따른 공기량 변화




그림9. 고유동화제 첨가량에 따른 공기량 변화

불분리제 함량증가에 따라 공기량이 다소 증가되는 경향을 나타내고 있으나 그 영향은 작게 나타났다. 유동화제 성분에 따라서는 나프탈렌계의 경우 공기량이 크게 증가하는 것으로 나타나고 있으며 함량증가에 따라 그 양은 증가되고 있다. 멜라민계와 트리아신계는 첨가량 증가에 따라 공기량이 감소하고 있는데, 이는 콘크리트의 유동성 증가로 공기포의 이동 및 소멸이 원활해지기 때문이다. 일반적으로 AE제 성분의 첨가에 따라 발생된 미세연행 공기포(Entraining air)의 직경은 10~100  $\mu\text{m}$ 인 미립의 상태로 시멘트, 물 주위에 잘 분산되어 불베아링 역할을 함으로써 유동성을 향상시키게 된다. 그러나 본 실험에서와 같이 불분리제에 기인되어 발생되는 공기포는 직경이 100  $\mu\text{m}$  이상으로 크고 존재하는 골재의 형태에 따라 여러형태의 형상으로 불규칙하게 분포하면서 발생량 증가에 따라 유동성 증가에는 기여하지 못하는 것으로 사료된다. 특히 나프탈렌 설폰산계 고유동화제는 유동성 저하, 공기량 발생증가 현상을 나타내고 있는 것으로 미루어 볼때 셀룰로스계 불분리제의 점성거동에 이상영향을 끼쳐 점성 증진을 유발시키는 작용을 하는 것으로 추정된다.

### 3.4 콘크리트 응결 특성

관입저항침에 의한 콘크리트 응결시간 측정 결과를 그림 10에 나타내었다. 수중불분리 콘크리트의 응결시간은 보통 콘크리트에 비해 초결, 중결이 5~8시간 지연되어 나타난다. 불분리제 함량 0.5  $\text{kg}/\text{m}^3$  증가에 따라서 멜라민계, 트리아신계의 경우 초결, 중결이 50~70분정도 지연되고 있으며 나프탈렌 설폰산계는 80 ~ 120 분 정도 시연되고 있다. 고유동화제 함량 증가에 따라서도 응결이 지연되는 경향을 보이는데 멜라민계와 트리아신계는 첨가량 증가에 따른 시연시간이 4  $\text{kg}/\text{m}^3$  증가에

따라 30~50분정도 지연되고 있는데 반해 나프탈렌 설폰산계는 응결시간이 60~140분 정도로 크게 지연되는 것으로 나타났다. 전반적으로 나프탈렌 설폰산계가 셀룰로스 에테르계 불분리제에서는 응결 지연 작용이 크게 나타났다.




그림10. 불분리제 첨가량에 따른 콘크리트 응결특성




그림11. 고유동화제 첨가량에 따른 콘크리트 응결 특성

### 3.5 콘크리트 압축강도 특성

수중과 기중에서 제작한 콘크리트의 28일 압축강도 측정결과를 그림 12에 나타내었다.

이때의 실험조건은 동일한 작업성 (slump, flow  $48 \pm 3\text{cm}$ ) 범위에서 강도 시험을 위해 고유동화제량을 불분리제 함량에 따라 4~10  $\text{kg}/\text{m}^3$  범위에서 조정 사용하였다.

불분리제 함량 증가에 따라 기중에서 제작한 시편의 절대 강도는 떨어지는 것으로 나타나지만 수중/기중 강도비는 재료분리 저항성이 커짐에 따라서 증가 되고 있는 것으로 나타난다. 이러한 현상은 과도한 불분리제 사용시 시멘트의 수화를 억제시켜 강도 발현에 역효과를 내기 때문이다. 사용량이 적게 ( $1.5\text{kg}/\text{m}^3$ )되면 재료분리 증가로 수중




그림12. 수중불분리제 혼화제를 사용한 콘크리트의 압축강도 특성

/기증 강도비가 0.7이하로 떨어졌다. 고유동화제의 종류에 따라서 나프탈렌설플산계의 경우 멜라민계, 트리아신계에 비해 기증에서는 60~70kg/cm<sup>2</sup> 수중에서는 40~50kg/cm<sup>2</sup> 강도가 낮게 나타나고 있으나 수증/기증 강도비 측면에서는 나소 높은 현상을 보이고 있다.

이러한 강도저하 원인은 전술한 바와 같이 나프탈렌설플산계의 유동화제 사용에 따라 발생되는 과나한 공기량 증가에 기인되며 셀룰로스 에테르계 불분리제와 이상 반응에 따라 불분리제의 점성에 영향을 미치고 있는 것으로 생각된다. 일본 토목학회에서 규정하는 수중 불분리 콘크리트의 수중 압축강도 250kg/cm<sup>2</sup> 이상, 수증/기증 강도비 0.8이상을 만족하기 위한 불분리제 사용량은 2.5kg/cm<sup>2</sup> 수준이며 사용 고유동화제는 멜라민계나 트리아신계가 적합한 것으로 나타났다.

#### 4. 결론

셀룰로스 에테르계 수중 불분리 혼화제와 사용 고유동화제의 종류 및 첨가량에 따른 수중 불분리 성 콘크리트의 물성에 관한 기초적 실험으로 부터 다음과 같은 결론을 얻었다.

1) 수중불분리 콘크리트의 재료분리 저항성은 주로 불분리 혼화제의 사용량에 좌우되나 고유동화제 사용량이 증가하면 재료분리 현상도 나소 증가하는 것으로 나타나고 있어 시공조건에 맞는 최소량의 불분리제와 고유동화제량을 배합시에 검토할 필요가 있다.

2) 혼탁물질과 혼탁용액의 PH 간에는 다음과 같은 상관식이 있어 PH 측정만으로 혼탁물질의 정

량적인 추정이 가능하다

$$\text{Log}(\text{탁도}) = 1.339(\text{PH}) - 11.87 \quad (r^2=0.91)$$

3) 수중불분리 혼화제를 이용한 콘크리트의 유동성은 90분 까지는 비교적 작업성의 확보가 가능한 것으로 나타나며 경제적인 고유동화제의 첨가량은 8~10 kg/m<sup>3</sup> 범위인 것으로 나타났다.

4) 수중불분리 혼화제 사용량 증가( 0.5kg/m<sup>3</sup>)에 따라 50~70 분 정도의 응결지연 현상과 공기량이 증가하는 현상이 나타났다.

5) 압축강도 250kg/cm<sup>2</sup> 이상, 수증/기증 압축강도비 0.8 이상을 확보하기 위한 수중불분리 혼화제의 적정 첨가량은 2.5 kg/m<sup>3</sup> 수준이며 과도한 불분리제의 첨가는 강도증진에 역효과를 나타냈다.

6) 셀룰로스 에테르계 중점제에는 멜라민계, 트리아신계 고유동화제의 사용이 바람직 하며 나프탈렌설플산계는 셀룰로스 에테르계 중점제의 점성에 이상변화를 일으켜 점성증진, 공기량 발생증가로 유동성, 강도, 응결 특성을 서하시키는 것으로 나타났다.

#### 참 고 문 헌

- 關博, 土木學會, 水中不分離性 コンクリート設計施工指針(案) のアウトライ너, セメント・コンクリート, No. 541, P. 49~52(1992)
- 立畠節郎, 特殊水中 コンクリート, Gypsum & Lime, No. 213, P. 43~46(1988)
- 심재범, 김영철, 수중 콘크리트에 관한 최신 공법의 비교연구, 한국건설기술 연구원 (1985)
- 關博, 水中分離防止剤, コンクリート工學, Vol. 24, No. 8, P. 86~90(1986)