

## A20

### 소결체 ITO/CdS/CdTe 태양전지의 광전압 특성 (Photovoltaic properties of sintered ITO/CdS/CdTe solar cells)

김 혜 동, 박 성 찬, 안 병 태 (한국과학기술원 전자재료 공학과)

II-VI 족 화합물 반도체인 CdTe는  $E_g$ 가 1.44 eV이고, band edge 근처에서 광흡수계수가 큰 직접 천이형 반도체이어서 광흡수에 필요한 두께가 얇아 박막화하기 좋은 광흡수층이다. CdTe와 함께 이종접합을 이루며 광투과층으로 널리 사용되는 것이 CdS로 band gap이 2.43 eV이어서 대부분의 태양광을 투과시키고 CdTe와 격자불일치가 비교적 작아 CdS/CdTe계 태양전지의 광투과층으로 많이 이용되고 있다. CdS/CdTe 계 태양전지를 제조하는 방법으로는 진공증착법, dipping법, spray pyrolysis, electrodeposition 법 그리고 인쇄/소결법 등이 있다. 이중 인쇄/소결법은 저가격이면서 대면적이 요구되는 지상용 태양전지에 유리하다.

대면적의 CdS/CdTe 태양전지를 제작하기 위해서는 단위 전지의 크기가 증가함에 따른 직렬 저항성분의 증가에 의한 효율 감소가 수반된다. 따라서 판저항이 비교적 높은 CdS ( $150\text{--}200 \Omega/\square$ )막 이외에 판저항이 약  $10 \Omega/\square$ 인 투명전극(transparent conducting oxide, TCO)인 ITO,  $\text{SnO}_2:\text{F}$ 나 ZnO 등의 산화물을 이용하여 직렬 저항을 감소하기 위한 연구가 활발하다. 그중 ITO는 band gap이 4.28 eV로 매우 크며 n-type으로 degenerate되어 있어서 저항이 매우 낮아 태양전지 제조시 전지의 직렬저항 성분을 감소시킨다. 박막형 TCO/CdS/CdTe 태양전지 경우에는 많은 연구가 이루어지고 있으나 비교적 고온에서 제조되는 후막형 TCO/CdS/CdTe 태양전지에 대해서는 그 연구가 미미하다.

AES, XRD, C-V 분석에 의하면 ITO 자체는 CdS/CdTe 접합특성에 큰 영향을 미치지는 않았으면서 낮은 저항값으로 인해 전지폭이 커짐에도 직렬 저항이 낮게 유지되었다. 반면 접합면의 불균일 부분을 통한 누설전류도 증가하여 약간의  $V_{oc}$  감소가 발생하였으나, 그 영향은 직렬저항 감소에 비하여 미미하였다. 이 결과로 인해 ITO를 채용하지 않은 CdS/CdTe 태양전지의 효율이 전지폭이 3에서 9 mm로 증가함에 따라서 10.6%에서 7.2%로 감소하였으나, ITO/CdS/CdTe 태양전지의 경우는 10.5%에서 9.4%로 그 효율의 감소가 미미하였다. 이상의 결과로 추론된 모줄을 형성할 경우의 효율은 ITO를 채용하지 않은 경우 4 mm에서 최고치를 나타내고 그 이상 전지폭에선 감소하였으나, ITO를 채용한 경우는 9 mm의 전지폭까지 계속 증가하여 모줄 효율을 증가시키는 결과를 나타내었다.