

DMF용액에서의 Acrylonitrile-Methyl acrylate -Vinyl pyrrolidone 공중합체의 합성 및 특성분석

이신희 김홍성* 박수민**

(주) 한일합심 기술연구소 *밀양산업대학교 견심유화과 **부산대학교 심유공학과

서 론

순 Polyacrylonitrile(PAN)섬유는 조직이 대단히 치밀하고 염색성이 좋지 못하다. 또 열가소성이 적고 가열에 의한 연신이나 벌키가공등이 어렵다. 이와 같은 결점을 보완하기 위하여 소량의 다른 단량체들과 공중합을 하고있다. 고분자 분자쇄의 벌기성을 부여하기 위하여 공중합하는 보조단량체로는 Methyl acrylate(MA), Vinyl acetate, 2-methyl-5-vinyl pridine, Acrylamide, Methyl methacrylate등이 있으며 중합체의 염색가공및 개질을 위하여 Sodium allyl sulfonate,Sodium methallyl sulfonate, 2-acrylamide-2-2 methyl propane sulfonic acid 등과 같은 sulfone산 및 나트륨 계통의 산성 단량체를 미량 공중합하여 3원 공중합체를 얻고있다. 한편 PAN은 내열성,내약품성,내용제성및 내후성이 우수할 뿐 아니라 그 심유의 성상이 양모섬유와 유사하기 때문에 산성염료와 염색 가능한 염기성 단량체와 공중합하여 양이온으로 개질된 중합체도 개발되고 있으며 그 욕구도 점점 크져가고 있다. 본 연구자등이 본 연구에서 도입한 염기성 단량체 Vinyl pyrrolidone(VP)은 VP의 단독 중합체 PVP합성 뿐만 아니라 다른 단량체와의 공중합체 제조에 사용되고 있으며 공중합체에서 VP는 친수성 역할을 하기 때문에 화장품,점도개선, 콘택트 렌즈등에도 사용되고 있다. 또한 그 중합체 PVP는 우수한 분자결합능을 가지고 있어 친수성 고분자 뿐만아니라 Poly ethylene과 같은 소수성 고분자들과도 적합성을 보이고 있다.

본 연구자들은 수계레독스 및 DMF용액 중합계에서 AN과 MA의 공중합시 PVP가 중합에 미치는 영향검토 및 중합체 특성을 조사하였으며 이때 형성된 중합체는 PVP를 주쇄로 한 AN,MA의 그래프트 공중합체와 AN,MA공중합체의 블랜드상태임을 보고 한 바 있다.

따라서 본연구는 범용 아크릴 섬유 단량체 조성범위 내에서 열분해 개시제 AIBN을 촉매로 DMF를 용매로 한 용액중합계에 있어서 AN, MA, VP를 반응시켜 주쇄중에 AN, MA, VP를 형성 시킨 3원 공중합체의 중합거동 및 그 특성을 조사하였다.

실 험

공중합체 합성은 4구 분리형 1000 l 형 반응조에 AN, MA, VP를 일정 중량비 (AN/MA/VP = 92/x / 8-x : 단 x = 5, 7, 8)로 섞어 만든 혼합 단량체 186.6g에 AIBN 0.0825g, Malic acid 0.0699g, DMF를 312g을 넣고 온도 70°C(편차 ±0.1°C)에서 합성을 하였으며 반응시간별로 일정량의 중합체를 회수하면서 중합하였다. 중합율(percentage conversion)은 다음식에 의해 구하였다

$$Conversion(\%) = \frac{\text{중합체의 중량}}{\text{단량체의 중합}} \times 100$$

중합체의 점도는 35°C의 N, N'-dimethyl formamide용액에 용해된 중합체의 유동 시간을 측정하여 one point method에 의하여 고유점도 [η]를 계산하였으며, 중합체의 점도 평균분자량은 Mark-Houwink-Sakurada식에 의해 평가하였다. 중합체의 조성분석은 FT-IR 분광 분석으로 하였다.

결과 및 고찰

Fig.1은 중합체 조성을 확인을 위한 FT-IR 스펙트럼을 나타낸것이다. 세 중합체모두 공통으로 2943cm⁻¹부분에서 C-H간 신축진동흡수 peak와 2240cm⁻¹에서의 C≡N 간 신축진동 흡수peak로 부터 이 중합체의 AN조성을 확인 할 수있었다. 또한 1734cm⁻¹부근에서 MA의 C=O간 신축진동 흡수peak를 확인함으로써 이들 공중합체는 AN-MA공중합체임을 확인할 수 있다. 한편 VP가 1%, 3% 첨가함에 따라 약1675cm⁻¹부근에서 중합체중 VP로 생각되는 아미드 흡수에의한 C=O간 흡수peak가 강하게 나타나는 것을 확인 함으로써 본 반응에서 형성시킨 중합체는 AN, MA, VP 3원공중합체임을 확인 할 수 있고 VP무첨가의 경우에도 약하게 나타나는것은 DMF용액중합에 따른 중합체중 잔존DMF의 아미드흡수에 의한 C=O간 흡수peak에 기인 한것으로 판단된다.

Fig.2는 단량체 농도별 중합시간에 대한 conversion은 plot한것이다. 전반적인 중합거동은 자유 라디칼 중합에서 중합속도는 단량체 농도에 비례하는 예측과 잘 일치하고 있다. 여기서 특이한 것은 단량체 농도가 27.67%미만 일때는 중합시간에 따른 conversion이 거의 선형적으로 증가합니다만 높은 단량체 농도에서는 반응초기 매우 급격한 conversion상승을 보이고 있다. 실제로 단량체 농도가 42.67%를 넘게되면 엄청난 중합율이 불규칙적인 chain연쇄이동을 일으켜 중합을 가속화 시키기 때문에 공정control이 힘들게 된다. Fig.3은 단량체




Fig.1 FT-IR spectra of PAN copolymer
 (a) AN/MA/VP=92/8/0 (b) 92/7/1 (c) 92/5/3

농도별 중합시간에 따른 중합도 변화거동을 plot한 것이다. 단량체 농도에 관계없이 중합 시간이 증가함에 따라 DP는 감소하여 일정한 값을 가지며 단량체 농도가 증가함에 따라 전 반응시간 동안 낮은 값을 가지며 특히 단량체 농도가 42.67%의 경우에는 Fig.2에서 예측 할수있듯이 자기 가속화 반응에 의한 불규칙적인 chain연쇄이동에 의한 DP저하가 현지히 나타나고 있다. 한편 27.67%, 32.67%, 37.67%에서는 단량체 농도에 따른 DP변화는 둔감하였다. Fig.2 와 Fig.3으로부터 중합도 저하없이 높은 conversion의 중합도를 얻을수 있는 단량체 농도는 37.67%가 적정 농도임을 예상할수 있다.




Fig. 2 Plots of percentage conversion versus reaction time




Fig. 3 Plots of DP versus reaction time

참 고 문 헌

1. H. S. Kim, S. H. Lee, M. H. Lee and S. M. Park *J. Korean Fiber Soc.*, **33**, 3 (1996)
2. W. M. Thomas, E. H. Gleason, and G. Mino, *J. Polym. Sci.*, **24**, 43 (1957)
Ed.), and Ed., P. II/81, Wiley-inter science, N. Y., 1975
3. N. Kuwahara, *J. Polym. Sci.*, A, 1, 2395 (1963)
4. B. G. Min, B. C. Kim *J. Korean Fiber Soc.*, **31**, 8 (1994)