

**TiO<sub>2</sub>의 첨가가 PDP 격벽재료 특성에 미치는 영향**  
**The Effect of TiO<sub>2</sub> on the Properties of Barrier Rib for PDP**

안정식, 김민호, 김상우, 손용배  
 한국과학기술연구원, 세라믹공정연구센터

### 1. 서 론

정보화시대와 멀티미디어 시대가 도래함에 따라 고화질, 고정세, 대형 평판 디스플레이의 요구가 증대되고 있다. PDP는 메모리 기능, 장수명, 고화도, 고발광효율( $350 \text{ cd/m}^2$ ,  $1.2 \text{ lm/W}$ ), 광시야각(160도), Full Color 구현의 용이성 등의 특징을 갖고 있어 대화면 고정세 디스플레이로서 가장 유망한 소자로 자리매김을 하고 있으며 55 ~ 70인치의 초대형 디스플레이 소자의 개발이 추진되고 있다. 그러나 발광효율이 CRT에 비하여 낮아서 고화질화의 달성이 시급한 실정이다.

본 연구에서는 격벽의 백색도와 반사율을 높힘으로써 발광효율을 향상시키고자 하였다. PDP 격벽용 소재는 세라믹 필러와 유리로 구성되어 있으며, 세라믹 필러로서 알루미나와 TiO<sub>2</sub>를 사용하여 첨가량, 비율, 소결온도 및 입도에 따른 격벽의 제반특성을 조사하였다.

### 2. 실험방법

본 실험에서는 평균입도는  $2.5\mu\text{m}$ 의 PbO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>계 유리를 사용하였다. 알루미나와 TiO<sub>2</sub>는 평균입도가  $0.5$  ~  $5\mu\text{m}$ 의 분말을 사용하여 입도와 분말의 비율을 변화시켜 첨가하였다. 혼합된 분말을 가지고 사각몰드를 이용하여 aspect ratio가 3의 시편을 제조한 후  $510$  ~  $570^\circ\text{C}$  사이에서 15분간 소결하였다. 소결시편은 수축율과 SEM을 통하여 유리내의 세라믹 필러와 기공분포를 관찰하였다.

### 3. 실험결과

알루미나 Filler에 TiO<sub>2</sub>의 양을 증가시켰을 때 형상변화 및 미세구조는 변화가 없으나, 백색도와 반사율이 증가하였다. Filler의 입자크기가 미세할수록 격벽의 형상을 유지되었으며 백색도와 표면조도가 증가하였다. 격벽의 백색도는 TiO<sub>2</sub> 결정상과 순도에 의하여 많이 의존하였다.