

Sr-Bi-Ta-O 박막의 저온상 규명


이 정수, 권 현자, 정 영우, 김 현하
LG 종합기술원

비휘발성 강유전체 메모리 소자 재료로 큰 관심을 받고 있는 Sr-Bi-Ta-O 박막의 저온상을 TEM으로 연구하였다. LaAlO₃ 기판 위에 pulsed laser deposition으로 Sr-Bi-Ta-O 박막을 성장시킨 후 as-deposition (증착 온도 = 600 °C) 상태에서 XRD로 측정한 결과 기판 peak 이외에 $d = 2.667 \text{ \AA}$ 과 1.339 \AA 에 해당하는 peak들이 추가로 관찰되었다. 이 peak들은 다른 연구자들에 의해 layered perovskite SrBi₂Ta₂O₉(SBT, orthorhombic symmetry) 상의 a 축 peak이나 $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$, $\beta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ (tetragonal) 또는 Bi_{7.80}Ta_{0.20}O_{12.20}(tetragonal) impurity 상에 의한 peak으로 해석되어 왔다.

본 연구에서 단면 시료를 electron diffraction pattern 관찰한 결과 XRD에서 관찰되는 상은 orthorhombic 구조의 SBT 상이 아니라 face-centered-cubic symmetry를 갖는 fluorite 구조(CaF₂-type structure)의 저온상임을 확인하였다. {1/2 1/2 1/2}과 {1 0 0} superlattice spot이 관찰되는 것으로 부터 fluorite 상이 ordering되어 있음을 알 수 있었다. 기판과 박막 사이에는 fluorite (0 0 1) // LaAlO₃ (0 0 1)과 fluorite [1 1 0] // LaAlO₃ [1 0 0]의 epitaxial 방위 관계가 만족되었다. 750 °C에서 열처리 시 fluorite 저온상은 점차 SBT grain 들로 대체되었다.

참고 문헌

1. J. S. Lee, H. H. Kim, H. J. Kwon, and Y. W. Jeong, *Appl. Phys. Lett.* 73, 166 (1998).
2. J. S. Lee, H. J. Kwon, Y. W. Jeong, H. H. Kim, S. J. Hyun, and T. W. Noh, *Appl. Phys. Lett.* 74, 2690 (1999).



Cross-sectional HREM image of the Sr-Bi-Ta-O film grown on the LaAlO_3 (0 0 1) substrate. The inset is a selected area diffraction pattern obtained from the film layer.