

# Polyurea 마이크로캡슐의 제조 및 그 특성

이웅민, 흥기정\*, 박수민

부산대학교 공과대학 섬유공학과, \*NIMCR, Japan

## 1. 서론

활성이 있는 물질을 심물질로하여 그 외부를 고분자의 매트릭스로 감싸는 코팅기술로 벽재를 형성한 작은 입자를 마이크로캡슐이라 한다. 마이크로미터 영역의 직경을 가지는 것을 마이크로캡슐이라고 부르고 있으며 그 직경이  $1000\mu\text{m}$  이상일 경우는 매크로캡슐, 그리고  $1\mu\text{m}$  이하 즉, nm 단위의 직경을 가진 입자의 경우 나노캡슐이라는 명칭을 사용하고 있으나 통상은 마이크로캡슐이라는 용어를 사용하는 것이 보통이다.<sup>1)</sup> 이러한 마이크로캡슐화에 사용되는 심물질은 다양하다. 접착제, 농약, 살충제, 세포, 활성효소, 방향물질, 향수, 약제, 잉크 등 다양한 물질을 현재 심물질로 하여 사용되고 있는 실정이며, 외부 벽재로는 대부분의 마이크로캡슐에서 유기 고분자를 사용하고 있다.

마이크로캡슐화를 통하여 얻을 수 있는 기능에는 다음과 같은 것들이 있다.

비적합적 구성요소의 분리, 활성물질의 안정성의 증가, 액체물질의 고체물질로의 변화, 향기 및 활성의 제어, 인접한 환경으로부터의 심물질의 보호, 활성물질의 방출제어 등과 같은 기능을 얻을 수 있고, 이러한 기능들은 마이크로캡슐의 물리적 화학적 특성 차이에 의하여 크게 변할 수 있다.<sup>2)-4)</sup>

살충제의 경우에 있어서도 그 활성의 제어라든지, 방출특성을 마이크로캡슐화를 통하여 목적하는 기능을 얻을 수 있다.

따라서 본 실험에서는 마이크로캡슐화 방법 중 두가지 비상용성의 용매에 각각의 모노머를 용해시키고 그 계면에서 중합을 일으키도록 하는 전형적인 계면중합법을 이용하여 살충제 성분인 cypermethrin을 함유하는 polyurea의 벽재를 갖는 마이크로캡슐을 형성하고 제조 공정중의 각각의 parameter에 따른 특성을 살펴보았다.<sup>5)</sup>

## 2. 실험

### 2.1. 시료 및 시약

계면중합을 이용한 polyurea 마이크로캡슐의 제조를 위하여 사용한 시약은 다음과 같다.

먼저, 벽재의 형성물질인 polyurea의 벽막을 형성시키기 위해서 isocyanate 성분과 amine 성분을 사용하였는데, 유상의 모노머로는 toluene-2,4-diisocyanate(Junsei Chemical Co., Ltd, Japan)를 사용하였으며, 수상의 모노머로는 ethylenediamine(Junsei Chemical Co., Ltd, Japan)을 사용하였다. 내부에 함입된 활성물질로는 살충제 성분인 cypermethrin(LG Chem, Korea)을 사용하였으며 그 용매로써 cyclohexane(Junsei Chemical Co., Ltd, Japan)을 사용하였다.

보호콜로이드로는 gelatin 수용액을 그리고, 유화제로써는 nonylphenylpolyoxyethyleneether (Junsei Chemical Co., Ltd, Japan)를 소량 사용하였다.

모든 시약은 여분의 정제 없이 사용하였다.

## 2.2. 마이크로캡슐의 제조

본 실험에서 사용한 마이크로캡슐화의 방법은 전형적인 계면중합법을 사용하였다. 즉, 쉬이지 않는 두 용매에 각각의 모노머를 용해시키고 그 계면에서의 중합을 통하여 마이크로캡슐을 형성하였다.

먼저, 수상 및 유상의 혼합물을 준비하였다. 수상의 혼합물로는 0.5M의 ethylenediamine을 0.1% gelatin수용액에 가하여 준비하였으며, 유상의 혼합물로는 활성물질로 사용된 살충제성분 cypermethrin과 그 용매로 cyclohexane, 그리고, 0.5M toluene-2,4-diisocyanate를 혼합하여 유상의 혼합물을 준비하였다. 그런 다음, 1000ml 비커에 gelatin 수용액을 가하고 소량의 NP를 유화제로 첨가한 후 강력히 교반한다. 교반과 동시에 유상의 혼합물을 서서히 가함으로써 O/W 에멀젼을 형성한다. 5분간 강력히 교반함으로써 O/W 에멀젼을 형성시킬 수 있었다. 이렇게 형성된 에멀젼액에 수상의 혼합물을 가하고, 온도를 50°C에서 3시간 동안 반응시킴으로써 polyurea 마이크로캡슐을 형성시킬 수 있었다.

## 2.3. 특성분석

계면중합을 통하여 제조된 polyurea 마이크로캡슐의 물리적, 화학적 특성을 다음과 같은 방법을 통하여 살펴보았다.

우선 형성된 마이크로캡슐의 입도분석을 위하여 입도분석기(CIS-1 particle size analyser, Israel)를 이용하여 형성된 마이크로캡슐 입자의 평균입경 및 분포를 살펴보았으며 열적 특성을 TGA(SETARAM, French)로써 온도에 따른 중량감소를 통하여 살펴보았다. 화학적 구조분석을 위하여 FT-IR(Nicolet impact 400D, Japan)을 이용하여 형성된 마이크로캡슐의

화학적 구조를 살펴보았으며 형태 및 표면특성을 살펴보기 위하여 SEM(HITACHI S-4200, Japan)을 이용하였다.

### 3. 결과 및 고찰

#### 3.1. 마이크로캡슐의 화학구조

형성된 마이크로캡슐의 FT-IR spectra를 다음 Figure에 나타내었다.  $2200\text{cm}^{-1}$ 부근에서 나타나는 모노머의 특성 peak인 NCO기가 나타나지 않는 것을 확인함으로써 반응이 종결된 것을 알 수 있었다. 또한, cypermethrin에서 볼 수 없었던  $3400\text{cm}^{-1}$ 부근의 알킬기에 볼은 아미드의 특성 peak가 보여지며,  $1650 - 1870\text{cm}^{-1}$ 에서의 CO의 특성 peak가 나타남을 확인할 수 있었다. 또한,  $2900\text{cm}^{-1}$ 부근에서 나타나는 메틸렌쇄의 peak가 나타나는 것을 확인하였다. 따라서 위와 같은 결과로부터 polyurea 벽막을 갖는 마이크로캡슐이 형성되었음을 확인 할 수 있었다.




Figure. FT-IR spectra of (a)cypermethrin and (b)polyurea microcapsules

#### 3.2. 입도분석

다음은 형성된 polyurea 마이크로캡슐의 입도분석결과를 나타낸 그래프이다.

입도분석은 형성된 마이크로캡슐 혼탁액을 5분간 초음파 처리한 후 입도분석기를 통하여 분석하였다. 유화제로써 NP-7을 투입하였을 때와 유화제를 투입하지 않았을 때 각각의 입도를 분석하여 volume density로써 아래 Figure에 나타내었다. 유화제를 투입하지 않았을 경우의 평균입경은  $5.71\mu\text{m}$ 로 나타났으며 유화제로써 NP-7을 투입했을 경우 평균입경이 2.41

$\mu\text{m}$ 를 나타내었다. 즉 유화제를 투입하였을 경우 같은 교반속도에서 훨씬 작은 입자의 형성이 가능하다는 것을 알 수 있었다. 또한, 유화제를 투여한 쪽이 더욱 균일한 입자를 얻을 수 있는 것으로 나타났다.




Figure. Particle size distribution of polyurea microcapsules containing cypermethrin.(a)adding emulsifier, (b)not adding emulsifier

### 3.3. 열적 특성




Figure. TGA diagram of polyurea microcapsules containing cypermethrin prepared by different stirring rates.

위의 Figure는 형성된 polyurea 마이크로캡슐의 열적분석 결과를 나타낸 것이다. 분당 1

0°C의 습도로 가열했을 경우 온도에 따른 증량의 감소를 나타낸 것이다. 아래의 TGA diagram은 교반속도를 달리 했을 경우 즉, 3100rpm과 1000rpm 각각의 경우에 있어서의 증량감소를 나타낸 것이다. 미소한 차이를 보이지만 두 경우 모두 열적 안정성이 우수하다는 것을 알 수 있었다. 즉, 약 300°C부근까지는 질량의 감소를 보이지 않는 것으로 보아 고온에서도 심물질을 안전하게 보호할 수 있을 것이라고 생각된다. 그리고, 300°C에서부터 급격히 질량감소가 일어나는 것을 알 수 있는데 이것은 벽재의 분해로 인한 내부 심물질의 유출에 기인하는 것이라고 사료된다.

#### 3.4. 형태 및 표면특성

형성된 마이크로캡슐의 형태 및 표면의 특성을 살펴보기 위하여 SEM을 이용하여 마이크로캡슐의 분포상태와 외형을 살펴보았다. 마이크로캡슐 혼탁액을 여러 차례 중류수로 세척한 다음 filter paper로 진공하에 filtration 한 후 진공건조하여 powder 상태에서 SEM으로 관찰하였다.

형성된 마이크로캡슐은 전체적으로 다분히 구상의 형태를 취하고 있었으며 표면에서 pore는 찾아볼 수 없었다. 즉, 심물질을 안전하게 보호할 수 있을 것으로 생각되어지며, 형성된 마이크로캡슐의 분포상태를 보았을 때 응착이 일어나거나 엉진 부분은 나타나지 않았다. 따라서 서방성의 효과가 뛰어날 것으로 여겨진다.




Figure. SEM photographs of polyurea microcapsules containing cypermethrin  
(a)  $\times 2,000$  , (b)  $\times 10,000$

#### 4. 결론

활성물질로 살충제 성분인 cypermethrin을 함유하고 있는 polyurea 마이크로캡슐을 계면증합법을 이용하여 형성시키고 그 특성을 살펴보았다. 계면증합에는 ethylenediamine과

toluene-2,4-diisocyanate를 이용하여 벽재물질인 polyurea를 형성시켰으며 보호콜로이드로 gelatin수용액을 사용하였다.

형성된 마이크로캡슐의 특성을 살펴보기 위하여 FT-IR, 입도분석기, TGA, SEM등을 이용하여 화학적 구조 및 물리적 성질을 고찰해 보았다. FT-IR을 통하여 polyurea의 벽막이 형성되었음을 확인하였으며, 입도분석결과 유화제 첨가의 유무에 따라서 최종 형성되는 마이크로캡슐의 입경에 영향을 미치며 그 분포도 달라지는 것을 확인 할 수 있었다. 교반속도 면에서는 교반속도에 따른 마이크로캡슐 벽막의 열적 특성은 크게 달라지지는 않았으며 모두 우수한 열적 특성을 나타내는 것을 알 수 있었다. 또한 SEM을 통한 표면 관찰에서 형성된 마이크로캡슐은 표면에 pore가 존재하지 않는 것으로 나타나 심물질을 안전하게 보호할 수 있을 것으로 생각되어진다.

#### 참고문헌

- 1) Simon Benita, Microencapsulation, pp. 1 - 12 (1996)
- 2) Y. Jelsenjak et al., Acta Pharm. Journals., 38, 297-305(1988)
- 3) J. R. Nixon and K. T. Wong, International J. of Pharmaceutics, 50, 205-212(1989)
- 4) E. Mathiowitz and M. D. Cohen, Journal of Membrane Science, 40, 55-65(1989)
- 5) S. K. Yadav, Kartic C. Khilar, and A. K. Suresh, AIChE Journal, 42, 2616-2626(1996)