

〈P53〉

출발원료 Si 분말의 입자크기에 따른 질화반응 Si_3N_4 의 특성변화 Size Effect of Raw-Si Powder on the Property of Reaction-Bonded Si_3N_4

문지훈, 이주신, 한병동*, 김해두*

경성대학교 재료공학과

*한국기계연구원 요업재료그룹

반응소결법을 이용하여 Si_3N_4 세라믹 소결체를 제조할 때, 초기 Si 원료의 입자크기가 재료의 물성 및 치밀화거동, 미세조직발달에 밀접한 영향을 줄 것으로 사료된다

본 발표에서는 출발원료 Si 분말의 입자크기에 따른 질화반응 특성과 가스압소결특성에 대하여 고찰해 본다. 2, 7, 25 μm 의 입자크기가 각각 다른 초기 Si 원료분말을 사용하여 1450 $^\circ\text{C}$ 에서 질화반응 시킨 결과, native oxide에 기인한 산소함량의 다소에 따라 각기 다른 2차상들이 검출되었다. 입자크기가 2 μm 일 때는 $\text{Y}_2\text{Si}_2\text{O}_7$, 7 μm 일 때는 $\text{Y}_{10}\text{Si}_6\text{O}_{24}\text{N}_2$, 25 μm 일 때는 YSiO_2N 상이 존재하였다

산소함량에 따른 이들 상의 발달상황과, 이들 2차상들이 가스압소결을 행하였을 때, 밀도, 미세구조발달, 기계적특성에 미치는 영향들에 대하여 논의한다.

〈P54〉

질화규소 분말 종류와 소결온도가 질화규소 소결체의 기계적 특성에 미치는 영향

Effect of Si_3N_4 Powders and Sintering Temperatures on the Mechanical Property of Sintered Si_3N_4 Monolithic Bodies

김 창 삼, 이 영 대, 정 덕 수

한국과학기술연구원 재료연구부

시판되고 있는 4가지의 질화규소 분말(UBE SN-E10, UBE SN-ESP, Oomura 5MF, HCS M11)을 동일한 공정으로 혼합, 건조한 후, 25×12×50 mm의 bar 시편으로 성형하고, 20 기압의 질소압력을 가하면서 1700~1900 $^\circ\text{C}$ 에서 소결하여 기계적 특성 및 미세구조를 조사하였다. 소결조제로는 yttria와 alumina를 각각 7과 4 wt% 사용하였다. SN-E10과 SN-ESP는 다른 분말보다 50~100 $^\circ\text{C}$ 낮은 1700 $^\circ\text{C}$ 에서 상대밀도 99% 이상으로 치밀화하였다. 분말의 종류에 따라 실온 강도는 1000~1230 MPa, 1200 $^\circ\text{C}$ 에서의 고온강도는 480~790 MPa, 파괴인성은 45~56 MPa·m^{1/2}, Weibull 계수는 16~25의 큰 차이를 나타냈으며, 이와 같은 결과는 소결체의 미세구조와 직접적인 상관관계가 있는 것을 확인하였다.