

<6-23>

**Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>계의 고체 전해질 및 LiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>계의 기준전극을 사용한  
CO<sub>2</sub>가스센서**

**Solid-State CO<sub>2</sub> Sensor with Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Electrolyte and  
LiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> as Solid Reference Electrode**

김동현, 윤지영, 박희찬, 김광호

부산대학교 무기재료공학과

Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>계의 고체 전해질과 기준전극을 LiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>으로서 사용한 CO<sub>2</sub>가스센서를 제조하였고, 센서특성을 연구하였다. 본 연구에서 CO<sub>2</sub>센서는 350℃ 이상의 동작온도에서 그리고, 100 - 10000 ppm범위에서 이론적인 Nernst slope에 근접하는 기전력 변화를 보이는 우수한 CO<sub>2</sub>감도특성을 나타내었다. 350℃ 이하의 온도에서 센서기전력변화(ΔEMF/decade)는 이론적인 기전력변화와 편차를 보였는데, 이는 온도감소에 따라 sensing electrode에서 CO<sub>2</sub>감지의 계면화학반응이 저하되기 때문으로 판단된다. 200 ppm의 CO<sub>2</sub>가스 존재시 고농도(>0.1 atm)의 산소 하에서 센서의 기전력은 산소분압변화에 독립적이었고, 저농도범위(<0.1 atm)의 산소 하에서 센서는 산소분압 의존성을 다소 나타내었다. 센서의 산소 분압 의존성은 온도 증가에 따라 현저히 감소하는 경향을 나타내었다. CO<sub>2</sub>센서는 수분에 의하여 기전력, 응답속도 및 회복속도에 영향을 받았으나 여타의 센서에 비해서는 수분저항성이 우수하였다.

<6-24>

**CuO가 첨가된 Zn<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub> 및 ZnO/Zn<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub> 다층형 센서의 제조 및  
CO 가스에 대한 선택적 감응특성**

**CuO-doping Effect on the CO-selective Detection of Zn<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub> and  
Layered ZnO/Zn<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub> Sensors Fabricated by Co-firing**

유지행, 최경만

포항공과대학교 재료금속공학과

CO를 선택적으로 감지하는 센서를 제조하기 위해 Zn<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub> 분말 위에 ZnO 분말을 적층, 가압 성형한 후 소결하여, 두 개의 상을 안정적으로 접합시켰다. 미세구조를 일정하게 유지한 채, CuO 첨가에 의한 영향을 알아보기 위해 소결된 시편을 Pechini법으로 제조한 Cu 용액에 침적한 후 다시 열처리하였다. 전체 공정 및 측정과정에서 안정적으로 접합된 계면을 유지할 수 있었다.

다층형 센서의 전류-전압 특성으로부터 Pt/Zn<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub> 계면이 전기전도도 및 환원성 가스 (CO와 H<sub>2</sub>) 감응특성에 미치는 영향을 고찰하였다. Zn<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub>는 CO 가스 및 H<sub>2</sub> 가스에 대해 최대 감응을 나타내는 온도가 서로 다르기 때문에 특정온도에서 선택성을 보이는데, CuO의 첨가는 특히 저온에서의 CO가스에 대한 감도를 향상시킴으로써 우수한 선택성을 보였다.