

풍력발전용 대형 복합재 회전날개의 구조시험 및 평가에 관한 연구

정종철* · 장병섭* · 공창덕* · Y. Sugiyama**

Test and evaluation of a large scale composite rotor blade for wind turbine

J. C. Jeong* · B. S. Jang* · C. D. Kong* · Y. Sugiyama**

ABSTRACT

A structural test of the wind turbine rotor blade must be required to evaluate the uncertainty in design assessment due to use of material, design concepts, production processes and so on, and the possible impact on the structural integrity.

In the full-scale static strength test, the measuring parameters are strain, displacements, loads, weight and the center of gravity. There are test equipments, measuring sensors, a test rig and fixtures to obtain measuring parameters. In order to simulate the aerodynamics load, the three-point loading method instead of the one-point loading method is applied. There is slightly some difference between the measured results and the predicted results with the reference fiber volume fraction of 60%. However, the agreement between the measured results and the predicted results with the actual fiber volume fraction of 52.5% is good. Even though a slightly non-linearity from 80% loading to 100% loading, a linear static solution is sufficient for the design purpose as the amount of the non-linearity is relatively small. Comparison between measured and predicted strain results at the maximum thickness positions of the blade profile for 0.236R(5.56m), 0.493R(11.59m) and 0.574R(13.43m), under 20%, 40%, 60%, 80% and 100% loadings for the upper part of the blade. The predicted values are in good agreement with the measured values.

1. 서 론

본 연구에서는 복합재료로 설계 제작된 대형 풍력발전기용 회전날개의 구조시험을 통해 대형 복합재 구조물의 설계 시 나타났던 여러 가지 불 확실한 오차 요인들 즉, 사용재질, 설계개념 및 생산공정 등에 대한 평가와 전체적인 구조 안전성의 평가를 수행하였다.^[1]

구조시험은 쿠퐁 단위, 시편 단위, 구성품 단위 및 전기시험 등 여러 단계의 시험이 있다.^[2] 보통 대부분의 시험은 표준 시험 장비를 사용하여 여러 가지 하중과 신속한 시험 수행을 할 수 있는 쿠퐁 단위의 시험이 이루어진다. 그러나 전술한

바와 같이 실제 제작되어 사용 할 회전날개의 구조적 안정성의 입증을 위해서는 전기 시험이 반드시 이루어 져야 한다. 전기 시험은 정격강도시험과 피로시험으로 분류되는데 피로시험의 경우 고가의 시험설비가 필요하고 장기간의 시험 기간이 요구되므로 본 연구에서는 정격 강도 시험만이 수행되었다. 측정된 시험 값은 유한요소 해석으로 예측한 값과의 비교를 통해 설계 시 사용한 해석 결과의 타당성을 확인하였으며 시험 결과로부터 본 회전날개의 구조적 안전성이 확보되었음을 확인하였다.

* 조선대학교 공과대학 항공우주공학과

** Osaka prefecture univ.

2. 설계 결과

회전날개의 기본 구조는 Fig. 1과 같이 셀-스파-폼 샌드위치로 하여 날개에 작용하는 여러 하중들을 적절하게 배분할 수 있도록 설계하였으며, 정적강도해석, 모달해석, 좌굴해석, 피로수명해석 등을 통하여 20년 이상동안 사용하는데 충분한 안전율을 가지는 구조로 설계하였다. 해석 및 안전율의 확인은 유한요소 프로그램을 사용하였으며 구조시험을 통해 해석결과의 타당성에 대한 평가도 이루어 졌다.^{[3][4]}




Fig. 2 Sectional airfoil configuration

3. 구조시험 절차

본 연구에서의 구조시험은 전술한 바와 같이 회전날개의 전기 정적강도시험으로 진행되었으며 이에 대한 시험 절차를 Fig. 2에 나타내었다.

4. 시험 장비 및 치구

시험 시 측정값은 회전날개의 전체 무게 및 무게중심, 그리고 회전날개에 작용하는 하중과 그에 따른 변형량, 쳐짐량 등이다. 이러한 데이터를 측정하기 위해 사용된 장비들을 Table. 1에 정리하였다.

Fig. 3는 회전날개에 하중을 작용시키기 위한 치구로서 세 점의 하중을 동시에 가할 수 있도록 하였고, Fig. 4는 회전날개를 고정하기 위해 제작된 치구이다.




Fig. 3 Test procedure for the static strength test

Table 1. Measuring sensor and test equipments for the static strength test

Name of sensor or equipment	Type & specification
Strain gage	CEA-00-250UW-120, 30 ea
Load cell	5000-DSCK, 5tonf, 3ea
Displacement transducer	PT101-0100, 5ea
Data aquisition system	system 4000, AI1600 40 channels




Fig. 4 Show loading view by the three loading fixture




Fig. 5 Test rig for structural test

5. 시험 하중

정적 강도 시험에 이어서 품질보증 전기 구조 시험을 수행하여야 하므로 시험 하중은 Case 1 하중을 사용하였다.^[3] 각각의 하중 작용점에 대한 하중의 크기는 이들의 합성 모멘트가 Fig. 5와 같이 공력하중의 모멘트 선도와 일치하도록 결정하였다. 각각의 하중 작용점 위치와 하중의 크기를 Table 2에 나타내었다.




Fig. 6 Simulated flapwise bending moment distribution from the load case 1.

Table 2 Load values & loading points for the static strength test with case 1 load.

Loading points(m)	17.1	20.6	21.85
Loads(KN)	27.44	17.64	9.8
Measuring range for strain gages	4m ~ 15m		

6. 시험

단계적으로 시험 하중의 20%씩 증가시키면서 회전날개의 각 부분에 대해 국부적인 파괴 유무, 좌굴 발생 유무, 접착부위의 파괴 및 충간 분리 현상의 유무 등을 확인하였다. 먼저 회전날개의 무게와 무게중심의 위치를 측정한 결과 측정값이 다소 높게 측정되었으나 무게의 경우 3%미만으로 잘 일치함을 확인하였다. Table 3에 예측치와 측정치를 비교하였다.

Table 3 Measured and predicted structural blade performance

	Mass of blade	Center of mass
Measured	2.95 ton	8.451 m
Predicted	2.883 ton	8.786 m
error	2.27%	3.81%

대형 구조물에서 나타날 수 있는 대변형에 의한 비선형성을 확인하기 위해 하중의 크기변화에 따른 처짐량을 Fig. 6과 같이 나타내었다. 회전날개 텁에서의 처짐은 예측치보다 16%정도 크게 측정되었으며 100%하중에서 약간의 비선형성이 보이지만 전체적으로 선형적인 경향을 나타냄을 확인하였다.




Fig. 7 Comparison between measured and predicted deflections along the blade at maximum load

변형량의 경우 측정값의 오차를 줄이기 위하여 측정 부분에 4개의 일축 스트레인 게이지와 한 개의 로켓을 부착하여 측정한 값을 평균하였다. 측정값과 예측값을 비교하여 본 결과 100%하중에 대하여 10%미만의 오차를 나타냄을 확인하였다. Fig. 7에 측정치와 예측치의 변형량을 하

증증가에 따라 비교하였다.




Fig. 8 Comparison between measured and predicted strain results for the blade

7. 결과 고찰

최대하중 까지 적용하여 시험 한 결과 회전날개에는 아무런 파괴가 일어나지 않음을 확인하였다. 그러나 처짐량에 있어서 측정치와 예측치의 차이가 있음을 확인하였는데 이러한 차이는 여러 가지 원인이 있겠지만 가장 큰 원인으로는 물성치의 변화라 할 수 있다. 특히 복합재료를 사용하는 구조물의 경우 섬유가 차지하는 양에 따라서 물성치의 값이 변하므로 설계와 일치하는 강도를 가지는 구조물을 제작하기 위해서는 이를 정확히 조절하여 하여야 한다. 본 연구에서는 60%의 섬유 함유량을 갖는 시편을 제작하고 이를 시험하여 물성치를 구하였다. 그러나 실제 회전날개의 제작은 시편제작과는 제작방법이나 환경 등이 다르기 때문에 섬유함유량이 시편보다 낮게 제작되는 것이 일반적이다. 이러한 섬유 함유량의 차이는 섬유방향의 탄성계수, 인장 및 압축강도에 영향을 주게 되며 섬유함유량의 변화에 따른 물성치의 변화는 다음 식으로부터 구할 수 있다.

$$r_f = \frac{V_{fa}}{V_{fr}} \quad (1)$$

여기서 V_{fr} 은 기준 섬유함유량(60%)이고 V_{fa} 는 제작된 회전날개의 섬유함유량이다. 실제 제작된 회전날개의 섬유함유량을 계산하고 해석을 다시 수행하여 이론치와 측정치를 비교한 결과를 Fig. 8에 도시하였으며, 100%하중에서 3%미만의 오차율로서 잘 일치함을 확인하였다.

8. 결 론

본 연구에서는 정적강도시험을 수행하여 설계 제작된 회전날개의 구조적 안전성을 확인하였고, 유한요소 해석을 통해 예측된 값과 시험 측정값의 비교를 통해 잘 일치함을 확인하였으며 이를 통해 설계에 사용된 해석 값의 타당성이 입증되었다.




Fig. 9 Comparison between measured and predicted deflections along the blade at maximum load

9. 후 기

본 논문은 2001년 두뇌한국 21사업에 의하여 지원되었음.

참고문헌

1. Robert T. Reese., "Handbook on structural testing", SEM co., 1992.
2. Rayner M. Mayer, "Design composite structures against fatigue", MEP co., 1996.
3. 공창덕외,"대용량 풍력발전 시스템용 복합재 회전날개의 공력 및 구조설계에 관한 연구", 2000.
4. Germanischer Lloyd, "Regulations for the certification of wind energy conversion system", 1999.