

Boron을 첨가한 TiC-Ni₃Al Cermet의 미세조직과 기계적성질 (Microstructures and Mechanical Properties of TiC-Ni₃Al Cermets Added Boron)

한양대학교 김지현*, 이완재

1. 서 론

TiC-Ni₃Al 써메트는 결합상으로 고온강도가 우수한 Ni₃Al 금속간 화합물을 사용하였다.¹⁾ 고온재료인 Ni₃Al 금속간 화합물은 800℃까지는 온도가 상승함에 따라 강도가 증가하는 특성을 갖고 있으며, 또한 비교적 안정한 L1₂ 결정구조로서 용점이 1390℃이며 고온에서의 내산화성, 내열충격성능이 우수하다. 그러나, 써메트의 단점인 낮은 인성이 TiC-Ni₃Al 써메트에서도 나타남으로서 Ni₃Al에 B이 소량 첨가되면 인성이 증가된다는 연구보고²⁾를 고려하여 본 연구에서는 B을 소량 첨가한 TiC-Ni₃Al-B 써메트를 개발하여 절삭공구용 재료로서 사용하고자 한다.

2. 실험방법

본 연구에서는 원료분말로는 TiC (입도는 약 1.35 μ m, 日本新金屬株式會社)와 Ni₃Al (약 44 μ m이하, Xform사제), B (약 4~8 μ m, Hermann C. Starck 사제)을 사용하여 TiC 30 vol%Ni₃Al-(0~0.3 wt.% in Ni₃Al)B 의 조성이 되도록 배합하였다. 이들 분말을 유성분말기 (Planetary mill, Fritz사)로 10시간동안 습식 볼밀하여 혼합과 분쇄를 한 후 진공 오븐에서 건조하였다. 건조된 분말을 100MPa의 압력으로 성형한 후, 5~7 \times 10⁻² torr의 진공중에서 1350℃, 1400℃, 1450℃ 의 온도에서 1시간 동안 소결하였다. 이들 소결체들의 치밀화 정도를 수축률로 구하고, 수중부유법(ASTM B 328)로 밀도를 측정하여 상대밀도를 구하였다. 소결체의 미세조직은 다이아몬드 휠과 다이아몬드 페스트로 연마한 후 FE SEM(JEOL Co. JSM 6340F)을 사용하여 관찰하였다. 또한, 소결체를 XRD(Philips Co. PW1730)로 조사하여 소결중에 새로운 상의 출현여부와 격자정수의 변화를 검토하였다. 또한 가장 적절한 소결온도라고 판단되는 1400℃에서 소결시간을 2, 3, 5 시간으로 변화시킨 시편도 제조하였다. 기계적 성질로는 소결체를 비커스 경도기를 사용하여 하중 50kg으로 경도를 구하였고, 인성을 비교하기 위하여 경도압흔의 crack 길이를 광학현미경의 배율 400배로 측정하였고 인성을 비교하였다.

3. 실험결과

소결체의 단면적 수축률은 B을 첨가하지 않은 시편과 비교하여 TiC-Ni₃Al에 0.3 wt.%B을 첨가한 시편의 수축률이 가장 높게 증가하였다. 밀도 또한 B을 0.3 wt.% 첨가하면 증가하는 것으로 나타났고, 소결온도 1350℃에서 가장 높은 밀도를 나타내었다. 미세조직에서 TiC 입자가 각형으로 성장하는 것을 알 수 있었고, TiC 입자는 1400℃에서 소결시간의 증가함에 따라서 증가하였고, B을 첨가할수록 소결체의 입자가 약간 미세해졌다. 1400℃에서 소결시간을 5시간동안 진행하였을 때 B의 입자 미세화 경향은 뚜렷이 나타났다. XRD 측정결과 TiC, Ni₃Al 외에 상은 나타나지 않았다. 비커스 경도는 B을 첨가할수록 높게 나타났고, 1400℃에서 소결시간을 더할수록, B의 첨가량이 늘어날수록 높게 나타났다.

4. 참고문헌

- 1) 손호민, 이완재 : TiC-Ni₃Al Cermet의 미세조직과 기계적성질. Journal of KPMI, vol. 5, no. 4(1998)
- 2) C. T. Liu and V. K. Sikka : Nickel Aluminides for Structural Use, J.Metals, vol. 38, 5(1986)