

## 해도형 극세사 편성물의 염색성 및 세탁견뢰도에 관한 연구

이기훈, 김성동

건국대학교 공과대학 섬유공학과

### A study on Dyeing Properties and Washing Fastness of Polyester microfiber

Ki Hoon Lee and Sung Dong Kim

Department of Textile Engineering, Kon-Kuk University, Seoul, Korea

#### 1. 서 론


폴리에스테르 섬유는 섬도가 가늘어질수록 전체 표면적이 증가하므로 염색시 초기 염색속도가 빨라져 불균염의 원인이 되며, 걸보기 염착량은 감소하여 많은 염료를 사 용해야 된다. 그래서 해도형 초극세 폴리에스테르 섬유는 레규라 폴리에스테르보다 세탁견뢰도 및 습마찰견뢰도가 현저히 저하하게 된다[1-3]. 또한 초극세 폴리에스테르 섬유는 환원세정을 하더라도 마무리 열고정이나 가공시에 가해주는 열로 인해 열이행 이 많이 일어나는 것이 세탁견뢰도를 저하시키는 원인으로 지적되고 있다[4, 5].

따라서 본 연구는 화학구조가 상이한 세 종류의 분산염료를 합성하고 레규라 폴리 에스테르와 해도형 극세사 폴리에스테르에 대한 염색성과 견뢰도를 측정하여 초극세 폴리에스테르에 적합한 분산염료를 설계하는데 있어 기초자료로 삼고자 하였다.

#### 2. 실 험

##### 2.1 염료합성

2-cyano-4-nitroaniline을 황산에 용해시키고 1:5 acid (propionic acid : acetic acid = 1: 5)로 희석하여 sodium nitrite로 5℃ 이하에서 반응시켜 diazonium salt로 만든다. 커플링 성분인 N,N-dibenzoxyethyl aniline을 5% 황산수용액에 용해시킨 뒤 5℃ 이하 로 냉각시킨다. 여기에 앞서 준비한 diazonium salt를 천천히 가입하여 Dye I를 합 성하였다. 그리고 Dye I 과 염색성 및 견뢰도를 비교하기 위하여 DyeII 과 DyeIII를 유사한 방법으로 합성하였다.



**Figure 1.** Chemical structure of disperse dyes used in this study.

## 2.2 염색

일반적인 고온염색법에 의하여 폴리에스테르 섬유를 염색하고 빌드업성과 염색속도를 비교하였다.

## 3. 결과 및 고찰

### 3.1 염료의 분석

합성한 염료의 화학구조는 적외선 분광분석, 핵자기 공명 분광분석 등을 통하여 확인하였고, 자외 및 가시선 분광분석을 통해 염료의 최대흡수파장을 측정하고 몰흡광계수를 계산하여 Table 1에 나타내었다. 세 염료의 화학구조가 유사하므로 최대흡수파장과 몰흡광계수가 비슷하였다.

**Table 1.**  $\lambda_{\max}$  and molar extinction coefficient of dyes

Dye	$\lambda_{\max}$ (nm)	molar extinction coefficient
I	520	35,560
II	522	33,050
III	524	36,920

### 3.2 염색성

Figure 2에 나타난 바와 같이 세 염료의 염색성을 비교하면, 세 염료 모두 염색농도가 증가할수록 염착량이 증가했으며 분자크기가 작은 Dye I 과 III이 DyeII에 비해 염착량이 많았고, 해도형 극세사가 2d 폴리에스테르보다 높은 염착량을 나타내었다.

### 3.3 견뢰도

세탁견뢰도는 AATCC Test Method 61-2A법으로 측정하여 Table 2에 나타내었다. Dye I 과 III에 비해 DyeII가 우수하였고, 또한 해도형 극세사가 레규라 폴리에스테르보다 세탁견뢰도가 좋지 않았다.




Figure 2. Effect of concentration of dye on the dye up-take.

Table 2. Washing fastness of dyed polyester

Dye	$\Delta E$									
	2d					0.05d				
	0.5 %owf	1 %owf	2 %owf	4 %owf	8 %owf	0.5 %owf	1 %owf	2 %owf	4 %owf	8 %owf
I	5.2	5.6	7.4	12.7	21.8	8.2	14.2	21.2	24.0	26.2
II	3.6	3.8	5.5	5.8	6.7	4.5	4.8	6.8	7.6	8.6
III	4.3	5.6	6.4	8.6	12.9	5.1	6.0	7.4	11.7	18.7

### 3.4 Degree of Thermomigration

각 염료에 대한 열이행 정도를 측정하여 Figure 3에 나타내었다. DyeII는 두 종류의 폴리에스테르에 대해서 Dye I 과 Dye III에 비하여 염색농도가 높아져도 열이행 정도가 적었으며, 해도형 극세사가 레규라 폴리에스테르보다 높은 열이행 정도를 나타내었다.




Figure 3. Variation of the amount of thermomigrated dye.

## 4. 결 론

화학구조가 상이한 분산염료들의 염색성 및 견뢰도를 시험해 본 결과 분자량이 큰 DyeII가 Dye I, DyeII에 비해 농도가 높아짐에 따라 염착량은 작았지만 우수한 세탁 견뢰도를 나타내었고 염색농도가 높아져도 열처리에 의한 열이행 정도가 작게 나타남을 알 수 있었다. 또한 DyeIII는 Dye I 보다 우수한 세탁견뢰도와 작은 열이행 정도를 나타내었다.

## 5. 참고문헌

1. 백진주, 이재웅, 서말용, 김삼수, 허만우, *한국염색가공학회지*, **13**, 91 (2001).
2. A.T.Lever and B.Glover, *Textile Chemistry and Colorist*, **24**(1), 18 (1992).
3. C.H.Giles, D.G.Duff and R.S.Sinclair, *Rev.Prog.Coloration*, **12**, 58 (1982).
4. 김성동, 김민정, 이영신, *한국섬유공학회지*, **37**, 180 (2000).
5. K.Imuda, Y.Yamamoto, and S.Yabushita, *Textile Chemistry and Colorist*, **29**, 11 (1997).