

## 필라멘트사용 PVA 호제의 유변학적거동

장갑식, 박정우, 안승국, 송기원

부산대학교 섬유공학과

### Rheological Behavior of PVA Sizing Agents for Filament Yarn

Gap-Shik Chang, Jung-Woo Park, Seung-Kook An and Ki-Won Song

Department of Textile Engineering, Pusan National University, Pusan, Korea

#### 1. 서론

호부(sizing)의 목적은 제직시 발생하는 마찰, 긴장 등으로부터 경사를 보호하는데 있다. 방적사의 경우에는 제직시에 직기와의 접촉부위에서 받는 마찰로 인해 모우가 발생하고 이들은 다시 종광에 달라붙어 엉키거나 이웃한 실과 엉키어 경사절을 발생 시키므로 제직효율 및 최종직물의 품질을 저하시키게 된다. 따라서 이 때 사용되는 호제는 경사를 구성하는 섬유를 접착하여 포함성을 증가시키고 실 외부를 피복해서 모우의 발생을 억제하는 역할이 필요하다.

필라멘트사는 방적사에 비해 모우의 발생 위험은 적으나 제직시의 개구운동, 바디침 운동에 의해 멀티필라멘트에서 각 모노필라멘트가 분리하여 서로 엉키면서 사절의 발생 위험이 있다. 따라서 필라멘트사의 가호시에는 필라멘트를 구성하는 각 모노필라멘트를 접착하여 집속성을 부여하는 것이 중요하다.

경사에 사용되는 실에 따른 요구물성의 차이를 충족하기 위해서는 호제의 종류와 혼합률 및 사용농도가 중요하다. 최근 방적사에는 주로 전분, PVA 및 아크릴계의 호제를 혼합해서 사용하며, 이는 이들 호제의 피막형성능 및 접착성능을 고려한 결과이다. 반면에 필라멘트사의 호부에는 주로 합성호제인 PVA 및 아크릴계 호제를 사용한다. 이는 호제의 조제가 간편하며 호부사 및 직물의 관리가 용이하고, 접착성 및 포함력이 양호하며, 호부사의 유연성이 우수하고 또한 직물의 전처리 시에 탈호가 용이하기 때문이다[1,2].

합성섬유 필라멘트 호부사의 물성은 주로 호제의 부착률(SPU : sizer pick up)과 호부착의 균일성 및 호제의 건조에 의해 결정되며, 이들은 호제의 유변학적 특성(또는 유동특성)과 밀접한 관련성을 가진다[3]. 따라서 각 호제의 온도 및 농도의 변화에 따른 유변학적 특성을 파악하고 이를 데이터 베이스화 하는 것은 호제의 물성평가 및 호제 혼합률 결정에 기초적인 자료를 제공해 줄 수 있을 것으로 판단된다.

본 연구에서는 호제의 유변학적 특성을 파악하기 위한 첫 단계로서 PVA 호제의 전단속도에 따른 응력 및 점도의 변화를 살펴보았다. 또한 동적점탄성을 측정하여 각

주파수에 따른 저장탄성률 및 손실탄성률의 거동을 비교·평가하였다. 그리고 정상유동특성 및 동적점탄성에 미치는 호제의 온도 및 농도의 영향도 함께 검토하였다.

## 2. 실험

### 2.1 시료 및 측정장비

실험에 사용한 PVA(Poly Vinyl Alcohol) 호제는 국내에서 시판되는 제품으로 중합도가 서로 다른 두종류(P205, P217)를 사용하였다. 검화도는 P205의 경우 85.5~87.5 mol%이며, P217의 경우 85.5~88.5 mol% 이다. PVA의 용매는 증류수를 사용하였으며 농도는 공정상의 호제 혼합률을 고려하여 1~10 wt%범위에서 제조하였다.

유변학적 성질 측정시스템으로는 Rheometric Scientific(USA)의 Advanced Rheometric Expansion System (모델명 : ARES-200FRTN1-BATH-STD)를 사용하였다. 측정부의 기하학적 형상으로는 반경  $R=25$  mm, 원추각  $\beta=0.04$  rad의 원추원판형을 채용하였으며 측정시 원추와 원판과의 간격은  $d=0.05$  mm로 일정하게 유지하였다.

### 2.2 실험방법

우선 정상유동특성의 전단속도 의존성을 조사하기 위해 시간  $t$ 에 따라 전단속도를  $\dot{\gamma} = 0.01 \sim 1000$  1/s의 범위에서 단계적으로 증가시키면서 이에 대한 점도변화를 측정하였다. 다음으로 선형거동이 인정되는 작은 크기의 일정한 스트레인 진폭  $\gamma_0 = 0.5$  을 유지하면서 시간  $t$ 에 따라 각주파수가  $\omega = \omega(t)$ 로 점차 증가하는  $\gamma = \gamma_0 \sin \omega t$ 의 정현적 진동전단변형을 시료에 부가하여 그 응답을 측정함으로써 동적점탄성의 각주파수 의존성을 파악하였다. 이때 각주파수는  $\omega = 0.025 \sim 100$  rad/s의 범위에서 단계적으로 증가시켰다. 이상의 모든 실험을 온도  $T = 20 \sim 60$  °C의 범위에서 측정하였으며 시료가 온도 평형상태에 도달하였음을 확인한 후 측정을 실시하였다.

## 3. 결과 및 고찰

Figure 1은 10wt% PVA 205호제의 전단속도에 따른 정상유동특성을 온도별로 나타낸 것이다. 전단속도가 1 1/s보다 낮은 영역에서의 데이터는 ARES의 토오크 측정 범위(0.008~200 gf·cm)보다 작은 토오크치가 얻어지므로 결과 해석시에는 생략하였다. Figure 1에서 알 수 있듯이 실험에 사용한 호제는 전단속도가 증가함에 따라 점도가 일정하게 유지되는 뉴턴거동(Newtonian behavior)을 나타내고 있다. 이는 호제가 전단속도 증가에 따라 점도가 감소하는 shear thinning 거동을 보인다는 Hebeish 등[4]의 연구 결과와는 다소 차이가 있다. 한편 온도에 따른 유동특성을 살펴보면 온도가 증가하여도 점도 및 응력의 전단속도 의존성은 변하지 않으며 단순히 그 값만 점차 감소하는 일반적인 경향을 나타낸다. 이로부터 본 연구에서 사용한 PVA 호제는 전단속도에 따라 내부구조의 변화가 발생하지 않으며, 온도 증가에 따라 시료 내부의

2차적인 구조 파괴현상은 발생하지 않음을 알 수 있다.

Figure 2는 10wt% PVA 205호제의 각주파수에 따른 저장탄성률 및 손실탄성률을 측정 온도별로 나타낸 것이다. 이때 측정온도가 20, 40 °C 에서는 각주파수 1 rad/s, 60 °C에서는 각주파수 5 rad/s 보다 낮은 영역에서의 결과는 측정장비의 토오크 측정 범위를 벗어나기 때문에 결과 해석시에는 생략하였다. 저장탄성률 및 손실탄성률의 각주파수 의존성을 살펴보면 온도에 상관없이 모두 유동(flow or terminal) 영역에서의 거동을 보여주고 있다. 온도가 증가할수록 저장탄성률 및 손실탄성률은 점차 감소하는 경향을 보이며, 저장탄성률이 손실탄성률에 비해 온도 의존성이 적게 나타남을 알 수 있다. 동적 점탄성 측정시 저장탄성률은 탄성적 성질을 손실탄성률은 점성적 성질을 나타내는 물리량으로 사용된다. 따라서 실험에 사용한 호제는 온도 증가에 따라 탄성적 성질보다 점성적 성질의 감소가 두드러지게 나타남을 알 수 있다.




Figure 1. Steady flow properties of 10wt% aqueous PVA 205 solution at various temperatures.




Figure 2. Dynamic viscoelastic properties of 10wt% aqueous PVA 205 solution at various temperatures.

#### 4. 참고문헌

- [1] “사이징 공정기술”, 영남대학교 지역협력연구센터, 1996.
- [2] “제직준비 공정기술”, 영남대학교 지역협력연구센터, 1997.
- [3] T. Isono, F. Sugimoto, K. Komurasaki, and T. Yamamoto, *Sen'I Gakkaishi*, **56**, 493 (2000).
- [4] A. Hebeish, N. A. Ibrahim, M. H. Abo Shosha, and H. M. Fahmy, *Polym.-Plast. Technol. Eng.*, **35**, 517 (1996).