

두께와 조성비에 따른 $\text{Ge}_x\text{Sb}_y\text{Te}_z(\text{GST})$ 의 복소굴절율 변화

The change of refractive index of $\text{Ge}_x\text{Sb}_y\text{Te}_z(\text{GST})$ film according to composition ratio and thickness

이학철, 김상준, 김상열, 서훈*, 곽금철*

아주대학교 분자과학기술학과

*LG전자기술원 소재(연) SM 그룹

lixuezhe@hotmail.com

컴퓨터의 발달과 멀티미디어의 발전에 따라 고속, 고용량의 저장매체의 필요성이 대두되고 있다. 현재 일반적으로 사용되고 있는 CD나 CD-R을 대체하는 차세대의 광기록 매체로 상변화 물질인 $\text{Ge}_x\text{Sb}_y\text{Te}_z(\text{GST})$ 가 주로 연구되고 있다. GST는 비정질상(amorphous phase)과 결정상(crystalline phase)으로 가역적으로 변화하는 물질^(1,2)이다. 그리고 광기록용 막으로서의 GST의 두께는 약 200Å 정도의 다층구조를 갖는다. GST가 상변화를 일으키는 과정은 GST의 조성비에 따른 열 특성에 큰 영향을 받는다. 따라서 조성비가 달라지게 되면 굴절율 특성을 확인해 보아야 한다. 그리고 두께에 따라서⁽³⁾도 차이가 생길 수 있기 때문에 두께에 따른 굴절율 변화의 연구가 필요하다. 본 연구에서 사용된 GST 시료의 조성비는 Ge의 경우는 0%~40%, Sb는 10%~80%, Te는 10%~60%의 분포를 갖고 있다. 본 연구에서는 위상변조형 분광타원계(Phase Modulated Spectroscopic Ellipsometer, Jobin-Yvon, UVISEL)를 사용하여 GST의 물질 조성비와 두께 따른 광학 상수 n (refractive index) 와 k (extinction coefficient)의 변화를 알아보고자 한다.




그림 1. 조성비에 따른 amorphous GST의 광학상수




그림 2. 조성비에 따른 crystalline GST의 광학상수




그림 3. 두께에 따른 amorphous GST의 광학상수

그림 1. 과 그림 2. 는 조성비에 따른 GST의 굴절율이 차이가 나는 것을 볼 수 있다. 특히 Ge의 함량이 증가함에 따라 굴절율은 증가하고, 흡수계수는 감소하는 것으로 나타난고 있다. 그림 3.은 두께에 따른 비정질 GST의 굴절율의 변화 보여주고 있다. 두께에 따라 굴절율이 다르게 나타나고 있으며, 그 변화폭은 조성에 따라 다르게 나타나고 있다.

참고문헌:

1. Tae H. Jeong, Myong R. Kim, and Hun Seo Sang J. Kim and Sang Y. kim, "Crystallization behavior of sputter-deposited amorphous $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ thin films", J Appl. Phys., Vol. 86, No. 2, 774-778 (1999).
2. 김상준, "광기록매체인 Ge-Sb-Te의 복소굴절율과 상변화연구", (아주대학교, 석사학위논문, 1998).
3. X.S. MIAO, T.C. CHONG, Y.M. HUANG, K.G. LIM, P.K TAN and L.P. SHI, "Dependence of Optical Constants on Film Thickness of Phase-Change Media", Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 38(1999) pp. 1638-1641.