

산화티탄(IV)을 이용한 소취 섬유의 제조 및 Calcination 온도가 소취율에 미치는 영향

오선화, 허성현, 김경필, 박수민

부산대학교 섬유공학과

1. 서론

산업이 고도로 발전되어감에 따라 산업 공해 성 악취 증가가 심각한 환경 문제로 대두되고 최근에 광 촉매 TiO_2 를 이용한 환경 정화가 주목받고 널리 다루어지고 있다¹⁻³⁾.

광 촉매(photocatalyst) TiO_2 가 효율적으로 유기 및 무기 오염 물질을 분해하는 연구 결과를 토대로 일상 생활에서 접하는 악취도 산화 환원 반응 메카니즘에 따라 제거할 수 있으리라 기대하고 본 연구에서 TiO_2 의 지지체(supporting material)로는 유리섬유(glass fiber)를 도입하고 TiO_2 의 고정화 과정은 Sol-Gel 방법⁴⁻⁶⁾을 이용하여 소취 섬유(deodorizing fiber)를 제조 가능성을 검토하였다.

광 촉매 TiO_2 를 Sol-Gel 과정으로 유리 섬유에 도입하여 소취 성능을 평가함에 있어 calcination 온도에 따른 촉매 활성을 비교 검토하였고 다양한 악취 물질(암모니아, 메틸 메르캅탄, 아세트알데히드 등)에 대한 소취 능력을 평가하였다.

2. 실험

2-1. TiO_2 코팅된 유리섬유의 제조

질소를 공급해주면서 isopropanol (1.29mL, 16.9mmol)와 $Ti(OCH(CH_3)_2)_4$ (8.33mL, 28.2mmol)를 넣어 30분 동안 교반 시킨 후 0.1M HNO_3 30mL를 dropping funnel을 이용하여 적가 시킨다. 80°C에서 8시간 동안 반응시킨 후 상온으로 식혀서 TiO_2 Sol 용액을 얻었다.

각각의 유리 섬유(0.5g)는 불순물 제거를 위해 전기로에서 400°C로 10시간 처리하였다. 제조된 5wt% sol 용액에 유리 섬유를 1분간 dip coating(30.00cm/min)한다. 1회 코팅 후 상온에서 완전히 건조(하루 정도)하여 전기로에서 450°C(500°C 혹은 750°C)로 1시간 동안 구워낸다. (전기로 온도 상승은 30분당 100°C 증가시킨다.) 이와 같은 방법으로 10회 반복 코팅하였다. TiO_2 코팅된 유리섬유의 제조 과정은 그림 1에 요약하였다.




Fig. 1. Dip coating procedure of TiO₂ on glass fiber.

2-2. 소취율 측정

제조한 TiO₂가 코팅된 유리 섬유의 소취 능력을 확인하기 위하여 대표적인 생활 악취 중 암모니아에 대하여 가스 검지관을 이용하여 소취 섬유와 미처리 섬유의 암모니아 농도 변화를 측정하였다.

동일한 크기(1L)의 용기(pyrex)에 각각의 유리섬유(미처리 섬유 및 TiO₂ 코팅된 유리섬유)를 넣고 28% 암모니아수 적당량을 주입하고 포화시킨 후 초기 농도를 가스 검지관으로 측정하였다.

각각의 용기는 UV 램프(40W)와 거리가 20cm가 되도록 평행하게 놓고 빛 조사하여 10분 간격으로 농도를 측정하였다. 암모니아의 농도 변화를 가스 검지관으로 정량하여 아래식을 이용하여 소취율(Deodorant Activity, D.A.)을 결정하였다.

$$\text{소취율}(\%) = (C_0 - C)/C_0 \times 100 \quad (\text{단, } C_0 \text{는 초기 농도, } C \text{는 섬유 도입 후 변화된 농도})$$

메틸 메르캅탄에 대한 소취율 측정은 CH₃SH 표준용액(1 μg/mL in benzene solution)을 이용하였고 아세트알데히드에 대한 소취율 측정은 3% 아세트알데히드 수용액을 이용하여 암모니아와 동일한 방법으로 소취 성능을 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

3-1. TiO₂ 코팅된 유리 섬유의 구조 분석

제조한 TiO_2 코팅된 유리 섬유의 구조는 X-ray Diffractometer을 이용하여 TiO_2 의 구조를 확인하였으며 그림 2에 나타내었다. TiO_2 는 광 촉매 활성을 갖는 반도체로 잘 알려져 있으며 anatase와 rutile의 두 가지 결정 구조를 가진다. 그림 2의 XRD pattern은 450°C와 500°C에선 anatase 구조를 가지나 750°C에선 anatase와 rutile 결정 구조가 혼합되어 있음을 보여준다.




Figure 2. XRD patterns for TiO_2 supported on fiber at 450°C, 500°C and 750°C.

3-2. 소취 성능

제조한 광 촉매 TiO_2 가 코팅된 유리섬유를 악취 가스(암모니아, 메틸 메르캅탄, 아세트알데히드)에 대한 소취 능력을 가스 검지관으로 분석하였다. 0.5g의 미 처리 유리섬유와 TiO_2 가 코팅된 유리섬유의 소취 성능을 관찰하였다. 코팅 횟수에 따른 소취 속도의 변화와 calcination 온도에 따른 TiO_2 촉매 활성 비교를 위해 5wt% TiO_2 sol 용액으로 450°C, 500°C와 750°C에서 구워낸 유리 섬유의 소취 성능을 검토하였다.

암모니아, 메틸 메트캡탄, 아세트알데히드 가스에 대한 자외선 빛 조사시간에 따른 농도감소율은 그림 3, 그림 4와 그림 5에 요약하였다. TiO_2 코팅 횟수가 증가함에 따라 소취 속도가 빨라짐을 관찰하였고 calcination 온도 증가는 촉매 활성이 뛰어난 anatase형에서 촉매 활성을 다소 떨어지는 rutile형으로 상 전이가 일어남으로 calcination 온도는 450°C인 경우 가장 효율적인 소취 효과를 나타남을 관찰하였다.




Figure 3. Disappearance of NH_3 with TiO_2 supported on glass fiber.




Figure 4. Disappearance of CH_3SH with TiO_2 supported on glass fiber.




Figure 5. Disappearance of CH_3CHO with TiO_2 supported on glass fiber.

4. 결론

본 연구에서는 광분해 반응의 촉매로 널리 이용되고 있는 TiO_2 를 Sol-Gel 방법으로 도입하여 유리 섬유에 도입하여 소취 기능성 유리 섬유를 제조하여 소취 성능을 평가하였다.

일상생활에서 대표적인 악취 물질인 암모니아, 메틸 메르캅탄과 아세트알데히드에 대해서

가스 검지관으로 자외선 빛 조사에 따른 소취 성능을 평가한 실험에서는 TiO_2 코팅된 유리 섬유가 우수한 소취 효율을 가짐을 관찰하였고 TiO_2 의 코팅 횟수가 증가함에 따라 소취 속도가 빨라져 효율적인 소취 성능을 가짐을 알 수 있었다. calcination 온도 변화에 따른 촉매 활성 비교는 450°C에서 효율적인 소취 성능을 가짐을 관찰하였다. 이러한 소취 섬유는 실생활의 악취 제거의 널리 응용될 수 있으리라 기대한다.

참고문헌

1. A. Piscopo, D. Robert, J. V. Weber, *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.*, **139** (2001) 253-256
2. R. L. Pozzo, M. A. Baltanas, A. E. Cassano, *Catalysis Today* **39** (1997) 219-231
3. L. Zhang, T. Kanki, N. Sano, A. Toyoda, *Solar Energy* **70** (2001) 331-337
4. M. Mikula, V. Brezova, M. Ceppan, L. Pach, L. Karpinsky, *J. Mater. Sci. Lett.*, **14** (1995) 615-616
5. D. Robert and J. V. Weber *J. Mater. Sci. Lett.*, **18** (1997) 97-98
6. V. Brezova, A. Blazkova, L. Karpinsky, J. Groskova, B. Havlinova, V. Jorik, M. Ceppan, *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.*, **109** (1997) 177-183