

**$\text{La}_{0.6}\text{Ba}_{0.4}\text{In}_{1-y}\text{Sc}_y\text{O}_{3-\delta}$ ($y = 0\text{--}1$) Perovskite의 Proton 전도
Proton Conduction in $\text{La}_{0.6}\text{Ba}_{0.4}\text{In}_{1-y}\text{Sc}_y\text{O}_{3-\delta}$ ($y = 0\text{--}1$) Perovskite**

연세대학교 김혜림, 김신, 이홍림

1. 서론

고체산화물 연료전지의 전해질에 대한 연구는 낮은 온도에서 높은 전도도를 나타내는 물질의 개발을 위해 proton 전도에 관한 연구가 진행되고 있다. Proton 전도를 나타내는 물질에 관한 연구는 1980년대부터 BaCeO_3 계 및 SrCeO_3 계 등에 대해 꾸준히 진행되고 있다. 최근 들어 La 계 ABO_3 perovskite 구조를 나타내는 물질에서 proton 전도가 보고된 바 있고, LaInO_3 와 LaScO_3 는 모두 perovskite 구조를 나타내는 물질로써 이들에 대한 proton 전도에 대한 연구는 미비한 실정이다.

이번 연구에서는 perovskite 구조에서 proton 전도를 유도하기 위해 필수적으로 요구되는 산소빈자리를 생성시키기 위해 LaInO_3 의 La^{3+} 이온자리에 Ba^{2+} 이온을 40 at%첨가하였으며, proton 전도를 증가시키기 위해 Ba^{2+} 가 첨가된 조성($\text{La}_{0.6}\text{Ba}_{0.4}\text{In}_{3-\delta}$)의 In^{3+} 이온자리에 Sc^{3+} 이온의 첨가량을 25 at%씩 증가시켜 생성상을 관찰하였고, 수증기가 포함된 질소분위기에서 proton 전도를 측정하였다.

2. 실험방법

La_2O_3 (High Purity Chemical Co. 99.9 %), BaCO_3 (99.95 %), In_2O_3 (99.99 %), Sc_2O_3 (99.9 %) 분말을 각각의 조성에 맞춰 청량한 후 알루미나질 유발에서 혼합하여 1300 °C에서 34시간 하소하였다. 하소한 분말을 금형을 이용하여 디스크 형태로 예비성형한 후 20,000 psi의 압력으로 정수압성형하여 1500 °C에서 5시간 소결하였다. 소결된 시편을 power x-ray diffraction법을 이용하여 생성상을 분석하고, 수증기를 포함한 질소분위기에서 교류 임피던스 측정법으로 전도도를 측정하였다.

3. 실험결과

$\text{La}_{0.6}\text{Ba}_{0.4}\text{In}_{3-\delta}$ perovskite의 In^{3+} 이온자리에 Sc^{3+} 이온의 첨가량을 25 at%씩 증가시켜 생성상을 관찰한 결과 모든 조성이 입방정 단일상을 나타내었다. 낮은 온도 영역에서 수증기가 포함된 질소분위기에서 전도도를 측정한 결과 Sc^{3+} 이온의 첨가량이 많아짐에 proton 전도가 증가하는 것을 관찰할 수 있었다.

4. 참고문헌

- [1] H. Iwahara, T. Esaka, H. Uchida, N. Maeda, Solid State Ionics, 3/4 (1981) 359–363.
- [2] Dorthe Lybye, Nikolaos Bonanos, Solid State Ionics, 125 (1999) 339–344.
- [3] Shin Kim, Kyu Hyoung Lee and Hong Lim Lee, Solid State Ionics, 144 (2001) 109–115.
- [4] Hye Lim Kim, Shin Kim and Hong Lim Lee, J. Kor. Ceram. Soc., 39 (2002) 610–615.