

## a-Se 기반의 X선 검출기에서의 고전장 간섭 연구

### The High Voltage Research of X-ray Detector Based on Amorphous Selenum

차병열, 강상식, 조성호, 이규홍, 김재형, 남상희

(Byung-Youl Cha, Sang-sik Kang, Sung-Ho Cho, Gyu-Hong Lee, Jae-Hyung Kim, and Sang-Hee Nam)

#### Abstract

Present direct method x-ray conversion detector is studied by abroad medical instrument and country with amorphous Selenium. And we search the method for large area x-ray detector. Amorphous-Selenium based photoreceptor is widely used on the X-ray conversion materials. But amorphous-selenium based x-ray conversion detector is broken by high voltage and leakage defect point.

In this paper, We investigated top-electrode distance rate to improve defect point and high voltage broken. The result to appoint to made large area x-ray conversion detector with base data.

**Key Words :** high-voltage, amorphous-Selenium, top-electrode distance, large area DXD

#### 1. 서 론<sup>[1]</sup>

현재 DR(Digital Radiography)기술의 receptor 물질로 많이 쓰이고 있는 비정질 셀레늄은 결정구조를 사용하는 다른 물질에 비해 일반적 전공 열증착법에 의해서 대면적 구현이 가능하며 제작 비용이 싸기 때문에 가장 먼저 평판 X 선 영상검출기의 광도전층으로 이용되고 있으나, 원자번호가 34인 물질로서 상온에서도 서서히 결정화되는 특성과 190°C에서 열처리를 할 경우에 현저히 결정화 되는 경향을 보인다. 전자정공쌍 수집을 위해 10V/ $\mu$ m의 높은 인가전장일 경우 W $\pm$ =50eV로 다른 광도전물질에 비해 약 10배이상 높으므로써 동일하게 흡수된 에너지에 대해 발생되는 전자 정공쌍 생성효율은 이론적으로 10배 이상 낮다. 또 PbI<sub>2</sub>, HgI<sub>2</sub>, CdTe에 비해 유효원자번호가 낮기 때문에 저지능의 감소에 의해 흡수에너지도 낮아 변환효율이 낮은 단점을 가진다. 그리고 결정화를 위해 doping 되는 Cl(Chlorine) 및 As(Arsenic) 같은 불순물에 의한 내부 trap center 가 형성되어

전하의 재결합 및 trap을 방지하여 전하수집을 좋게 하기위해 고전장 인가시 수명 단축이라는 단점을 가져온다.

현재 x 선 변환물질로서 많이 사용되고 있는 a-Se의 경우비저항이 10<sup>15</sup>Ωcm 정도로 매우 높아 누설전류가 다른 물질에 비해 극히 낮은반면, 문헌에 따르면 원자번호가 상대적으로 낮기 때문에 전자-정공쌍을 발생시키는데 필요한 에너지인 W 값이 10V/ $\mu$ m 정도의 고전장에서 생성된다는 점이다. 이 에너지가 단일시편의 경우에는 고전장에 W값을 발생시킬 수 있는 에너지로 가능함이 대외적으로 많이 알려졌으나, 검출기를 대면적으로 만들 경우 각각의 검출기 사이에 고전장 인가로 인한 누설전류에 의해 각 검출기사이의 상부전극에 시편과 시편의 간격을 각각 0, 1, 2, 3mm 간격으로 만들었으며 0V~2kV까지 전장을 인가하였다.

그리고 다시 유전층(dielectric layer)을 증착하여 다시한번 누설전류의 흐름을 막고자 하였다.

본 연구를 통하여 X 선의 과잉조사 또는 셀레늄층

의 high leakage point 가 발생할 경우 a-Si:TFT panel에서의 픽셀 어레이 파괴 및 고전장으로 인한 hole trap을 방지하는데 기여할 것으로 사료된다.

## 2. 실험

### 2.1 실험 시편

본 실험에 사용된 비정질 셀레늄 증착장치는 열진공증착기( Thermal vacuum vaporator )이다.




그림 1. 고전압인가 시편.

Fig. 1. high-voltage samples.

시편제작 과정에 있어서 우선 유리기판( $2 \times 5\text{cm}^2$ )을 trichloroethylene, acetone, methanol 순서로 20분간 초음파 세척후, D.I water로 헹군후 질소 gun으로 건조시켰다. a-Se을 증착하기 전에 하부전극인 ITO(indium thin oxide)를 sputtering법에 의해 형성시키고 a-Se을 증착했다. 증착에 사용된 증착원료는 Nippon Rare Metal 사의 pellet 형태로써 99.999%(5N) 순도를 가진다. 또한 문헌에 의하면 증착된 비정질 상태의 재결정화 방지와 전하의 수송특성을 향상시키기 위한 최적 조성비로써 As(Arsenic, 0.3w%)과 Cl(Clorine, 30ppm)이 첨가된 셀레늄 화합물을 사용하였다.

a-Se 증착은 Rotary pump와 Diffusion pump에 의해  $10^{-6}$  torr 정도의 진공도가 유지되었으며, 두께 균일도를 고려하여 4개의 source boat를 기하학적 분사

각을 고려하여 위치시켰으며, Substrate를 잡는 기판(Zig)는 3 rpm/min으로 하고 증착속도는 약  $1.8\mu\text{m}/\text{min}$  정도로 고정시켜  $100\mu\text{m}$  두께를 가진  $4\text{cm}^2$  면적의 시편으로 제작하였다.

제작된 a-Se 시편은 SCS 社의 PDS 2060 system을 이용하여 유전층을 증착하였다. 이 장비는 mechanical pump로  $10^{-3}$  torr 의 진공도를 유지하였으며 시료량을 조절하여  $10\mu\text{m}$  두께로 증착되었다. 진공증착 장비로 고전압 인가를 위한 상부 전극으로 누설전류 특성이 좋은 Au wire(Cerac co. 99.99%)를 원료로 하여 약 200nm 정도의 두께로 열증착법을 이용하여 증착하였다.

각 시편의 top electrode 간격별로 시편을 제작해야 하므로 두 시편이 붙는 부분의 각 간격을 0, 0.5, 1, 1.5로써 정하였고, 이는 열증착법을 이용하여 증착하였다. 그리고 다시 유전층(dielectric layer)를 각각 10g 을 증착하여 다시 한번 누설전류의 흐름을 막고자 하였으며 이는 Figure 와 같은 구조를 만들었다.




그림 2. 고전압인가 시편구조.

Fig. 2. high-voltage samples structure.

### 2.2 실험장치

고전압인가 (high voltage) 및 측정(measurement)은 고전압발생기 (Fug HCN700-12500)를 이용하였으며, 시편의 양단에 고전압을 인가 후, 발생되는 전류를 Electrometer (Keithley 6517A, USA)를 이용하여 측정하였으며 구조는 그림과 같다.




그림 3. 고전압인가 실험장치.

Fig. 3. high-voltage measurement.

### 3. 결과 및 고찰

아래표는 고전장 인가시 1개 sample에 대한 data와 2개의 sample을 불일경우의 breakdown point를 나타낸다.




그림 4 각각의 시편 상부전극 및 박막 파괴지점.  
Fig. 4. Top-Electrode & Recepooor Breakdown Point. [Single Sample]




그림 5. 2장의 시편 불일 경우 상부전극 및 박막 파괴지점

Fig. 5 . Top-Electrode & Recepooor Breakdown Point. [Pair Samples]

각각의 시편에서 1개의 sample이 있을 경우 [0mm]시편의 breakdown 현상은 1.5V에서 일어나고 [05mm]의 경우에는 1.9V가 일어남을 확인할 수 있었다. 이는 2장의 sample이 불어있을 경우 breakdown 현상이 일어나는 1.17V, 1.6V보다 높은 수치로 고전장에 의한 간섭에 의해 시편의 breakdown 현상이 나타남을 확인할 수 있었다. 이는 top electrode에 dielectric layer가 coating 된 시편에서 비정질 셀레늄의 정량적 수치인  $10\text{v}/\mu\text{m}$ 를 넘는 수치로써 고전장으로 인한 간섭이 본 구조에서는 미약함을 보였다.

2장의 sample electrode 간격이 [1mm]떨어질 경우에는 1.87V이상으로 실제 top electrode로 인한 고전압이 인가되었을때의 시편파괴현상이 아닌 시편 박막 두께에 기인하여 a-Se 박막파괴에 인해 일어났다. 그림6은 고전장으로 인한 top electrode 가 파괴됨을 보여준다.




그림 6. 2장의 붙은 시편 상부전극 파괴시편

Fig. 6. Top-Electrode Breakdown Point. [Pair Samples]

- [3] National Physical Laboratory, New Delhi-110, India "Effect of combinational doping on x-ray sensitivity of a-Se films"
- [4] W. Q ue, and J. A. Rowlands. "X-ray Imaging using Amorphous Selenium : Inherent Spatial Resolution", Med. Phys., Vol. 22, No. 4, pp. 365-373, 1995
- [5] C. Haugen, S. O. Kasap, AND J. Rowlands. "Charge transport and electron -hole-pair creation energy in stabilized a-Se x-ray photoconductors", J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 32, pp. 200-207, 1999

#### 4. 결 론

본 연구는 a-Se을 이용한 대면적 digital X-ray receptor 설계시, 각 detector를 여러장으로 붙일 경우 고전장으로 인한 detector 파괴와 defect point에서의 누설전류감소, 그리고 dead pixel의 감소에 관한 연구내용이다.

연구결과 top electrode에 dielectric layer가 coating 된 시편에서 비정질 셀레늄의 정량적 수치인  $10v/\mu m$ 를 넘는 수치로써 고전장으로 인한 간섭이 본 구조에서는 미약함을 보였지만, 이는 실제 Digital X-ray Detector 제작시의 구조와 동일한 Dielectric layer에 인한 누설전류에 의한 저감효과로 사료되고, 각 시편의 대면적화에서 detector 간격은 1mm일 경우 위의 단점을 줄이면서 보다 나은 x-선 영상 검출기의 구조 설계시 기초 자료로 활용될 것이다.

#### 감사의 글

본 연구는 과학기술부 국가지정연구실 지원 (M1-0104-00-0149)에 의하여 수행되었습니다.

#### 참고 문헌

- [1] ANRAD Corporation. PT6,078,053, X-ray Image Erasure Method
- [2] J.Phys.D Effect Of Combinational Doping On X-Ray Sensity Of a-Se Films. 1998.