

# Polyethylene Terephthalate(PET) Film을 이용한 방사선검출기의 특성에 관한 연구

서울아산병원 방사선종양학과  
백금문, 김대섭, 박광호, 김정만

## 목적

방사선 치료에서 치료성적은 방사선의 선량과 직접적으로 관계가 되기 때문에 방사선량에 대한 측정의 정확성이 요구되며 매우 중요한 것이라 할 수 있다. 방사선량은 전리함, 열형 광 선량계(TLD), 반도체 등 방사선 검출기를 이용한 간접 측정만이 가능하다. 통상적으로 원통형 전리함은 용적을 가지고 있으며 여러 조건과 보정을 해야만 한다. 평행판전리함(plane-parallel chamber)과 유사한 형태의 구조를 갖는 PET film을 이용하여 방사선검출기를 제작하여 4, 6, 15[MV] 광자선을 조사하여 선량계의 가능성에 관한 특성을 연구하였다.

## 대상 및 방법

PET film을 시료로 선정하여 PET film 두께 80[ $\mu\text{m}$ ]을 하부전극으로 이용하고 상부전극을 크롬으로 증착하여 지름 15[mm]의 크기로 전극을 제작하였다. 재료의 특성을 조사하기 위하여 의료용 선형 가속기(Linac)를 이용하였다. 또한 광자선을 검출기에 조사하면서 물성 변화를 알아보기 위하여 미소전류계(Keithley 35617EBS)를 사용하였고, 측정위치는 광자선원으로부터 팬텀 표면까지 (SSD)는 100[cm], 조사면(field size)의 크기는 10x 10[cm<sup>2</sup>], 폴리스티렌(polystyrene) 팬텀(phantom) 조사표면으로부터 2.5[cm] 깊이에 검출기를 설치하였다. 즉, 광자선원으로부터 검출기까지의 거리 (SDD)를 102.5[cm]에서 실시하였다. 검출기에 걸린 외부전압은 300[V]였다. PET film의 방사선 조사 후 전하의 시간의존성을 관측하였으며, 재현성을 조사하였다. 각 에너지의 재현성을 보기 위하여 전압을 일정하게 고정하여 10회 이상 50[MU]를 조사하여 측정하였으며 Dose rate의 변화를 측정하였다. 또한 MU의 변화에 따른 측정값의 변화와 전압의 변화에 따른 측정값의 변화를 측정하였다.

## 결과

측정수의 변화에 따른 전하량은 연속 측정에 따른 전하량곡선으로 처음에는 차이를 보이지만 점차 측정횟수가 증가하면서 안정값을 얻었다. 또한 재현성을 보기 위해서 10회 이상 측정한 결과 최대 2[%]이내에서 재현성을 보여 주었다. 흡수선량이 증가하면 전하량은 직선적으로 상승되고, 에너지 의존성은 방사선 치료영역인 광자선 4[MV]에서 15[MV]범위에 대해 편차 3.05[%]에서 분포하였다. 또한 측정값이 선량에 대해 선형적으로 증가하여 이 방법을 적용하면 PET film을 이용한 방사선검출기로 사용할 수 있음을 알 수 있었다.

## 결론

PET film을 이용한 방사선검출기의 선량계 가능성 실험결과 흡수선량의 증가에 따라 전하량이 선형적으로 증가하므로 선량계로의 사용 가능성을 보였으며, 동일한 에너지에 대하여 응답특성이 우수하였다. 특히 수집한 선량은 통상 0.1~0.6[cc]전리함에 비해 2.5~20배의 큰 측정값을 얻었으며, 비슷한 원리를 갖는 전리함에 비해 용량을 줄일 수 있었다.

본 연구의 결과로부터 제작이 용이하고 가격이 저렴하며 동시에 여러 개를 만들 수 있고 실시간 선량평가의 가능성을 확인하였다.

최근 방사선치료 기술의 발달로 작고 정밀한 선량계의 필요성이 대두되고 세기변조방사선치료, 3차원 입체조형치료, 정위적 방사선수술 등 정교한 치료에서 정확한 선량 평가가 중요하다. PET film을 이용한 방사선검출기를 사용함으로서 소조사면에 대한 정확한 선량평가도 가능하리라고 사료된다.