

## 폴리에틸렌기를 함유한 폴리에틸렌 나프탈레이트 공중합체의 합성 및 특성

손준식, 지동선  
단국대학교 섬유공학과

### - Synthesis and Properties of Poly(ethylene 2,6-naphthalate) Copolymer Containing Poly(ethylene glycol) Groups -

Jun-Sik Son and Dong-Sun Ji

Department of Textile Engineering, Dankook University, Seoul, Korea

#### 1. 서 론

Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate(2,6-NDC)와 ethylene glycol(EG)로부터 유도되는 폴리에틸렌 나프탈레이트(PEN)는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)보다 열적 및 기계적 특성이 우수한 열가소성 고분자이며[1-2], 폴리에틸렌 글리콜(PEG)은 diol기를 함유한 친수성 고분자로서 의약품 및 기타 가공제로 널리 쓰이는 물질이다. 이미 PET는 이러한 PEG를 PET 합성과정에서 공단량체로 사용해 공중합시킴으로써 친수성을 갖는 PET로 개질하고자 하는 연구[3-4]가 다수 보고되어 왔으나, PEN의 경우는 아직 이에 관한 연구보고가 없는 실정이다.

본 연구에서는 소수성 PEN을 친수성으로 개질하기 위하여 PEN 합성과정중 PEG를 도입하여 PEN-PEG 공중합체를 합성하였고, PEG의 분자량에 따른 공중합체의 특성 변화를 분석하였다.

#### 2. 실험

##### 2.1. 재료 및 시약

단량체인 2,6-NDC는 (주)효성에서 제공받았으며, Poly(ethylene glycol)(MW 400, 900, 2000, 3400, 4600), ethylene glycol(EG), zinc acetate 및 antimony(III) oxide, Aldrich사 특급시약을 정제없이 사용하였다.

##### 2.2. 공중합물의 합성 및 분석

PEN-PEG 공중합물은 2단계 중합반응으로 합성하였다. 1단계에서는 에스테르 교환반응으로 2,6-NDC와 EG를 반응시켰고, 2단계에서는 분자량이 각각 다른 PEG를 10 mol% 투입하여 고진공하에서 중축합 반응으로 공중합물을 중합하였다.

공중합물의 열적거동은 DSC 2010(TA Instrument, U.S.A)를 사용하였고, 시료를 알루미늄 팬에 넣고 용융시킨 후 액체질소에 급냉시켜 10 °C/min 속도로 -50 ~ 300°C까지 승온하여 유리전이온도( $T_g$ )와 융점( $T_m$ ) 및 저온결정화온도( $T_{cc}$ )를 측정하였다. 공중합물의 표면접촉각은 두께가 0.2 mm인 필름 표면에 1  $\mu$ l의 물방울을 떨어뜨린 후 contact angle Phoenix 300(SEO, U.S.A)를 사용하여 측정하였다.

#### 3. 결과 및 고찰

Figure 1은 PEN과 PEG가 10 mol% 함유된 PEN-PEG 공중합체들의  $T_g$ 와  $T_m$  및  $T_{cc}$ 를 나타내었다.  $T_m$ 은 PEN의 경우 268°C에서 나타났으며 PEG의 분자량이 400인 공중합체의 경우 238°C에서 나타나

20℃정도의 차이를 보이고 있으며 PEG의 분자량이 증가할수록  $T_m$ 이 다소 증가하는 경향을 보이고 있다. 순수 PEN보다 저하되어 나타나는  $T_m$ 은 PEG의 결합에 따른 PEN-PEG 공중합체의 chain disorder에 기인한 것으로 생각되며 PEG 분자량에 따른  $T_m$ 의 상승은 두 고분자의 상분리에 기인한 현상으로 생각된다. 그리고 PEG의 분자량이 3400과 4600인 공중합체에서는 PEG에 기인한  $T_m$ 만이 각각 43℃와 48℃에서 나타났다. 이는 PEG가 PEN의 결정화에 필요한 분자 세그먼트 운동에 영향을 미침으로서 나타나는 결과라고 생각된다. PEN-PEG 공중합체의  $T_g$ 와  $T_{cc}$ 는 PEG의 분자량이 증가할수록 감소하는 경향을 보이고 있으며 PEG의 분자량이 2000 이상에서는  $T_g$ 가 나타나지 않았다. 이는 PEG chain이 PEN chain과 결합되면서 공중합체 chain의 유연성의 증가와 빠른 결정화에 기인한 것으로 생각된다.




Figure 1.  $T_m$ ,  $T_{cc}$  and  $T_g$  of PEN and PEN-PEG copolymers.




Figure 2. Water contact angle of PEN and PEN-PEG copolymers.

Figure 2는 PEN과 PEG의 분자량에 따른 PEN-PEG 공중합체들의 물에 대한 접촉각을 나타내었다. PEG의 분자량이 증가하면서 공중합체의 접촉각이 감소하는 경향을 나타내고 있으며 순수 PEN은 73° 그리고 PEG의 분자량이 4600인 공중합체는 45°로 약 28° 정도의 차이를 보이고 있다. 이는 PEG의 분자량이 증가하면서 PEG가 공중합체 표면에 보다 큰상으로 많이 분포되어 PEG와 물분자사이의 상호작용이 증가함으로써 나타나는 결과라고 생각된다.

#### 4. 결론

소수성 PEN을 개질하기 위하여 PEN 합성과정중 친수성 PEG를 도입하여 PEN-PEG 공중합체를 합성한 결과 PEG의 분자량이 증가하면서 공중합체 chain의 유연성의 증가와 빠른 결정화로  $T_g$ 와  $T_{cc}$ 는 감소하는 경향을 나타내었으며 순수 PEN에 비해  $T_m$  또한 감소하였다. 물에 대한 접촉각은 PEG의 분자량이 증가할수록 감소하는 경향을 나타냄으로서 PEN의 친수성이 증가되었음을 알 수 있었다.

#### 5. 참고문헌

1. T. R. Kim, K. S. Park, and S. W. Lee, *Polymer(Korea)*, **8**, 415(1984)
2. T. Yamaoka, Y. Tabata, and Y. Ikada, *J. Pharm. Sci.*, **83**, 601(1994).
3. D. J. Coleman, *J. Polym. Sci.*, **14**, 15(1954).
4. T. Kiyotsukuri, T. Masuda, N. Tsutsumi, and W. Sakai, *Polymer*, **36**, 2629(1995).