

## 154kV OF-XLPE 이종케이블 접속함의 개발

김화중, 강병국, 송재혁  
대한전선(주) 초고압 기기기술팀

## Development of Transition Joint for 154kV OF Cable and XLPE Cable

H.J.Kim, B.K.Kang, J.H.Song  
Taihan Electric wire Co., Ltd. EHV cable Accessories Engineering Team

**Abstract** - 최근 XLPE 케이블의 신뢰성 향상을 위한 지속적인 연구 및 기술개발이 성과를 나타내면서, 지난 한세기동안 세계적으로 실선로에 적용되어 그 신뢰성을 인정받던 OF 케이블이 XLPE 케이블의 상대적으로 낮은 송전 손실, 높은 방염 특성 및 유지보수와 설치의 편이성에 밀려 그 수요가 급격히 감소하고 있는 추세이다. 이러한 추세에 따라 기존의 OF 케이블 선로의 증설 또는 이설 공사의 경우, 기설 OF 케이블 선로에 XLPE 케이블을 연결하여 사용하는 경향이 많아지며, 이 이종의 케이블을 상호간 연결하는 중간접속함의 필요성이 대두되었다.

이 이종케이블 접속함은 각 케이블의 제반 특성을 최대한 유지하는 동시에 장기적인 신뢰성 확보가 최대 과제이며, 기설의 전력구에 사용하기 위한 경량화 또한 요구된다.

## 1. 서 론

현재 전세계적으로 초고압 저중전력케이블로 유입(O.F, Oil Filled)케이블 및 가교플리에틸렌(XLPE)케이블이 실선로에 주로 적용되고 있다. 국내의 경우 10여년전 까지는 154kV급 이상의 저중전력케이블로 OF케이블이 주종을 이루었다. 그러나, XLPE케이블의 제조기술의 절진적인 진보로 파생된 신뢰성 향상 및 설치의 편리성이라는 장점이 부각되면서 점차적으로 XLPE케이블의 비중이 커지게 되었다. 2002년에 이르러 345kV급 XLPE케이블 및 접속함의 개발에 성공함으로써 현재는 154kV급 및 345kV급 저중전력케이블 신설공사의 대부분이 XLPE케이블로 이루어지고 있다.

이러한 추세에 맞추어 기설의 OF케이블 선로의 증설이나 이설공사의 경우 XLPE케이블로 대체되고 있다. 이 OF케이블과 XLPE케이블을 상호간을 연결하는 이종케이블 접속함의 필요성이 대두되었다. 당사에서는 이러한 추세에 맞추어 345kV OF, XLPE 부속재 개발경험을 바탕으로 154kV급 이종케이블 접속함을 개발하였다. 본고에서는 이종케이블 접속함의 구조, 설계 및 전기적 검증시험에 대해 기술하고자 한다.

## 2. 본 론

## 2.1 설계기준

## 2.1.1 전기적 설계기준

이종접속함의 설계에 적용된 시험전압 및 적용규격은 한전의 “154kV OF-XLPE 케이블 이종접속함” 구매시방서를 참조하였으며, 당사의 154kV, 345kV급 OF, XLPE 케이블 접속함 설계기준을 설계목표 전압치로 산정하였다. 케이블은 154kV OF 단심 2000㎟케이블과 154kV XLPE(절연두께 17mm) 단심 2000㎟케이블을 기준으로 설계하였다.

전기적 설계기준은 다음의 표1과 같다.

[표 1] 전기적 설계기준

No.	항목	설계기준
1	공칭 전압(U)	154kV
2	정격 전압(Uo)	87kV
3	최대사용전압(Um)	161kV
4	BIL	750kV
5	상용주파장시간내전압	400kV/3시간
6	뇌임펄스내전압	-1080kV/3회

## 2.1.2 치수

기설의 OF케이블 선로에 설치될 경우를 대비하여 154kV OF 케이블용 유지접속함의 치수와 동등하거나 축소된 치수를 바탕으로 설계하였다.


## 2.1.3 기계적 설계기준

지중전력케이블은 부하의 증감에 따라 축방향 및 반경방향으로 수축·팽창을 반복하게 되는데, 이때 축방향의 용력이 접속함에 영향을 미치게 된다. 당사에서는 이 축방향의 작용력이 최대 8ton일 경우를 기준으로 하여 설계하였다.

## 2.2 구조

당사에서 개발완료된 154kV XLPE 케이블용 PJ(Prefabricated Joint)를 설계기준으로 하였으며, 전계완화장치로 XLPE측에는 스트레스콘을 사용하였고, OF측에는 애포시 벨마우스를 적용하였다. 특히, 이종접속함의 경우 OF케이블측으로부터 XLPE 케이블로의 유입을 방지하기 위한 유지구조의 설계가 중요하다. 당사에서는 O-Ring을 도체슬리브와 내부전극간에 2중으로 취부하여 유지기능을 하게 설계하였다.

그 개략적인 구조는 다음과 같다.



① 도체슬리브

③ 스트레스콘

⑤ 애포시 절연통

② 애포시유니트

④ 애포시벨마우스

⑥ 보호관

### 2.3 XLPE 절연설계

XLPE케이블측은 154kV XLPE 케이블용 PJ의 구조와 동일하게 하였다. 이 구조의 원리는 내부전극이 매립된 에폭시 유니트에 전계완화장치인 EPDM 재질의 스트레스콘을 스프링력에 의해 밀착시켜 필요한 성능을 얻는 것으로, 주요절연물인 에폭시 유니트 및 스트레스콘이 공장에서 생산, 조립되기 때문에 높은 신뢰성을 지닌다.

이러한 구조의 접속함은 다음의 그림2에서 보는 것과 같이 각 부위( $t_1 \sim t_5$ )에서의 전계치가 설계기준치에 만족하여야 한다. 이를 위해 각 절연물의 치수와 형상을 변경하면서 전계해석프로그램에 의해 각 부위에서의 전계치를 산출하였다. 여기서,  $t_1$  및  $t_3$ 는 각 절연물간의 계면에서의 연면방향 스트레스를 나타내며,  $t_2$ ,  $t_4$ ,  $t_5$ 는 각 절연물(에폭시, EPDM 및 XLPE)의 절연파괴스트레스를 나타낸다. 또한 에폭시 유니트 중앙매립전극단과 스트레스콘단의 접침길이  $m$ 은 공기의 절연파괴강도를 감안하여 결정하였다. 결과적으로 목표한 전기적 성능에 만족하는 최적의 형상 및 치수를 선정하였다. 각부위에서의 예상절연파괴전압치는 표 2와 같다.




그림 2. XLPE케이블측 절연설계 관리부




그림 3. XLPE케이블측 등전위선도

[표 2] XLPE케이블측 각부 예상파괴전압

부위	상용주파내전압	충격내전압
$t_1$ (Epoxy ~ SRC)	500kV	1400kV
$t_2$ (Epoxy)	500kV	1300kV
$t_3$ (XLPE ~ SRC)	600kV	1400kV
$t_4$ (SRC)	500kV	1300kV
$t_5$ (XLPE)	420kV	1100kV

### 2.4 스트레스콘 면압설계

스트레스콘의 계면압력과 계면에서의 내전압특성 간의 관계는 계면압력이  $2\text{kgf/cm}^2$ 에서 내전압치가 변화되기 시작하여  $6\text{kgf/cm}^2$ 이상이 되면 완전히 포화된다. 이러한 특성을 고려하여 본 접속함은 압축스프링의 압력을  $4\text{kgf/cm}^2$  이상이 되게 설계하였다.

### 2.5 OF 절연설계

OF케이블측은 기본적으로 보강절연지층으로 케이블 절연층을 보강한 뒤, 전계완화장치로 에폭시시제의 벨마우스를 사용하였다. 전기적인 요소를 고려하여, 보강절연지층의 외경, Stress Relief Cone의 길이 및 내부절연거리를 결정하였다. 중앙매립전극 및 벨마우스는 전계해석 과정을 거쳐 에폭시유니트 자체 절연내력( $t_1$ ), 에폭시유니트 ~ 벨마우스( $t_1$ ) 및 보강절연지층 ~ 벨마우스( $t_3$ ) 계면의 연면전계와 벨마우스 자체( $t_4$ ) 절연내력을 고려하여 전기적 성능을 만족하는 최적의 형상으로 설계하였다. 각부위에서의 예상 절연파괴전압치는 표 3에 나타내었다.



그림 4. OF케이블측 절연설계 관리부



그림 5. OF케이블측 등전위선도

[표 3] OF케이블측 각부 예상파괴전압

부위	상용주파내전압	충격내전압
$t_1$ (Epoxy ~ B/M)	-	1200kV
$t_2$ (Epoxy)	500kV	1200kV
$t_3$ (Paper ~ B/M)	-	1350kV
$t_4$ (B/M)	600kV	1450kV

### 2.6 기계적 설계

부하의 증감에 따른 케이블 축방향 및 반경방향의 수축 · 팽창 및 스트레스콘 압축 스프링력에 의한 기계적 응력이 작용하게 된다. 이때의 최대작용력이 8ton이 되는데, 이 작용력을 고려하여 에폭시유니트의 에폭시 및 슬리브의 에폭시유니트 고정부가 충분한 인장강도를 가지게 설계하였다.




그림 6. 기계적 응력 검토 부위

### 3 성능 시험

#### 3.1 에폭시유니트 냉열시험

에폭시유니트는 에폭시를 주절연재료로 사용하고, 내부에 알루미늄 재질의 전극이 매립되어 있다. 이 이종 재료의 열팽창 차이때문에 부하증감에 따른 내부응력에 의해 제품의 결함이 발생할 우려가 있다. 이러한 조건을 가정하여 에폭시유니트를 80°C의 온도차를 가진 온조와 냉조에 각각 1시간씩 담궈 총10사이클을 시험하여 에폭시유니트의 이상유무를 확인하였다.

#### 3.2 전기적 성능 시험




그림 7. 열사이클 시험선로

IEC60840에 규정된 XLPE케이블의 열사이클 시험을 위해 시험단말로 154kV OF EB-A 및 154kV XLPE EB-A를 각각 사용하였다. 인가전압  $2U_0 (=174kV)$ 을 인가한 상태에서 8시간동안 케이블을 고온으로 유지하고, 16시간은 상온상태로 총20사이클의 시험을 실시하였다. 시험결과는 시험규격에 만족하였으며, 추가로 단시간 초기 성능을 확인하기 위해 AC 내전압시험과 Imp. 내전압시험을 실시하였으며, 그 결과는 아래의 표 4와 같은 성능을 확인하였다..

[표 4] 이종접속함 조립시험 결과

항목	기준	결과
부분방전시험	$1.5U_0$ 5pC이하(상온)	$5pC \downarrow$
열사이클 시험	174kV/20사이클	이상없음
부분방전시험 (열사이클시험후)	$1.5U_0$ 5pC이하 (R.T & H.T)	R.T : $5pC \downarrow$ H.T : $5pC \downarrow$
AC 내전압시험	AC400kV/3시간	이상없음
IMP. 내전압시험	IMP.-1080kV/3회(상온)	이상없음

### 4. 결론

이종접속함은 OF케이블 접속함 및 XLPE 케이블 접속함의 설계기준을 동시에 만족하여야 한다. 당사는 국내최초로 345kV OF 및 XLPE케이블용 접속함 개발에 성공한 기술력을 바탕으로 본 이종접속함 설계를 수행하였다.

시험결과, OF 케이블측의 경우 IMP.내전압 설계기준에 만족하였으며, XLPE 케이블측은 상용주파내전압설계기준에 만족하였다.

본 이종접속함의 개발로 현재 국내에 포설 운용 중인 OF케이블 선로를 XLPE 케이블 선로로의 증설·전환을 가능케 하였으며, 해외 132kV급 이상의 이종접속함 수요에 능동적으로 대처할 수 있는 계기를 마련하게 되었다.

#### [참고문헌]

- [1] 한국전력공사 송변전건설처 “154kV OF-XLPE 케이블 이종접속함 구매시방서”(2003)
- [2] 대한전선(주), LG전선(주) “345kV OF 케이블 접속함 개발 완료 보고”(1996)
- [3] 대한전선(주) “345kV XLPE Cable 선로의 준공” (2003)