

PMMA 코팅층의 미끄럼마열 연구
A study on wear of PMMA (poly methyl methacrylate) coating on Si

강석하, 김용석†
국민대학교 신소재공학부
(ykim@kookmin.ac.kr)

Si 기판 위에 도포된 PMMA 박막 코팅층의 건식 미끄럼 마열 거동을 미끄럼 속도, 적용하중, 상대재 크기 및 코팅층의 두께를 변수로 연구하였다. Si 기판 위의 PMMA 코팅층은 스피너코우터(spin coater)를 이용하여 제조되었다. PMMA 코팅층의 두께는 스피너코우터의 rpm을 변화시켜 제어되었는데, $1.5\mu\text{m}$ 와 $0.8\mu\text{m}$ 의 두 두께의 코팅층을 제조하였다. 미끄럼 마열 시험은 AISI 52100 베어링 강을 상대재로, pin-on-disk 마열시험기를 이용하여, 미끄럼 속도, 적용 하중을 변수로 상온 대기 중에서 실시되었다. SEM을 이용하여 코팅층의 마열면을 관찰하고, 그 마열 기구를 분석하였다. 미끄럼 마열 시험 결과, 적용하중이 증가하면서 $1.5\mu\text{m}$ 과 $0.8\mu\text{m}$ 두 두께의 코팅층의 마찰계수는 공히 감소하였다. 그러나 미끄럼 속도에 따른 마찰계수 변화는 코팅층의 두께에 따라, 서로 다른 결과를 보였다. 미끄럼 속도가 감소함에 따라 $1.5\mu\text{m}$ 두께 코팅층의 마찰 계수는 증가하였고, $0.8\mu\text{m}$ 두께의 코팅층의 경우에는 감소하였다. 동일한 마열 조건에서 $0.8\mu\text{m}$ 두께 PMMA 코팅층이 $1.5\mu\text{m}$ 두께 시편에 비해 더 높은 마찰계수를 나타내었다.