

나노임프린트 리소그래피에서의 폴리머 레지스트의 변형에 관한 분자 동역학 시뮬레이션

강지훈[†] · 김광섭^{*} · 김경웅^{*}

Molecular Dynamics Simulation of Deformation of Polymer Resist in Nanoimprint Lithography

Ji-Hoon Kang, Kwang-Seop Kim and Kyung-Woong Kim

Key Words : nanoimprint lithography(나노임프린트 리소그래피), molecular dynamics simulation(분자 동역학 시뮬레이션), deformation of polymer resist(폴리머 레지스트 변형)

Abstract

Molecular dynamics simulations of nanoimprint lithography in which a stamp with patterns is pressed onto amorphous poly-(methylmethacrylate) (PMMA) surface are performed to study the deformation of polymer. Force fields including bond, angle, torsion, inversion, van der Waals and electrostatic potential are used to describe the intermolecular and intramolecular force of PMMA molecules and stamp. Periodic boundary condition is used in horizontal direction and Nosé-Hoover thermostat is used to control the system temperature. As the simulation results, the adhesion forces between stamp and polymer are calculated and the mechanism of deformation are investigated. The effects of the adhesion force and friction force on the polymer deformation are also studied to analyze the pattern transfer in nanoimprint lithography. The mechanism of polymer deformation is investigated by means of inspecting the indentation process, molecular configurational properties, and molecular configurational energies.

1. 서 론

1947년 트랜지스터가 발명된 이후 반도체 제조산업에서 시작된 미소 구조물들을 만들기 위한 노력은 꾸준히 증가하여 이제는 거의 모든 과학기술분야에서 이루어지고 있다. 이에 따라 미소 구조물들을 제조할 수 있는 능력은 현대 과학기술분야에서의 핵심적인 능력이 되었다.

이러한 경향은 최근 분자 및 원자 스케일에서 일어나는 현상들에 대한 많은 이해에 힘입어 더욱 가속되어 현재 제조 가능한 미소 구조물들의 크기는 마이크로 미터를 지나 수십~수백 나노미터에 이르고 있으며,

또한 매우 광범위하게 일어나고 있기 때문에 어느 분야에서도 쉽게 찾아볼 수 있다. 일례로 트랙 폭이 100nm 인 자기정보저장기기나 피트(pit: 정보가 저장되는 구멍) 크기가 50nm 인 저장 장치, 센서나 액츄에이터의 크기가 수백 nm 에 이르는 NEMS(nanoelectromechanical system)기기들에 대한 연구는 현재 활발히 진행 중이며, 또한 SIA 로드맵의 예측대로 DRAM 의 선폭은 꾸준히 줄어들고 있다.


이러한 기기들을 만들기 위해서는 크기가 수십~수백 nm 에 이르는 구조 및 형상들을 대량으로 만들 수 있는 제조 기술이 필수적으로 요구된다. 그러나 현재 미소 구조물들을 제작하는데 가장 널리 사용되고 있는 포토리소그래피 방법은 미소 구조물들을 대량으로 제작하는데 많은 문제점들을 갖고 있다. 포토리소그래피는 빛의 회절현상에 의해 분해능이 제한되며, 또한 가공 과정이 순차적이기 때문에 시간 및 비용이 많이 듈다. 또한 가공하려는 재료와 표면 상태에 많은 제약을 받는다. 이러한 포토리소그래피의 한계 때

[†] 한국과학기술원 기계공학과

E-mail : deli@kaist.ac.kr

^{*} TEL : (042)869-3255 FAX : (042)869-3210

한국과학기술원 기계공학과

**Fig. 1** Simulation model

문에 현재 대안적인 제조 기술들이 연구되고 있다.

이러한 대안적인 제조 기술들 중에 Chou⁽¹⁾ 등이 제안한 나노임프린트 리소그래피는 효과적으로 나노 구조물을 제작할 수 있는 기술로서, 나노미터 크기의 패턴이 각인된 스템프를 폴리머 레지스트 표면에 눌러 패턴을 전사하는 방법이다. 이 방법은 제작된 스템프를 반복적으로 사용할 수 있고, 한 번에 대면적의 패턴을 전사할 수 있기 때문에 매우 경제적이다.

나노임프린트 리소그래피에서는 패턴을 전사하는 과정 중에 스템프와 레지스트 사이에 물리적인 접촉이 일어난다. 따라서 두 재료 사이에 반드시 응착과 마찰이 수반되며 이 응착과 마찰은 패턴 전사의 품질을 크게 떨어트리는 원인이 된다. 따라서 스템프와 폴리머 레지스트 사이에서 일어나는 현상을 이해하고 폴리머 레지스트의 변형을 예측하는 일은 올바른 패턴 전사를 위해 매우 중요하다.

현재까지 나노임프린트 리소그래피에 대한 많은 연구가 수행되었으며 수백 nm크기의 패턴들이 실험실 규모에서 제작되고 있다. 패턴 전사의 품질을 높이고 필요한 압력과 온도를 낮추기 위해 poly(methyl methacrylate) (PMMA)나 polydimethylsiloxane (PDMS)등의 여러 폴리머 재료들에 대한 연구가 수행되었고⁽²⁾, Si₃N₄몰드를 이용하기도 하였다⁽³⁾. 또한 다이아몬드 스템프를 이용하여 구리나 알루미늄 등의 폴리머 이외의 재료에 수백 nm크기의 패턴을 가공하기도 하였다⁽⁴⁾. 최근에는 레이저를 이용하여 레지스트 표면을 순간적으로 녹임으로써 낮은 압력으로 10nm크기의 패턴을 제작한 결과도 보고되었다⁽⁵⁾.

최근까지의 연구들은 모두 실험을 통한 패턴 제작에 치우쳐 있다. 실험을 통해 실제로 패턴을 제작하고 제작 성패를 확인하는 것이 매우 중요한 일임은 분명하나 나노임프린트 리소그래피를 제조 기술로 확

립하기 위해서는 패턴 전사 중에 일어나는 폴리머 레지스트의 변형 특성이나 접촉 중에 일어나는 현상을 이론적으로 규명하여 이러한 정보를 실제 나노임프린트 리소그래피 공정 설계에 이용하는 일이 반드시 필요할 것이다.

본 연구에서는 나노임프린트 리소그래피 공정에서 일어나는 폴리머 레지스트의 변형 특성을 이해하기 위해 분자 동역학 시뮬레이션을 수행하였다. 분자 동역학은 원자나 분자 스케일의 시스템처럼 그 크기가 매우 작아 연속체 역학을 적용하기 곤란한 경우에 적용이 가능하며 일찍부터 박막 윤활⁽⁶⁾⁽⁷⁾이나, 나노인덴테이션⁽⁸⁾, 원자 스케일의 stick-slip 현상⁽⁹⁾을 해석하기 위해 이용되어 왔다. 본 연구에서는 나노임프린트 리소그래피에 대한 분자 동역학 시뮬레이션을 통해 패턴 전사 중에 일어나는 폴리머 레지스트의 변형을 관찰하고 스템프와 레지스트 사이의 응착과 마찰이 패턴 전사에 미치는 영향을 살펴본다.

2. 해석 방법

2.1 해석 모델

본 연구에서 다루게 될 스템프, 폴리머 레지스트, 고체 벽으로 이루어진 해석 모델이 Fig. 1에 나타나 있다. 스템프는 다이아몬드이며 폴리머 레지스트는 PMMA 분자로 이루어져 있다. PMMA 분자들은 고체 벽 위에 올려져 있는데 이 고체 벽은 기층부(substrate)에 해당한다. 해석 모델의 x와 y 방향 길이는 10nm이며, 높이는 17.5nm이다. 평면 방향인 x와 y 방향으로는 주기 경계 조건을 주었고 z 방향으로는 고정 경계 조건을 주기 위해 고체 벽을 이루는 원자들은 움직이지 않는다고 가정하였다. PMMA 레지스트는 amorphous 상태이며 64 개의 PMMA 분자들로 이루어져 있다. 모든 PMMA 분자들은 100 개의 단위체(monomer)로 이루어져 있으며 분자량은 10,016이다. PMMA 레지스트를 누르는 스템프는 기저부(base part)와 형상부(pattern part)로 이루어져 있으며 각각 7,680개와 19,200 개의 탄소 원자로 이루어져 있다. 또한 z 방향으로 111 면을 가진다. 고체 벽은 FCC 구조를 가지는 니켈 원자들로 이루어져 있다.

시뮬레이션 동안 PMMA 레지스트의 온도는 300K로 유지되었다. 이를 위해 Nosé-Hoover 서모스탯을 이용하였다. Nosé-Hoover 서모스탯을 적용한 PMMA 원자들의 운동 방정식은 다음과 같다.

$$\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{\vec{p}_i}{m_i} \quad (1)$$

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_i - \frac{p_\xi}{Q} \vec{p}_i \quad (2)$$

$$\frac{d\xi}{dt} = \frac{P_\xi}{Q} \quad (3)$$

$$\frac{dp_\xi}{dt} = \sum_i \frac{p_i^2}{m_i} - gk_B T_0 \quad (4)$$

ξ 는 열역학적 마찰 계수이며, Q 는 열역학적 질량, p_ξ 는 열역학적 운동량으로 시스템의 온도를 조절하기 위한 변수이다. \vec{F} 는 입자에 작용하는 힘이며 \vec{r} 과 \vec{p} 는 각각 입자들의 위치와 속도이다. T_0 는 설정온도이며, g 는 시스템의 자유도, k_B 는 볼츠만 상수이다.

2.2 분자 모델

분자 동역학 시뮬레이션에서 각 입자에 작용하는 힘은 포텐셜 에너지의 그레디언트로 주어지기 때문에 포텐셜 에너지를 정확하게 구하는 것이 매우 중요하다. 본 연구에서는 PMMA 분자들의 포텐셜 에너지를 나타내기 위해 다음과 같은 force field를 이용하였으며 이 때의 상수는 Okada 등⁽¹⁰⁾이 제시한 결과를 이용하였다.

$$U = \sum_{bonds} k_r (r - r_0)^2 + \sum_{angles} k_\theta (\theta - \theta_0)^2 + \sum_{torsions} (V_1 \cos \phi + V_2 \cos 2\phi + V_3 \cos 3\phi + V_6 \cos 6\phi) + \sum_{inversions} (K_1 (\Theta - \Theta_0) + K_2 (\Theta - \Theta_0)^2) + \sum_{1,5-nonbonds} \left(\frac{A}{r^{12}} - \frac{C}{r^6} \right) + \sum_{i < j} \left(\frac{A_{ij}}{r_{ij}^{12}} - \frac{C_{ij}}{r_{ij}^6} + \frac{q_i q_j}{\epsilon r_{ij}} \right) \quad (5)$$

첫번째 항은 결합 길이에 대한 포텐셜 에너지이며 (r =결합 길이, r_0 =평형 상태의 결합 길이) 두번째 항은 두 개의 결합이 이루는 결합각에 대한 포텐셜 에너지이다 (θ =결합각, θ_0 =평형 상태의 결합각). 세번째 항은 세 개의 결합이 이루는 뒤틀림각에 대한 포텐셜 에너지이며 (ϕ =뒤틀림각) 네번째 항은 평면을 벗어난 결합에 대한 포텐셜 에너지이다 (Θ =세 개의 이웃한 결합각의 합, Θ_0 =평형 상태의 세 개의 이웃한 결합각의 합). 다섯번째 항은 nonbond 에너지로서 결합 거리가 4 인 두 입자들 간에 상호작용 하는 힘을 묘사하기 위한 Lennard-Jones 12-6 포텐셜이며 여섯번째 항은 결합 거리가 5 이상인 두 입자 사이의 반데르발스힘을 묘사하기 위한 Lennard-Jones 12-6 포텐셜과 정전기력을 묘사하기 위한 정전기 포텐셜로 이루어져 있다. 또한 스템프-PMMA와 고체벽-PMMA 사이에 작용하는 힘을 묘사하기 위해 Lennard-Jones 12-6 포텐셜을 이용하였으며 이 때의 상수는 Cornell 등⁽¹¹⁾이 제시한 결과를 이용하였다.

Figure 2 는 PMMA 분자를 나타낸다. 계산 시간을 줄이기 위해 United atom method를 이용하여 주체인의 입자인 C4S1에 붙어 있는 메틸기를 하나




Fig. 2 Molecular structure and atom types of PMMA




Fig. 3 Simulation process

의 입자 C1 으로, 주체인의 입자인 CH₂를 하나의 입자 C2로, O2S에 붙어 있는 메틸기를 하나의 입자 C1S2로 보았다.

2.3 시뮬레이션 과정

본 시뮬레이션에 앞서 PMMA 레지스트는 포텐셜 에너지가 낮은 상태로 잘 완화(well-relaxed)되어 있어야 한다. 이를 위해 우선 몬테카를로(Monte-Carlo) 방법을 이용하여 박막 형태의 PMMA 레지스트를 만든다. 이렇게 만들어진 PMMA 레지스트는 포텐셜 에너지가 매우 높기 때문에 Nose-Hoover 서모스탯을 이용한 분자 동역학 시뮬레이션을 수행한다. 이렇게 얻어진 PMMA 레지스트는 밀도가 1.0g/cm³이었으며 이는 실제 값인 1.05 g/cm³와 매우 잘 일치한다.

시뮬레이션은 Fig. 3 와 같은 단계를 거쳐 이루어진다. 첫 번째로 스템프는 100m/s 의 속도로 놀려진다. 약 36ps 후에 스템프는 PMMA 레지스트에 닿게 되며 이때부터 25m/s로 80ps 동안 압입이 이루어진다. 이후 스템프는 222ps 동안 머무르며 마지막으로 100m/s의 속도로 60ps 동안 위로 이동하여 PMMA 레지스트로부터 완전히 분리된 후에 20ps 동안 머무른다.

PMMA 레지스트의 초기온도는 300K이며 시뮬레이션 동안 Nose-Hoover 서모스탯으로 온도가 유지된다. 수치 적분을 위해 velocity Verlet 알고리즘을 이용하였으며 시간 간격은 2fs로 하였다.

3. 결과 및 고찰




Fig. 4 Snapshots in simulation

3.1 문자 변형

Figure 4는 시뮬레이션 과정 동안 각 단계의 모습을 나타낸다. Figure 4(a)는 스템프가 PMMA 레지스트 표면에 닿기 직전의 모습을 나타낸다. Figure 4(b)는 36.0ps의 순간으로서 스템프가 PMMA 레지스트 표면에 닿았다고 여겨지는 순간이다. 스템프 바로 밑의 PMMA 입자들이 스템프의 표면을 따라 정렬되어 있음을 알 수 있다. Figure 4(c)는 압입 중의 모습을 나타낸다. PMMA 레지스트가 스템프의 표면 형상대로 변형하고 있음을 알 수 있으며 스템프의 양 가장자리 부분에서는 파일업 현상이 나타기도 한다. Figure 4(d)는 압입이 끝난 직후의 모습을 나타낸다. PMMA 레지스트는 대부분 스템프의 형상대로 변형하지만 일부분에서는 그렇지 못한 것을 볼 수 있다. 이는 스템프와 PMMA 레지스트 사이의 마찰력이 PMMA 분자들이 스템프 표면을 따라 움직이는 것을 방해하기 때문이라 생각된다. 이러한 현상은 Fig. 4(e)에서 보듯이 스템프가 일정한 시간 동안 머무른 후에는 사라지게 된다. Figure 4(f)와 Fig. 4(g)는 스템프가 분리되고 있는 모습을 나타내고 있다. 몇몇의 PMMA 분자들이 스템프 표면에 달라붙어 끌려오는 것을 관찰할 수 있다. 이러한 현상은 스템프의 아래면 뿐만 아니라 옆면에서도 일어나고 있다. 이는 스템프와 PMMA 레지스트 사이

의 응착과 마찰 때문에 일어나는 현상이며 패턴 전사의 품질을 크게 떨어트리는 원인이다. Figure 4(h)는 스템프가 완전히 분리된 모습을 나타낸다. 스템프에 의해 끌려 올라간 PMMA 문자들은 더 이상 움직이지 않며 스템프가 압입되었던 자리에는 패턴이 전사되었음을 알 수 있다. 그러나 스템프와 PMMA 레지스트 사이의 마찰과 응착의 영향으로 PMMA 레지스트 표면의 문자들이 떨어져 나갔기 때문에 전사된 패턴은 명확하지 않으며 경계 역시 다소 불명확하다.

Figure 5는 표면으로부터 각각 다른 거리에 위치한 세 개의 문자들의 회전반경(radius of gyration)을 나타내며 Figure 6은 이 문자들의 위치를 나타내고 있다. 문자 1은 PMMA 레지스트의 표면에 위치하며 스템프와 닿아있다. 문자 2는 PMMA 레지스트의 중간에 위치하며 문자 3은 PMMA 레지스트의 아래에 위치한다. 문자 1의 시간에 대한 회전반경의 변화가 Fig. 5(a)~5(d)에 나타나 있는데 각각 회전반경, x 방향 회전반경, y 방향 회전반경, z 방향 회전반경을 나타낸다. 문자 2에 대한 회전 반경의 변화는 Fig. 5(e)~5(h)에, 문자 3에 대한 회전 반경의 변화는 Fig. 5(i)~5(l)에 나타나 있다. Figure 5(a)와 Fig. 5(e)와 Fig. 5(i)를 비교해 보면 표면에서 스템프와 접촉하는 문자 1이 가장 크게 변형함을 알 수 있다. Fig. 5(b)~5(d)를 살펴보면 스템프




Fig. 5 Radius of gyration of three molecules




Fig. 6 The position of each molecule

의 압입시에는 분자 1의 x 방향과 y 방향 회전반경은 약간 증가하는 반면, z 방향 회전반경은 크게 줄어듬을 알 수 있다. 이는 분자 1이 스템프의 압입시 z 방향으로 압축력을 받기 때문이며 스템프의 분리 과정 동안에는 스템프의 표면에 달라붙기 때문이다. 반면 Fig. 5(e)와 Fig. 5(i)을 보면 분자 2와 분자 3은 스템프의 압입이나 분리 과정 동안 거의 변형하지 않은 것을 알 수 있으며 Fig. 5(f)~5(h)와 Fig. 5(j)~5(l)에서 더욱 자세히 확인할 수 있다. 스템프의 압입 과정 동안 분자 2와 3의 z 방향 회전반경이 약간 줄어들었을 뿐 그 외의 변화는 거의 나타나지 않았다. 또한 스템프에서 가장 멀리 떨어진 분자 3의 변화가 레지스트의 중간에 위치한 분자 2의 변화보다 작은 것을 알 수 있다.

3.2 스템프에 작용하는 힘


Figure 7은 시뮬레이션 동안 스템프에 작용하는 힘을 나타내고 있다. 스템프에 작용하는 힘은 압입이

시작되는 30ps 이후부터 증가하기 시작한다. 압입이 진행되는 동안 스템프에 작용하는 z 방향 힘은 계속하여 증가하는 반면 x 와 y 방향 힘은 거의 변화가 없다. 압입과정이 끝난 직후, 스템프에 작용하는 힘은 매우 급격히 감소하여 수십 ps 내에 0이 된다. 이는 점탄성 물질인 PMMA 레지스트가 유체의 성질을 지니고 있기 때문이다.

스템프의 분리 과정이 시작되는 순간부터는 스템프에 작용하는 응착력 및 마찰력이 급격히 증가함을 알 수 있다. 이는 PMMA 레지스트와 스템프가 강한 인력으로 붙어 있다는 것을 의미한다. PMMA 레지스트와 스템프를 분리하기 위해서는 이러한 응착력이나 마찰력보다 큰 외력이 필요하다. 일단 스템프와 PMMA 레지스트가 떨어지기 시작하면 이러한 응착력은 매우 급격히 감소하여 수십 ps 내에 0이 된다. 따라서 스템프와 PMMA 레지스트가 분리되는 순간 발생하는 강한 응착력 및 마찰력이 패턴 전사의 품질을 떨어뜨리는 큰 원인이라 생각된다.

3.3 에너지 변화

Figure 8은 각각 결합길이, 결합각, 뒤틀림, 반데르발스 포텐셜 에너지를 나타낸다. 압입 이후 결합길이와 반데르밸스 포텐셜 에너지는 감소하지만, 결합각과 뒤틀림 포텐셜 에너지는 증가한다. 결합각과 뒤틀림 포텐셜 에너지가 증가하는 것은 PMMA 분자들의 형태가 변형했기 때문이라고 생각된다. 스템프가 압입됨에 따라 PMMA 분자들에는 압력이 가해지고 가해진 압력이 포텐셜 에너지의 형태로 PMMA 분자들에 저장되어 결합각과 뒤틀림 포텐셜 에너지의 증가

**Fig. 7** Force on stamp

로 나타나기 때문이다. 압입이 끝나고 스템프가 정지된 후에서, 결합각과 뒤틀림 포텐셜 에너지가 점점 낮아지는데 이는 압축된 상태에서 PMMA 분자들이 변형하여 저장된 포텐셜 에너지를 운동에너지로 변화시키는 완화 과정이 진행되기 때문이라 생각된다.

스템프가 PMMA 레지스트로부터 분리되기 시작할 때에는 뒤틀림 포텐셜 에너지가 감소하며 반데르발스 포텐셜 에너지가 증가한다. 스템프가 분리됨에 따라 PMMA 분자들에 작용하던 압력이 없어져 PMMA 분자들의 형태가 변형하여 더 낮은 뒤틀림 포텐셜 에너지를 가지는 상태로 분자들의 구조가 변형하게 된다. 반면 반데르발스 포텐셜 에너지가 증가하는 이유는 스템프와 PMMA 분자들을 분리시키는데 필요한 에너지가 반데르발스 포텐셜 에너지로 저장되기 때문이다.

4. 결 론


본 연구에서는 나노임프린트 리소그래피에 대한 분자 동역학 시뮬레이션을 수행하여 패턴 전사 중에 일어나는 PMMA 레지스트의 변형을 관찰하고 스템프와 레지스트 사이의 응착과 마찰이 패턴 전사에 미치는 영향을 연구하였다. 스템프의 압입 및 분리 과정 PMMA 레지스트 표면 근처의 분자들만 변형하였으며 표면과 멀리 떨어져 있는 분자들은 거의 변형하지 않았다. 또한 PMMA의 포텐셜 에너지 변화를 통하여 PMMA 분자들의 구조가 변하는 것을 확인하였다. 스템프와 PMMA 레지스트 사이에서 발생하는 마찰력 및 응착력 때문에 PMMA 분자들이 스템프에 달라 붙으면 이는 패턴 전사의 품질을 떨어뜨린다.

후 기

본 연구는 21 세기 프론티어 연구개발사업인 나노메카트로닉스 기술 개발 사업단의 연구비 지원(02-K14001-013-1-2)을 받아 수행되었습니다.

참고문헌

- (1) Stephen Y. Chou, Peter R. Krauss, and Preston J.

**Fig. 8** Potential energies

Renstrom, 1996, "Nanoimprint lithography," *Journal of Vacuum Science and Technology*, Vol. 14, No. 6, 1996, pp. 4129-4133.

- (2) Haisma, J., Verheijen, M. and Heuvel, K., 1996, "Mold-assisted nanolithography: A process for reliable pattern replication," *Journal of Vacuum Science and Technology*, Vol. 14, No. 6, pp. 4124-4128.
- (3) M. M. Alkaisi, R. J. Blaikie, and S. J. McNab, 2001, "Low temperature nanoimprint lithography using silicon nitride molds," *Microelectronic Engineering*, Vol. 57-58, pp. 367-373.
- (4) Jun Taniguchi, Yuji Tokano, Iwao Miyamoto, Masanori Komuro, and Hiroshi Hiroshima, 2002, "Diamond nanoimprint lithography," *Nanotechnology*, Vol. 13, pp. 592-596.
- (5) Stephen Y. Chou, Chris Kimmel, and Jian Gu, 2002, "Ultrafast and direct imprint of nanostructures in silicon," *Nature*, Vol. 417, No. 20, pp. 835-837.
- (6) Kentaro Tanaka, Takahisa Kato, and Yoichiro Matsumoto, 2003, "Molecular dynamics simulation of vibrational friction force due to molecular deformation in confined lubricant film," *ASME Journal of Tribology*, Vol. 125, pp. 587-591.
- (7) Luzheng Zhang, Ramkumar Balasundaram, Stevin H. Gehrke, and Shaoyi Jiang, 2001, "Nonequilibrium molecular dynamics simulations of confined fluids in contact with the bulk," *Journal of Chemical Physics*, Vol. 114, No. 15, pp. 6869-6877.
- (8) H. Zhang, K. Ono, 2003, "Molecular dynamics study of dynamic contact and separation between tip and disk surface," *Tribology International*, Vol. 36, pp. 361-365.
- (9) Bin Li, P. C. Clapp, J. A. Rifkin, and X. M. Zhang, 2001, "Molecular dynamics simulation of stick-slip," *Journal of Applied Physics*, Vol. 90, No. 6, pp. 3090-3094.
- (10) O. Okada, K. Oka, S. Kuwajima, S. Toyoda, and K. Tanabe, 2000, "Molecular simulation of an amorphous poly(methylmethacrylate)-poly(tetrafluoroethylene) interface," *Computational and Theoretical Polymer Science*, Vol. 10, pp. 371-381.
- (11) Cornell, W. D., Kollman, P.A. et al., 1995, "A second generation force field for the simulation of protein, nucleic acids, and organic molecules," *Journal of American Chemical Society*, Vol. 117, pp. 5179-5197.