

# 크롬함유 Metal 염료의 염색성 및 유해아민 여부 평가

박영환, 이혜정, 김소진, 박지양, 차희철

한국생산기술연구원 섬유소재본부 디지털 가공팀

## 1. 서 론

섬유의 염색가공 공정은 전처리 공정, 염색공정, 가공공정으로 대별될 수 있으며 각 공정에서 여러 가지 염료 및 조제를 사용하게 된다. 과거에는 사용 약품의 성능에만 주요 관심을 가졌으나, 최근 각종 환경규제의 강화로 인해 각 공정에서 사용하는 약품이 인체 및 환경에 미치는 영향, 최종제품이 인체에 미치는 영향 등이 심각하게 고려되고 있는 실정이다. 또한 현재 염색 산업에서는 폐수처리로 인해 한 해 수십만 톤의 염색 슬릿지가 발생하고 있으며, 대부분 해양투기를 통한 슬릿지 처리를 실시하고 있다. 그러나 해양투기 관련 런던협약 '96의 정서가 발효되면, 법적으로 슬릿지의 해양투기가 일정 기준 이하로 금지되므로 이에 대한 대비가 필요한 시기이다. 따라서 본 논문에서는 현재 시판되고 있는 metal 염료 2종을 선정하여 염료의 흡진률과 유해아민 함유량을 측정하여, 현재 metal 염료의 염색성 및 유해성을 평가하고 앞으로의 개선방안에 대해 논의해 보고자 한다.

## 2. 실험

### 2.1 재료

본 실험에 사용된 시료 2종은 실크(silk) 16본 Twill과 나일론(nylon) 230T(70/160)이며, 사용한 산성 metal 1:2 염료는 외국계 업체와 국내 업체를 선정하여 삼원색(Yellow, Red, Gray)으로 비교평가 하였다. 염료 리스트는 Table 1에 나타내었다.

Table 1. List of 1:2 metal dyes

Foreign dyestuff	Color	Domestic dyestuff	Color
A1	Yellow	B1	Yellow
A2	Red	B2	Red
A3	Gray	B3	Gray

### 2.2 실험방법

각 염료의 염색성을 평가하기 위해 흡진율을 측정하였으며, 유해성 평가를 위해 아민 분석을 하였다. 시료별 흡진율은 Dye-O-meter(Dye Max-L/Korea)를 사용하여 5분 간격으로 총 120분 동안 측정하였으며, 염색 공정은 Fig.1 과 같다




Fig. 1. Dyeing process.

염료의 농도는 2% o.w.f.로 하고, 산성균염제는 0.5g/l를 사용하였으며, acetic acid 0.5g/l를 사용하여 pH를 조정하고, 액비는 1:20으로 하였다.

염료자체의 아민 분석은 GC/MS(model : Agilent/U.S.A.)를 사용하여 35 LMBG 82. 02-1, 2, 3, 4법으로 측정하였다.

### 3. 결과 및 고찰

#### 3.1 염색성

각 업체별 metal 염료의 흡진율을 시료별로 Fig.2~5에 나타내었고, 각 염료별 최종 흡진율 및 반염 시간을 Table 2에 정리하였다.




Fig. 2. Exhaustion rate(%) of A on nylon




Fig. 3. Exhaustion rate(%) of B on nylon




Fig. 4. Exhaustion rate(%) of A on silk




Fig. 5. Exhaustion rate(%) of B on silk

**Table 2.** Final Exhaustion rate(%) and T<sub>1/2</sub> of each dyeing process

		A		B	
		Exhaustion rate(%)	T 1/2(min)	Exhaustion rate(%)	T 1/2(min)
Nylon	A1	92.2	8	99.8	10
	A2	96.8	12	98.9	8
	A3	96.7	14	93.4	15
Silk	B1	93.1	8	96.4	7
	B2	99.4	2	99.9	5
	B3	92.3	9	96.2	7

### 3.2 유해성

총 24종의 유해아민 분석 결과, 6종의 염료에서 모두 검출되지 않았다.

### 4. 결 론

본 실험을 통해 A사와 B사의 염료 모두 나일론과 실크 염색시 92% 이상의 높은 흡진율을 나타내어, 실제 이용에 있어 흡진율면에는 큰 문제가 되지 않음을 알 수 있었다. 또한 각 업체 삼원색 염료의 T<sub>1/2</sub>값과 흡진율의 경향성이 비슷하여, 상용성도 우수할 것으로 평가되었다. 염료자체의 유해성 평가에서도 24종의 유해아민이 모두 검출되지 아니하였으나, 앞으로 염색폐수 내의 유해성 평가 시험을 추가하여야 할 필요성을 알 수 있었다.