

# Dyeing characteristics of H-acid derived colorants on Polyamide

박희문, 김태경, 오세화, 김진수

한국화학연구원 신화학연구센터

## 1. 서 론

폴리아미드 섬유 가운데 나일론6.6은 스포츠웨어, 고기능성 섬유 원단 등의 소재로 고부가가치화가 진행 중이다. 그러나 기존의 산성 염료로 염색된 나일론 섬유제품은 소비자가 원하는 수준의 세탁견뢰도를 만족시키지 못하므로 이 문제를 해결하는 것이 고기능성 제품 창출을 위하여 매우 중요하였다.


본 연구에서는 나일론 섬유의 비결정 영역에 긴 직쇄고리를 도입한 색소를 합성함으로써 고고착율의 염료로 염색된 나일론 섬유제품을 얻어 세탁 및 일광견뢰도가 제고 되었으며 염색공정 또한 환경친화적이었다.

본 발표에서는 4-알킬아닐린과 H-acid 유도체와의 아조커플링을 통한 적색 산성 염료의 합성방법과 합성한 염료들을 사용한 나일론 섬유 염색결과를 고찰하고자 한다.

## 2. 실 험


### 2.1. Protecting of H-acid





나프탈렌 유래 아세트아마이드 화합물은 H-acid를 탄산소다액에 용해 무수초산과 알칼리를 차례로 넣어서 반응시켜 얻을 수 있었다.



### 2.2. 염료의 합성

아세틸화된 H-acid와 para-Alkyl-aniline유도체들과 각각 반응시켜 4종의 적색 염료를 합성하였다.



R(Alkyl) 번호	구조
1	 <p style="text-align: right;">R=Aniline</p>
2	 <p style="text-align: right;">R=p-Toluidine</p>
3	 <p style="text-align: right;">R=p-Hexylaniline</p>
4	 <p style="text-align: right;">R=p-Dodecylaniline</p>

### 2.3. 염색 및 견뢰도 실험

합성한 염료를 밀링 후 0.01g(1.0% o.w.f), 0.03g(3.0% o.w.f)을 취해 pH 4 및 pH 6에 맞춘 버퍼용액 20ml에 넣어 염액을 만들고, 이 염액에 나일론 1.0g을 넣고 100℃에서 60분간 염색한 후 세정 수세, 건조하였다. 염색한 시료의 일광견뢰도 (KS K 0218, 직사법)와 세탁견뢰도 (KS K 030 A-4)를 측정하였다.

### 3. 결과 및 고찰

합성된 4종의 염료는 메탄올 수용액상에서 커플러에 따라 최대흡수파장이 505-525nm 사이에 나타났다. 나일론에 염색한 결과 세탁견뢰도는 나일론의 비결정영역에 염료의 통알킬체인 고착 효과로 인해 우수하게 나타났다. 일광견뢰도는 기존의 염료에 비하여 떨어지는 것으로 나타났으며 커플러에 따라 일광견뢰도가 1등급 정도 차이를 나타내었다.

### 4. 결 론

H-acid 유도체를 알킬아닐린화합물들과 커플링 시켜 4종의 산성염료들을 합성하였으며 나일론 섬유에 염색한 결과 아닐린의 알킬화 정도에 따라 우수한 세탁견뢰도를 나타내었다.



PB - 10 은나노 수용액의 제조와 그 응용

이상훈, 최강국, 오희목, 안치용, 배기서  
충남대학교 유기소재·섬유시스템공학전공

PB - 11 UV 경화형 단량체를 이용한 PET직물의 캐티온화

손정아, 장진호, 정용균\*  
금오공과대학교 섬유패션공학과, \*(주)이주 기술연구소

PB - 12 가염 PP 담요원단의 염색 특성

김현진, 이진아, 박종호, 고준석, 김성동  
건국대학교 섬유공학과