

방향 마이크로캡슐 제조 및 고내구성 바인더 Blending에 관한 연구

심재형 · 손태원 · 송병갑* · 전상민* · 송선휘* · 김종원*

영남대학교, *한국염색기술연구소

1. 서 론

건강 · 감성 · 쾌적 소재에 대한 소비자의 관심이 증가됨에 따라, 이러한 욕구를 충족시켜주는 소재 개발에 대한 연구가 주목받고 있다.

이 중 섬유분야에서 마이크로캡슐의 응용은 1970년대 초 분산염료 염색의 날염공정을 시작으로 1990년대 초에는 방향 · 향균가공에 의한 기능성 의류소재의 개발로 이어져 현재까지 활발히 이루어지고 있으며, 다기능성(방향 · 향균 · 소취)을 가지는 마이크로캡슐 응용기술에 대한 요구도 함께 높아지고 있다.

하지만 마이크로캡슐이 섬유에 직접적인 결합력이 없어서 섬유에 처리한 후 세탁내구성이 좋지 않은 문제가 있다. 마이크로캡슐과 섬유간의 친화력을 증진시키기 위해서 바인더가 사용되고 있지만, 이 역시 세탁내구성을 충분히 만족시키지 못하고 있다.

본 연구에서는 마이크로캡슐이 섬유에 오래 정착되어 효과를 지속적으로 발현할 수 있도록 세탁내구성을 증진시키고 유연성까지 개선시킬 수 있는 바인더를 제조하고자 하였다.

2. 실험방법

2.1. 마이크로캡슐 제조

2.1.1. 시약 및 시료

실험에 사용되었던 심물질은 pine perfume oil(진아향료)를 벽재물질로는 Melamine(99%, ALDRICH), Formaldehyde(37%, MERCK)를 사용하였다. 유화제로는 비이온성 계면활성제인 NP-10(nonyl phenyl ether, SIGMA-ALDRICH Co., USA)과 pH조절제로는 Sodium carbonate(MERCK), Citric acid(Duksan pure chemical Co., Korea)을 사용하였다. Binder Blending을 위한 수지는 폴리우레탄계 수지, 아크릴 수지, 멜라민 수지, 에스테르계 수지(대영화학)를 사용하였다.

2.1.2. 마이크로캡슐 제조

증류수 96g과 유화제 4g, 심물질(pine perupme oil) 20mL를 투입하여 300rpm으로 50분간 교반 후 각각 4000rpm, 6000rpm, 8000rpm, 10000rpm의 속도로 15분간 고속교반하여 Emulsion을 제조하였다. 3구 플라스크에 Melamine 0.1mol, Formaldehyde 0.3mol, 증류수 100g을 넣고 80℃까지 승온하면서 용액이 투명질 때까지 교반하였다. sodium carbonate를 첨가시켜 pH를 8.5로 맞춘 후 30분 교반하여 Prepolymer을 제조하였다. 제조된 Emulsion과 Prepolymer를 차례로 투입하여 섞은 후 PVA 1% 보호콜로이드 10ml를 투입하여 200rpm으로 교반시킨 후 Citric Acid를 첨가시켜 pH를 3.5로 맞추어 마이크로캡슐을 제조하였다. 제조된 마이크로캡슐은 Scanning Electronic Microscope(SEM : 주사전자현미경)을 이용해서 외형을 관찰하였다.

2.2. Binder blending

내구성 증진을 위해 폴리우레탄수지를 기본으로 멜라민수지, 아크릴수지를 사용하였으나 멜라민수지는 상온에서 쉽게 경화되어 바인더로 문제가 있어 폴리우레탄수지와 아크릴수지를 각각 1:2, 1:1, 1:0.5, 1:0.25, 1:0.1, 1:0의 비율로 blending하였고, 섬유에 유연성을 증진시키기 위해 에스테르계 수지를 일정량 혼합하여 새로운 바인더를 제조하였다.

2.3. 세탁내구성측정

마이크로캡슐 3, 5, 7%와 바인더 3, 5, 7%용액을 각각 PDC(Padding-Dry-Curing)가공법으로 표준면포(KS K0905)에 처리한 후 세탁내구성을 측정하였다. 세탁조건으로는 세탁(40℃×12min.)→수세→탈수(KS KISO6330)를 1회로 하여 캡슐의 향이 없어질 때까지 세탁하면서 향기의 발산유무를 조사하였다.

2.4. 항균성측정

항균성분석은 AATCC 147에 따른 한천평판배양법(할로테스트)으로 두가지 공시균 스타필로코쿠스 아우레우스(*Staphyococcus Aureus*)와 클렙시엘라 뉴모니아(*Klebsiella Pneumoniae*)를 사용하여 저지대의 크기로 평가하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1. 솔향 오일의 항균성 평가

Fig.1.은 pine perfume oil과 pine needle oil의 할로테스트 결과이다. pine oil 주변으로 저지대가 형성되는 것으로 항균성이 있음(b, c, e, f)을 알 수 있으며, pine perfume oil, pine needle essential oil에 따른 항균력은 큰 차이가 없는 것으로 나타났다.




Fig.1. Antibiosis of pine perfume oil & pine needle essential oil.

; (a), (d) - blank ; (b), (e) - pine perfume oil
 ; (c), (f) - pine needle essential oil
 *Yellow petri dish - *Staphyococcus Aureus*
 *Red petri dish - *Klebsiella Pneumoniae*

3.2. 멜라민-포름알데히드계 마이크로캡슐 제조

교반속도가 4000rpm에서 10,000rpm으로 증가될수록 캡슐의 사이즈는 작아지고 점차 균일하게 제조되는 것을 알 수 있었다.




Fig. 2. SEM micrographs of microcapsules($\times 1,000$). (a)4,000rpm (b)6,000rpm (c)8,000rpm (d)10,000rpm

3.3. Blending된 binder 세탁내구성 결과

마이크로캡슐 5%, 바인더 5%일 때 세탁내구성이 가장 좋았다. 바인더를 폴리우레탄 수지로만 처리하였을 경우 세탁내구성이 30회로 나타났고, 아크릴수지의 비율이 높아질수록 내구성은 좋아지나 touch가 hard해짐을 알 수 있었다.