## 불소 첨가된 얇은 다중벽 탄소나노튜브의 테라헤르츠 광학특성

## THz Optical Characteristics of Fluorine-doped Thin-multiwalled Carbon Nanotubes

강철\*,\*\*\*, 안계혁\*\*, 이영희\*\*, 손주혁\*

\*서울시립대학교, \*\*성균관대학교, \*\*\*광주과학기술원 고등광기술연구소

iron74@gist.ac.kr

기술이 발전함에 따라 사람들이 사용하는 도구는 그 사용 환경이 편리해지고 소형화되고 있다. 이로 인해 1-dimensional 물질들에 대한 관심이 높아지고 있다. 이러한 물질 중 대표적인 것이 탄소나노튜브 이다.<sup>[1]</sup> 최근의 연구결과를 살펴보면 주로 단벽 탄소나노튜브의 응용에 대한 연구가 많이 이루어지고 있 다. 이는 단벽 탄소나노튜브에 대한 해석이 다중벽 탄소나노튜브에 비해 접근하기 쉬웠기 때문이다. 또 한 실제적인 응용의 경우 단벽 탄소나노튜브와 다중벽 탄소나노튜브는 그 전기적 특성이나 여러 가지 면에서 격차가 커 이의 중간적인 특성을 갖는 탄소나노튜브를 제작하게 되었다. 이러한 대표적인 물질 들이 바로 얇은 다중벽 탄소나노튜브이다.<sup>[2]</sup>

본 연구팀에서는 상온에서 불소 첨가된 얇은 다중벽 탄소나노튜브의 수백 GHz에서 수 THz 영역대 에의 주파수 의존적인 전기-광학적 상수를 테라헤르츠 시간 분광학방법을 이용하여 측정하였다. 테라파 는 그림 1에 나타낸 것처럼 스펙트럼 분포 상 마이크로파와 광파의 중간에 위치하며 파장으로는 0.3 mm 내외, 에너지로는 4 meV 내외에 해당하는 극 원적외선 영역의 전자기파이다.<sup>[3,4]</sup>



그림 2는 탄소 (carbon)-불소 (fluorine) 이온 결합을 엑스선 광전자 분광학 장비 (XPS)로 측정한

결과이다. 그림 2(a)는 전체 영역을 측정한 결과이며, 그림 2(b),(c),(d)는 각각 탄소-불소, 탄소-탄소, 탄소-산소의 결합 결과이다. 이를 통해 상온에서 불소 첨가가 잘 이루어졌음을 확인할 수 있다. 그림 3 은 테라헤르츠 시간 분광학법을 이용하여 측정한 불소 첨가된 얇은 다중벽 탄소나노튜브의 시간축 실험 결과이다. 불소 첨가된 얇은 다중벽 탄소나노튜브보다 불소 첨가되지 않은 얇은 다중벽 탄소나노튜브 의 진폭이 더 많이 감소했음을 보여준다. 이 결과로 불소 첨가에 의해 얇은 다중벽 탄소나노튜브의 광 학상수가 감소하는 쪽으로 변화했음을 알 수 있다.



그림 2. 얇은 다중벽 탄소나노튜브의 XPS 결과

그림3. 얇은 다중벽 탄소나노튜브의 테라헤르츠 시간분광학 측정결과

## 참고문헌

- 1. M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, Ph. Avouris, "Carbon nanotubes synthesis, structure, and applications," Springer (2000).
- H. J. Jeong, K. K. Kim, S. Y. Jeong, M. H. Park, C. W. Yang and Y. H. Lee, "High-yield catalytic synthesis of thin multiwalled carbon nanotubes", *J. Phys. Chem. B*, vol 108(46), 17695-17698 (2004)
- D. Grischkowsky, S. Keiding, M. van Exter, and Ch. Fattinger, "Far-infrared time-domain spectroscopy with terahertz beams of dielectrics and semiconductors," *J. Opt. Soc. Am. B*, vol. 7, 2006 (1990).
- J.-H. Son, T. B. Norris, and J. F. Whitaker, "Terahertz electromagnetic pulses as probes for transient velocity overshoot in GaAs and Si," J. Opt. Soc. Am. B, vol. 11, 2519 (1994).

