

# PVA 입자의 염색과 계면전기적 성질에 관한 연구

## Dyeing Property and Interfacial Electric property of PVA particle

이하나, 이재웅<sup>1</sup>, 김삼수

영남대학교 섬유패션학부, <sup>1</sup>(주)코오롱

### 1. 서 론

1924년 Herman 과 Haehnel이 폴리아세트산비닐[poly(vinyl acetate)(PVAc)]의 비누화 실험중 발견한 폴리비닐알코올[poly(vinyl alcohol)(PVA)]은 PVAc와 같은 비닐에스테르 계열 고분자를 비누화시켜 제조되는 히드록시기 함유 고분자이다.

PVA는 높은 극한 강도와 폴리에틸렌과 함께 최고 수준의 결정탄성률을 보유하고 있기 때문에 이로부터 형성시킨 섬유는 높은 인장 강도, 인장 탄성을 갖고 다른 고분자들에 비하여 월등히 우수한 내알칼리성, 내산소투과성 및 접착성을 나타낸다. 또한 PVA는 흰색 분말상의 고체로, 필름 및 섬유의 형성이 용이하고 표면활성도가 높으며, 그 분자량에 따라 호제, 의류용 섬유, 산업용 섬유 및 막 등 의 제조에 널리 이용된다. 기계적 성질 및 접착강도가 높고, 용해도 및 화학적 반응성이 우수한 것으로 알려져 있으며 양호한 열적 특성과 -OH기에 의한 높은 접착성도 가지고 있어 전자산업에서도 활용되고 있다.

### 2. 실 험

PVA/PVAc (Skin/Core)를 얻기 위해 먼저 질소 기류 하에서 아세트산비닐 (Vinyl acetate, VAc)로 에멀젼 중합을 실시하였다. 중합방법은 피르가롤-알칼리 수용액을 통과하는 질소를 연결한 500 ml 4구 플라스크에 물과 유화제 (Sodium Dodecyl Sulfate, SDS:C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>OSO<sub>3</sub>Na)를 넣고 100 rpm에서 30분간 교반시킨 후, 정제한 VAc를 서서히 첨가하여 다시 170 rpm에서 30분 교반 후, 개시제인 V-50; {2,2'-azobis(2-amidinopropane)dihydrochloride}}를 넣고 60℃에서 4시간 동안 중합하였다. 그 후 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 수용액에 PVAc 에멀젼을 응집시켜 분말상의 중합체를 얻어 증류수로 철저히 세척한 뒤, 50 °C에서 24시간 건조하였다.

### 3. 결 론

유화제  $1.60 \times 10^{-2}$ , 개시제  $1.0 \times 10^{-3}$ 의 조건으로 에멀젼 중합하여 PVA를 만들어 구형입자를 SEM으로 측정해 보았다.




Fig. 1. SEM images of PVA

## 감사의 글

본 연구는 산업자원부 지방기술혁신사업(RTI04-01-04) 지원으로 수행되었음.

## 참고문헌

1. H. F. Mark, N. M. Bikales, C. G. overberger, G. Menges, and J. I. Kroschwitz(Ed.), "Encyclopedia of Polymer Science and Engineering", Vol. 17, pp. 167-180 and p. 188, John Wiley and Sons, N. Y., 1985.
2. K. Toyoshima in "Polyvinyl Alcohol"(C. A. Finch Ed.), pp. 339-388, John Wiley and Sons, N. Y., 1973.