

## 고기능성 셔츠류의 열수분 전달 측정과 쾌적성 평가

유상미, 박영미, 백범기, 김은애

연세대학교 의류환경학과 기능성섬유시스템연구실

### Measurement of Vapour and Moisture Transfer and Comfort Assessment of High Functional Shirts

Sangmi Yoo, Youngmi Park, Bumki Baek, Eunae Kim

Clothing & Textiles, Yonsei University, Seoul, Korea

#### 1. 서론

본 연구에서는 가염 폴리프로필렌과 메쉬 조직의 PET를 이중직으로 편성한 직물의 열수분 전달 특성을 알아보기 위해 다른 고기능성 셔츠 직물과 비교분석하고, 그에 따른 쾌적성을 평가하고자 한다.

#### 2. 실험

##### 2.1 시료

Table 1. Characteristics of used sample

Sample	Weave	Weight (g/m <sup>2</sup> )	Thickness (mm)	Composition (%)
PP/PET (control)	Flat back mesh	139	68	PET60/PP40
Coolmax	Flat back mesh	137	62	coolmax100
PET	Flat back mesh	140	58	PET100
PP	Interlock	141	57	PP100

##### 2.2 기공도, 표면, 수분전달 측정 및 쾌적성 평가

Capillary Flow Porometer(CFP-1100-A, PMI / wetting fluid: silwick( $\gamma=20.1\text{dynes/cm}$ ))로 기공도를 측정하였고, 시료의 표면은 SEM으로 50배 확대하여 관찰하였다. 액상 수분 전달은 GATS(Gravimetric Absorbent Testing System, MKModel251)를 사용하여 0.005g/20sec을 흡수 하지 못하면 최대 흡수로 가정한 요구습윤도와 vertical wicking test(BS3424-1973)법에 의해 측정하였다. 보온성과 투습지수는 30°C, 60%RH의 인공기후실(ESPEC)에서 Thermal Manikin (Walter-Perspiring Fabric Manikin Measurement System Version 3.0, HongKong Poly Technology and Consultancy Co. Ltd.)을 이용하여 측정하였다.

#### 3. 결과 및 고찰

##### 3.1 표면과 기공도

Fig. 1에서 메쉬조직의 기공크기는 PET>PP/PET>coolmax 순이고, Fig. 2로부터 bubble point에서의 평균기공도는 PET>PP/PET>coolmax>PP순인 것을 확인할 수 있었다.

##### 3.2 쾌적성

열차단 능력( $R_t$ )은 PP/PET가 0.15m<sup>2</sup>(°C)/Watts로 가장 컼고, 투습지수( $I_m$ )도 0.36으로 coolmax보다 근소한 값 차이로 더 우수하였다.




Fig. 1 SEM of each samples ( $\times 50$ )




Fig. 2 Pore size distribution




Fig. 3 Total clothing thermal insulation( $R_t$ )




Fig. 4 Moisture permeability index( $I_m$ )

### 3.3 수분전달 특성

Fig. 5와 6에서와 같이 PP/PET는 총흡수량과 탈착이 가장 많고, coolmax는 흡수속도가 가장 빠른 것을 알 수 있다. PET는 PP/PET와 coolmax에 비해 흡수속도나 흡수량의 성능이 떨어졌다. PP는 최대흡수가 되기 전의 흡수속도가  $0.005\text{g}/20\text{sec}$ 보다 느려서 탈착된 이후에도 흡수량이 증가하였다.

Table 2. Absorption characteristics

	Total <sub>absorb</sub> (g)	Absorb speed of Total <sub>30~70%</sub> (g/sec)	Absorb time of Total <sub>50%</sub> (sec)
PP/PET	4.64	0.23	12.8
Coolmax	4.38	0.41	7.3
PET	3.61	0.19	12.55
PP	—	—	—




Fig. 5 Absorption properties




Fig. 6 Vertical wicking properties

### 4. 결론

PP/PET가 PP와 PET 각각의 특성을 동시에 발현하여 궤적성이 우수한 소재로의 개발 가능성을 확인하였다.

\* 본 연구는 2006 과학기술부 국가지정연구실사업(2006-8-0823)과 한국학술진흥재단 2단계 BK21사업(2006-8-0724)의 지원에 의해 수행되었음.