

비정질 AsSeS 박막의 홀로그래픽 데이터 격자형성

구용운, 이송희, 남기현, 구상모, 정총배*

광운대학교 전자재료공학과

Holographic Grating Formation of Amorphous AsSeS Thin Film

Long-Yun Ju, Song-Hee Lee, Ki-Hyun Nam, Sang-Mo Koo, Hong-Bay Chung*

Dept. of Electronic Materials Eng. Kwangwoon Univ. 139-701, Seoul, Korea

Abstract : In this paper, we investigated the diffraction grating efficiency on AsSeS and Ag-doped amorphous chalcogenide Ag/AsSeS thin film for used to volume hologram. The film thickness was 0.5μm and diffraction efficiency was obtained from (P:P) polarized He-Ne (632.8nm)laser beam on AsSeS and Ag/AsSeS thin films. As a results, diffraction grating was not formed at AsSeS thin film but at Ag-doped AsSeS thin film, diffraction grating was formed well compare with the former.

Key Words : He-Ne laser, Diffraction Efficiency, Chalcogenide, Ag-doped

1. 서 론

최근 전자정보 통신 산업, 멀티미디어, 나노테크놀로지 기술의 급속한 발전이 이루어져 막대한 양의 정보를 효과적으로 기록, 저장, 재생하기 위한 새로운 초고밀도, 초고 속 정보저장 장치의 개발이 필요하게 되었다. 이러한 정보저장 장치 중 상용화 가능성과 응용성으로 많은 흥미를 끌고 있는 기술중의 하나가 홀로그래픽 정보저장 (holographic information storage) 기술이다.

최근에는 칼코게나이드 박막이 홀로그래픽 데이터 시스템에 직접 응용되기 위해 필요한 높은 회절효율(high diffraction efficiency), 높은 광감도(high photo-sensitivity), 우수한 광품질(high photo-resolution)에 대한 연구에 대해 많은 관심이 집중되고 있다.[1-2]

비정질 칼코게나이드 박막은 매질이 빛에 노출될 경우 물질률이 달라지는 광물질 효과와 광원의 편광방향에 따라 우수한 광학적 이방성 특성을 나타내는 물질로 보고된 후 홀로그래피 매질로써 가능성에 대해 많은 연구가 진행되어 왔으며, 광 감도가 우수하고, 박막화, 저장정보의 소거특성, 제작의 용이성 및 안정성이 우수하여 차세대 광 기록 매질로 크게 기대되고 있다.

본 연구에서는 홀로그래픽 기록매질로서 연구가 진행되고 있는 칼코게나이드 계열의 재료인 As₄₀Se₃₅S₂₅ 물질을 [3] 이용하여 He-Ne laser (632.8nm)와 Diode Pumped Solid State(DPSS, 532.0nm: 200mW/cm²) laser를 사용하였다. 빙은 Beam splitter(BS)를 지나 두 개의 기록 빙으로 나누어지고, mirror로부터 반사된 두 개의 빙은 각각의 beam polarizer를 사용하여 (P:P)편광을 만들고, +1st의 회절 빙 세기를 광전력미터 (Universal optical power mete)로 실시간 측정하였다.[5] 아래의 공식은 홀로그래픽에서의 격자 형성에 의한 회절효율 (diffraction efficiency:n)을 나타낸 것이다.

2. 실험 방법

2.1 Sample 제작

본 연구에 사용된 비정질 칼코게나이드 As₄₀Se₃₅S₂₅ 박막은 세척된 기판 위에 열진공증착기를 이용하여 약 1×10⁻⁵Torr의 진공도에서 0.5μm 두께로 박막을 제작하였다. 박막의 증착 속도는 ~2 Å/sec로 증착하였으며, 광도핑 재료로 사용되는 순도 5N(99.999%)의 Ag를 e-beam을 사용하여 약 1×10⁻⁶ Torr에서 10~20nm 두께로 제작하였다. 박막의 두께는 결정감지기를 이용한 실시간 두께 측정기를 사용하여 증착과 동시에 측정한 후, 박막 특성 분석기(n&k thin film analyzer ; NKT 1200)를 이용하여 확인하였다.

2.2 실험장치

그림 1은 홀로그래픽 격자 형성을 위한 장치도를 나타내고 있다. 실험에는 He-Ne laser(632.8nm)와 Diode Pumped Solid State(DPSS, 532.0nm: 200mW/cm²) laser를 사용하였다. 빙은 Beam splitter(BS)를 지나 두 개의 기록 빙으로 나누어지고, mirror로부터 반사된 두 개의 빙은 각각의 beam polarizer를 사용하여 (P:P)편광을 만들고, +1st의 회절 빙 세기를 광전력미터 (Universal optical power mete)로 실시간 측정하였다.[5] 아래의 공식은 홀로그래픽에서의 격자 형성에 의한 회절효율 (diffraction efficiency:n)을 나타낸 것이다.

$$\eta = \frac{I_{1st-order}}{I_{input}} \times 100\%$$




그림 1. 홀로그래피 격자 형성을 위한 장치도

3. 결과 및 고찰

그림 2는 기록빔의 세기가 2mW/cm^2 인 He-Ne laser에 의한 Ag/As₄₀Se₃₅S₂₅ 박막의 홀로그래피 회절특성을 나타낸 그래프이다. Ag는 20nm로 증착하였고 칼코게나이드 박막의 두께는 0.5μm이다. 그림에서 볼 수 있듯이 2000s 부근에서 약 0.15%의 초대회절효율을 나타냈다.




그림 2. Ag가 20μm 증착된 Ag/As₄₀Se₃₅S₂₅ 박막의 홀로그래피 회절특성




그림 3. Ag가 10μm 증착된 Ag/As₄₀Se₃₅S₂₅ 박막의 홀로그래피 회절특성

그림 3은 Ag가 10nm 증착된 Ag/As₄₀Se₃₅S₂₅ 박막에서의 홀로그래피 회절효율을 나타낸 그래프이다. 그림에서 볼 수 있듯이 최대회절효율은 1600s 부근에서 약 0.13%를 나타냈다.

4. 결론

본 실험에서는 He-Ne laser를 사용하여 As₄₀Se₃₅S₂₅ 단일박막과 Ag/As₄₀Se₃₅S₂₅ 이중층 박막에서의 회절효율 특성을 살펴보았다. 실험결과 As₄₀Se₃₅S₂₅ 단일박막은 홀로그래픽 특성을 나타내지 않았다. 반면 Ag를 도핑한 Ag/As₄₀Se₃₅S₂₅ 박막은 홀로그래픽 특성을 나타냈으며 약 0.15%의 회절 효율을 얻었다. 단일 박막에서 홀로그래픽 특성을 나타내지 않은 것은 As₄₀Se₃₅S₂₅ 박막내부에 홀로그래픽 회절격자를 형성할 수 있는 결함이 없기 때문이다. 반면 Ag를 도핑한 Ag/As₄₀Se₃₅S₂₅ 박막은 홀로그래픽 특성을 나타냈는데 이는 Ag가 홀로그래픽 회절격자 형성에 필요한 결함을 형성하는 촉매작용을 하여 박막내부에 결함을 형성하여 홀로그래픽 특성을 나타내게 한 것으로 여기 된다.

감사의 글

This research was supported by the MKE (Ministry of Knowledge Economy), Korea under the ITRC (Information Technology Research Center) Support program supervised by the IITA (Institute of Information Technology Advancement) (IITA-2008-C1090-0801-0018).

참고 문헌

- [1] Y. Utsugi and S. Zembutsu, "Diffraction efficiency of relief-type gratings in amorphous chalcogenide films", Optics Communications, Vol.17(1), pp.28-31, 1976
- [2] Y. Ohmachi and T. Igo, "Laser-Induced Refractive -Index Change in As-S-Se glasses", Appl. Phys. Lett., Vol.20, No.12, pp.506, 1972.
- [3] H.Y. Lee, H.B. Chung, "Amorphous Se₇₅Ge₂₅ Resist Profile Simulation of Focused-Ion-Beam Lithography", Jpn. J. Appl. Phys., Part1, 36(4A), pp.2409-2414, April, (1997)
- [4] S.J. Jang, C.H. Yeo, J.I. Park, H.Y. Lee, H.B. Chung, "Polarization Dependence of photoinduced birefringence in Chalcogenide Thin Film", MNC(Microprocesses and Nanotechnology 2000), July, pp.196-197 (2000)
- [5] Y.W.Koo, J.H.Kim, W.J.Cho, H.B.Chong, "Investigation of electrical resistance change characteristics with applied electric field on Ag/amorphous chalcogenide thin film structure", Microelectronic Engineering 84 (2007) 1652-1655