

## 공학적 방벽 원전콘크리트의 열화인자에 의한 미세구조 변화

김도겸, 이장화, 김기범, 이호재

한국건설기술연구원, 경기도 고양시 일산서구 시민대로 1190

dgkim@kict.re.kr

### 1. 서론

콘크리트는 원자력 발전 구조물, 입자가속기 등 방사선 차폐가 필요한 구조물에 사용되는 경제성과 편리성을 겸비한 우수한 재료이다. 그러나 방사선 차폐용 원전콘크리트의 기본 물성에 대한 연구결과가 부족하여 외국의 품질규정, 차폐성능 및 시공관리에 필요한 시설 기준 및 참고문헌에만 의존하고 있는 실정이다. 이에 본 연구는 국내 방폐구조물에 사용된 실제 재료와 배합조건으로 시편을 제작하여 공학적 방벽의 재령에 따른 물리적 특성의 변화를 관찰하였다. 압축강도, 탄성계수, 투기계수, 투수계수를 측정하여 원전콘크리트의 물리적 특성을 성능을 평가한다.

### 2. 원전 구조물의 배합과 열화조건

본 연구에서는 방사선 차폐용 원전구조물에 사용되는 배합을 이용하여 동결융해 시편과 황산염시편을 각각 제작하였으며 그에 따른 배합은 표 1과 같이 나타내었다. 이때 사용 재료는 실제 원전구조물에서 사용되는 재료를 사용하였다. 열화조건은 KS F 2456에 규정되어 있는 급속 동결융해에 대한 콘크리트의 저항 시험 방법 중 기중 급속 동결 후 수중 융해 시험을 이용하여 1회 6시간 동결융해를 반복하여 30 사이클마다 동탄성계수와 중량변화 측정을 실시하였고, 50 사이클 이후, 150 사이클 이후 수은 압입법을 이용하여 공극량의 변화를 측정하였으며, 황산염의 경우 5% Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 용액에 침지시킨 시편에 대하여 침지기간이 28, 56, 91, 180일에 대한 중량 변화 및 길이변화를 측정 하였다.


Table 1. Mixture of concrete

No.	Mix proportion						
	Water	Cement	Fly ash	Coarse	Fine	WRA	AEA
Mix 1	0.45	0.8	0.2	2.31	1.84	0.04	0.0004

### 3. 결과

#### 3.1 동결융해 결과 분석


동결 융해 실험 결과를 그림 1, 그림 2와 같이 나타내었다. 동결 융해 실험 결과 그림 1에서 공극분포를 보면 50사이클이 지났을 때, 총 공극량이 증가하는 것을 알 수 있다. 그와 더불어 그림 2에서는 상대 동탄성 계수와 질량 변화를 나타내었는데, 150 사이클까지의 실험을 진행한 결과 큰 차이를 보이지는 않지만 미세하게나마 동탄성 계수와 질량이 감소하는 것을 알 수 있다. 본 실험에서 동결융해에 의해 원전구조물이 동결융해에 의해 열화가 진행되지만, 그 영향은 매우 작다고 할 수 있다.



(a) Pore distribution after 50, 150cycle

(b) Pore volume after 50, 150cycle

Fig. 1. Changes of pore structure by Freeze-thaw cycle



(a) Mass loss

(b) Variation of dynamic elasticity modulus

Fig. 2. Variations of mass and dynamic elasticity modulus by freeze-thaw cycle

#### 3.2 황산염침식 결과 분석

5% Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 용액에 침지 시킨 후 그림 3과 같

이 길이 변화, 중량 변화를 측정하였다. 길이 및 중량 변화 실험에서 가시적으로 나타날 정도로 크진 않지만 미세한 변화가 확인되고 있다. 이는 초기 황산염침식의 열화과정 중 발생하는 에트린가이트에 의해 팽창이 일어나게 되고 그에 따라 시편 내부가 밀실하게 되며 전체적인 길이 및 중량이 증가되는 것으로 판단된다. 91일 이후의 결과에서는 질량은 증가하지만 길이는 감소하는 것을 알 수 있는데 이는 지속적인 열화로 인해 열화생성물이 발생되며 그로 인한 질량은 증가하지만, 부피팽창은 정지하며 감소가 이뤄지는 대표적인 황산염침식의 예를 보여주는 결과가 나타난다. 식 (1)과 같이 시멘트의 대표적인 수화생성물 중  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 의 경우 황산염 등과 같은 열화인자와의 반응에 빠르게 반응하는 취약한 면을 보이는데 일반적으로 황산염이온과 반응하게 되면 에트린가이트 및 콘크리트를 생성하게 되며, 이는 시간이 경과할 수록 팽창에 의한 균열이 발생하는 원인이 된다 [1].





Fig. 3. Variations of mass and length by sulfate attack

#### 4. 결론

본 연구에서는 원전구조물에서의 열화요인 중 동결융해와 황산염 침식에 대한 미세구조 변화 분석을 실시하였다. 동결융해의 경우 150사이클까지의 질량 및 동탄성계수의 변화와 50사이클에서의 공극변화를 측정하였으며, 황산염 침식은 길이 및 중량변화를 측정하였다.

동결융해에서 공극은 초기보다 50사이클, 150사이클 진행하였을 때 점차적으로 공극이 증가하였음을 확인하였다. 그리고 질량 및 동탄성계수는 변화폭이 매우 작은 것을 확인 할 수 있었다.

황산염의 경우 시편의 길이 및 질량이 증가하

였는데 이는 초기 열화생성물인 에트린가이트에 의한 열화의 증거로 볼 수 있으며, 이로 인한 팽창 및 열화진전이 일어났음을 예측할 수 있다.

#### 5. 감사의 글

본 연구는 2010년도 지식경제부의 재원으로 한국에너지 기술평가원(KETEP)의 지원을 받아 수행한 연구 과제입니다.

#### 6. 참고문현

- [1] Mehta, P. K., Monteiro, P. J. M., 'Concrete Microstructure, properties and materials', Mc Graw Hill, 2006.