

압전변압기용 저온소결 PZW-PMN-PZT 세라믹스

이갑수¹, 류 주현¹, 김 인성², 송 재성², 홍재일³

¹세명대학교, ²전기연구원, ³동서울대학

Abstract : In this study, electrical properties of multilayer piezoelectric transformer sintered at 900°C using pure Ag internal electrode was investigated. This multilayer piezoelectric transformer was fabricated as a ring-dot type. The multilayer piezoelectric transformer should have hight electromechanical coupling factor (k_p) and electromechanical quality factor (Q_m) in order to increase the efficiency of energy conversion between electrical and mechanical energy. The maximum values of k_p and Q_m showed 0.552 and 1320, respectively.

Key Words : multilayer piezoelectric transformer, low sintering temperature

1. 서 론

적층 압전 소자는 내부전극과 세라믹 소체를 동시에 소성해야 한다. 이때 순수한 Ag내부전극을 사용해야 가격경쟁력이 있게 된다. 따라서, Ag내부전극을 사용하기 위해 900°C 이하의 저온소결에 대한 필요성이 증가되고 있다. 또한, 저온소결은 바용절감이 외에, PbO휘발에 의한 환경오염 방지, 그리고 MLCC와 MLCA에 적용 등의 장점으로 인해 관심이 높아지고 있다.[1] 적층형 압전 변압기는 전기에너지를 기계적 에너지로 바꾸고 다시 전기적 에너지로 바꾸는 형태로 동작하기에 높은 전기기계결합계수(k_p)와 기계적 품질계수(Q_m)를 필요로 한다, 따라서, 저온소성에서도 높은 압전 특성을 갖는 재료개발이 필요하다.

본 실험에서는 저온소결 적층형 압전 변압기에 응용하기 위해 PZW-PMN-PZT 세라믹의 압전 및 유전 특성을 향상시키기 위해 Li_2CO_3 를 변화하여 특성을 조사하였다.

2. 실 험

본 실험에서는 일반적인 산화물 혼합법으로 시편을 제조하였으며, 실험에 사용 된 조성식은 다음과 같다.

$\text{Pb}(\text{Zn}_{1/2}\text{W}_{1/2})\text{O}_3\text{-Pb}(\text{Mn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-Pb}(\text{Zr}_{0.48}\text{Ti}_{0.52})\text{O}_3+0.2\text{wt\%}\text{MnO}_2+\text{Sintering aids}(\text{CuO}, \text{Bi}2\text{O}3, \text{L}2\text{CO}3)$

PbO 와 소결첨가제를 제외한 나머지를 평량하여 1차 혼합분쇄하였으며, 1100°C에서 4시간동안 1차 하소하였다. 하소한 파우더에 PbO 를 넣고 2차 혼합분쇄를 하였고, 750°C에서 2시간동안 2차 하소를 하였다. 하소한 파우더에 각각의 소결첨가제를 넣고 재 혼합분쇄 후 1ton/mm²의 압력으로 성형하였다. 성형된 시편을 900°C의 온도에서 2시간 소결한 후, 연마하여 Ag전극을 도포한 뒤 절연유 속에서 3KV/mm의 직류전계를 30분간 인가하여 분극처리를 하여 특성을 측정하였다.

3. 결과 및 검토

그림 1은 0.3wt% Li_2CO_3 가 첨가된 Bulk 시편의 미세구조이다. Li_2CO_3 가 첨가되면서 grain에 크기가 감소하였다. 이것은

다량의 Li_2CO_3 가 grain경계에 편석되어 grain성장을 억제한 것으로 사료된다.




그림 1. 0.3wt% Li_2CO_3 의 미세구조

사진 1은 0.3wt% Li_2CO_3 가 첨가된 조성을 이용하여 적층형 압전 변압기를 제작한 사진이다.




사진 1. 적층형 압전 변압기

표 1. 0.3wt% Li_2CO_3 시편의 물성

Sintering Temp [°C]	Li_2CO_3	Density [g/cm ³]	Dielectric constant	k_p	Q_m	d_{33} [pC/N]
900	0.3	7.64	1349	0.552	1320	344

4. 결 론

900°C에서 소성되고 0.3wt% Li_2CO_3 가 첨가된 PZW-PMN-PZT 세라믹 시편에서 밀도 전기기계결합계수(k_p), 압전상수(d_{33}), 기계적 품질계수(Q_m)가 각각 7.64, 0.552, 344, 1320인 특성을 얻었다. 따라서 이조성이 적층형 압전변압기 제작에 적합할 것으로 사료되어 압전변압기를 제작하였다.

참고 문헌

- [1] J. H. Yoo, K. J. Yoo, H. S. Lee, S. H. Lee, K. H. Chung, H. G. Lee, H. W. Kang, Jpn. J. Appl. Phys. 44 p. 7042-7045. 2005.