

## 10,000 Ci 삼중수소 저장용기의 수소저장특성

박대엽, 백승우, 이민수, 안도희, 손순환\*, 송규민\*

한국원자력연구원, 대전광역시 유성구 대덕대로 1045(덕진동 150-1)

\*한전전력연구원, 대전광역시 유성구 문지동 103-16

[dypark@kaeri.re.kr](mailto:dypark@kaeri.re.kr)

### 1. 서론

삼중수소는 반감기가 12.3년으로 베타입자방출에 의해 헬륨-3으로 붕괴되는 수소의 방사성 동위원소이다. 중수형 원자력 발전소(CANadian DeUterium Pressure Heavy Water Reactor)의 중수계통에 삼중수소가 존재하면 발전소 종사자의 방사선 피폭 및 발전소 전체의 방사선 준위가 상승한다. 월성 원자력 발전소에서는 삼중수소제거설비(WTRF : wolsong tritium removal facility)로 순도 99% 이상인 삼중수소를 회수하여 안정하게 저장 보관한다[1].

삼중수소 취급시설간의 삼중수소 이송과 계량/분배 시설에서의 삼중수소 공급을 위해서는 안전한 형태로 저장 및 운송할 수 있는 저장용기가 필요하다. 기체상태의 삼중수소는 액체상태에 비해 그 위험도가 낮으나, 기체상태 그대로 용기에 저장하면 누설의 위험성이 있다. 많은 양의 삼중수소를 저장하려면 금속 tritide 형태로 저장하는 것이 안정하다.

금속 tritide 형태로 삼중수소를 저장하는 금속 물질들의 삼중수소 저장특성은 대체적으로 잘 알려져 있으며, 현재 원자력 선진국에서는 ITER, 삼중수소산업, 삼중수소 취급시설 등 여러 가지 형태의 용도에 따라 다양한 형태의 저장용기를 사용하고 있다.

본 연구에서는 삼중수소 저장용기의 개발을 위하여 설계 제작된 시험용 10,000 Ci 저장용기의 수소저장특성을 알아보았다.

### 2. 본론

#### 2.1 실험재료 및 장치

설계 제작된 10,000 Ci 삼중수소 저장용기는 Fig. 1과 같이 제작되었다. 저장용기는 316L스테인리스 스틸로 제작되었으며 상단에 수소의 유입과 회수를 위한 3/8" 튜브가 존재하며 이 튜브 끝에 7 μm의 다공성 스테인리스 스틸 필터가 부착

되어 저장용기로 부터의 ZrCo tritide 입자의 유출을 막는다. 이 저장용기의 저장용기에 충전된 저장금속 물질인 ZrCo은 SAES Getters (Milano, Italy)사의 시료 25.5 g을 사용하여 10,000 Ci의 삼중수소를 저장한다. 이 실험에서는 삼중수소를 대신하여 99.99 % 고순도 수소가스를 사용하여 저장특성을 알아보았다.

실험 장치는 Fig. 2와 같이 시스템 내부계통의 진공은 Turbo Molecular pump(TMP)와 rotary pump를 이용하여 유지하며, TMP는  $10^{-6}$  torr 이하의 진공을 만들 수 있다. 저장용기에 thermocouple을 설치하여 온도 변화를 측정하였다. 압력변화는 MKS PR4000 Baratron gauge(1000 torr head, uncertainty  $\pm 1$  torr)로 측정하였다. 각 센서로부터 측정된 데이터는 Lab View를 통해서 수집하였다. 저장용기의 실험을 위해 10 l의 체적 탱크를 설치하였다. 실험 장치의 운전은 Paek 등[2]에 기술한 바와 유사하다.




Fig. 1. Diagram of a 10,000 Ci tritium storage vessel.




Fig. 2. Experimental apparatus

## 2.2 ZrCo의 활성화

저장용기를 상온에서 rotary pump와 TMP를 이용하여 압력이  $10^{-6}$  torr이하인 진공상태로 만든다. ZrCo에 포함되어 있는 휘발성 불순물을 제거하기 위해 500°C로 저장용기를 가열한 후 5시간 동안 유지시켜 vacuum annealing을 수행한다. ZrCo와 수소와의 초기 흡장반응속도가 늦기 때문에 저장용기의 온도를 100°C로 맞춘 후 수소를 반응기로 주입한다. 수소가 시료에 모두 흡착이 될 때까지 온도를 유지한다. 주입된 수소가 시료에 모두 흡착되면 진공상태에서 반응기의 온도를 350°C로 올려 5시간동안 흡착된 수소를 탈착시킨다. Fig. 3은 100°C에서 시료에 수소를 흡착시킬 때의 압력변화를 나타내고 있다. 수소흡착은 70분 후에 완료되었다.




Fig. 3. The variation of the hydrogen pressure during the activation of ZrCo

## 2.3 삼중수소 저장용기의 수소저장반응

금속 수소화(Metal hydride)는 수소동위원소(hydrogen isotopes)를 저장하는데 있어서 가장 일반적인 방법이다. 특히 금속이 미세입자로 되어 있을 때 수소와의 반응이 가장 잘 일어난다. 금속 수소화반응은



과 같은 반응식을 따르며 이 반응은 빌열반응이고 상온에서 자발적으로 일어난다. ZrCo와 H의 흡장비가 1:3이 되도록 이상기체상태방정식 PVT 법에 의해 ZrCo와 반응할 수소량을 결정하였다.

약 370 Torr의 수소를 상온에서 ZrCo와 반응을 시켰다. Fig. 4에 저장용기 내부의 압력변화를 나타내었다. 흡장이 완료되면 Fig. 5와 같은 온도 조건으로 흡장된 수소를 탈장시킨다. Fig. 5에서 50분 후에 수소흡장이 완료되는 것을 볼 수 있으며 10회의 흡탈장 과정이 반복되었을 때 저장능력의 저하됨이 보이지 않았고 최종 저장용기에

흡장된 수소의 양은  $H/ZrCo=2.97$ 이 되었다.




Fig. 4. rate variation according to the cycle of absorption and decomposition of the hydride




Fig. 5. the process of desorption of the hydrogen

## 3. 결론

삼중수소 저장용기의 개발을 위해 설계, 제작된 실험용 10,000 Ci 저장용기에는 25.5g의 ZrCo가 충전되었다. 매회 10,000 Ci의 삼중수소에 해당하는 수소를 ZrCo에 흡탈장시키는 실험을 10회 수행하였다. 10회 흡탈장 반응의 결과 수소의 양은  $H/ZrCo=2.97$ 임을 보였으며 흡탈장이 반복됨에 따른 수소저장능력의 저하가 보이지 않았다. 이 결과로 시험용 저장용기는 약 10,000 Ci의 삼중수소를 저장할 수 있을 것으로 판단된다.

## 4. 참고문헌

- [1] Ahn, D. H., Paek S., Lee, H. and Chyng H., "Tritium Activativites in Korea", Fusion Sci. Tech, 41(3), 329-333(2002)
- [2] Paek, S., Ahn, D. H., Kim, K. R. and Chung, H., "Properties of Titanium Sponge Bed for Tritium Storage", Fusion Sci. Tech., 41(3), 788-792(200)