

水 시멘트 比를 基準으로한

콘크리트의 配合設計 (II)

大韓洋灰工業株式会社

西水庫工場 生産課 李炳奭

< 内容 >

VII. 実驗室에서의 配合設計의 一例

VIII. AEB 콘크리트의 配合設計.

Ⅱ. 実驗室에서의 配合設計의 一例

「주어진 材料를 使用하여 最低氣溫이 -5°C 程度인 地域에 두께 0.0m인 道路를 鋪裝하고자 한다. 材齡 28日에 있어서의 圧縮強度가 $250 \text{ Kg}/\text{cm}^2$ 가 되었을 때 配合을 設計하라.」

1. 說明을 간단히 하기 위하여 細骨材 및 粗骨材는 各粒度別로 구별되지 않은 것으로 한다.

2. 우선 주어진 材料에 대하여 다음의 試驗을 行한다.

시멘트의 比重 試驗 (KS L 5110)

細粗骨材의 채 가름 試驗 (KS F 2502)

細粗骨材의 比重 및 吸水量試驗 (KS F 2504 및 KS F 2503)

細粗骨材의 表面水量試驗 (KS F 2509)

이들 試驗이 時間的 餘裕가 없을 때에는 普通 포드렌드 시멘트의 比重 3.15, 良質의 細粗骨材의 比重을 2.65로 보면 大差없다.

주어진 材料에 대하여 試驗한 結果 다음과 같은 値를 얻었다.

시멘트의 比重 = 3.15

粗骨材의 比重 = 2.65

粗骨材의 吸水量 = 0.7 %

細骨材의 比重 = 2.63

細骨材의 吸水量 = 1.7 %

粗骨材의 表面水量 = 0.8 %

細骨材의 表面水量 = 3.5 %

細粗骨材의 채 가름 試驗結果

粗骨材의 篩分離 試驗結果

板篩	50mm 에 残留하는 量	5.5 %
" 40	"	25.1
" 30	"	40.0
" 25	"	49.2
" 20	"	58.0
" 15	"	66.5
" 10	"	81.3
" 5	"	95.7
" 5 mm 를 通過하는 量		4.3

粗骨材의 最大孔寸 = 50mm

粗骨材의 粗粒率 = 約 7.6

細骨材의 篩分離 試驗結果

板篩	10mm 에 残留하는 量	0.0 %
" 5	"	3.0
網篩 2.5	"	8.3
" 1.2	"	30.7

網篩	0.6 mm에 殘留하는 量	66.0
"	0.3 "	85.3
"	0.15 "	97.0
"	0.15mm 를 通過하는 量	3.0

$$\text{細骨材의 粗粒率} = \frac{3 + 8 + 31 + 66 + 85 + 97}{100} = 2.90$$

$$\text{板篩 } 5\text{mm} \text{를 通過하는 細骨材의 粗粒率} = \frac{0 + 6 + 29 + 65 + 85 + 97}{100} = 2.82$$

i) 細骨材 및 粗骨材는 前号(1966.8)의 63 頁의 그림-2에서
와 같이 大体로 土木学会에서 規定하는 粗度의 範囲이다.

우선 試驗室에서 示方配合을 定하기 為하여 細粗骨材를 共히 5mm
篩과 쳐서 粗骨材中 이 5mm 篩에 通過하는 粒을 버리고 (물로 씻으며
서 친다), 細骨材中이 5mm 篩에 남는 粒을 버리고 使用함이 좋다.

또 이 細骨材는 15 ~ 30 分間 吸水量에相當하는 물을 加하여
完全히 表面乾燥飽和狀態(Saturated Dry Basis)로 하고 粗骨材
는 24時間以上 充分히 吸水시킨 것을 乾布로 잘 닦아 亦是 表面
乾燥飽和狀態로 하여 使用하면 便利하다.

3. 水 쇠멘트 重量比 ($\frac{W}{C}$)

表-2에서 콘크리트의 耐久性으로부터 必要한 $\frac{W}{C}$ 를 求한다.

- 5°C 程度의 氣溫에서 $C_{28} = 250 \text{ Kg}/\text{cm}^2$ 이란 것은相當히 重要한 道
路로 思料되어 $\frac{W}{C}$ 는 0.53 以下로 把함이 좋다. 다음 強度로부터
必要한 $\frac{W}{C}$ 는 前号 65 頁의 方程式

$$C_{28} = -211 + 214 \frac{C}{W} \quad (\text{Kg}/\text{cm}^2)$$

에 $C_{28} = 250 \text{ Kg}/\text{cm}^2$ 를 代入하면

$$\frac{W}{C} = 0.46$$

을 얻는다. 이 式은相當히 安全을 取한 式이므로 良質의 포트랜드 시멘트에 對하여는 0.49로서 充分하므로 이를 使用하여 試驗 배치(Batch)를 만들기로 한다.

4. 粗骨材의 最大치수

이 주어진 粗骨材는 最大치수가 50mm로서 만들고자 하는 道路版의 두께 20cm의 $\frac{1}{4}$ 이므로 이 粗骨材는 그대로 使用해도 좋다.一般的으로 無筋 콘크리트에서는 部材 最小치수의 $\frac{1}{4}$ 을 넘어서는 안된다. 하지만 콘크리트 道路鋪裝用으로 注意깊게 施工하면 $\frac{1}{3}$ 로서도 좋다。

5. 콘크리트의 스팅프(Slump)

振動機(Vibrator)를 使用치 않은 콘크리트의 打設은 스팅프 2.5 ~ 7.5cm를 択함이 좋다. (表-3 參照)

스팅프는 工事現場의 事情을 考慮하여 可能한 限 적게 選択하는 것이지만 너무 적은 스팅프는 表面고르기가 困難하고 또 어느 程度 粗雜한 施工을 하면 所要品質의 콘크리트를 얻기 어려울 憂慮가 있다. 여기서는 施工이 容易하고 安全을 考慮하여 7cm로 한다.

6. 粗細骨材 重量比($\frac{G}{S}$) 및 콘크리트 1cm³에 使用되는 水量

表-4를 參考로 하여 $\frac{G}{S}$ 와 W를 推定하면 다음과 같다.

使用하는 粗骨材의 最大치수가 50mm이므로

$$\frac{G}{S} = \frac{1.61 + 1.94}{2} = 1.78$$

$$W = \frac{169 + 157}{2} = 163 \text{ Kg}$$

$\frac{W}{G} = 0.49$ 스팅프 = 7cm의 콘크리트에 對하여는

$$\frac{G}{S} = 1.78 + 0.08 \times \frac{0.57 - 0.49}{0.05} = 1.91$$

W는 163Kg보다 어느程度 적어서 162Kg으로 한다.

使用하는 細骨材의 粗粒率(F. M)는 2.82이므로

$$\frac{G}{S} = 1.91 - 0.04 \times \frac{2.82 - 2.75}{0.1} = 1.88$$

$$W = 162 \text{ Kg}$$

콘크리트의 道路版이므로

$$\frac{G}{S} = 1.88 + 0.2 = 2.08$$

$$W = 162 - 5 = 157 \text{ Kg}$$

使用되는 粗骨材의 比重은 2.65, 細骨材의 比重은 2.63이므로

$$\frac{G}{S} = 2.09$$

$$W = 157 \text{ Kg}$$

即 $\frac{G}{S} = 2.1$ $W = 157 \text{ Kg}$ 으로 한다.

7. 試驗배치(Batch)에 使用하는 材料의 量

試驗 배치에 使用하는 콘크리트의 量은 10 ~ 15 l로 함이 便利하며 여기서는 15 l로 한다.

表-4를 參照하여 6에서 記述한 바와 같이 하면 $\frac{G}{S} = 2.1$, $W = 157 \text{ Kg}$ 로 되나 安全을 取하여 $\frac{G}{S} = 1.60$ 으로서 最初의 試驗 배치를 만든다. $\frac{G}{S}$ 를 1.60으로 하여 스텀프를 70m로 하기 為하여는 VI 5.에 따라 $W = 157 + 3 \times \frac{2.1 - 1.60}{0.15} = 167 \text{ Kg}$ 程度가 適合하다는 것을 알 수 있다. 最初의 試驗배치에 所要되는 콘크리트의 配合은 다음과 같다.

$$\frac{W}{C} = 0.49, \frac{G}{S} = 1.60, W = 165 \text{ Kg}$$

따라서 이 콘크리트 15 l를 만드는데 計量하여야 할 材料의 量은 다음과 같다.

$$\text{물의 重量} = 165 \times \frac{15}{1000} = 2.48 \text{ Kg}$$

$$\text{시멘트의 重量} = 2.48 \times \frac{1}{0.49} = 5.06 \text{ Kg}$$

$$\text{시멘트의 絶對容積} = \frac{5.06}{3.15} = 1.61 \ell$$

$$\text{骨材의 絶對容積} = 15 - 2.48 - 1.61 = 10.91 \ell$$

$$\text{骨材의 平均比重} = \frac{1 + 1.6}{\frac{1}{2.63} + \frac{1.6}{2.65}} = \frac{2.6}{0.985} = 2.64$$

$$\text{骨材의 重量} = 10.91 \times 2.64 = 28.82 \text{ Kg}$$

$$\text{細骨材의 重量} = \frac{28.82}{1+1.6} \times 1 = 11.09 \text{ Kg}$$

$$\text{粗骨材의 重量} = \frac{28.82}{1+1.6} \times 1.6 = 17.73 \text{ Kg}$$

8. 試驗 배치

7. 에서 算出한 材料를 計量하여 콘크리트를 만든다. 이때
細骨材 및 粗骨材는 2.에서 記述한 바와 같이 表面乾燥飽和狀態
의 것을 使用한다. 만들어진 콘크리트는 プラス틱 (Plastic)하고
워카블 (Workable)하게 되어 스tam프가 10cm로 됐다. (表-5 第
1行 參照) 그러므로 $\frac{G}{S}$ 는 매우 크게 해도 좋다는 것을 안다.

이 배치에 粗骨材 2.27Kg을 追加하여 다시 混合하여 스tam프를
測定하니 7cm로 됐다. (表-5 第2行 參照) 이 콘크리트도 プラ
스틱하고 워카블하여 좀 더 $\frac{G}{S}$ 를 크게 해도 좋다는 것을 보여준다.

다시 粗骨材를 追加하여 $\frac{G}{S}$ 를 1.9로 해 본즉 콘크리트는 プラ
스틱하고 그 스tam프는 5.5cm로 됐다.

第一 배치의 結果로부터 $\frac{G}{S}$ 는 1.9 程度까지 크게 되고 $\frac{G}{S}$ 를 1.9
로 할 때는 W를 155Kg로 하면 스tam프가 7cm로 推定된다.

表 - 5 第一試験 배치

시멘트	計量한材料(Kg)			단 콘크리트 의 양 ℓ	$\frac{W}{C}$	$\frac{G}{S}$	단위水量 (Kg)	단위시멘트 량(Kg)	스탑프 (cm)	備 考
	水	細骨材	粗骨材							
5.06	2.48	11.09	17.73	15.0	0.49	1.60	165	337	10	콘크리트의 워카비리티는 極히 良好
5.06	2.48	11.09	20.00	15.86	0.49	1.80	156	319	7	워카비리티良好 細骨材量을 더 적게 할 수 있다.
5.06	2.48	11.09	21.10	16.28	0.49	1.90	152	311	5:5	

使用한 粗骨材의 最大치수는 50mm이므로 스탑프試験은 콘크리트
中 40mm 以上의 粗骨材는 끌라내던가 篩로 쳐서 除去하여 使用 해
야 한다.

9. 第2 ~ 第4 試験 배치

$\frac{W}{C}$ 를 一定하게 維持하면서 $\frac{G}{S}$ 를 1.8 ~ 2.0으로 變化시켜 각각
의 $\frac{G}{S}$ 에 對하여 所定의 스탑프를 갖는 콘크리트를 만들어 스탑프
를 測定하고 워카비리티 및 휘니샤비리티 (Finishability)를 判
斷한다. (表 - 6 參照)

表 - 6의 第4行과 같이 所定의 소탑프에 達하지 않을 경우에는 所
定의 스탑프가 되도록 시멘트 페이스트 (Paste)의 量을 追加한다.

여기에서는 $W = 148\text{Kg}$ 로 스탑프 = 4cm로 되었으므로 追加할 시
멘트 페이스트의 量은 다음과 같다.

$$\text{스탑프의 差} = 7 - 4 = 3\text{cm}$$

$$\text{追加할 시멘트의 重量} = x\text{Kg}$$

$$\text{追加하여야 할 물의 重量} = 0.49x\text{Kg}$$

$$\text{만든 콘크리트의 量} = \frac{x}{3.15} + 0.49x = 0.807x\ell$$

表-6 第2~第4 試験 배치

区 分	計量한材料 (Kg)				만 든 콘크리트 의 양 l	$\frac{W}{C}$	$\frac{G}{S}$	W Kg	C Kg	스람프 cm	備 考
	시멘트	水	細骨材	粗骨材							
第 2 배 치	4.82	2.36	10.47	18.86	15.0	0.49	1.80	157	321	8	워카비리티 및 휘니샤비리티良好
	4.82	2.36	10.47	20.94	15.79	0.49	2.00	150	305	材料分離로 測定不能	多少 거칠어서 스람프 試験에서一部 분이崩壊함
第 3 배 치	4.65	2.28	10.43	19.30	15.0	0.49	1.85	152	310	6.5	워카비리티 및 휘니샤비리티良好
	4.65	2.28	10.43	20.34	15.40	0.49	1.95	148	302	4	
第 4 배 치	4.86	2.38	10.43	20.34	15.56	0.49	1.95	153	313	材料分離 傾向이 있다 6.5	어느程度 거 칠은 感이 있다
	4.70	2.30	10.21	19.42	15.0	0.49	1.90	153	313	7	워카비리티 및 휘니샤비리티良好

스람프를 4 cm 로부터 70cm로 하기為한 W는

$$148 + 148 \times \frac{3}{100} \times \frac{7-4}{2.5} = 153 \text{ Kg} \text{로 하면된다.}$$

$$\frac{2.28 + 0.49x}{15.40 + 0.807x} = 0.153 \quad x = 0.21 \text{ Kg}$$

即 第5行과 같이 시멘트를 0.21Kg, 물을 0.10Kg 追加하여 混合한다.

이와같이 $\frac{G}{S}$ 를 크게 해가면 크게 할수록 所定의 스람프를 얻는
데 必要한 W는 減少됨을 알 수 있다. 그러나 이 作業에 時間이

어느程度 遲延되어 스암프가 自然 減少되면 测定된 스암프值는 正確을 期할 수 없게된다。表-5 및 表-6도 어느程度 이 傾向이 나타난 것이다。

매우 信賴할 수 있는 值를 얻고자 하면 材料를 追加하지 않고 다시 새 배치를 만들어 試驗하지 않으면 안된다。지금 각각의 $\frac{G}{S}$ 에 对하여 所定의 스암프를 갖는 콘크리트를 만들어 워카비리티, 휘니샤비리티를 判断하는 同時に 콘크리트의 单価를 생각해 본다。

이 경우와 같이 콘시스템시가 비슷한 때는 그 单価는 材料費를 比較하기만 하면 된다。그러나 通常의 경우 시멘트의 使用量이 적게 될수록 그 材料費는 적게 된다。따라서 $\frac{G}{S}$ 를 增加함에 따라 콘크리트의 单価는 減少함을 알 수 있다。그렇다고 해서 $\frac{G}{S}$ 가 너무 커지면 콘크리트가 거칠어져서 材料分離現象이 나타나 휘니샤비리티에 나쁜 影響을 준다。워카비리티나 휘니샤비리티를 判断하는데는 만든 콘크리트의 遷搬, 打設에 適合한가를 觀察하고 또 끝손질해서 材料分離나 물의 上昇을 觀察하면 곧 判断할 수 있다。

이와같이 배치를 檢討하면 $\frac{W}{C} = 0.49$, $\frac{G}{S} = 1.90$, $W = 152\text{Kg}$ 이 所要의 워카비리티 및 휘니샤비리티를 갖고 가장 經濟的인 콘크리트가 될 수 있음을 알 수 있다。이와같이 適當한 配合을 試驗배치없이는 定할 수 없다。

10. 水 시멘트 重量比의 決定

8 및 9에서 適當한 $\frac{G}{S}$ 와 W 를 알았으므로 使用하는 材料에 대해서 $\frac{G}{W}$ 와 C_{28} 파의 関係를 求한다。이는 工事에 必要한 範囲內에서 3種 以上的 서로 다른 $\frac{G}{W}$ 를 定하고 각 $\frac{G}{W}$ 에 对하여 4個以上의 供試体를 만들므로서 알 수 있다。

表-7은 3種의 $\frac{G}{W}$ 로서 각각 4個의 供試体를 만들어 C_{28} 을

試験한 결과라 하면 각 $\frac{C}{W}$ 에 대한 σ_{28} 의 平均值를 図上에 記入하여 連結하면

$$\sigma_{28} = -298 + 303 \frac{C}{W}$$

로 表示되는 直線이 된다。(그림-3 參照)

表-7 壓縮強度試験結果

水セメント 重量比 $\frac{W}{C}$	セメント水 重量比 $\frac{C}{W}$	粗細骨材 重量比 $\frac{G}{S}$	単位水量 $W\text{ Kg}$	単位 セメント量 Kg	スラブ의 平均値 cm	圧縮強度 $\sigma_{28} \text{ Kg/cm}^2$
0.49	2.04	1.90	152	310	7	337 316 320 311 } 平均 321
0.53	1.89	1.85	152	287	7	273 279 267 281 } 275
0.58	1.72	1.80	152	262	6.5	222 225 221 235 } 226

備考: 3種의 $\frac{C}{W}$ 에 대하여 $\frac{G}{S}$ 는 어느程度補正한 値를 使用한 것이다。

所要로 하는 σ_{28} 은 250 Kg/cm^2 로서 여기에 安全을 取하여 15%增加한 値를


$$\text{即} \quad 250 \times (1.00 + 0.15) = 288 \text{ Kg/cm}^2$$

로 보아서 그림-3에서 288 Kg/cm^2 에相當하는 $\frac{C}{W}$ 는 1.93이다.

그래서 強度로부터 必要한 $\frac{W}{C}$ 는 0.518이 된다. 또 콘크리트의 耐久性으로부터 必要한 $\frac{W}{C}$ 는 3.에서 記述한바 0.53 以下이다.

그래서 이 두 強度 및 耐久性으로부터 必要한 $\frac{W}{C}$ 를 比較하여 작은 便을 採択함은 当然하다.

그림 - 3 $\frac{C}{W}$ 와 σ_{28} 과의 関係



11. 示方 配合

以上 記述한 바로서의 所要의 콘크리트의 配合은 다음과 같다.

水. 시멘트 重量比 = 0.51

細粗骨材 重量比 = 1.90

单位水量 = 152Kg

$$\text{单位 시멘트量} = \frac{152}{0.51} = 298\text{Kg}$$

$$\begin{aligned} \text{콘크리트 } 1\text{m}^3 \text{ 中 骨材의 絶對容積} &= 1 - \frac{152}{1000} - \frac{298}{3.15 \times 1000} \\ &= 0.7534\text{m}^3 \end{aligned}$$

그러므로 이 경우에는 0.51로 定한다. σ_{28} 까지 試驗할 時日의 餘裕가 없을 때는不得已 σ_7 을 試驗하여 그結果로부터 σ_{28} 을 推定해도 좋지만 σ_{28} 試驗을 略해서는 안되며 28日 後의 試驗値가 σ_7 로부터의 推定値보다 커서는 안된다。

事情에 依하여 試驗하지 않고 $\frac{W}{C}$ 를 定할 때는 普通 포트랜드 시멘트를 使用하여 上에 記述한 式에 代入하여 求한다. 但、이때는 σ_{28} 을 所要圧縮強度보다 15% 增加시킨 値를 代入하여 求한다.

$$\text{骨材의 평균比重} = \frac{1 + 1.90}{\frac{1}{2.63} + \frac{1.90}{2.65}} = 2.64$$

单位 骨材量 = $0.7534 \times 2.64 \times 1000 = 1,989 \text{ Kg}$

$$\text{单位 細骨材量} = 1989 \times \frac{1}{1 + 1.90} = 686 \text{ Kg}$$

$$\text{单位 粗骨材量} = 1989 \times \frac{1.90}{1 + 1.90} = 1,303 \text{ Kg}$$

即 示方配合

单位 시멘트量	298 Kg
" 水量	152
" 細骨材量	686
" 粗骨材量	1,303

i) 됩니다.

12. 現場配合

示方配合에 있어서의 骨材는 表面乾燥 飽和狀態로서 細骨材는 5 mm 標準篩에 残留하는 粒은 包含치 않으며 粗骨材는 5 mm 標準篩에 通過하는 粒은 亦是 包含치 않는다. 그러나 現場의 骨材는 그 렇지 못하므로 반드시 現場配合으로 고쳐서 使用해야 한다. 가령 現場 骨材의 條件이 다음과 같다면

細骨材의 表面水量 = 3.5 %

粗骨材의 表面水量 = 0.8 %

5mm 篩에 남는 細骨材 量 = 3.0 %

5mm 篩에 通過하는 粗骨材의 量 = 4.3 %

以上의 條件으로 11. 에서의 示方配合을 現場配合으로 고쳐 보기로 한다.

콘크리트 1 m³에 所要되는 材料의 量은 다음과 같다.

시멘트 ······ 298 Kg

示方配合의 細粗骨材는 表面乾燥飽和狀態로서 各各 다음의 量(細骨材 x Kg, 粗骨材 y Kg)을 使用하지 않으면 안된다.

$$\begin{cases} x + y = 1,989 \\ 0.03 + 0.957 = 1,303 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x = 64.8 \text{Kg} \cdots \text{表面乾燥飽和狀態의 細骨材} \\ y = 1,341 \text{Kg} \cdots \text{表面乾燥飽和狀態의 粗骨材} \end{cases}$$

細骨材 및 粗骨材는 表面水를 包含하므로

計算해야 할 細骨材 = $64.8 \times 1.035 = 67.1$ Kg

計算해야 할 粗骨材 = $1,341 \times 1.008 = 1,352$ Kg

細粗骨材의 表面水 = $64.8 \times 0.035 + 1,341 \times 0.008 = 33$ Kg

計算해야 할 물 = $152 - 33 = 119$ Kg

即 現場配合은

시멘트	298 Kg
水	119 Kg
細骨材	67.1 Kg
粗骨材	1,352 Kg

로 고쳐진다.

13. 以上에서 記述한 바는 細粗骨材는 모두 粒度의 크기에 따
리 篩 가름을 하지 않은 때이며 이 細粗骨材가 共히 数種으로 篩 가
름을 하여서 各種 크기의 粒의 使用量을 여러가지로 變化하여 各
種의 粒度의 骨材에 對하여 試的 方法을 行하여 研究하면 最適의
配合을 가려낼 수 있다. 이때는 試驗 배치의 數가 대단히 많아
져서 各種 粒으로 된 組合의 變化를 系統的으로 研究한다. 土木
학회에서 規定하는 粒度의 範圍를 參考로 하면 比較的 容易하게

目的을 達成할 수 있다。

VIII. AE 콘크리트의 配合設計

1. AE 콘크리트라 함은 空氣連行 콘크리트 (Air Entrained Concrete)의 略称으로 이에 对한 說明은 省略하고 그 配合에 对해서만 論하기로 한다.

AE 剤 (Air Entrained Agent)를 使用한 콘크리트는 이를 使用하지 않은 콘크리트에 比하여 耐久性이 顯著하게 優秀하며 同時 워카비리티도 越等 良好하다. 이 AE 콘크리트에 使用하는 量은 極히 少量이므로 外國製 (國內產은 아직 없음)의 것을 使用한다 해도 價格은 無視할 수 있을 程度이므로 콘크리트製品의 原價는 거의 變動없다.

試驗結果의 一例로서 스텁프 1.5cm이고 $\frac{G}{S}$ 가 커서 거칠고 材料分離의 傾向이 있는 콘크리트에 AE 剤를 加하여 混合, 4%의 空氣量을 連行시킨 AE 콘크리트는相當히 플라스틱하고 그 스텁프가 7cm로 增加하였다. 이는 微小한 空氣泡 (直徑 0.02 ~ 0.05mm의 空氣泡가 콘크리트 1m³ 400億~6,000億個가 散布한다 함)가 콘크리트中에 均等히 分布되어 骨材粒間에 마치 空氣製의 블네아링 (Ball Bearing)의인 役割을 하여 워카비리티가 좋게되고 따라서 스텁프가 增加하는 것이다. 또한 이런 空氣의 微泡가 생김으로써 콘크리트의 콘시스滕시가 增加하여 같은 스텁프의 콘크리트를 만들 때에도 AE 콘크리트는 AE 剤를 쓰지 않은 콘크리트보다 単位水量을 減少하게 한다. 따라서同一 시멘트를 使用하는 콘크리트라도 AE 콘크리트는同一 워카비리티에 对한 水 시멘트 重量比 ($\frac{W}{C}$)를 작게 한다. $\frac{W}{C}$ 를 적게하면 強度는 커지지만 空氣量의 增加로 隨伴하는 強度減少로 말미아마 AE 剤를 使用하지 않은 콘크리트에 比하여 大

差 없는 強度를 갖는다. 그리고 콘크리트의 空氣量을 어느程度 以
上으로 크게 하면 耐久性은 그리 增加하지 않고 強度는相當히
弱해진다.

그러므로 AE 콘크리트는 適當한 空氣量의 것이 使用되겠음 極히
注意를 要한다. 空氣量이 10% 以上이 되면 耐久性도 오히려 減
少한다.

2. 콘크리트中에 連行된 空氣의 微泡의 性質은 AE 剤의 種類 및
使用量에 따라서 相異할뿐 아니라 시멘트의 粉末度, 시멘트 使用量,
骨材의 粒度, 骨材粒의 形狀, 콘크리트의 混合時間, 콘크리트의 콘시스
텐시, 混合時의 콘크리트의 温度 等에 依하여도 相異하게 된다.

故로 工事現場에서 空氣量을 時時로 試驗할 必要가 있다. AE 콘
크리트를 使用함으로써 워카비리티가 좋아 便利하다고 하여 空氣量
및 強度試驗도 하지않고 使用함은 危險한 일이다.

지금 저 現場은 이 AE 剤를 x cc 만큼 使用한다 하면 이 現場
은 저 現場과 같은 시멘트를 使用하여 같은 스팜트의 콘크리트를
만들 것이므로 AE 剤는 y cc 만 사용하면 된다고 速斷하는 크게
잘못이다. AE 剤의 使用量에 따라 생기는 空氣量은 경우에 따라
變化한다는 것을 잊어서는 안된다.

AE 콘크리트의 空氣量 測定方法은 重量方法, 容積方法 및 圧力方
法이 있는데 각각 그 長短이 있으나 注意를 要하여 試驗하면 大
体로 같은 結果를 얻을 수 있다.

3. AE 콘크리트의 配合은 VI ~ VII에 準한 試的方法이 便利하다.

- (1) 우선 適當하다고 생각되는 空氣量을 選定한다. (表-8 參照)
- (2) 水 시멘트 重量比 ($\frac{W}{C}$)

콘크리트의 耐久性으로부터 必要한 $\frac{W}{C}$ 는 表-2 로부터 定한다.

適當한 空氣量을 갖는 AE 콘크리트는 耐久性이 顯著하게 크게 되므로 表-2에 表示한 $\frac{W}{C}$ 보다 큰 $\frac{W}{C}$ 를 使用할 수도 있지만 安全을 期하기 為하여는 表-2를 그대로 使用함이 좋다.

콘크리트의 強度로부터 必要한 $\frac{W}{C}$ 를 選定함에는 使用하는 材料에 대해서 試驗을 하지 않으면 안된다. AE 콘크리트의 경우에는 $\frac{W}{C}$ 의 代身 空隙 시멘트 比 ($\frac{V}{C}$)를 생각하여 試驗의 結果로부터 $\frac{V}{C} = 6.28$ 曲線을 그리고 그里 曲線上에서 所要의 強度에相當하는 $\frac{V}{C}$ 를 求하면 所要의 $\frac{W}{C}$ 를 求할 수 있다.

$$\frac{V}{C} = \frac{(\text{单位水의 容積}) + (1m^3 \text{ 中空氣容積})}{(\text{单位시멘트의 絶對容積})} \text{로 된다.}$$

不得已 試驗을 하지 못할 경우에는 $\frac{W}{C}$ 를 一定하게 維持하면서 空氣量을 1% 增加(減少)시키면 콘크리트의 強度는 4~6% 減少(增加)한다고 봐도 좋다.

(3) 現場 콘크리트의 施設方法, 콘크리트 部材의 形狀 및 치수, 鉄筋의 配置 等을 考慮하여 適當한 스팅프를 定한다. (表-3 參照)

一般的으로 같은 스팅프의 경우에도 AE 콘크리트의 便이 普通콘크리트보다 워카비리티가 良好하므로, 施工이 容易하고 安全한範圍에서 可及的 적은 스팅프를 抨합이 좋다.

(4) 現場의 狀況에 따라 粗骨材의 最大 치수를 定한다.

(表-3 參照)

(5) 適合한 粗細骨材 重量比 ($\frac{G}{S}$) 및 単位水量 (W)을 選択한다. (表-8 參照)

表-8은 Vinsol 및 Darex를 使用하여 適當한 量의 空氣泡를 갖는 AE 콘크리트를 만들때의 極히 標準을 表示한 것으로서 其他の AE剤를 使用할 때는 이 表보다 相當히 相異한 W 를 使用하지 않으면 안될 때가 있다.

表- 4 와 表- 8 을 比較한 結果를 보더라도 AE 剤를 加한 콘크리트는 普通의 것보다 워카비리티가 良好함이 뚜렷하다。表- 8 에 나타난 空氣量은 微泡空氣(Entrained Air)뿐만 아니라 AE 剤를 使用하지 않은 콘크리트에서도 생기는 空氣(Entrapped Air)도 包含한 것이다。AE 콘크리트가 아니라도 플라스틱하고 워카풀한 콘크리트에는 粗骨材의 最大치수에 따라 大略 表- 9 와 같은 空氣(Entrapped Air)量을 갖는다。

表- 8 粗細骨材重量比 및 単位水量의 參考表(AE 콘크리트)

이 表는 普通 粒度의 모래 및 粗骨材를 使用하여, 水시멘트重量比 = 約 0.55, 스팍프 = 約 7.5cm의 AE 콘크리트에 對한 것으로서 使用하는 모래의 粗粒率은 約 2.75의 경우이다。細粗骨材의 比重은 同一하다고 假定。

粗骨材最大치수 (mm)	適合한 空氣量 (%)	粗細骨材重量比 (G/S)	单位水量(W) (Kg)
15	6 ± 1	1.13	172
25	4.9 ± 1	1.46	158
30	4.5 ± 1	1.70	154
40	4.2 ± 1	1.86	149
60	4 ± 1	2.23	140
80	3.7 ± 1	2.45	134
150	3.2 ± 1	2.95	121

表- 8 을 利用할 때의 注意事項

(a) 만들고자 하는 콘크리트의 水 시멘트 重量比 ($\frac{W}{C}$) 가 0.55 와 相異할때는 $\frac{W}{C}$ 와 0.55와의 差에 對하여 $\frac{G}{S}$ 的 值를 加減한다。即 $\frac{W}{C}$ 的 0.05增加(減少) 할 때마다 $\frac{G}{S}$ 를 表의 值보다 0.08만큼 작게(크게) 抨한다。W는 表의 值와 變動 없음。

(b) 일고자 하는 콘크리트의 스팅프가 7.5 cm와 相異할 때는 스팅프가 2.5 cm 增加(減少) 할 때마다 W를 表의 值보다 3% 만큼 크게(작게) 披한다. 이때 $\frac{G}{S}$ 는 不變

(c) 使用하는 細骨材의 粗粒率(Finess Modulus, F.M)이 2.75와 相異할 때는 F.M의 0.1의 增加(減少)에 对하여 $\frac{G}{S}$ 를 表의 值보다 0.04 만큼 작게(크게) 取한다. 이때 W는 不變

(d) 碎砂를 使用할 때는 $\frac{G}{S}$ 를 表의 值보다 0.15 ~ 0.25 만큼 작게하고 W를 6 ~ 9 Kg 크게 披한다.

(e) 碎石을 使用할 때는 $\frac{G}{S}$ 를 表의 值보다 0.25 ~ 0.40 만큼 작게 取하고 W를 9 ~ 15 Kg 크게 取한다.

(f) 表의 值와 相異한 空氣量을 要할 때는 空氣量 1%의 增加(減少)에 对하여 $\frac{G}{S}$ 를 表의 值보다 0.04 ~ 0.08 만큼 크게(작게) 取하면 W를 3% 減少(增加) 시킨다.

(7) 普通의 경우 보다도 위카비리티가 多少 나빠도 크게 支障이 없는 경우 即 道路의 콘크리트版과 같을 경우에는 表의 值보다 $\frac{G}{S}$ 를 0.2 만큼 크게하고 W를 5 Kg 만큼 출인다.

(8) 以上에서 記述한 바를 參考로 하여 試驗배치의 所要材料를 計算하면 試的方法에 依한 最適의 配合을 定할 수 있다.

(a) 콘크리트의 $\frac{W}{C}$ 를 變更하여 同一 스팅프의 것으로 하기 為해서는 $\frac{W}{C}$ 의 0.05의 增加(減少)에 对하여 $\frac{G}{S}$ 를 0.08 만큼 減少(增加)하면 된다. 이때 W는 같은 值를 取한다.

(b) $\frac{W}{C}$ 를 一定하게 維持하면서 $\frac{G}{S}$ 를 0.15 만큼 減少(增加)하여 同一 스팅프의 콘크리트를 일고자 하면 W를 約 3 Kg 增加(減少)하면 된다.

(c) $\frac{W}{C}$ 및 $\frac{G}{S}$ 를 一定하게 維持하면서 스팅프를 달리 하고자

할 때는 2.5cm 스팍增加(減少)에 대하여 3% W의增加(減少)가必要하다.

(d) 空氣量의增加(減少)를為하여는 AE剂量의增加(減少)가必要하다. $\frac{W}{C}$ 가 같고空氣量이相異한 콘크리트를얻고자 하면空氣量 1%의增加(減少)에 대하여 $\frac{G}{S}$ 를 0.04 ~ 0.08增加(減少)함과同時 W를 3%減少(增加)하면스파를一定하게 할 수 있다. 使用할 AE剤의 大体의 値는 콘크리트 1m³에 대하여 Vinsol粉末 35g, 300cc의 Darex를 使用하면 大略 4%의空氣量을 얻을 수 있다.

AE剤를 使用하여 생기는空氣量은混合方法이 달라지면相異하게 되므로試驗배치는 반드시 퍼사(Mixer)로試驗해야 한다.

表-9 AE 콘크리트가 아닌 콘크리트에混入되는空氣量의略值

粗骨材의最大值数 (mm) (Mortar)	5	10	15	20	25	40	50	80	150
空氣量 (%)	6	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2

以上記述한 바는普通 및 AE 콘크리트의配合設計의概略인 것으로서 AE 콘크리트配合設計의 實例는紙面關係上省略한다.

<参考文獻>

1. Design and Control of Concrete Mixture. Portland Cement Association
2. 韓國工業規格 KS - F
3. 콘크리트의配合設計 日本セメント技術協会
4. 大韓콘크리트 標準示方書 大韓土木学会
5. 콘크리트 및 鉄筋콘크리트 施工方法 吉田徳次郎