

水시멘트比를 基準으로 한 콘크리트의 配合設計

大韓 洋灰 工業 株式 會社

西水庫工場 生產課 李炳煥

< 内容 >

I. 序言

II. 콘크리트用材料

III. 콘크리트의 水시멘트重量比와 圧縮強度와의 関係

IV. 콘크리트의 水시멘트重量比와 耐久性과의 関係

V. 콘크리트의 콘システ인지

VI. 콘크리트의 配合設計

I. 序言

콘크리트의 配合이라 함은 콘크리트中에 있어서의 시멘트, 水, 細骨材 및 粗骨材(其他混和材料)의 比率을 말하는 것이며 配合設計라 함은 이를 콘크리트材料를 使用하여 所要의 性質을 갖고 또한 經濟的인 콘크리트가 되겠음 그 配合을 決定하는 일이다.

콘크리트의 使用目的은 千差萬別로서 그 配合은 경우에 따라 가상適合하겠음 設計하여야 하지만 이를 個個의 경우에 대해서 全部 記述함은 不可能하므로 設計함에 있어서一般的인 事項에 대해서만 記述하기로 한다.

從來 各種方法이 使用되었지만 水시멘트 比를 基本으로 한 試驗的方法에 依하면 一般的으로 容易하게 되므로 이 方法에 對하여

論하기로 한다。

II. 콘크리트用 材料

配合設計를 함에 있어서 그材料가 주어지는 경우가 많으나 그
렇지 않은 경우에는 所要의 콘크리트가 가장 經濟的으로 만들어지
겠음材料를 選擇하여야 한다.

1. 시멘트(Cement)

시멘트의 優劣은 試驗하지 않으면 알 수 없으므로 必し 試驗을
한 然後에 使用하지 않으면 안된다. 이 試驗은 韓國工業規格(KS)
에 準하여야 하지만 現場에서 簡單한 試驗을 通하여서도 特히 粗惡
한 시멘트는 即時 發見할 수도 있다。可能한 限 良質의 시멘트를
入手하도록 努力하여 그 시멘트를 可及的 節約하여 使用함은 콘크리
트 技術者の 任務이다。

個中の 시멘트는 強度 特히 初期強度는 顯著하게 높지만 粉末이
지나치게 粉末거나 容積變化가 커서 膨脹龜裂 試驗에 있어서 濕氣箱에
넣어 두어도 収縮龜裂이 생기는 것이 있으니 特히 注意를 要한다。


다시 말하여 強度만 높으면 良質의 시멘트라고 判断함은 잘못이다。
그러므로 시멘트의 選定에 있어서 強度와 共히 安定하고 均質의 시
멘트를 挑하지 않으면 안된다。特히 띠(Dam)工事用 시멘트는 더욱
注意를 要한다。

2. 骨材

骨材는 一般的으로 清淨, 壓硬, 強固 및 耐久性이 있어야 하며
有害物質이 包含되지 않은 것이라야 한다。骨材의 粒度는 作業에
適合한 워카비리티-(Workability)의 콘크리트가 되기 쉬운 것
으로 또한 시멘트의 使用量을 節約할 수 있는 것이라야 한다。

一定한 水시멘트 比에 대하여 어떤 워카비리티의 콘크리트를 만드는 경우 使用하는 骨材의 粒度가 粗으면 使用하는 시멘트量은 작다. 그러나 粒度가 너무 크면 콘크리트가 거칠게 되어 材料分離現象이 나타난다. 粗骨材의 最大치수는 構造物의 種類 및 치수, 施工上의

그림 - 1 粗骨材의 最大치수와 単位
시멘트量과의 関係



難易 等을 考慮하여 定하는 것으로 「部材最小치수의 $\frac{1}{4}$ 或은 $\frac{1}{5}$ 및 鐵筋의 最小水平純間隔의 $\frac{2}{3}$ 를 넘어서는 안된다」는 制限이 있다. 이 制限을 벗어나지 않은 範囲内에서 最大치수가 큰 粗骨材를 使用하면 一般的으로 시멘트의 使用量을 작게 할 수 있다. 粗骨材의 最大치수와 使用시 멘트量과의 関係는 大体로 그림 1

과 같다.

極히 小量의 鐵筋을 配置한 큰 摊盤의 경우는 無筋 콘크리트로 봄이 妥当하여 最大치수 60mm로 하여 시멘트量을 約 10% 節約할 수 있다. (그림 - 1 參照) 建築物은 一般的으로 部材 치수가 작고 鐵筋間隔이 좁아서 最大치수가 작은 粗骨材를 使用하지만 후-팅 (Footing) 은 경우가 다르므로 必要以上으로 작은 粗骨材를 使用

하지 않도록 注意해야 한다.

骨材는 大小粒이 適當히 混合된 것이어야 하며 特히 細骨材의 粒度는 콘크리트의 위카비리티 - 및 시멘트의 使用量에 크게 影響을 준다. 表-1은 粒度가 다른 数種의 川砂를 使用한 경우를 試驗한結果, 모래의 粒度가 가늘어지면 질수록 所要의 콘크리트를 만드는데 必要한 시멘트量은 躍著하게 커지게 됨을 보여주고 있다。

表-1 各種粒度의 모래를 사용할때의 콘크리트配合의 一例

砂의粗率	粗骨材의 最大치수 mm	水시멘트 重量比	스탈프 0m	粗細骨材 重量比 $\frac{G}{S}$	单位水量 W Kg	单位시멘트量 Kg
2.94	30	0.58	10	1.60	170	293
2.86	30	0.58	10	1.65	173	298
2.32	30	0.58	10	1.70	186	320
1.94	30	0.58	10	1.90	190	328


備考	1. $\frac{G}{S}$ 및 W는 所要의 스탈프를 얻는데 있어서 각각 시멘트 페이스트의 使用量이 最小로 될수 있겠음 試的方法에 依하여 定하는 것이다.
	2. 이 表는 모래의 粒度가 가늘게 되면 W가 크게됨을 나타내는 一例이다.

骨材의 粒度에 대하여는 各國마다 適當한 範囲를 定하고 있으며 그림-2는 大韓土木学会 示方書에 規定한 粒度의 範囲이다。

이 規定은 이程度의 粒度의것을 使用하면 通常所要의 콘크리트가 될 수 있다는 것으로서 現場에 到着한 骨材의 粒度가 이 範囲를 벗어난다고 해서 이 骨材를 使用해서는 안된다는 것을 意味하는 것 은 아니다.

그림 - 2

大韓土木学会에서 規定한 骨材 粒度의 範囲



工事 全般을 考慮하여 經濟的이라야만 하므로 現場事情에 따라 規定에 맞지 않은 粒度의 것을 使用함이 좋은 경우도 있다。規定된 粒度에 너무 치우쳐서 骨材費를 必要以上으로 높게 한다든지 해서는 안된다。骨材는 大小粒이 分離하지 않도록 取扱함이 重要하며 骨材置場에 搬入할때나 骨材를 計量할 때는 特히 注意가 必要하다。 배치(Batch)마다 骨材의 粒度가 變化하게 되면 도저이 均等質의 콘크리트가 될수 없다。大韓土木学会 示方書에는 一作業間의 細骨材粒度의 變化를 粗粒率(Finess Modulus)이 ± 0.2 以内로 되게 되어 있고 이 以上의 變化가 있을 때는 콘크리트配合을 變更하여 使用하도록 規定하고 있다。使用하는 骨材의 粒度를 一定하게 維持하기 為하여 骨材粒의 크기별로 数種으로 分離 貯藏하여 使用함이 좋다。

重要的工事에는 粗骨材는 3種以上, 細骨材는 2種以上으로 篩分離하여 別途로 使用한다. 또한 骨材의 含水量은 天候, 氣象等에 따라 變化하는 것이므로 콘크리트를 混合하기 前에 항상 含水量을 試驗한 然後에 補正하여 使用한다.

III. 콘크리트의 水시멘트 重量比와 圧縮強度와의 關係

어느 工事의 諸條件下에 있어서 強硬하고 清淨한 骨材를 使用한 플라스틱(Plastic)한 콘크리트의 強度, 水密性 및 其他의 性質은 水시멘트 比에 依하여 定해진다. 所謂 水시멘트 比의 法則이 成立한다. 여기서 말한 強度는 圧縮強度, 引張強度, 磨耗에 對한 抵抗 및 콘크리트와 鐵筋과의 附着強度 等을 말하는 것이며 「工事의 諸條件」이라 함은 適當한 材料를 使用할것과 充分한 混合, 材料分離가 일어나지 않겠음 打設할것. 또한 充分한 養生 等을 말한다. 이 水시멘트比 法則은 上述한 篩團內에서 成立하는 것이다.

콘크리트는 骨材粒에 시멘트 페이스트(Paste)를 結合하여 된 것으로 콘크리트의 諸性質은 시멘트 페이스트의 品質에 左右함은 当然하다. 이 水시멘트比 法則을 式으로 表示하면 다음과 같다.

$$\sigma = A + B \frac{C}{W}$$

여기서 σ = 콘크리트의 圧縮強度

$$\frac{C}{W} = \text{시멘트 水 重量比}$$

A 및 B는 常数이며 주어진 콘크리트 材料를 使用하여 圧縮強度試驗에 따라 定하는 것이다. 이것은 工事에 必要한 篩團內에서 3種以上의 다른 $\frac{C}{W}$ 를 使用하여 각 $\frac{C}{W}$ 에 따라 각각 4個以上的 供試體를 만들어 이를 全部를 同様으로 養生한 後 같은 材齡에 對한

圧縮強度이다. 圧縮強度試験은 KS-F 2405에 準한다. 試験한 後
織, 橫軸에 각각 σ 와 $\frac{C}{W}$ 를 取한 図上에 試験值를 記入하여 連結
한 것은 直線이 된다. A와 B는 図上으로부터 決定한다. 콘크
리트의 強度는 材齡 28日의 圧縮強度(σ_{28})를 基準으로 하므로
이 試験은 通常 材齡 28日의 供試体로 한다.

試験에 의하여 定한 $\frac{C}{W}$ 와 σ_{28} 과의 関係를 現場 콘크리트에 應
用할 때는 過去의 經驗을 充分히 考慮할 必要가 있다.

現在 普通 포트란드(Portland) 시멘트를 使用할 경우 試験 할
時間의 餘有가 없을 때 σ_{28} 的 大體의 推定值를 定하는 데는 다음
式이 있다.

$$\sigma_{28} = -211 + 214 \frac{C}{W} \quad (\text{Kg/cm}^2)$$

IV. 콘크리트의 水시멘트重量比와 耐久性과의 關係

水시멘트比 法則에 適合한 콘크리트에 있어서는 콘크리트의 水密
性 및 耐久性은 水시멘트比가 작으면 작을수록 크다. 따라서 물
이나 氣象(寒, 暑, 風雨)作用을 받아서 耐久性이 必要한 콘크리트
에 있어서는 水시멘트比를 어느程度보다 크게해서는 안된다.

普通 콘크리트 構造物의 露出狀態에 따라 水시멘트比를 表-2의
値 以上으로만 하지 않으면 實用上 耐久的인 콘크리트가 된다.

表-2의 値은 適當한 材料로서 플라스틱(Plastic)하고 워카블
(Workable)한 콘크리트가 되었을 때 密度가 크고 均等質한 콘크리
트가 일어지겠음 良好한 打設 및 養生을 할 경우에 使用할 値이며
養生條件이 나쁜 경우에는 이 値보다 작은 水시멘트比를 選択하지
않으면 안된다.

表-2 各種露出状態에 대한 수시멘트重量比의 最大值

構造物의 종류 또는 위치	氣象作用이 露한 경우		融解가 때때로 反復되는 경우		氣象作用이 氷점이하의 도문		氣象作用이 氷점이하의 경우		甚하거 氣溫이 되는 때 가 경우	
	같은 断面	普通의 断面	같은 断面	鉄筋 콘크리트 断面	鉄筋 콘크리트 断面	鉄筋 콘크리트 断面	無筋 콘크리트 断面	鉄筋 콘크리트 断面	無筋 콘크리트 断面	鉄筋 콘크리트 断面
(1)水面附近에서 에 닿아 있는 로 鮑和되어 있는 금 鮑와 되는 부분	海水 0.45	0.49	0.49	0.53	0.53	0.45	0.49	0.49	0.53	0.53
(2)水面에서 떨어져 있거나 물에 젖 는 부분	海水 0.49	0.53	0.53	0.58	0.58	0.49	0.53	0.53	0.58	0.58
(3)普通 露出状態의 構造 物 建築物 또는 橋梁의 부분으로서 前記의 어느 부분에 属하지 않는 경우	海水 0.53	0.58	0.58	0.62	0.62	0.53	0.62	0.62	0.66	0.66
(4)늘 는 부분	海水 0.58	0.58	0.58	0.62	0.62	0.53	0.58	0.58	0.62	0.62
(5)水中 콘크리트				0.49	0.49	0.49		0.49	0.49	0.49
6直接 地面위에 놓이는 콘크리트 스트라보	上層 0.49	0.53				0.53	0.58			
	下層 0.58	0.62				0.62	0.66			

특히 水密性을 必要로 하는 重要的 構造物일 경우에는 콘크리트의
水시엔드 重量比를 얇은 断面의 部材에 대하여 44% 以下 두터운
(Massive) 것에 대하여는 55% 以下로 함이 좋다.

V. 콘크리트의 콘시스滕시 (Consistency)

콘크리트가 作業에 適合한 워카비리티를 갖지 않으면 안된다. 합은
材料가 分離되지 않고 均等質한 콘크리트가 되어 施工이 容易하고
安全하겠끔 하기 為함이다. 作業에 適當한 워카비리티는 混合, 運搬,
打設等의 方法 및 콘크리트 部材의 形狀 및 치수, 鉄筋 配置 関係
等에 따라 달라지는 것으로 아직까지 콘크리트의 워카비리티를 测定
하는데 滿足한 方法은 없다.

워카비리티의 適否는 技術者가 判断하는 것으로 스탑프 (Slump) 試
驗을 通하여 콘크리트의 콘시스滕시를 测定하고 또 콘크리트를 잘
觀察하면 그 適否를 大体로 定할 수 있다. 스탑프 試驗은 KS-
F-2402에 準한다.

스탑프 試驗中 스탑프 콘 (Slump Cone)의 引下과 同時 콘크리
트는 徐徐이 变形하기 始作하고 따라서 그 变形에 對한 抵抗力이
생긴다. 이 变形을 일으키는 힘과 变形에抵抗하는 힘이 均衡되
면 变形이 그친다. 故로 試驗中 콘 (Cone)을 引上할 때 콘크리트
가 부스러지고 一部가 떨어져 나갈 경우에는 그 스탑프 試驗은
아무 意義가 없는 것은 当然하며 上記와 같은 現象이 없이 끊게
变形할 경우는 测定한 스탑프值가 곧 그 콘크리트의 水量의 多少를
나타내는 軟度를 나타내는 것이다. 스탑프值가 그렇게 크지 않은 경
우는 그 测定이 끝난 後 다짐대 (Temping Rood)로 콘크리트의

側面을 가볍게 두들겨서 그 変形狀態를 觀察함은 위카비리티를 判斷하는데 대단히 좋은 參考가 된다。 이때 부스러지거나 一部가 떨어져 나감이 없이 徐徐이 変形하는 콘크리트가 플라스틱한 콘크리트이다。

플라스틱한 콘크리트라 함은 위카비리티, 強度, 水密性 等에 對하여 必要한 시멘트의 最小量以上의 시멘트를 使用한 것이다며 Ⅲ에서 記述한바와 같이 水시멘트比 法則은 플라스틱한 콘크리트에만 成立하는 것이다。

스압프值간 같은 콘크리트라도 위카비리티는 꼭 같지 않으며 이는 콘크리트가 부스러지든가 그 一部가 떨어져 나가지 않으면 変形되는 限度 및 콘크리트의 凝集力의 差異에 의한 것이다。 또한 単位容積重量이 크게 다른 콘크리트(例를 들면, 配合이相當히 다른 것인가 사용한 骨材의 種類가 다른 콘크리트 等)間에 스압프值를 比較함은 無意味한 것이다。

스압프 試驗은 같은 配合의 콘크리트일지라도 경우에 따라 그 值가相當히 變化하므로 스압프 試驗은 그 信賴度가 낮다。 이는 대단히 銳敏한 理由이며 材料, 配合, 試料採取方法, 다져놓는 方法, 콘의 引上方法 等에 따라 스압프值가 變化한다。 콘크리트는 그 材料가 變化하거나 配合이 바꾸어지면 스압프值가 달라지므로 스압프 試驗은 均等한 콘크리트를 生產하기 為한 試驗에 대단히 有用하다。

이 試驗은 試料採取 直後에 試驗해야 하며 15分間 放置하면 그 스압프值가 때에 따라서는 $\frac{1}{2}$ 까지 줄어질 경우가 있으니 特히 注意해야 한다.

콘크리트의 適當한 콘시스滕시는 構造物의 種類, 部材의 치수, 鐵筋의 配置, 混合, 運搬 및 打設方法 等에 따라 다르나 各種 構造物에

对한 大略의 值는 表-3에 表示한 스팡프의 콘크리트를 使用하면
適當하다.

表-3 各種 構造物에 있어서의 스팡프 및 粗骨材의 最大치수

構造物의 種類	스 탐 프 _{cm}	粗骨材의 最大치수 _{cm}
鉄筋콘크리트의 후-팅 (Footing)	5.0 ~ 12.5	4
無筋콘크리트의 Footing Caisson, 地下壁	2.5 ~ 10.0	5
鉄筋콘크리트의 Slab. Beam, 壁, 柱	7.5 ~ 15.0	2.5
道路의 콘크리트床	2.5 ~ 7.5	5
콘構造物(混凝土이나 基礎重力Dam)	2.5 ~ 7.5	一般의 경우 8 ~ 10 重力Dam 10 ~ 15
備 考	表의 値는 振動機를 쓰지 않을 때의 것이며 振動機를 使用할 때는 이表의 値보다 작은 스 탐 프를 使用해야 한다.	粗骨材의 最大치수는 다음에 表示한 骨骼을 넘어서는 안된다。 無筋콘크리트의 경우: 部材 最小치수의 1/4 鉄筋콘크리트의 경우: 部材 最小치수의 1/5 또는 鉄筋最小水平 純間隔의 2/3

스 탐 프는 作業에 適當한 範圍内에서 될 수 있는限 작은 値로
할 것이며 特別한 경우 以外에는 15 cm 以上의 스 탐 프는 使用하지
않는것이 좋다。 表-3에 스 탐 프의 最小值를 表示한 것은 너무
단단한 콘크리트는 그것을 充分히 다져 넣지 못하여 콘크리트의 表
面이 깨끗하게 되지 못하는 等 其他의 欠点이 있는 까닭이다。
특히 激甚한 氣象作用을 받는 構造物에서는 물이 스며드는 原因

으로서의 콘크리트面에 凹凸이 있다든가 其他の 欠点이 없는 콘크리트가 되겠음 適切한 콘システ시를 技함이 대단히 重要하다.

VII. 콘크리트의 配合設計

콘크리트의 配合設計라 함은 適當한 워카비리티 및 所要의 品質을 갖는 콘크리트가 가장 經濟的으로 얻어지겠음 配合을 決定하는 일이다. 設計에 있어서는 우선 實驗室에서 工事에 使用하는 材料로서 小 배치(Batch)의 콘크리트를 만들어 이 配合을 여러가지로 變更하여 比較 研究한 結果 適當하다고 생각되는 配合을 定한다.

다음에 實驗室에서 定한 配合을 參考로 하여 工事現場의 實際의 콘크리트를 混合 여 가장 適當한 配合을 技하는 試驗的方法이 있다.

콘크리트의 配合을 定하는 데는 다음 順序에 따라 할이 便利하다.

1. 콘크리트의 所要強度, 水密性 및 耐久性으로부터 必要한 水시
엔트 重量比 ($\frac{W}{G}$)를 定한다. 所要強度를 얻기 為한 $\frac{W}{G}$ 는 III에
서 記述한 $\frac{W}{G} - \sigma_{28}$ 圖表로부터 定하고 所要의 水密性 및 耐久性을
을 얻는데 必要한 $\frac{W}{G}$ 는 IV에 記述한 바와 같이 定한다. 그래서
이들 2種의 $\frac{W}{G}$ 中 작은 便을 採択한다.

2. 工事現場에 있어서의 콘크리트의 混合, 運搬 및 打設方法, 콘크리트 部材의 形狀 및 치수, 鉄筋의 配置 等을 考慮하여 適當한 스텁프를 定한다. (表-3 參照)

3. 現場狀況에 따라 粗骨材의 最大 치수를 適當하겠음 技한다.

表-3은 各種 構造物에 對하여 一般的으로 適當한 粗骨材의 最大 치수를 表示하는 것으로 이는 II에서 記述한 바와 같이 適當한 워카비리티를 갖는 範圍內에서 될 수 있는데로 크게 選択해야 한다.

水密性이 必要한 構造物이나 特히 激甚한 氣象作用을 받는 構造

物에는 硬化한 콘크리트의 表面이 거칠거나 其他의 欠点이 없겠음
適當한 最大值数를 選択해야 한다.

4. 適當한 위카비리티의 콘크리트가 얻어지는範圍內에서 가장 큰
粗細骨材 重量比 ($\frac{G}{S}$)를 択한다. 一定한 $\frac{W}{C}$ 를 갖는 콘크리트에
있어서 $\frac{G}{S}$ 를 크게 하면 所要의 위카비리티를 얻기 為하여 必要한
시멘트 페이스트(Paste)를 減少시키나 $\frac{G}{S}$ 를 너무 크게하면 콘크리
트가 거칠어져서 打設 및 表面고르기가 困難해진다. 다시 말하여
 $\frac{G}{S}$ 를 작게하면 콘크리트 치기나 表面고르기는 쉽지만 시멘트 페이
스트의 量이 많아져서 不經濟的이 된다. 또 콘크리트의 容積變化
나 温度變化를 考慮하여 시멘트 페이스트의 量의 增加를 希望하지
않을 경우도 있다. 따라서 適當한 위카비리티가 얻어지는範圍內에
서 가장 큰 $\frac{G}{S}$ 를 選択함이 가장 經濟的이다.

写真-1, 2, 및 3은 3種의 콘크리트의 表面을 鋼손(Trowel)
으로 흙손질 할때의 写真이다. 写真-1의 콘크리트는 プラス틱
(Plastic)하고 위카블(Workable) 하지만 $\frac{G}{S}$ 가 작으므로 所要의
品質 및 위카비리티를 얻는데 必要한 시멘트 페이스트의 量이 많아
서 不經濟的으로서 $\frac{G}{S}$ 를 더 크게 할必要가 있다. 写真-2는 適
当한 $\frac{G}{S}$ 를 갖는 プラス틱하고 위카블한 콘크리트이며 写真-3은 $\frac{G}{S}$
가 너무커서 시멘트 페이스트의 量도 不足할 뿐만 아니라 プラ스
틱하지도 못하다.

이와 같은 콘크리트를 使用하면 一般的으로 콘크리트 치기 및 다져
넣기, 表面 고르기 等이 困難하여 硬化하여도 表面이 깨끗하게 되지
못한다.




写真 1




写真 2




写真 3

< 参考文献 >

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. 콘크리트의 配合 設計 | 日本セメント技術協会 |
| 2. Design and Control
of Concrete Mixtures | Portland Cement
Association |
| 3. 韓國工業規格 KS - F | 大韓土木学会 |
| 4. 大韓콘크리트 標準示方書 | |

5. 適當한 워카비리티를 얻는데 必要한 使用水量을 定한다.

1로부터 定한 $\frac{W}{C}$ 를 利用하면 所要性質의 콘크리트가 期待되나 이 性質을 実現시키기 為해서는 作業에 適合한 워카비리티가 일어질 만큼의 시멘트 페이스트量 即 水量을 使用할 必要가 있다。 適當한 워카비리티를 얻기 為하여 必要한 시멘트 페이스트의 量(必要한 水量)은 $\frac{G}{S}$ 에 関係가 있는 것으로 $\frac{G}{S}$ 를 適當히 選擇하면 所要도는 시멘트 페이스트의 量을 減少시킬 수 있으므로 먼저 4에서 $\frac{G}{S}$ 의 選擇方法을 記述한 것이다。

$\frac{G}{S}$ 나 콘크리트 $1m^3$ 에 使用되는 水量(W)를 推定할 때는 既往의 實驗이나 經驗이 크게 參考로 되며 普通의 콘크리트는 같은 材料를 使用할 경우 大體로 다음과 같은 関係가 있으니 이를 利用하면 便利하다。

(1) 콘크리트의 $\frac{W}{C}$ 를 變更하여 같은 스텁프의 콘크리트를 만드는 때는 一定한 W 에 對하여 시멘트 使用量 $1kg$ 增加(減少)에 對하여 骨材의 重量을 $\frac{g_m}{g_c} kg$ 만큼 減少(增加)하면 좋다。 이때 骨材 量을 變更하는 때는 主로 細骨材에 對하여 行함이 좋다。

但、 $g_c = \text{시멘트比重}$

$g_m = \text{細粗骨材混合物의 比重}$

(2) $\frac{W}{C}$ 및 $\frac{G}{S}$ 를 一定하게 維持하고 콘크리트의 스텁프를 $2.5cm$ 만큼 增加(減少)하기 為하여는 W 를 約 3% 增加(減少)하면 좋다。

(3) $\frac{W}{C}$ 를 一定하게 維持하고 $\frac{G}{S}$ 를 0.15 만큼 減少(增加)하여 같은 스텁프의 콘크리트를 얻는 때는 W 를 約 3kg 增加(減少)하면 좋다。

表-4는 $\frac{G}{S}$ 와 W 의 欲을 推測하는데 參考가 된다。 이 表는 普通의 粒度를 갖고 通常의 骨材를 使用하며 水시멘트 重量比 約

0.57, 스텁프 約 7.50m의 콘크리트에 对한 것이며 使用한 모래의 粗粒率 (Finess Modulus)이 約 2.75의 경우로서 細粗骨材의 比重이 서로 같을 경우이다.

表-4 細粗骨材 重量比 및 콘크리트 1m³에 使用되는 水量의 參考表

粗骨材의 最大치 mm	自然石을 使用할 때		碎石을 使用할 때	
	粗細骨材重量比	콘크리트 1m ³ 에 所要로하는水量kg	粗細骨材重量比	콘크리트 1m ³ 에 所要되는水量kg
15	0.96	199	0.79	214
25	1.25	182	1.01	197
30	1.44	178	1.17	193
40	1.61	169	1.31	185
60	1.94	157	1.56	172
80	2.13	151	1.70	166
150	2.61	137	2.06	151

이 表를 使用함에 있어서의 注意事項

1. 만들려고 하는 콘크리트의 水시멘트 重量比 ($\frac{W}{C+G}$) 가 0.57이 아닐때는 $\frac{W}{C}$ 와 0.57과의 差異에 对하여 細粗骨材比 $\frac{G}{S}$ 의 值를 加減 한다. 즉 $\frac{W}{C}$ 의 0.05의 增加(減少)에 对하여 $\frac{G}{S}$ 를 表의 值보다 0.08만큼 작게(크게)한다. 그러나 콘크리트 1m³에 所要되는 水量(W)은 表의 값에 変動없다.

2. 願하는 콘크리트의 스텁프가 7.50m가 아닐때는 스텁프의 2.50m增加(減少)에 对하여 W를 表의 值보다 3%만큼만 크게(작게)取한다. 이때 $\frac{G}{S}$ 의 值는 変動없다.

3. 使用하는 모래의 粗粒率 (F.M)이 2.75가 아닐때 F.M이 0.1의 增加(減少)에 对하여 $\frac{G}{S}$ 를 表의 值보다 0.04만큼 작게(크게)取한다. 이때 W의 值는 亦是 表의 值와 変動없이 使用한다.

4. 普通의 경우보다多少 워카비리티가 나쁜 콘크리트를 사용하는 경우 例를 들어 道路의 콘크리트床과 같은것은 表의 值보다 $\frac{G}{S}$ 를 0.2만큼 크게하여 W를 5kg만큼 작게取한다.

5. 1~5에서 定한 配合의 콘크리트를 만들어 觀察하고 그 結果를 參考로 하여 配合을 여러가지로 바꾸어 比較 檢討하여 가장 適當한 配合을 決定한다. (次号계속)