

## 白奉基

<本會技術課長>

註: 本章에서는 前號에서 論述한 Carbon black 을 除外한 各種 고무用補強劑, 無機充填劑 및 着色劑를 解說 키로 한다. 論題에서는 세가지 配合劑로 分類하였으나便宜上 이들 세가지 配合劑를 充填劑란 한語彙로 表現하였다.

# 補強劑·無機充填劑 및 着色劑 (II)

1. 總論
2. 亞鉛華
3. 炭酸칼슘
4. 粘土
5. 再生粘土
6. 硅酸칼슘
7. Silica
8. 其他 充填劑
9. 着色劑
10. 各種 充填劑의 比較

## 4. 粘土

粘土와 白堊粉은 無機充填剤로서 가장 廣範圍하게 쓰이고 있다. 粘土는 亦是 低廉한 充填剤이지만 白堊粉과는 달리 配合고무의 Modulus에 顯著한 硬化効果를 賦與한다. 또 硬度 및 若干의 磨耗抵抗性도 賦與한다. 粘土는 引張強力에 미치는 効果에 있어서는 白堊粉보다 적으나 白堊粉과 併用하면 引張強力 및 Modulus는 增加한다. 粘土는 長石의 天然分解生成物로서 알루미늄酸化硅素로 된 鎌物性物質이다.

粗質粘土는 約 25%의 水分을 含有하고 있는데 回轉式乾燥機로 이水分을 除去한다. 이 乾燥된 粘土는 粗粒子除去用 遠心脫水機型 空氣分離機가 붙어있는 Raymond로 울리로 粉碎한다. 이粉碎된 粘土를 送風法으

로 貯藏탱크로 모은다. 어떤 粘土는 白堊粉처럼 粗粒子를 除去하기 為하여 水과式을 利用한다.

이렇게 해서 生成된 粘土는 主로 製紙工業에 使用된다. 고무用 粘土의 色같이 灰褐色인 것은 鐵分때문인 것이다.

이것은 酸處理 및 洗滌에 依해서 除去할 수 있다. 이렇게 하여 生成된 粘土는 白色을 나타내지만 代身에 生產原價가 비싸진다.

고무用 粘土의 大部分은 二層構造型 Kaolin 粘土이며 이 構造때문에 Modulus 및 硬度에 効果를 주게된다. Modulus에 미치는 効果는 粘土의 種類에 따라 크게 틀리며 硬化作用을 가장 크게하는 것을 硬質粘土(Hard clay), 이 作用이 보다 적은 것을 軟質粘土(Soft clay)라고 한다. 硬質粘土는 少量의 0.1~1.0 μ의 粒子를 含有하고 있지만相當히 많은 量의 2~5 μ의 粒子도 含有하고 있다.

硬質粘土는 低廉한 費用으로 加黃 또는 未加黃고무에 硬度를 賦與하는데 大端히 適當한 配合劑이다. 이 때문에 이것은 Hi-Sil 233과 併用해서 구두뒷굽고무에 쓰이며 Silene E.F.와 併用하면 구두앞창용으로도 좋다. 이以外 여러가지 고무成型製品 및 電線配合에도 쓰이며 加黃中 고무原型을 維持하기 為한 押出製品에도 有用하다.

軟質粘土의 補強 耐磨耗効果는 硬質粘土 보다 적고 硬度가 크게 必要하지 않은 곳에 쓰인다. 이 두가지 粘土는 모두 耐酸性이 있어 탱크 라이닝配合에 많이 쓰인다. 粘土를 고무에 配合할 수 있는 量의 範圍는相當히 크며 고무타일配合에는 200~300 phr을 使用할 수 있는 反面 고무호오스, 押出製品, 구두창類 및 絶緣製品에는 50~150 phr 까지 쓰고 있다.

粘土를 고무에 混入하는 것은 容易하며 生成된 配合고무는 乾性을 나타낸다.

粘土는 DPG와 같은 促進劑를 吸着하는 性質이 있을 뿐만 아니라 一般的으로 酸性이므로 加黃을 遅延시키는 効果를 가지고 있다. 이와같은 傾向은 配合時 少量의 Triethanolamine을 使用함으로써 防止할 수 있다.

天然고무에 미치는 粘土의 効果는 다음과 같다.

### 配 合

RSS No. 3	100
亞鉛華	5
粘土	아래와 같음
Age rite resin D	1
DM	1
Methyl zimate	0.1
硫黃	2.75
스테아린酸	2

粘土 (phr)	加黃 (298°F) (分)	300% Modulus (psi)	引張強力 (psi)	伸張率 (%)	硬度
0	20	310	3820	765	37
硬質粘土					
50	20	970	2770	555	49
100	20	1550	2360	425	61
200	20	—	1640	750	79
軟質粘土					
50	20	775	2900	605	48
100	20	1075	2210	510	58
200	20	1370	1525	345	71
SBR에서 粘土의 効果는 다음과 같다.					
配合					
SBR 1500				100	
亞鉛華				5	
粘土			아래와 같음		
老防劑			1		
DM			1.5		
Cumate			0.1		
硫黃			2		
스테아린酸			2		
粘土 (phr)	加黃 (307°F) (分)	300% Modulus (psi)	引張強力 (psi)	伸張率 (%)	硬度

硬質粘土					
36	30	370	1390	750	47
73	30	510	2000	830	53
109	30	690	2060	800	62
146	30	850	1770	700	68
軟質粘土					
36	30	430	650	600	47
73	30	460	1300	820	53
109	30	530	1310	860	60
146	30	660	1200	800	65

## 5. 再生粘土

고무工業에 새로이 登場한 充填劑의 하나는 Zeolex 23 인데 이의 主成分은 水酸化나토리움-硅酸알루미늄鹽이다.

Zeolex는 粘土로 부터 만들지만 磨碎粘土와 同類로 보아서는 안된다. 그 理由는 粒子가 보다 가늘고 強效果도 크기 때문이다. 이것은 또 酸化硅素칼슘鹽이 아니므로 여기에도 屬하지 않는다. 그러므로 Zeolex는不得已 “再生粘土”라는 分類를 다시 만들어 이에 屬하게 한 것이다.

고무用 粘土로 부터 Zeolex를 만드는 方法은 磨碎한石灰石粉으로 부터沈降性碳酸カル슘을 만드는 方法과 비슷하다. 이 두가지 物質은 모두 天然生成原料인 粘土 및 石灰石인 바 이들은 磨碎와 같은 機械的의 方法으로必要로 하는 작은微粒子로 만드는 것은 不可能하다. 그러므로 粒子를 組成하는 化學的의 方法 即原料를 化學的으로 處理해서 다시 原狀으로 還元시켜 보다 微粒으로하는 方法이 採擇되고 있다. 沈降性碳酸カル슘을 再生石灰石이라고 할 수 있는 것과 마찬가지로 Zeolex도 再生粘土이다.

Zeolex를 만들 때는 카오린粘土를 黃酸으로 處理하여 黃酸알루미늄溶液 및 酸化硅素로 分解시킨 다음 硅酸ナオ다溶液을 添加해서沈殿物을 生成시켜 이를 濾過乾燥해서 磨碎한다. 天然고무 및 SBR에 Zeolex 23을 混合했을 때의 여러가지 物理的 性質의 効果는 다음과 같다.

配合	RSS井3	100
亞鉛華		5
Zeolex 23		變量
老防剤		1.5
促進剤(El-sixty)		1.5
DOTG		0.5
硫黃		3.5
스테아린酸		1.5

Zeolex 23	加黃 (287°F) (分)	Modulus 300% (psi)	引張強力 (psi)	伸張率 (%)	硬度
	40	8	750	3760	650
	60	12	1230	3290	563
	80	12	1760	2960	473
					63

配合	SBR 1502	100
亞鉛華		3
Zeolex 23		變量
MBTS		2
DOTG		1
硫黃		2.5
쿠마론인エン樹脂		7.5
스테아린酸		2

Zeolex 23	加黃 (320°F) (分)	Modulus 300% (psi)	引張強力 (psi)	伸張率 (%)	硬度
	40	6	560	1700	553
	60	6	900	1820	487
	80	6	1050	1760	450
	100	6	1360	1650	373
					75

## 6. 硅酸칼슘

Silene EF 란 商品名으로 市販되고 있는 沈降性 水化物狀의 硅酸칼슘은 硬度 및 優秀한 磨耗抵抗性을 必要로 하는 고무配合에 쓰인다.

硅酸칼슘은 硅灰石과 같은 鐵石에서나 石綿, 長石, 栲榴石, 角閃石, 粘土 및 石灰石 等에서 찾아 볼 수 있다. 이것 亦是 燃成에 依해서 만들어며 Portland 씨멘트의 重要한 配合剤로 쓰인다. 天然生成 硅酸칼슘이나 燃成에 依해서 만들어진 硅酸칼슘은 모두 고무用 配合剤로서는 不適當하다. 이들은 모두 크고 단단한 結晶으로 構成되어 있어 磨碎해서 充分히 고운 粒子로 만들어서 經濟的인 配合剤를 만들 수 없다.

1930年에 美國의 Columbia Chemical社는 고무用 補強性 充填劑로서 滿足할만한 沈降性 硅酸칼슘을 開發하였다. Silene이란 商品名을 가진 이 充填劑는 구두창工業에 直刻의으로 利用되었다. 1942年 SBR 고무가 天然고무로 代替되기 始作했을 때 Silene 보다 더 적은 粒子일수록 合成고무에 適合하다는 事實이 判明되었다. 그 結果 이의 生產方法이 開發되었으며 이것은 Silene EF (EF=Extra Fine) 라는 商品名으로 市販되었다. 이 Silene EF는 SBR 뿐만 아니라 다른 合成고무 및 天然고무에도 優秀한 補強性을 賦與한다.

天然고무에 使用되는 普通 促進劑의 한가지 外에는 모두 Silene EF에 滿足한 結果를 주고 있다. MBT는 單獨使用時는 滿足하지 못한 結果가 일어 나는데 이것은 不活性 칼슘鹽을 生成하기 때문이다. 그러나 1~2部의 MBT를 0.5~1部의 Guanidine과 같이 使用하면 加黃이 아주 잘 된다. 비록 MBT가 Silene EF配合 天然고무에서는 좋은 結果를 주지 못한다 할지라도 SBR配合에서는 아주 좋은 性質을 준다.

加黃速度 및 SBR 加黃體의 物理的 性質에 미치는 水分의 重要한 効果는 SBR에 關한 配合技術이 開發되었을 때 이미 觀察되었다. 이 効果는 Silene EF配合에서는 特히 顯著하다고 한다. 물은 挥發性 때문에 좋은 配合剤가 되지 못하는데 이 挥發性으로 因하여 配合量의 變化가 생기고 또 加黃고무에 多孔性을 일으킨다. 물 보다 優秀한 非揮發性 極性配合剤는 Ethyleneglycol이다.

Silene EF混入의 天然고무 또는 SBR 고무에 미치는 Glycol의 効果로서는 加黃速度의 促進 및 Modulus, 引張強度, 引裂抵抗性 및 硬度의 增加等이 있다. 實地經驗에서 얻은 結果에 依하면 Silene EF 100部에 對하여 6部의 Glycol을 使用하는 것이 가장 좋다고 한다.

다음은 46部의 Silene EF 1.25部의 MBT 및 2.5部의 硫黃混入의 天然고무 配合의 物理的 性質이다.

Glycol (phr)	加黃 (287°F) (分)	Modulus 300%	引張 強度 (psi)	伸張率 (%)	硬 度
0	20	555	2950	690	46
2.7	20	710	3320	680	52

Silene EF는 非黑色 色을 띠는 Neoprene에도 많이 쓰인다. 이 고무에서는 加黃速度, 引張強度이나 引裂抵抗에는 全然 効果를 미치지 못한다. 그러나 硬度는相當히 높아 진다.

다음은 天然고무 및 SBR에서의 Silene EF의 性質을 나타낸 것이다.

### 配 合

RSS No. 3					100
亞鉛華					5
Silene EF					變量
PBNA					1
DOTG					1.25
硫黃					3
스테아린酸					3

Silene EF (phr)	加黃 (287°F) (分)	Modulus 300%	引張 強度 (psi)	伸張率 (%)	硬度
21	15	400	3990	720	44
42	15	710	3930	660	51
63	15	1020	3050	580	58
84	15	1350	2850	520	68

### 配 合

SBR 1500					100
亞鉛華					5
Silene EF					變量
PBNA					1
Santocure					1.5
硫黃					3
구마론인엔樹脂					7.5
Diethylene glycol					變量

Silene EF (phr)	Glycol (phr)	加黃 (280°F) (分)	Modulus 300%	引張 強度 (psi)	伸張率 (%)	硬度
42	2.5	15	530	2520	670	57
63	3.75	15	710	2480	590	66
84	5.0	20	960	2300	530	69
105	6.25	20	1230	2100	470	77

## 7. Silica

天然 Silica를前述한 充填劑類에서 分類시켰지만

本章에서는 沈降 또는 燻煙시킨 補強性 Silica 類에 對하여 說明키로 한다.

天然 Silica 에는 磨碎砂, 石英 및 硅藻土 等이 있다. 모래類는 지우개 配合에는 잘 쓰이지 않으며 硅藻土 또는 化石粉은 硅藻와 有機微生物의 骨格을 잘아서 만든다. 이것은 純粹한 Silica 이며 化學的으로 不活性이다. 그러나 促進劑를 吸收해서 加黃에 影響을 미친다. 이것은 配合고무의 硬度를 높이고 膨潤性이 없이 押出되는 大端히 기운이 없는 配合고무를 만든다. 一般的으로 Aerosil 또는 Hi-Sil 과 같은 補強劑와 같이 쓰인다.

補強性 Silica 는 沈降性 無定形微粒으로 工業的으로 만들 수 있기 때문에 最近數年間 고무化學에 있어서 劑期的인 變革을 가져왔다. 이것이 바로 Hi-Sil 이란 것이다. 補強性 Silica 는 여러가지 開發된 가장 優秀한 非黑色 補強性 充填劑이며 고무에 賦與하는 物理的 性質도 카아본 블랙 다음에 간다.

이들 補強性 Silica 가 카아본 블랙 만큼 優秀한 補強性이 있도록 만들어 질 수 있는 物理化學的인 理由는 밝혀지지 않고 있다. 現在 市販되고 있는 補強性 Silica 의 粒子는 카아본 블랙 만큼 굽고 또 아주 反應性이 強한 表面을 가지고 있다.

補強性 Silica 가 最近에 와서 많이 쓰이게 된 理由는 Hi-Sil 이 나오기 前까지만 해도 價格이 비싸서 극히 少量만 使用되었기 때문이다. 이들 Silica 類는 生產費가 높은 高溫法 또는 高價의 原料를 썼기 때문에 비싸진 것이다.

“白카아본”이라 불리지는 Hi-Sil 은 硅酸소오다溶液으로 부터 Silica 를 沈澱시켜 만드는데 이에 쓰이는 原料는 比較的 低廉한 것이다. X 線分析에 依하면 Hi-Sil 類는 完全히 無定形으로서 結晶形은 全然찾아 볼 수 없다. 이 點에서 硅酸소오다solution 을 酸性化해서 沈降시킨 단단하고 유리狀의 結晶 Silica gel 과 判異하게 다르다. 現在 고무工業에 經濟的으로 實用되고 있는 唯一한 補強性 Silica 는 Hi-Sil 233 이다. Hi-Sil 233 과 같은 補強性 Silica 는 容易하게 混合되어 分散도 아주 잘 된다. 그러므로 Masterbatch 로 할 必要는 없다. 토울에서 混合하는 것 보다 Banbury에서 混合할 때는 特別히 注意해야 할 點은 없으며 一般的으로 行하여지고 있는 方法대로 하면 된다.

Hi-Sil 을 토울上에서 合成고무와 混合할 때는 別 問題點은 없으나 天然고무와 混合할 때는 特別한 注意를 기우어야 하며 잘못하면 必要로 하는 物理的 性質을 얻을 수 없게 된다. 이것은 過度한 混合으로 因한 고무의 老化가 問題된다. Silica 는 고무에 分散이 잘 되는 데 어떤 配合師들은 Silica 는 粒子가 너무 굽기 때문에

分散이 잘 되지 않는다고 생각하고 있으며 그래서 大部分 長時間 混合하거나 또는 Remilling 法을 쓴다. Banbury에서 混合하면 아무런 問題點이 일어나지 않는다. 토울上에서 混合하거나 硫黃이나 促進劑를 混合하는데 必要한 時間 以上으로 過度하게 Remilling하면 아주 좋지 못한 結果가 일어난다.

物理的 性質의 低下를 防止하기 為해서는 다음 두 가지 方法을 利用하면 좋다.

1) 토울에서 混入할 때는 完成된 Batch 를 混合해야 하며 可能한限 빨리 토울로 부터 切斷해 버린다.

2) 고무와 Silica 만 混合하고 軟化劑, 脂肪酸, 促進劑 또는 Silica에 依해서 吸着될 다른 配合剤는 모두 빼어버린다.

이와같이 混合한 고무 Silica 混合體를 하루동안 放置한 後 特別한 注意를 할 必要없이 토울上에서 全配合剤 混入을 끝낸다. 이렇게 하면 物理的 性質의 低下는 일어나지 않는다.

이 方法은 軟化剤나 吸着可能한 配合剤가 除外됨으로 一般的으로 일컬어지는 Masterbatching 과는 다르다. 一般的으로 行하여지는 Masterbatching 에서는 分散이 잘 되게 하기 為하여 充填剤와 함께 軟化剤를 添加한다.

萬一 Silica masterbatch를 後者の 方法대로 만든다면 軟化剤와 같이 物理的 性質의 低下를 避하기 為하여 可能한限 빨리 最終 混合을 끝내야 할 것이다. Silica 配合의 이와같은 作用에 對해서는 그 原因이 明白히 밝혀지지 않고 있다. 充填剤에 依해서 吸着되는 다른 配合剤가 存在하지 않을 때 고무는 充填剤 등치 속으로 離고간다. 充填剤에 依해서 容易하게 吸着되는 物質을 다음에 添加해도 存在하는 如何한 고무-充填剤 結合과의 干涉이 일어나지 않는다. Silica 와 거의 同時に 軟化剤를 고무에 添加하면 이 軟化剤는 優先的으로 吸着되어 고무를 充填剤 表面으로 부터 떨어지게 한다.

補強性 Silica 는 混合고무를 相當히 硬化시킨다. Hi-Sil 233 이 混入되어 있는 天然고무 Batch의 Mooney 性質은 다음과 같다.

Hi-Sil 233 (고무 100에 對한 phr)	Mooney 粘度 (ML. 212°F에서 4分)
0	25
10	40
15	65
20	105
25	143
30	202

Hi-Sil 은 黃운 色의 고무製品에 아주 많이 쓰이고

있으므로 非污染性 軟化剤의 可塑化效果는 黑色 또는 污染性 軟化剤, 樹脂, 타르, 피치 等의 效果 보다 더 깊은 關係가 있다.

다음 表의 Mooney 및 Williams 可塑度는 天然고무에 25部의 Hi-Sil 233 및 代表的 軟化剤를 混入한 것 이다.

Mooney plasticity      Williams plasticity  
(ML 4 at 100°C)      (3 min at 100°C)  
Parts of softner per 100 parts rubber

	3	5	10	3	5	10
Softner	3	5	10	3	5	10
Fortex	—	70	45	—	325	265
Liquid plastone	—	65	37	—	340	280
Liqro	—	78	53	—	340	265
Rosin oil	—	85	49	—	350	265
Stearic acid	108	86	—	405	360	—
Lauric acid	109	85	—	410	360	—
Oleic acid	110	90	—	410	355	—
Cottonseed fatty acid	115	88	—	415	355	—
HSC 13	—	86	49	—	365	300
Wool grease	—	85	51	—	370	285
Palm oil	114	100	—	435	400	—
RPA #3	—	102	89	—	435	400
Peptone 22*	—	101	92	—	460	430
Cumar P-10	—	108	85	—	415	370
Sundex 53	—	110	88	—	425	380
Circosol 2XH	—	109	95	—	455	390
Petrolatum	—	112	90	—	460	395
Forum 40	—	112	94	—	460	420
Dipolymer oil	—	114	96	—	445	430
Circo light	—	114	95	—	460	440
Bondogen	—	128	118	—	465	435
Diethyleneglycol	—	59	50	—	480	435
No. Softener	—	138	—	—	480	—

上記 表에는 軟化效果를 比較하기 為하여 몇 가지 代表의 脂肪酸을 包含시켰다. 이들은 모두 그 效果가 비슷하다. 實際配合에서는 脂肪酸의 可塑效果는 軟化剤로 부터 生成效果에 더 加算되어 全體效果는 上述한 表에서 나타난 結果보다 더 커진다는 事實을 알아야 할 것이다.

가장 優秀한 軟化剤은 植物性油이다. Fortex 는 植物性 酸性物質이고 Liqro 는 Tall oil이고 Plastone 은 松脂로 만든 것이다. 化學的 可塑剤는 石油系 보다 좋지 만 그 效果는 적어 거의 使用價值가 없다. Williams 可塑計에서는 Diethylene glycol이 좋지 못하지만 Mooney 에서는 훌륭한 可塑剤이다. 여기서는 Williams

可塑度가 可塑剤로서의 Glycol 值들 보다 正確히 나타내고 있다.

補強性 Silica 는 吸着性이 大端히 強하다. 그러므로 이 Silica 類가 混入되어 있는 天然고무 配合을 할 때는 普通量의 促進剤 보다 더 増量하거나 또는 活性剤를 써야 한다. Hi-Sil 配合은 普通促進剤을 使用하면 加黃이 大端히 느린다. 例를 들면 30部가 混入되어 있는 配合고무는 1.5部의 Guanidine, 1部의 Aldehyde-amine 또는 Thiazole 類, 0.5部의 Thiuram 類 또는 Dithiocarbamate 類와 같은 促進剤의 單一配合에서는 加黃時間이 無慮 2時間이나 所要된다.

加黃時間은 줄일려면 一次 및 二次 促進剤를 併用하여야 한다. 30部의 Hi-Sil 이 混入되어 있는 天然고무에 Thiazole-thiuram 促進剤를 併用했을 때의 結果는 다음과 같다.

#### 配 合

	RSS No. 3	100
亞鉛華		5
Hi-Sil 233		58.5
老防剤		1
硫黃		3
MBTS		1
TT		0.5
Triethanolamine		2
스테아린酸		3
加 黃 (287°F) (分)	Modulus 300% (psi)	引張強力 (psi)
10	1180	3740
15	1210	3750
30	1190	3520
45	1140	3450
60	1110	3320
		580
		78
硬度		

初期의 Silica 配合에서는 Thiazole-thiuram 을 使用 했으나 결코 滿足할만한 것이 못되었는데 그 理由는 Scorch 性質이 크고 平垣加黃性이 없기 때문이다. 이 점에 있어서의 보다 滿足할만한 結果는 Thiazole-thiuram 併用으로 얻을 수 있다. 이 加黃系의 實驗結果는 다음과 같다.

#### 配 合

	RSS No. 3	100
亞鉛華		5
Hi-Sil 233		58.5
老防剤		1
MBTS		0.8