

高分子多硫化物系加黃劑 "Vulcar"

高分子多硫化物系加黃劑
"Vulcar"

普通硫黃은 고무에溶解되어 噴出現象을 일으켜 製品製造上 여러가지 問題點이 생긴다. 이것을 改良하기 為하여 不溶性 硫黃 Spider brand sulfur 等이 開發되고 있으나 모두 分散性이 나쁘고 純度가 높은 것은 製造하기가 어려울뿐 아니라 加黃溫度(120°C)에서 從來의 單斜 또는 斜方 結晶硫黃이 生成하는 等 噴出에 起因하는 問題를 完全히 解決 못하고 있다. Vulcar는 이 러한 點을 考慮하여 研究開發한 新로운 高分子多硫化物系加黃劑이다.

1. Vulcar의 特徵

1) 融點이 普通硫黃($114\sim120^{\circ}\text{C}$)에 比하여 低선 낮기 때문에 ($69\sim71^{\circ}\text{C}$) 混練溫度에서 融解하여 고무에 容易하게 分散溶解한다.

2) Vulcar는 高分子多硫化物이지만 加黃溫度에서 活性硫黃이 遊離되어 이것이 架橋反應을 하므로 單體硫黃에 比하여 Blooming 危險性이 顯著하게 減少됨과 同時に 未加黃生地의 表面粘着性을 永久히 保持한다.

3) 加黃物의 物性을 損傷시키지 않고 加黃劑의 配合

化量 廣範圍(1~4 phr)하게 變化시킬 수 있고 加黃期間이 넓은 領域에 걸쳐 變化한다. (即 平擔加黃效果를 가지고 있음)

2. 用途

- 1) 타이어, 벨트 等의 貼合物의 接着不良, 分離現象의 解消
- 2) 硫黃分散이 困難할 NBR에 使用
- 3) 고무引布製品, 공(Ball)類의 Blooming에 依한 汚染問題解決
- 4) 스폰지고무에 使用(Pin hole을 없앰)
- 5) 工業用品(特히 두꺼운 製品)의 過加黃으로 因한 고무의 劣化防止와 不足加黃에 依한 Blooming 危險防止

3. Vulcar의 物性試驗

配合 :

| | |
|--------|--------|
| RSS #1 | 100.00 |
| ZnO | 5.0 |
| 스테아린酸 | 2.0 |
| MD | 1.0 |
| 老防剤 D | 1.0 |
| SRF | 50.0 |
| 加黃劑 | 3.0 |

| 加黃劑 | 加黃時 (140°C) | JIS硬度H ^o | 300% Modulus, kg/cm ² | 500% Modulus, kg/cm ² | 抗張力 kg/cm ² | 伸張率 % |
|--------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------|
| 硫黃 | 5 | 47 | 47 | — | 152 | 610 |
| | 7 | 49 | 77 | 169 | 201 | 600 |
| | 10 | 54 | 103 | 196 | 275 | 600 |
| | 15 | 57 | 125 | 243 | 276 | 550 |
| | 20 | 59 | 130 | 249 | 280 | 550 |
| Vulcar | 5 | 47 | 46 | 116 | 126 | 610 |
| | 7 | 49 | 73 | 154 | 194 | 610 |
| | 10 | 53 | 93 | 203 | 262 | 600 |
| | 15 | 55 | 113 | 233 | 277 | 590 |
| | 20 | 58 | 112 | 225 | 266 | 590 |

製造社 : 日本東洋化學工業株式會社

韓國總代理店 : 創信產業社 市內中區北倉洞35番地

汎韓ビル 608號室, 전화 (22) 6805