

# 地域別骨材의 基本性質과 콘크리트의 許容應力の 決定에 關하여

The Basic Nature of Aggregates in Various Regions and  
the Detmination of Allowable Stress of Concrete

李 東 榮\*  
Tong Young Lee

## Summary

River sands and river gravels are the main sources of concrete aggregates in this country. Concrete quality and concrete stress depend on the quality of aggregates. So quality of aggregates determine the design and durability of concrete structure.

Here, river sands and gravels were collected from representative point of many rivers and streams, and their basic natures were tested. Also concrete stress test for each aggregate was conducted to give allowable stress and other important data which are necessary for the design and construction of concrete structures.

## I. 緒 言

最近 建設工事의 急激한 增加와 더불어 콘크리트의 使用量도 急速히 增加되어가고 있다. 이때문에 콘크리트 骨材의 需要量도 해마다 增加하고 있으며 이 骨材의 品質如何에 따라 콘크리트構造物의 設計 및 施工에 있어서 經濟的인 影響을 많이 주게 된다. 따라서 農業土木分野에서는 콘크리트構造物이 耐久의이며 經濟的인 設計 및 施工을 爲해서 1967年 12月 農林部에서 콘크리트標準示方書를 制定하여 使用되는 骨材의 品質 및 配合에 對하여 規定하고 있다. 이에 콘크리트의 強度 耐久性 其他 必要한 諸性質을 가진 콘크리트構造物을 經濟的으로 만들기 爲해서 設計 및 施工에 提供되어야할 所要資料를 얻고자 本試驗을 施行한 것이다.

一般的으로 農業土木工事中에서 콘크리트 構造物에 使用되는 骨材는 거의 大部分이 강모래와 강자갈로

※ 土聯 農業土木試驗所

서 이루어지고 있다.

이에 本試驗에 있어서는 全國各地의 主要河川과 主要地域을 對象으로 하여 이곳에서 産出되는 강모래와 강자갈을 採取하여 骨材의 地域別 基本性質을 把握함과 同時에 採取된 試料로서 콘크리트의 壓縮強度試驗을 施行하여 設計 및 施工에 必要한 許容應力과 其他 重要한 資料를 얻고자 하였다.

## II. 使用材料

本試驗에 使用된 材料는 다음과 같다.

### 가. 시멘트

普通포틀랜드로서 大韓洋灰株式會社 製品인 제비표를 使用하였으며 그의 品質은 表-1과 같다.

表-1 시멘트의 品質

比重	粉末度 m <sup>2</sup> /gr	凝 結		安定性	引張強度		壓縮強度		備考
		始發	終結 (분)時間		7日	28日	7日	28日	
3.10	3.400	145	5-15	안정함	32	39	20	280	KS규 격에 맞음

### 나. 骨 材

本試驗에 使用하기 爲하여 採取된 骨材는 表-2에서 보는 바와 같이 全國 42個 地區에서 採取된것으로서 採取場所는 表-2에 表示된 바와 같다.

#### 1. 品 質

콘크리트試驗用 骨材로서 採取된 粗骨材 및 굵은 骨材의 品質은 表-3과 같으며 굵은 骨材의 最大치수는 50mm로 取하였다.

#### 2. 粒 度

##### (1) 粗骨材

콘크리트 配合設計試驗을 爲하여 使用된 各 地區의 粗骨材粒도는 現場에서 採取된 自然狀態 그대로의 粒도로서 配合을 行하였으며 그의 地區別 粗骨材 粒도의 粗粒率은 表-3(骨材品質)과 같다.

表-2

試料番號	道	名	地	區	名	骨材		採材		取		場		所		備考	
						骨	材	骨	材	骨	材	骨	材	骨	材		
1	京	江	漢	州	楊	州	江	漢	江	道	江	政	府	(山公)	京		
2		郡	高	廣	州	仁	城	平	原	城	州	仁	城	平	原	城	
3		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
4		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
5		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
6		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
7		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
8		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
9		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
10		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
11		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
12		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
13		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
14		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
15		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
16		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
17		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
18		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
19		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
20		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
21		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
22		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
23		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
24		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
25		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
26		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
27		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
28		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
29		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
30		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
31		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
32		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
33		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
34		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
35		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
36		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
37		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
38		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
39		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
40		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
41		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	
42		郡	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	楊	州	龍	安	

表-3

骨 材 の 品 質

骨材種類 試験種別 試料番號	骨 材					骨 材					
	比重	單位重量	吸水率	200번 체 通過率	건달성	比重	單位重量	吸水率	磨耗率	건달성	
		kg/m <sup>3</sup>	%	%	%		kg/m <sup>3</sup>	%	%	%	
1	2.61	1,543	0.97	1.05	2.10	2.12	2.63	1,693	0.59	25.5	3.95
2	2.55	1,616	1.58	0.74	3.2	3.09	2.64	1,613	1.37	38.3	
3	2.56	1,649	0.67	0.92	4.22	2.71	2.59	1,627	1.43	29.0	4.84
4	2.58	1,605	1.16	1.01	5.97	2.85	2.58	1,586	1.28	28.6	5.22
5	2.55	1,549	1.54	0.65	4.57	2.49	2.60	1,555	1.47	38.1	8.4
6	2.56	1,625	1.01	1.07	3.37	3.44	2.60	1,652	1.47	38.8	5.45
7	2.60	1,544	0.86	0.79	3.73	2.24	2.60	1,715	1.11	30.0	7.32
8	2.53	1,536	1.92	0.98	5.82	3.3	2.62	1,634	1.24	26.2	2.56
9	2.64	1,599	0.66	0.45	2.02	2.88	2.59	1,646	1.15	26.8	1.78
10	2.63	1,555	0.70	0.5	4.12	2.62	2.58	1,698	2.87	15.0	0.93
11	2.58	1,673	1.23	1.28	4.05	2.59	2.62	1,696	1.09	27.6	1.96
12	2.61	1,560	0.85	0.39	3.37	3.35	2.65	1,693	0.11	21.5	1.76
13	2.66	1,649	0.78	0.87	2.25	2.25	2.67	1,724	0.74	27.5	2.66
14	2.58	1,535	1.23	1.53	4.36	2.58	2.60	1,573	1.15	38.7	4.17
15	2.60	1,566	1.39	0.31	3.70	3.25	2.65	1,587	1.20	36.0	3.40
16	2.55	1,510	1.50	0.79	3.75	3.39	2.74	1,797	1.14	22.4	0.7
17	2.60	1,604	1.08	0.5	2.10	2.52	2.56	1,606	1.76	30.6	2.7
18	2.60	1,583	1.08	1.95	7.41	2.65	2.60	1,537	1.07	33.1	2.11
19	2.56	1,566	1.05	1.15	5.68	3.10	2.55	1,573	1.76	25.0	3.96
20	2.54	1,551	1.66	1.14	7.62	3.04	2.56	1,623	1.89	26.9	3.24
21	2.57	1,530	1.48	1.55	6.85	3.16	2.64	1,610	1.29	24.1	2.66
22	2.59	1,571	1.16	0.81	4.58	2.44	2.55	1,570	1.65	44.7	6.14
23	2.62	1,591	0.93	0.61	2.55	3.14	2.64	1,666	0.91	27.6	1.93
24	2.56	1,561	0.97	1.14	2.93	3.13	2.54	1,574	2.39	26.4	1.24
25	2.57	1,535	1.35	0.72	3.82	3.03	2.60	1,607	1.31	27.0	3.04
26	2.56	1,550	1.01	1.42	6.03	2.94	2.61	1,482	0.96	28.5	3.40
27	2.56	1,569	1.84	1.05	3.91	2.81	2.59	1,522	0.97	25.1	3.49
28	2.61	1,566	0.87	0.41	5.30	3.37	2.66	1,649	1.09	29.4	5.26
29	2.58	1,559	1.61	0.66	6.85	3.14	2.59	1,556	1.86	34.0	8.76
30	2.50	1,546	2.46	2.57	7.85	2.99	2.54	1,549	2.86	30.9	7.05
31	2.54	1,541	1.43	1.03	3.26	3.49	2.53	1,475	2.34	39.2	1.53
32	2.59	1,522	1.08	0.73	4.72	2.76	2.60	1,614	1.00	21.4	6.57
33	2.58	1,632	1.12	0.37	4.88	3.29	2.63	1,700	0.86	28.0	1.75

骨材種類 試驗種別 試驗番號	간 骨 材						굵 은 骨 材				
	比重	單位重量	吸水率	200번체 通過率	건질성	粗粒率	比重	單位重量	吸水率	磨耗率	건질성
34	2.57	1,551	1.52	0.45	3.80	2.86	2.50	1,453	2.56	28.6	2.14
35	2.53	1,536	1.92	0.61	8.22	2.74	2.55	1,547	1.97	27.6	3.47
36	2.55	1,552	1.69	0.45	4.10	2.96	2.63	1,616	0.92	28.0	5.31
37	2.57	1,608	1.84	1.59	4.05	2.97	2.59	1,576	1.88		8.49
38	2.53	1,622	1.92	0.71	5.38	3.30	2.61	1,613	1.81	27.4	4.65
39	2.54	1,547	1.84	1.75	4.82	2.96	2.61	1,630	0.97	20.8	2.07
40	2.62	1,556	0.93	0.43	2.60	2.80	2.59	1,586	1.37	25.5	1.90
41	2.60	1,616	1.16	1.05	3.90	2.63	2.62	1,606	0.87	24.6	2.25
42	2.61	1,611	1.01	0.59	3.45	2.80	2.67	1,676	0.72	19.8	1.55

(L) 굵은 骨材

各 地 區 의 굵은 骨材 의 粒 度 는 表-4와 같이 粗粒率 이 7.3이 되는 標 準 粒 度 로 調 整 하 여 配 合 에 使 用 하 였 다.

表-3 굵은 骨材 의 粒 度

篩 番 號 種 類	各 篩 에 남 는 量 %					粗 粒 率	備 考
	mm 65	mm 50	mm 25	mm 13	#4		
굵은 骨材	—	5	45	80	100	7.3	

Ⅱ. 콘크리트의 配 合

實 用 할 수 있는 範 圍 에 서 될 수 있는 데 로 廣 範 圍 한 콘

表-5 콘 크 리 트 의 配 合 (1:2:4)

試料番號	配 合 種 類	굵은 骨材 最 大 粒 寸 (cm)	스 랑 프 의 範 圍 (cm)	單 位 水 量 (kg/m³)	單 位 시 멘 트 量 (kg/m³)	W/C 비 (%)	單 位 骨 材 量 (kg/m³)	單 位 骨 材 量 (kg/m³)	備 考
1	1:2:4	5.0	10.0	172.0	312.0	55.0	624.0	1,247	
2	"	"	10.0	187.0	311.0	60.0	621.0	1,242	
3	"	"	10.0	161.0	309.0	52.0	618.0	1,236	
4	"	"	10.0	163.0	308.0	53.0	616.0	1,232	
5	"	"	10.0	185.0	309.0	60.0	617.0	1,235	
6	"	"	10.0	157.0	308.0	51.0	617.0	1,233	
7	"	"	9.5	163.0	308.0	53.0	617.0	1,237	
8	"	"	10.0	158.0	309.0	52.0	619.0	1,237	
9	"	"	8.0	172.0	308.0	56.0	616.0	1,232	
10	"	"	11.0	155.0	310.0	50.0	619.0	1,238	

크리트에 適 用 할 수 있는 配 合 과 壓 縮 強 度 에 關 해 서 所 要 資 料 을 얻 고 자 다 음 과 같 이 配 合 條 件 을 定 하 였 다.

가. 콘크리트 構 造 物 은 鉄 筋 콘크리트 用 配 合 비 1:

2:4와 無 筋 콘크리트 用 配 合 비 1:3:6를 對 象 으 로 區 分 하 여 配 合 을 定 하 였 다.

나. 굵은 骨材 의 最 大 粒 寸 은 50mm로 取 하 였 다.

다. 스 랑 프 의 範 圍 은 配 合 비 1:2:4 에 서 는 10.0±1.0cm, 1:3:6 에 서 는 7.0±1.0cm가 되 게 單 位 水 量 을 調 節 하 여 試 驗 하 였 다.

라. 두 配 合 비 에 對 한 各 地 域 別 骨材 를 使 用 한 콘크리트 의 配 合 은 表-5와 表-6과 같 다.

試料番號	配合種類	굵은골재수 최대치 (cm)	스라프의 範圍 (cm)	單位水量 (kg/m <sup>3</sup> )	單位시멘트 量(kg/m <sup>3</sup> )	W/C 비 (%)	單位 骨材量 (kg/W)	單位 骨材量 (kg/m <sup>3</sup> )	備 考
11	1 : 2 : 4	5.0	10.0	146.0	310.0	52.0	620.0	1,241	
12	"	"	10.0	161.0	313.0	51.0	626.0	1,251	
13	"	"	10.0	189.0	315.0	60.0	631.0	1,262	
14	"	"	10.5	169.0	315.0	53.0	630.0	1,259	
15	"	"	10.0	160.0	313.0	51.0	626.0	1,253	
16	"	"	9.0	190.0	316.0	60.0	633.0	1,266	
17	"	"	10.0	157.0	308.0	51.0	615.0	1,231	
18	"	"	10.0	164.0	316.0	52.0	616.0	1,263	
19	"	"	9.0	165.0	370.0	54.0	613.0	1,227	
20	"	"	10.0	156.0	306.0	51.0	612.0	1,224	
21	"	"	10.5	187.0	311.0	60.0	622.0	1,224	
22	"	"	10.0	171.0	307.0	56.0	613.0	1,227	
23	"	"	10.5	175.0	313.0	56.0	627.0	1,254	
24	"	"	10.0	171.0	306.0	56.0	612.0	1,224	
25	"	"	9.0	161.0	310.0	52.0	619.0	1,238	
26	"	"	10.0	164.0	310.0	53.0	620.0	1,240	
27	"	"	9.0	184.0	308.0	60.0	615.0	1,231	
28	"	"	10.5	173.0	315.0	55.0	630.0	1,259	
29	"	"	10.5	161.0	310.0	52.0	619.0	1,238	
30	"	"	9.0	167.0	304.0	55.0	608.0	1,216	
31	"	"	10.0	169.0	305.0	55.0	610.0	1,219	
32	"	"	10.0	174.0	310.0	56.0	619.0	1,238	
33	"	"	10.0	159.0	311.0	51.0	622.0	1,249	
34	"	"	10.0	182.0	304.0	60.0	607.0	1,215	
35	"	"	10.0	183.0	305.0	60.0	610.0	1,221	
36	"	"	10.5	164.0	310.0	53.0	620.0	1,241	
37	"	"	9.0	166.0	308.0	54.0	616.0	1,232	
38	"	"	10.0	160.0	308.0	52.0	617.0	1,233	
39	"	"	10.5	163.0	313.0	52.0	627.0	1,254	
40	"	"	10.5	167.0	310.0	54.0	620.0	1,240	
41	"	"	10.0	183.0	311.0	59.0	622.0	1,244	
42	"	"	10.5	176.0	314.0	56.0	628.0	1,255	

表-6

## 콘 크 리 트 의 配 合 (1:3:6)

試料番號	配合種類	骨材의 最大 寸數 (cm)	스 랑 프 의 範圍 (cm)	單 位 水 量 (kg/m <sup>3</sup> )	單 位 시 멘 트 量 (kg/m <sup>3</sup> )	W/C 비 (%)	單 位 骨 材 量 (kg/m <sup>3</sup> )	單 位 骨 材 量 (kg/m <sup>3</sup> )	備 考
1	1:3:6	5.0	6.5	143.0	230.0	62.0	690.0	1,380	
2	"	"	8.0	137.0	229.0	60.0	686.0	1,373	
3	"	"	6.0	141.0	227.0	62.0	681.0	1,361	
	"	"	7.0	150.0	227.0	66.0	681.0	1,361	
5	"	"	7.0	142.0	228.0	62.0	683.0	1,365	
6	"	"	7.0	142.0	228.0	62.0	683.0	1,366	
7	"	"	6.7	137.0	228.0	63.0	685.0	1,370	
8	"	"	7.0	139.0	228.0	61.0	684.0	1,367	
9	"	"	7.5	137.0	229.0	60.0	687.0	1,374	
10	"	"	7.0	137.0	228.0	60.0	685.0	1,370	
11	"	"	6.5	137.0	229.0	60.0	686.0	1,371	
12	"	"	7.5	143.0	231.0	62.0	693.0	1,386	
13	"	"	7.0	140.0	233.0	60.0	699.0	1,398	
14	"	"	6.5	139.0	232.0	60.0	607.0	1,394	
15	"	"	7.0	148.0	231.0	64.0	692.0	1,384	
16	"	"	8.0	138.0	234.0	59.0	701.0	1,402	
17	"	"	7.0	142.0	227.0	62.0	680.0	1,360	
18	"	"	7.0	136.0	227.0	60.0	677.0	1,395	
19	"	"	7.0	136.0	226.0	60.0	677.0	1,354	
20	"	"	7.0	135.0	225.0	60.0	676.0	1,351	
21	"	"	7.0	137.0	230.0	60.0	689.0	1,377	
22	"	"	7.0	135.0	226.0	60.0	677.0	1,354	
23	"	"	7.0	134.0	231.0	58.0	693.0	1,386	
24	"	"	7.0	137.0	225.0	51.0	675.0	1,350	
25	"	"	7.5	137.0	228.0	60.0	684.0	1,368	
26	"	"	7.0	137.0	228.0	60.0	684.0	1,367	
27	"	"	7.0	138.0	227.0	61.0	681.0	1,361	
28	"	"	7.0	144.0	232.0	62.0	696.0	1,392	
29	"	"	7.0	137.0	227.0	60.0	682.0	1,364	
30	"	"	7.0	134.0	223.0	60.0	670.0	1,340	
31	"	"	7.0	136.0	224.0	60.0	671.0	1,343	
32	"	"	7.5	150.0	228.0	66.0	685.0	1,370	
33	"	"	7.0	140.0	229.0	61.0	688.0	1,376	
34	"	"	7.0	133.0	222.0	60.0	667.0	1,335	
35	"	"	7.0	146.0	225.0	65.0	674.0	1,347	

試料番號	配合種類	骨材의 最大치수 (cm)	스 랫 프 의 範圍 (cm)	單位水量 (kg/m <sup>3</sup> )	單位시멘트量 (kg/m <sup>3</sup> )	W/C 비 (%)	單位骨材量 (kg/m <sup>3</sup> )	單位骨材量 (kg/m <sup>3</sup> )	備考
36	"	"	7.0	140.0	229.0	61.0	686.0	1,373	
37	"	"	7.0	141.0	227.0	62.0	681.0	1,362	
38	"	"	7.0	136.0	227.0	60.0	681.0	1,363	
39	"	"	7.0	139.0	231.0	62.0	693.0	1,386	
40	"	"	7.0	137.0	228.0	60.0	685.0	1,370	
41	"	"	7.0	137.0	229.0	60.0	687.0	1,374	
42	"	"	7.0	146.0	232.0	63.0	695.0	1,389	

#### IV. 供試體의 製作과 試驗方法

##### 가. 供試體의 製作과 養生

壓縮強度試驗用 供試體의 製作과 養生은 KSF-2403에 準한바 비비기와 成形은 20°C 內외의 室內에서 行하였으며 配合은 地域別로 表-5와 表-6에 準하였고 비비기는 試驗用 可傾式믹사를 使用하였다. 비비기 時間은 全材料를 投入한後 2分~2分30秒를 取하였다.

##### 나. 壓縮強度試驗

壓縮強度試驗은 最大容量 135톤의 壓縮強度試驗機를 使用하여 材令 7日과 28日에 對하여 試驗을 施行하였다. 試驗方法은 KSF-2405에 準하였다.

#### V. 試驗結果

콘크리트의 壓縮強度는 材令 7日과 28日의 두가지 材令에 對하여 試驗을 行하였다. 그의 試驗結果는 表-7과 같으며 表中의 壓縮強度試驗結果의 값은 3~4個의 供試體에 對한 平均값을 나타낸것이다.

表-7 콘크리트의 壓縮強度試驗

種別 試料番號	壓縮強度 (kg/cm <sup>2</sup> )				備考
	1:2:4		1:3:6		
	7日	28日	7日	28日	
1	115.0	261.0	90.0	152.0	
2	140.0	252.0	105.0	167.0	
3	121.0	173.0	95.0	150.0	
4	133.0	229.0	80.0	160.0	
5	120.0	172.0	94.0	148.0	
6	118.0	190.0	78.0	172.0	
7	112.0	183.0	80.0	162.0	

8	144.0	233.0	112.0	173.0	
9	148.0	242.0	104.0	180.0	
10	187.0	249.0	126.0	191.0	
11	187.0	258.0	103.0	164.0	
12	187.0	245.0	118.0	182.0	
13	132.0	193.0	108.0	155.0	
14	128.0	179.0	95.0	150.0	
15	110.0	185.0	82.0	165.0	
16	125.0	213.0	120.0	181.0	
17	118.0	199.0	96.0	147.0	
18	126.0	208.0	99.0	173.0	
19	158.0	230.0	111.0	185.0	
20	125.0	203.0	110.0	169.0	
21	162.0	205.0	110.0	162.0	
22	120.0	187.0	77.0	140.0	
23	149.0	237.0	128.0	191.0	
24	122.0	191.0	106.0	166.0	
25	158.0	212.0	121.0	181.0	
26	150.0	226.0	107.0	171.0	
27	115.0	205.0	101.0	159.0	
28	155.0	236.0	113.0	183.0	
29	152.0	226.0	110.0	169.0	
30	115.0	183.0	97.0	162.0	
31	126.0	174.0	113.0	165.0	
32	132.0	203.0	129.0	199.0	
33	176.0	255.0	123.0	175.0	
34	131.0	202.0	118.0	185.0	
35	149.0	230.0	89.0	165.0	

試 料 番 號	種 別 壓 縮 強 度 (kg/cm <sup>2</sup> )				備 考
	1 : 2 : 4		1 : 3 : 6		
	7 日	28 日	7 日	28 日	
36	170.0	231.0	95.0	171.0	
37	93.0	188.0	85.0	148.0	
38	192.0	271.0	153.0	187.0	
39	188.0	263.0	125.0	188.0	
40	151.0	228.0	137.0	105.0	
41	145.0	217.0	119.0	171.0	
42	161.0	243.0	125.0	181.0	

## VI. 結果 및 考察

### 가. 鐵筋콘크리트일 때 配合比 1 : 2 : 4

表-7의 壓縮強度試驗 結果에서 보는바와 같이 콘크리트 1m<sup>3</sup>當 시멘트의 使用量을 304kg~316kg로 取하였을 때 材令 28日에서의 壓縮強度가 最低 173 kg/cm<sup>2</sup>, 最高 263kg/cm<sup>2</sup>을 나타내고 있다. 그러므로 鐵筋콘크리트의 設計時 取하여야 할 許容應力(σ<sub>c</sub>)은 配合設計를 하지 않은 경우에 55kg/cm<sup>2</sup>로 取하는 것이 可하다고 思料된다. 表-8은 1966年 1月부터 1968年 10月까지 農業土木研究所에서 試驗한 各 工事地區의 配合比 1 : 2 : 4에 對한 材令 28日에서의 壓縮強度의 試驗結果이다.

表-8 1 : 2 : 4 콘크리트 壓縮強度 試驗結果

種 別	試 驗 件 數	百 分 率	單 位 時 間 壓 縮 強 度	備 考
kg/cm <sup>2</sup>	件	%	kg/cm <sup>2</sup>	
140	4	0.9	300	
150	11	2.4	—	
160	23	5.1	—	
170	99	22.4	—	
180	90	20.4	—	
190	80	18	—	
200	44	10	—	
210	40	9	—	
220이상	52	11.8	—	
計	443	100	—	—

여기에서 나타나는 바와 같이 總試驗件數 443件中 壓縮強度 170kg/cm<sup>2</sup> 以上이 405件(91.6%)으로 되어있어 前述한 許容應力 55kg/cm<sup>2</sup>은 뒷바침하여

주고 있다.

(註) : 콘크리트 標準示方書(農林部 制定) 第172條에 콘크리트의 許容 壓縮應力度를 다음과 같이 規定하고 있다.

(1) 無筋콘크리트 일 때

$$\sigma_{ca} \leq \frac{1}{4} \sigma_{28}$$

$$\sigma_{ca} \leq 50 \text{kg/cm}^2$$

(2) 鐵筋콘크리트 일 때

$$\sigma_{ca} \leq \frac{1}{3} \sigma_{28}$$

$$\sigma_{ca} \leq 65 \text{kg/cm}^2$$

나. 無筋콘크리트일 때 配合比 1 : 3 : 6

表-7의 壓縮強度試驗結果에서 보는바와 같이 콘크리트 1m<sup>3</sup>當 시멘트의 使用量을 222kg~233kg로 取하였을 때 材令 28日에서의 壓縮強度가 最低 140 kg/cm<sup>2</sup>, 最高 205kg/cm<sup>2</sup>을 나타내고 있다.

이를 다시 集計하여 보면(表-9參照) 總 42件中 콘크리트의 壓縮強度 160kg/cm<sup>2</sup> 以上이 33件(78.6%)을 占하고 있어 無筋콘크리트에 있어서 設計時 取하여야 할 許容應力(σ<sub>c</sub>)은 配合設計를 施行하지 않은 경우에는 40kg/cm<sup>2</sup>을 取하는 것이 可하다고 思料된다.

表-9 無筋콘크리트 壓縮強度 分布

種 別	試 驗 件 數	百 分 率	備 考
kg/cm <sup>2</sup>	件	%	
140	4	9.5	
150	5	11.9	
160	33	78.6	
計	42	100	

表-10은 1966年 1月부터 1968年 10月까지 土聯 農業土木試驗所에서 試驗한 各 工事地區에서의 配合比 1 : 3 : 6에 對한 材令 28日에서의 콘크리트 壓縮強度 試驗結果이다.

表-10 1 : 3 : 6 콘크리트 強度試驗結果

(1966. 1~1968. 10)

種 別	試 驗 件 數	百 分 率	單 位 時 間 壓 縮 強 度	備 考
kg/cm <sup>2</sup>	件	%	kg/cm <sup>2</sup>	
120	1	1.2	215	
130	3	3.6	—	
140	6	7.3	—	
150	10	12.3	—	
160이상	62	75.6	—	
計	82	100	—	



여기에서 나타나 있는 바와 같이 總試驗件數 82 件中 材令 28日에서의 壓縮強度 160kg/cm<sup>2</sup> 以上의 는 것이 62件(75.6%)을 占하고 있어 許容應力 40 kg/cm<sup>2</sup> 을 뒷받침하여 주고 있다.

以上은 콘크리트配合設計를 하지 않고 우리가 慣例的으로 使用되어온 1:2:4나 1:3:6으로 된 콘크리트로 비뚤을 때의 結果임으로 現在의 進歩된 콘크리트의 理論에서 본다면 대단히 不合理한 點이 많고 優秀한 工事材料인 콘크리트를 가장 經濟的으로 만들기 爲한 現在의 配合設計法으로서 不適當한 것 이라 하겠다. 따라서 이제부터 만드는 重要콘크리트 構造物의 設計에 있어서는 이와같은 慣例的方法으로 決定할 것이 아니라 반드시 콘크리트 配合設計試驗을 施行하여 各骨材의 特性에 맞는 各材料의 配合를 決定하여 淸으로서 高強度의 콘크리트를 얻을 수 있고 따라서 經濟的인 構造物을 만들수가 있게 된다.

## VII. 結 論

以上의 結果는 限定된 地域에서의 供試體에 對하여 얻어진 것으로서 그의 試驗方法에 많은 未備點

이 있어서 充分한 資料를 얻을수는 없었지만 다만 試驗結果의 테두리안에서 다음과 같이 말할수가 있겠다. 所要의 品質을 가진 骨材를 가지고 特別히 콘크리트 構造物에 對한 配合設計를 하지 않는 構造物에 對하여서는 一般的으로 다음의 許容 韌壓縮應力度를 使用하는 것이 可하다고 보겠다.

가) 鉄筋콘크리트인 경우

$$\sigma_{ca}=55\text{kg/cm}^2$$

나) 無筋콘크리트인 경우

$$\sigma_{ca}=40\text{kg/cm}^2$$

## 參 考 文 獻

1. 콘크리트標準示方書: 農林部(1967)
2. 콘크리트用骨材: 建設部 建設研究所(1967)
3. 土地改良のためのコンクリト配合設計: 岡部三郎 薄井一廣共著(1959)
4. 韓國工業標準規格(土建編): 商工部(1969)
5. 試驗研究事業報告書: 土聯 農業土木研究所 (1966~1968)
6. Concrete Manual; Bureau of Reclamation(1968)