

시멘트와 建築



漢陽大學校工科大學

建築工學科教授

洪 鵬 義

1. 歷史的發展

紀元前 에집트, 그리스時代의 古建築들은 主로 石材나 煉瓦를 흙반죽으로 構築하였으나 이 것은 風雨에 對하여 弱하므로 흙반죽보다 接着性 耐久性이 높은 物質을 發見하기에 努力해 왔다.

마침내 西紀 200年頃부터 로마時代 建築에서 흙반죽 代身으로 mortar를 使用하게 되었다.勿論 이 때의 mortar이라 함은 지금과 같은 Cement mortar 이 아니고 火山灰와 石灰에 모래를 混合한 것이였다. 이것은 흙반죽과 같이 乾燥固化에 依한 것이 아니고 水硬性에 依한 硬化作用이 있었으므로 風雨에 接해도 短時日에 破損되지 않고 상당한 長期間의 壽命을 維持할수가 있었다.

그리하여 Rome 時代以後의 石造建築들은 巨大한 壁體, Dome, Vault 등을 mortar로 組積하여 形成된 것이 오늘까지 그 遺構를 남기게 되었다. 그뿐아니라 Byzantin 建築에 와서는 火山灰·石灰·碎石등을 混合한 Concrete로 建築物의 壁體나 바닥, Dome, Vault에 이르기까지 構築할 수가 있게되었다. 그때부터 이미 그 施工法이 發達되어 型틀을 짜세우고 그 속에 Concrete를 부어 넣는 一體式構造法이 使用되었으며 組積式壁의 內部를 補強하는 途用로도 써워졌다. 그러나 火山灰는 制限된 地域에서만 얻을 수 있고 強度도 Cement와는 比較되지 않을 程度로 낮은

것이였으므로 그보다 優秀한 物質을 多量生產하여 廣範하게 利用할 수 있는 것을 만들고자 努力한 結果 1824年에 英國人 Joseph Aspdin에 依해 英國에서 손쉽게 얻을 수 있는 Portland stone이란 石灰石의 一種을 주워서 粉碎한 粉末을 써서 mortar를 만드려 본것이 火山灰 mortar보다 優秀한 性質을 가졌다는 것을 發見하여 이 것을 Portland Cement라 부르게 되었다. 그後 1844年에 亦是 英國에서 Issac Charles Johnson에 依하여 그 製法과 品質良改이 이루워져서 現在의 Portland Cement로 本格的인 生產이 可能해 되었고 그後 1819年에는 프랑스에서 1850年에는 도위취에서 1871年에는 美國에서 1875年에는 日本에서 1919年에는 우리나라에서도 시멘트工場이 처음으로 建設되어 世界的인 生產工業으로 發展된 것이다.

2. 시멘트

Cement란 源語은 라틴語의 Caementum이란 말에서 온 것인데 처음에는 鑛物의 粉碎物이란 뜻이였으나 1824年以後로 Portland Cement가 發明된 뒤에는 “他物體를 結合시키는 것”이란 뜻으로 通하게 되었다. 위에서 본 歷史的 發達을 거쳐 現代에 와서는 建築材料로서는 빼놓을 수 없는 貴重한 材料가 되었다. 現代建築의 三大主要材料로 Cement, steel, Glass라고 보는데 그 中에서도 가장 主要하고 또 多量으로 쓰여지는

것은 Cement 이다.

現在 우리나라 서울에 수많은 高層 Building 들에게서 Cement 를 빼고나면 그야말로 보잘것 없는 모래, 자갈, 쇠, 유리, 나무조각들이 쌓인 쓰러기 더미 같이 될 것이다. 이와같이 貴重한 Cement 에 對하여 몇 가지 事項을 알아 보기로 한다.

a) 原 料

石灰分을 主成分으로 하는 石灰石인데 石灰石의 成分은 CaO(54.82%), SiO₂(1.16), Al₂O₃(0.33), Fe₂O₃(0.08), MgO(0.28) 등이다. 둘째 원료로는 軟質粘土인데 이 成分은 SiO₂(58.78%), Al₂O₃(18.42), Fe₂O₃(7.60) 其他이다. SiO₂ 成分이 不足한 粘土를 쓸 때는 SiO₂ 分을 補充하기 위해 風化된 珪石을 若干 添加하거나 鐵分을 補充하기 위하여 鐵鑛石이나 鑛淬등을 添加하고 緩結劑로 石膏를 燒塊(clinker)에 混合粉碎한다.

b) 製 法

原料配合은 Cement 的 所要性質을 갖게 하기 위해 Cement 的 主要構成化合物의 量에서 各原料의 配合比를 定한다. 그 方法에는 몇 가지가 있으나 水硬率(Hydraulic modulus)이라는 것을 쓰는 경우가 많다.

$$\text{水硬率(H.M.)} = \frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3} \approx 1.8 \sim$$

2.4의 範圍로 한다. 大略의 原料量을 Cement 1 ton 當에 對하여 石灰石 1.2 t, 粘土 0.3 t, 酸化鐵 0.03 t, 정도로 보아 全體原料量은 約 1.5ton 이 必要한 셈이다.

위와같은 配合率로 配合된 原料를 充分히 粉碎한 後에 乾式 또는 混式으로 均一하게 混合한 後에 回轉窯(Rotary Kiln)內에서 1,500°C 정도로 加熱燒成하면 熔融化合하여 潤끼있는 帶綠黑色의 자갈만한 데다가 되여 5/100 정도의 경사도를 가진 回轉窯의 出口에서 排出되어 冷却한 것이 烧塊(Clinker)인데 여기다 石膏를 約 3% 쯤 添加하여 粉末度 3,500cm²/g 정도로 微粉碎

하면 이것이 곧 Portland Cement 이다.

이렇게 粉碎된 Cement 는 Silo에 貯藏되였다가 計量包裝된 것으로나 無包裝시멘트(Bulk Cement)로 出荷된다.

c) 性 質

Cement 的 成分은 CaO(64.1), SiO₂(22.9), Al₂O₃(4.50), Fe₂O₃(3.11), SO₃(2.37) 등인데 그中에서 水硬性이 있는 成分은 CaO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ 등이고 其他 成分들은 不純物로 Cement에 包含된다.

Cement 中에 있는 主要 化合組成物은 硅酸三石灰($3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2=\text{C}_3\text{S}$), 硅酸二石灰($2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2=\text{C}_2\text{S}$), 알민酸三石灰($3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3=\text{C}_3\text{A}$), 알민酸鐵四石灰($4\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3=\text{C}_4\text{AF}$) 등이다.

그 特性은 C₃S는 水和作用이 빠르므로 早期 強度(3~28日)를 發生하며 發熱量은 120 cal/g이며 空氣中에서 收縮은 적고 水中에서 膨脹은 약간 큰 편이다. C₂S는 水和作用이 늦어서 長期 強度(28日以後)를 發生하고 發熱量은 62cal/g이며 空氣中의 收縮은 크고 水中膨脹은 적은 편이다. C₃A는 水和作用이 매우 빨라 濒結과 初期 強度(3日 以內)를 發生하고 發熱量도 가장 많아 207cal/g이다. C₄AF는 水和作用이 매우 늦고 發熱量도 적으나 耐硫酸鹽性이 있다. 이와 같은 主要化學組成物의 含有率에 따라 Cement 的 性質의 差異가 생기므로 Cement 中에 몇 가지 種類가 생긴다.

Cement 種類別成分表

Cement 種類	C ₂ S(%)	C ₃ S(%)	C ₃ A(%)	C ₄ AF (%)	其他
普通Portland Cement	22—43 (31)	29—54 (43)	9—14 (10)	6—10 (8)	약간
早強 ◊	10—28 (15)	34—70 (50)	7—17 (12)	6—10 (8)	◊
中庸熱 ◊	22—46 (30)	29—50 (43)	3—9 (6)	10—18 (13)	◊

中庸熱시멘트는 C₃A가 적고 C₄AF가 좀 많은 편이므로 發熱量이 적고 收縮도 적으며 耐硫

◇ 特別企劃 II ◇

酸鹽性이 있고 早強시멘트는 C_3S C_3A 가 많으므로 水和作用이 빠르고 發熱量도 높으므로 緊急工事 寒冷工事등에 쓰인다.


其他 成分中에서 游離石灰(CaO), 游離마그네시아(MgO)등이 많이 包含된 Cement는 Concrete의 膨脹龜裂이 생기며 Na_2O , K_2O 등의 alkali成分이 많이 包含된 것은 concrete의 表面龜裂이 發生하여 특히 alkali骨材反應이 생기는 骨材를 쓰면 concrete의 破壞를 가져오기도 한다.

成分中에서 強熱減量(Ignition loss)이 큰 Cement는 空氣中에서 風化度가 높다. Cement의 風化作用은 空氣中에서 濕氣를 吸收하여 水酸化石灰가 생기고 다시 CO_2 를吸收하여 炭酸石灰로 變質된다. 그 式은 $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ 이며 여기서 생긴 水分은 다시 水酸化石灰를 만들고 그것이 다시 作用하여 炭酸石灰로 變하는 風化가 進行되여 Cement는 部分的으로 硬化變質되어 그 Cement를 使用하여도 水和作用이 減少되고 強度가 低下된다.

d) 強 度

Cement에 加水하면 約 10時間以內에 燥結(setting)이 끝나고 계속해서 水和作用이 進行되여 約 28日以內에 實用強度인 250~300kg/cm² 정도의 最大壓縮強度를 낸다.

水和作用의 化學反應式은 다음과 같다.



C_3S , C_2S 의 水和作用으로 多量의 水酸化石灰 등이 생기며 이 反應으로 생기는 Gell의 硬化物의 體積은 Cement와 물의 體積의 合計보다 작으므로 Cement paste가 硬化될 때는 收縮된다. 水和作用의 進行은 Cement粒子의 表面에서 부터 內部로 進行되므로 常溫(20°C) 狀態에서도 約 28日間이나 걸린다. 充分한 強度를 내게하기 위한 條件으로는,

① 물시멘트化(W/C)를 0.4~0.7의 範圍內에

서 반죽을 均質로 만들 수 있기만하면 可及의 W/C를 적게하는 것이 強度를 높이는데 도움이 된다.

② Cement와 骨材와 配合比를 1:5 以內로 減少시켜서 富配合으로 한다.

③ Cement와 骨材와 물의 質이 좋은 것을 써야 한다.

④ Cement, 骨材, 물을 完全히 均質이 되게充分히 混合하여야 한다.

⑤ 型틀(form)에 부어 넣을 때는 空隙이 생기지 않게 다져서 均質密實하게 한다.

⑥ 水和作用이 進行되는 期間은 水和反應에 支障이 없이 溫度, 濕度, 保護를 한다.

⑦ 아무리 保養을 잘 하여도 所要期間의 材令을 經過하여야 充分한 強度가 發生한다.

e) 混和劑

Cement의 性質中一部를 改善키 위하여 骨材나 물以外에 混合하는 物質들이다.

① 포조리스(Pozzolith)는 水和作用促進, 分散空氣連行등의 作用으로 Concrete의 「워카빌리티」(workability)를 改善하며 單位水量을 減少시키고 시멘트量로 節約할 수가 있다. Pozzolith에는 3種이 있어 硬化速度를 變更시킬 수도 있다. 標準型(No. 5. 5L.)은 硬化速度變更은 없으나 遲延型(No.8)은 硬化速度를 늦추고, 促進型(No.10)은 硬化速度를 增加시킨다.

② A. E. 劑(Air Entraining Agent)는 液體粉末形의 製品으로서 Portland Cement에 混合하여 加水하면 微細氣泡(直經 0.025~0.25mm)가 發生하여 Concrete의 workability를 改良하여 施工을 容易케 하며 分散作用으로 Concrete의 表面을 平滑케 하며 單位水量은 減少시켜 水密性增加凍寒防止 比重減少등의 効果를 가진다.

③ 鹽化칼시슘의 2%정도의 水溶液을 混合하면 凝結促進 凍寒防止에 有効하다.

3. 建築材料

建築은 좋은 計劃과 設計를 바탕으로 하여 優

秀한 材料를 適材適所에 잘 活用하여 科學的인 施工法으로 構築되어야만 훌륭한 建築物이 될 것이다.

建築에 必要한 材料는 그 種類가 甚히 많은데 Cement 외에도 骨材, 木材, 石材, 粘土製品材, 金屬材, 유리, 合成樹脂, 繊維製品, 塗料등이 있다. 그러나 그 中에서 가장 量的으로나 質的으로도 建築에서 빼놓을 수 없는 材料는 Cement 라 하겠다.

現代建築의 大部分은 거이가 Cement로 뭉쳐진 巨大한 構築物들인 것이다.

建築材料中에서는 用途에 따라 構造材, 修裝材, 設備材 등이 있다.

a) 構造材

① 一體式構造材로는 高層建築物을 構成하고 있는 라멘式(Rahmen) 構造體인데, 이것은 全體建築物의 기초, 바닥, 기둥, 보, 계단, 지붕틀 등을 한명이로 鑄造하는 것이다. 必要한 形態로 型을 짜 세우고 그 속에 鐵骨이나 鐵筋을 넣은 후에 Concrete를 부어 넣어서 硬化시켜 一體의 構造體를 만드는 것이다. 이 構造體에는 莫大な量의 Cement가 使用되는데 Concrete를 만드는 作業法으로는 現場에 直接 作業施設를 架設하여서 Concrete製造와 運搬注入 등의 作業을 하는 方法인데 Concrete의 品質管理가 不充分하고 作業能率이 低下되고 假設費가 높아진다.

最近에는 一定場所에 Cement骨材, 喷等의 材料 및 Concrete製造施設를 完備한 工場을 建築하여 注文에 依한 所要條件에 맞는 Concrete를 工場製造하여 便利한 特殊運搬車(Truck Mixer 등)로 工事現場까지 運搬注入함으로서 Concrete의 品質management가 保障되고 工事現場의 假設費를 節約할 수 있고 作業能率向上과 工費節約를 企할 수 있는 「리니, 믹스트, 콘크리트」(Ready Mixed Concrete)가 都心地 建築工事에 많이 利用된다.

② 組積式構造材는 시멘트벽돌, 콘크리트 블록 등의 Cement製品을 工場生產하여 充分한 保養을 한 것을 現場에 運搬하여 Cement mortar로 組積하여 構築하는 것이다.

우리나라에서는 地震이 거이 없는 地域이므로 組積式構法이 가장 經濟的인 材料使用法이라 할 수 있다.

③ 架構式組立構造材는 木材나 鐵骨材에 依한 架構式의 構築法을 Cement製品으로 利用하는 方法이다. 木材는 火災腐蝕의 缺點이 있어 都心地 建築에는 不適當하고 鐵骨材는 耐火性不足 工費增大로 因하여 一般建築物에는 쓰이지 않고 特殊한 建築物에 限하여서만 利用할 수 있다. 이와 같은 木材나 鐵材보다는 有利한 Cement製品을 利用하면 防火, 耐久, 經濟面 등에 有利하므로 最近에는 工場生產의 pre-cast Concrete member를 建築材로 많이 利用되였다. 더욱이 力學的으로 有利하게 하기 위해 pre-stressed Concrete部材로 기둥, 보 등을 만든것과 其他 바닥판, 벽판, 지붕틀, 계단, 창호틀, 루바, 바고라등의 部分에 널리 利用되고 있다. 組立式施工法은 一體式이나 組積式보다 作業이 簡便하고 乾式施工이 되므로 工期를 短縮할 수 있는 利點이 있으며 더욱히 輕量化한 pre-cast Concrete部材는 保溫·防音效果도 있고 高層建築의 荷重輕減에도 도움이 되며 앞으로 많이 利用될 것이다.

b) 修裝材

① Cement mortar은 構造體表面을 保護美化하기 위하여 美匠材를 씨워지며 內外壁面, 바닥 천장등에는 mortar 바탕을 바른 후에 더욱美化効果를 내기 위하여 着色 mortar를 色칠하거나 石板이나 태라조, 타일 등을 Cement mortar로 붙이기도 하며 水性塗裝을 하는 경우도 있다. Cement mortar은 灰色이지만 硬度가 크므로 모든 修裝의 바탕層으로 바르는 材料로는 不可避한 것이다. 회반죽 tex 붙임등의 바탕도 Cement mortar로 바탕바르기를 한 후에 다른 마감施工을 하게된다.

② 人造石은 內外壁面, 體面등에 널리 利用되는데 그 原料로서는 白시멘트와 顏料, 種石등인데 白시멘트도 portland Cement의 一種이다. 普通人造石은 Portland Cement와 石灰를 白시멘트 代用으로 할 수도 있고 高級人造石은 Terrazzo

◇ 建築과 시멘트 ◇

라 하는데 이것은 工場製品으로 하여 現場에서는 Cement mortar로 바탕에 붙어대는 경우가 많다.

③ Cement tile 및 Cement board는 一定한 形態의 鎚은판으로 工場製造하여 工事現場에 運搬하여 바탕에 덮거나 붙이는 것이다. 시멘트가 와는 Cement mortar로 기와形으로 工場生產한 것을 傾斜지붕에 덮어서 지붕防水에 쓰이며 Cement 板은 所要치수의 板으로 만드려 平지붕의 防水層을 느루는 保護板으로 깔아덮는 경우도 있고 工場, 倉庫, 步道등의 床面을 鋪裝하는 경우도 있다. 石綿 Cement 製品으로 slate를 만드려 기와代用으로 쓰기도 한다.

④ 設備材料로는 흙관(Concrete pipe)은 上下水道管으로 鑄鐵代用으로 쓰이고 Cement mortar管은 下水管 Cable管 등으로 쓰이며 石綿Cement管은 煙筒, 排氣管 등에 쓰인다. 그밖에도 水槽沿槽, 污水管, Sink 등을 Cement 製品으로製作하여 利用하는 경우도 있다.

4. 結論

시멘트와 建築은 不可分離의 關係가 있는 것

(39面에서)

의 經過에 따라 容積을 變化시키는 것이 보통인 것이다. 따라서 물탈 끌마이에 자세히 보면 실금이 있는 것을 손쉬움계 發見할 수 있으며 이것은 이러한 種類의 原因도 있는 것이다. 이것은 시멘트와 물과의 化學反應에 의하여 硬化하니까 이러한 容積變化는 시멘트自體의 特性에 의한다고 하여도 過言이 아닌 것이다. 따라서 시멘트生産工場에서는 可能한限 容積變化가 작은 시멘트를 供給하게 特別한 힘을 써야 마땅할 것이다.

시멘트의 品質은 建築工事에 있어서는 以上과

으로 Cement의 需要量의 絶對多數가 建築工事에 쓰여지므로 建築工事의 增加는 곧 Cement 生產量의 增加를 要하게 된다. 우리나라의 實情으로보아서 昨年度까지는 國內 Cement 生產量이 不足하여 工事盛需期에는 Cement의 品質狀態가 생겨서 不得已 工事着工前에 Cement를 購入貯藏하여 놓고서야 工事計劃을 할 정도 이였으므로 使用時에는 一部風化된 것을 쓸수밖에 없었으므로 Cement의 質的檢討를 할 餘裕조차 없었다.

多幸히 今年度부터는 生產量이 約 570萬t 인데 國내需要量은 約 539萬t 이므로 輸出量을 約 20萬t 으로 보고도 約 11萬t의 餘裕를 가지게 된다니 기쁜일이다.

이제부터는 量的增產도 必要하지만 品質改善을 위하여 研究를 傾注해 주길 바란다. 鐵鋼材도 High-bar 即 高強度鐵筋이 生產되므로 이에 어깨를 겨누워 高強度 시멘트의 生產도 可能할 줄로 안다.

시멘트界의 發展을 慶祝하면서 앞으로 더욱 분발을 期待하는 바이다.

같이 說明한 強度面과 凝結時間 그리고 體積變化以外에도 여러가지 性質이 생각되어지지만 대개는 이러한 特性值에 의하여 시멘트의 品質이 決定되어야 한다고 생각되어도 過言은 아닌 것이다.

따라서 시멘트 生產에 있어서 이러한 點에 格別히 注意하여 研究의 焦點을 두고 시멘트品質向上에 積極的인 努力を 加하여 韓國의 시멘트工業의 앞날을 더욱 開拓하여 國際的으로 뛰지지 않는 艱固한 基盤을 마련하여 출것을 建築을 專門으로하는 工學徒로서 당부하는 바인 것이다.