

混和劑인 鹽化칼슘의 콘크리트 強度에 미치는 影響에 關한 研究

A study on the Effect of Calcium Chloride Admixture on
strengths of Concrete

全 賢 雨* · 林 鍾 國**
Hyun Woo Jun Chong Kook Lim

Summary

In many cold weather concrete construction jobs calcium chloride CaCl_2 , can be used safely as an accelerating admixture.

For producing satisfactory concrete during cold weather calcium chloride is used to develop the level of strength required in a shorter period by obtaining higher early strength, the resulting increase in heat of hydration.

In this paper, to get adequate data and information of the effect on strength of concrete in using calcium chloride as an accelerating admixture, Portland cement (Type I), High-early-strength cement (Type II) and Pozzolans cement with certain 1.5 percentage of calcium chloride by weight of the cement were tested.

As the result of this experiment, followings were founded:

1. At the 1.5 percent of calcium chloride cement ratio, the early strength was accelerated to the highest level, and some 1.5 percent of calcium chloride cement ratio was suitable for the stabilization of the concrete structures.

2. For Some 50 percent of Water Cement ratio was suitable, making good Concrete in the Cold weather by admixture of Calcium Chloride.

3. The concrete of Pozzolans cement in early strength was weak but that in later rised by

degree.

4. As obtaining higher early strength the curing period can be reduced, but the finishing work should be done as early as possible.

I. 序 論

普通포트랜드 시멘트는 1824年 英國人 J. Aspdin에 依하여 發明된 以來 近代土木 建築 材料로서의 役割은 실로 막중한것이며 鐵材와 함께 各種 土木 및 建築工事에 莫大한 量이 使用되고 있다. 現在 우리나라는 國家經濟復興을 為한 水利 土木工事 以外 數種의 土木工事が 어느때 보다 盛行하고 있는 요즈음 寒中工事에 必要한 諸施設도 없이 工期의 理由로 아무렇게나 콘크리트 施工하여 그 構造物이 가져야 할 壽命과 機能을 發揮못시키는 일이 많다. 이터한것이 國家經濟復興을 沮害되는 原因이 된다고 生覺할때 이들 工事에 가장 適合한 시멘트 使用이 절실히 要望되고 있는 現時點에 筆者가 發表코자 하는 것은 寒中 콘크리트 工事에 있어서 混和劑인 鹽化칼슘(CaCl_2)을 콘크리트 配合時に 使用하여 水和熟을 높여 콘크리트 硬化를 促進시킴으로서 콘크리트의 養生 期間을 短縮하고 보다 安全하고 良好한 構造物을 만들어 凍害의 危險을 防止하고자 한다. 鹽化칼슘을 一般 포트랜드시멘트(Type I)과 早強시멘트(Type II) 및 포조란시멘트에 對한 重量比^(*) 1.5%을 添加시켜 콘크리트의 初期強度를 最大限으로 높여 寒中工事 期間을 短縮하고 아울러 寒氣가 콘크리트에 미치는 惡影響을 防止하고 보다 經濟的인 構造物을 만들고자 本試驗을 實施하였으며 다음과 같은 몇가지 結果를 얻었기에 報告하는 바이다.

*農振公, 農工試驗所

**安城農業高等專門學校

II. 使用材料 및 方法

1. 使用材料

表-1

시멘트試驗成績

種目 區分	比重 (m ³ /gr)	粉末度 (始發終結) (分)(時間)	凝結 安全 性	引張強度 (kg/cm ²)		壓縮強度 (kg/m ²)		ignit. ion Loss	Insolubl Residus	SO ₃	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	備考	
				7日	28日	7日	28日										
一般 (Type I)	3.15	3,289	220	5,300	1223	023,8	176	288	1,01	1,46	1,72	2,62	21,36	4,56	3,68	63,55	
早強 (Type II)	3.12	4,500	140	3,45	安全	35,0	37,1	292	380	1,33	0,37	2,54	2,41	21,03	6,60	3,80	—
포조란	2.89	4,512	85	2,30	"	28,0	34,3	182	320	3,07	0,25	2,89	2,25	—	—	—	—




사진 1. 早強시멘트(Type II)



사진 2. 포조란시멘트

나. 잔골材

(1) 漢江에서 產出된 잔골材와 安養 清溪川에서 產生되는 잔골材를 다음과 같이 粒度調節하여 잔골材試料로 使用하였다.⁽⁶⁾ 그의 品質 및 粒度는 表-2 및 그림-1과 같다.

表-2 잔골材物理試驗結果

種目 區分	比重	吸水率 %	單位 重量 g/cm ³	No 200 番篩通 過率		安全性	有機物	備考
				%	kg/cm ²			
漢江	2.60	0.74	1,541	0.62	0.12	良好		
清溪川	2.55	1.47	1,592	1.28	1.24	"		
混合	2.58	0.97	1,557	2.58	1.03	"		




그림 1. 잔골材篩通過率(Gradation Curve)




그림 2. 混合百分率表示

本試驗에 使用한 材料는 다음과 같다.

가. 시멘트

시멘트의 種類 및 品質은 다음 表-1 과 같다.




그림 3. 진골재 통과율 그림표
(Gradation Curve)

다. 굵은骨材

本試驗에 使用된 굵은 骨材의 採取場所는 漢江에서 產出한 것이며 그의 品質은 表-3과 같고 굵은 骨材의 最大寸數는 25mm로 하였으며 그의 粒度는 人爲的으로 限界曲線에 맞추었다. 그의 結果는 다음 그림-4와 같다.

表-3 굽은骨材物理性試驗結果

種目 區分	比重	吸水率 %	單位重量 kg/m^3	磨耗率		FM	備考
				100R	500R		
漢江	2,64	0,71	1,664	5,4	28,0	6,00	




그림 4. 굽은 골재 체통과율 그림표
(Gradation Curve)

라. 鹽化칼슘(CaCl_2)

鹽化칼슘中에 塊狀 粒狀의 것은 無水物이거나 結晶水($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)를 갖고 있으며 固形物은 72—78%의 CaCl_2 를 包含하고 있다. 本試驗에 使用한 CaCl_2 은 乾燥用 粉末狀態로 된것을 使用하였다.

2. 試驗方法

가. 實驗計劃

(1) 凝結測定

三個會社製品인 普通포트랜드 시멘트(Type I)과 早強시멘트(Type II) 및 포조란 시멘트의 凝結硬化促進過程을 調查하기 為하여 KSF5103(Time of setting of Cement by gillmore needle method)에 準하였다.^(*)




사진 3. 시멘트凝結時間測定(K.S.F5103)

(2) 供試體 製作

供試體 製作은 KSF 2403에 準하고^(*) 15cm × 30 cm이 되는 圓柱體의 것을 使用하였으며 脫型은 24時間後에 하고 養生은 恒溫恒濕室에서 各各材令別로 養生시켜 材令 1日, 2日, 3日, 7日 및 28日에 對한 壓縮強度를 測定하였다.

(3) 單位시멘트量 決定

시멘트量을 $330\text{kg}/\text{m}^3$ 로 하고 물시멘트比를 土木工事를 考慮하여 48%, 50%, 55%, 60%로 各各 取하고 이에 따른 슬럼프(Slump)值量 各各 測定하여 보았다.^(*)



사진 3. 슬럼프測定

(4) 鹽化칼슘 混合量

單位시멘트量 330kg 에 對하여 CaCl_2 의 混合量을 시멘트重量比에 1.5%로 添加시켰다.^(*)

나. 配合設計

굵은 骨材의 最大寸數는 25mm로 하고 真骨材는 混合混筋粒度를 갖인 것을 使用하였으며 配合設計는 表-4와 같다.

表-4

콘크리트配合設計表

種別 區分	물-시멘트	S/A	Slump	單位水量 (kg/m ³)	CaCl ₂ 1.5%	單位材料量 kg/m ³			備考
						시멘트	잔骨材	굵은骨材	
一般 (Type I)	% 48	% 37	cm —	159	4.95	330	707	1.227	$\frac{CaCl_2}{Cement} \times 100 = 1.5\%$
	50	39	3.5	165	4.95	330	730	1.161	
	55	39	9.0	182	4.95	330	712	1.135	
	60	39	20.0	192	4.95	330	606	1.108	
早強 (Type III)	48	37	—	159	4.95	330	707	1.224	"
	50	39	2.5	165	4.95	330	728	1.164	
	55	39	8.0	182	4.95	330	172	1.132	
	60	39	16.5	192	4.95	330	694	1.108	
포조란	48	37	—	159	4.95	330	696	1.211	
	50	39	4.5	165	4.95	330	720	1.145	
	55	39	7.0	182	4.95	330	702	1.119	
	60	39	21.0	192	4.95	330	686	1.092	

III. 試験結果 및 考察

以上의 試験結果를 要約하면 다음과 같다.

1. 시멘트의 凝結 硬化 促進




그림 5. 凝結時間測定

시멘트의 응결시험結果는 그림-5와 같다.

TYPE I c=500gr w=125cc	TYPE III c=500gr w=137cc	포조란 c=600gr w=130cc
室溫 21°C = 軟度 26±1 溫度 65% 10°C		

그림-5에서 보는 바와같이 CaCl₂를 TYPE I, TYPE III 및 포조란시멘트에 각각 添加하였을때 CaCl₂를增加使用함에 따라 凝結 硬化 促進現象이急速해짐을 볼 수 있었다. 高村의 “콘크리트製品의 促進에 관한研究”⁽²⁾에서 本試験結果와同一하였거나 와 李의 “콘크리트混合材料에對한研究”⁽¹⁰⁾에서 도一般시멘트(TYPE I)에 CaCl₂ 4%以上을混合하면 急結現象을 이르킨다고 한바 있다. 그리고 市綱의 “콘크리트製品의 促進養生에 關한實驗”⁽⁴⁾에서는 單位水量을一定히하고 CaCl₂添加量을 시멘트重量比에 따라增加할 때 促進度가 CaCl₂의增加量에 따라急進한다고發表하였다. 農工誌 13卷2號筆者의 鹽化カルシウム이 ドロタード의 強度에 미치는 영향에 관한研究⁽⁶⁾에서發表한 ドロタード 強度試験結果은 本實驗結果와 거의 비슷한結果를 나타내며 早強시멘트(TYPE III)와 포조란시멘트重量比에 3%의 CaCl₂를添加하여 보면 試片을 만들기도 전에一部에서는 結急하는現象을 보여 주었다. 이러한 急結現

象의 원인으로 초기강도는 증진하나 후기강도는漸次로 떨어짐을 알 수 있겠다. 이러한原因是 콘크리트의 수화작용이 충분치 못하여 일어나는 것이라하겠다. 본실험에서 보면 혼합수가 골고루 흡수되 기전에 일부에서 급结로 龟裂의 현상도 찾을 수 있었다. 이러한 원인으로 생긴 龟裂은 時日이 經過함에 따라 外氣에 따른 物理的 化학의 鉻化를 받아 콘크리트 강도가 점차로 하락되어 風化作用으로 콘크리트가 破壊되는 것이라고 生覺된다.

2. 壓縮強度

壓縮強度의 試驗結果는 表-5와 같으며 材令28日에 對한 強度比는 그림-6, 7, 8, 9과 같다.

表-5 콘크리트 壓縮強度試驗結果表

w/c 區分	材令	壓縮強度 kg/cm ²						備考
		1日	2日	3日	7日	14日	28日	
一 般 (TYPE I)	48%	65	119	140	184	223	253	供試體 三個의 平均值 임
	50%	53	120	146	183	221	243	
	55%	52	94	115	149	191	215	
	60%	33	80	126	136	155	195	
早 強 (TYPE II)	48%	165	203	239	292	322	342	
	50%	155	213	225	242	287	331	
	55%	107	164	178	231	255	277	
	60%	99	152	166	211	246	274	
포 조 란	48%	48	99	136	187	230	260	
	50%	46	91	122	170	212	261	
	55%	35	80	105	146	206	227	
	60%	27	70	96	145	181	216	




그림 6. 強度比




그림 7. 強度比




그림 8. 強度比




그림 9. 強度比

以上 그림에서 보는 바와 같이材令 1日~7日에 있어서는一般콘크리트 壓縮強度보다 早強시멘트로 만든 콘크리트 壓縮強度는 平均 20%의 上昇率로增加하고 포조란 시멘트에 있어서는 平均 15%의減少率을 나타내고 있다. CaCl_2 의 使用結果로 볼 때 콘크리트의 初期強度의 目的으로 促進劑를 利用하여 蔗中에 있어서의 콘크리트 凍害를 예방하고 良好하고 安全한 高強度의 콘크리트 構造物을 經濟的으로 만드는데 앞으로 계속 연구가 이루어져야 할 問題라고 보겠다. 日本에서는 이미 超早強시멘트를 만들어 土木構造物 및 콘크리트 製品에 많이 使用하고 있는 實情이다. 日本 Concrete journal 土岐, 中島, 植田, 加藤, “超早強포트랜드시멘트를 蔗中콘크리트의 實驗⁽¹²⁾의 結果로 볼 때, w/c가 적을수록 高強度를 나타낸다고 發表했고 筆者の 實驗結果로 볼 때 이와 거의 비슷하였다. 이와 反對로 포조란은 一般시멘트 強度보다 初期에서는 멀어진을 보여 주었다. 以上의 몇 가지 試驗結果로 볼 때 TYPE I 및 TYPE II은 初期強度의 增進의 目的으로 使用할 때는 CaCl_2 의 混合範圍를 시멘트 重量比에 1.5% 内外로 定하는 것과 좋을 것으로 思料된다.

3. 물-시멘트比에 따른 스烂프值와의關係




그림 10. 물-시멘트比와 스烂프值와의關係

물-시멘트比와 스烂프치 와의 관계는 그림-10과 같고 本試驗結果에서 보면 w/c가 增加됨에 따라 스烂프值도 增加되었다.

(그림-10)의 試驗結果로 볼 때 콘크리트의 初期強度를 為해서는 w/c가 적을수록 強度가 增加하여 물-시멘트比의 影響이 큼을 알수있다. 그리고 포조란시멘트는 一般포트랜드시멘트 보다 스烂프치가 많은 것은 粉末度와 w/c와의 關係에 對한 影響이 있는 것으로 生覺되니 앞으로 粉末度와 w/c과의 關係에 對해서 계속 연구할 問題라고 生覺된다. 시멘트量을 一定할 때 w/c가 增加하면 單位水量이 增加됨으로 強度가 떨어지고 w/c가 減少하면 콘크리트 強度가 높아진다는 學說은 이미 여러 學者들의 試驗結果로 發表되었다.

4. 單位水量과 스烂프值와의 關係




그림 11. 單位水量과 스烂프치와의 關係

그림-11에서 관찰하면 單位水量을 一定히 하고水量에 依한 스烂프值의 變形過程을 測定하면 一般(TYPE I)보다 早強(TYPE III)는 스烂치가 적은 值를 보아서水量이 적게 든다는 것을 試驗에서 찾을 수 있다. 그리고 포조란에 있어서 同一한 條件下에서 單位水量에 따라 스烂프치를 測定하면 스烂프值가水量을 달리 할 때마다 異常屈曲이 생긴다. 이러한原因是 均質한 콘크리트를 만드는데 더研究가必要하겠고 만약 콘크리트施工을 한다면 세심한 注意를 하지 않으면 안되겠다. 이러한結果로 볼 때 시멘트 重量比에 CaCl_2 의 混入에 있어서水量과의 關係를 위해서는 이에 따른研究가 더必要할 줄思料된다.

IV. 摘 要

寒中콘크리트施工에 鹽化칼슘使用은 콘크리트의初期強度를 最大限으로 높여 凍害를 防止함과 經濟的인 構造物을 만들고자 하는데 目的이 있으며 試驗結果로서 그의 範圍를 要約하면 다음과 같다.

1. 鹽化칼슘을 시멘트重量比 1.5%를 TYPE I TYPE II에 混合하면 初期強度를 最大限으로 增進할 수 있고 構造物의 安全을 為해서 1.5%内外가 適合하겠다.

2. 鹽化칼슘을 混合하여 凍結의 危險을 防止하기 위한 콘크리트를 만들자면 w/c比를 50% 内外로 定해야 만이 寒中에 安全하겠다.

3. 포조란은 初期強度는 떨어지나 後期強度가漸次로 上昇한다.

4. 콘크리트의 初期強度의 增進으로 養生期間을 最大限으로 短縮시킬 수 있으므로 콘크리트 構造物의 끝손질을 早期에 實施해야 한다.

鹽化칼슘의 混入은 시멘트凝結을 促進시킬 수 있어 寒中에 있어서 凍害를 防止하고 工期를 最大限으로 短縮시킬 目的으로 工事施工 現場에서는 有効히 使用될것으로 思料된다.

引用文獻

1. A.S.T.M : Cement Lime gypsum past 9 : 1969 6.
2. 高村和秋 : コンクリート製品の 硬化促進じ關正 1954. Cement & Concrete 技術誌 No. 218
3. 洪 慎郎 : 寒中に 施工した コンクリートの 強度推定 1957. 3 建築誌 59(10)
4. 市 団榮 : コンクリート製品の 促進 養生に 關する 實驗 1965. 2.
5. 全 賢雨 : 竹骨材 混合方法에 對하여 1970. 9. 農工誌 9(62)
6. ——— : 鹽化칼슘이 모르타르의 強度에 미치는 影響에 關한 研究 1971. 6. 30. 農工誌 9(31)
7. 土岐商史 : 中島勉. 植田實. 加藤稔 : 超早強ボルトランド セメントによる 寒中コンクリートの 實驗. 1971. 5. Concrets journal p(9)
8. 齊藤鶴義. 原田理一. 植田實. 國廣悅司 : 超早強ボルトランド セメントの コンクリード製品への 利用 1971. 8. Cement & Concrete 技術誌 p(17)
9. 韓國工業規格 : 1968. 商工部
10. 李 九鍾 : 콘크리트混合材料에 對하여 1967. 洋灰誌 1(1) : 50