

# 混和劑가 콘크리트의 耐酸性과 物理的性質에

## 미치는 影響에 關한 實驗的 研究 (Ⅱ)

Experimental Studies on Influence of Admixtures on Acid

Resistance and Physical Properties of Concrete

高 在 君\*

Chae Koon Koh

各 콘크리트에 있어서 사용水量이 다른 까닭은 混和材, 混和劑 및 포조란시멘트의 워커버리티(workability)如何에 달렸으며 같은 사용水量인데도 그吸水率이 낮은 까닭은 混和材, 混和劑 및 포조란시멘트등의 分散效果의 影響이라고 생각된다. 각 콘크리트에 있어서 사용水量이 적을 수록吸水率이 적은 傾向이나 配合比가 다른 普通콘크리트에서는 이와 反對로 사용水量은 적은데도吸水率이 越等히 높은 것은 貧配合에서의 單位시멘트量이 富配合보다 顯著히 적으므로 물을 吸水할 能力이 적어 同一슬립프值에 對하여 使用水量은 적게 마련이고 또한 貧配合콘크리트는 시멘트量이 적으므로 密實하지 못하고 多孔質이 되므로 透水性이 크며 同時に吸水率이 높아지게 되는 것이다. 따라서 콘크리트 示方書에서 水密性 콘크리트를 만드는데는 반드시 물-시멘트比를 規定하는 까닭은 이 原因이라고 생각된다.

후라이애쉬를 混和劑로 使用한 콘크리트에 있어서 후라이애쉬를 X, 吸水率을 Y라고 할 때 兩者間의 關係를 圖示하면 그림 22와 같으며  $Y = 2.443 - 0.0181X$ 의 回歸直線으로 表示되었다. Ryu<sup>(23)</sup>는 후라이애쉬含量이 40%까지 增加됨에 따라 그 콘크리트의 吸水率은 減少되었다고 하였는데 이 試驗에서도 같은 傾向을 나타내었다. 후라이애쉬의 含量이 增加됨에 따라 콘크리트의 吸水率이 낮어지는 까닭은 主로 후라이애쉬와 시멘트가 同一重量일 때 그




그림 22. 吸水率과 시멘트代用의 후라이애쉬含量과의 關係


容積은 후라이애쉬가 시멘트보다 더 많으며 二次로는 후라이애쉬의 가루(粒徑)가 시멘트보다 더 잘기 때문에 結局 使用水量의 吸水能力이 크므로 된 반죽이 될 수 있기 때문이라고 생각된다. 따라서 吸水率이 낮을 수록 透水性이 적어지므로<sup>(27)(28)</sup> 후라이애쉬를 使用한 콘크리트는 水密性 콘크리트로서 有効하다고 볼 수 있으며 이는 Frederick<sup>(29)</sup>가 후라이애쉬를 使用한 콘크리트는 適量이 使用된다면 經濟的이며 繳密하고 施工軟度(workability)를 改善한다는 試驗結果를 뒷받침하고 있다. 耐酸性試驗에 있어서 鹽酸, 硝酸, 黃酸 및 磷酸의 無機酸類를 各其 0.1 規定濃度로 調劑하여 各溶液의 酸度(pH)를 測定한 바 (附錄表 2. 參照) 鹽酸, 硝酸, 黃酸, 磷酸溶液의 各 pH 값은 1.23, 1.27, 1.48 및 1.98이었으나 理論的으로 計算한 各溶液의 pH 값은 (附錄表 3. 參照) 鹽酸 및 硝酸溶液에 있어서 各各 1.0이 고, 黃酸溶液

\* 서울대학교 농과대학



과 磷酸溶液에 있어서는 각각 1.28과 1.48로서 實則值와 理論值間에는 差異가 있었는데 이는 溶液을 調劑하는데 實驗形便上 蒸溜水를 使用하지 못하고 水道물을 使用한데 主原因이 있었다고 생각된다.

Baplis<sup>(23)</sup>에 依하면 酸의 作用에 依한 콘크리트의 腐蝕은 콘크리트中의 碳酸칼슘分( $\text{CaCO}_3$ )이  $\text{H}^+$  이온에 依하여 溶解되며 오로지  $\text{H}^+$ 이온의 濃度에 달려 있다고 하였는데 萬一 이것이 事實이라면 實際의 各酸溶液의 酸度가 理論的 酸度보다 더 높았으므로 實測한 結果는 理論的인 腐蝕量보다若干 적으리라고 보나 이 試驗은 各 콘크리트의 絶對的인 腐蝕量보다 相對的인 腐蝕量을 구하여 各混和콘크리트의 效果를 比較하면 研究目的을 達成할 수 있으므로 實測結果로서 滿足할 수 있다고 본다.

酸의 種類에 따라 各 콘크리트의 腐蝕率은 有意味이 認定되었으므로 그 腐蝕率을 比較하면 鹽酸 > 硝酸 > 黃酸 > 磷酸의 順位로 表示되는데 이 順位는 各溶液의 酸度의 強弱順位와一致되고 있어 이 結果에 依하면 Baylis의 報告와 같이 콘크리트의 腐蝕은 酸의  $\text{H}^+$  이온이 가장 큰 役割을 하고 있다고 생각되며 이는 콘크리트의 主化合物인 碳酸칼슘의 溶解度는 solution中的  $\text{H}^+$  이온濃度에 依하여 따라서  $\text{H}^+$  이온濃度가 클 수록 그 溶解度도 커지므로  $\text{H}^+$  이온濃度가 큰 酸溶液에 露出된 콘크리트는 더욱 많은 侵蝕을 받게 될 것이다. 콘크리트의 腐蝕을 單純히 酸의  $\text{H}^+$  이온과 碳酸칼슘의 化學反應에基因된다고 하면 그 化學反應은 다음 式과 같다.





따라서 鹽酸과 硝酸溶液의 경우 콘크리트의 腐蝕은 各酸과 碳酸칼슘과의 化學反應에 있어서生成되는 物質이 完全히 물에 溶解되므로 콘크리트는 容易하게 侵蝕되어 腐蝕되는 것이며 試驗結果이 事實이明白하게 되었다.



그러나 黃酸과 磷酸solution의 경우 各酸과 碳酸칼슘과의 化學反應에 依하여生成되는 物質은 물에 溶解되지 않는 物質로서 이들 黃酸칼슘( $\text{CaSO}_4$ ) 및 磷酸칼슘( $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ )은 酸으로 侵蝕된 콘크리트의 表面을 被覆하므로 腐蝕層의 内部에 새로운 酸의 接觸이 防止되어 콘크리트에 對한 酸의 侵蝕作用을 滞止 또는 遲延시킬 수 있을 것이다. 또 碳酸칼슘과 磷酸의 化學反應에서 생기는  $\text{CaHPO}_4$ 나  $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 도 그 溶解度는  $\text{CaCl}_2$ 나  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 에 比하면 僅

少하여 磷酸의 콘크리트에 對한 腐蝕作用은 如何間 鹽酸이나 硝酸에 比하면 微弱한 것이 될 것이다.



그러나 이 試驗에서 콘크리트의 腐蝕은 各溶液을 2週間 間隔으로 바꿀 때마다 腐蝕部分을 솔질하여 除去하였으므로前述한 바와 같이 碳酸칼슘과 酸의 化學反應에 依하여 生成되는 物質의 被覆作用의影響을 적으리라고 생각되며 따라서 콘크리트의 腐蝕은 主로 酸의  $\text{H}^+$ 의 作用이라고 볼 수 있다.

후라이애쉬를 混和材로 使用한 콘크리트에 있어서 Ryu<sup>(22)</sup>에 依하면 후라이애쉬의 含量이 增加됨에 따라 콘크리트의 腐蝕率은 減少하는 傾向이라고 밝히고 耐酸性 콘크리트를 만드는데 후라이애쉬含量을 40% 까지 使用할 수 있다고 하였으나 이와 反對로 이 試驗에서는 그림 23에서 보여준 바와 같이




그림 23. 0.2N 酸溶液에서 8週間 露出後 腐蝕率과 시멘트 代用의 후라이애쉬含量과의 關係

후라이애쉬含量이 增加됨에 따라 콘크리트의 腐蝕率도 增加하고 있다. 이와 같은 試驗結果의 差異는 主로 후라이애쉬의 物理的性質과 化學的成分의 差異에 基因되는 것으로 생각하며 따라서 耐酸性 콘크리트를 만들기 위해서는 國產후라이애쉬를 混和材로 使用하기 前에 후라이애쉬의 品質改善이 先行되어야 할 것이라고 생각한다.

그러나 混和劑로 후라이애쉬와 포조리스를 各各 使用한 콘크리트는 物理的性質의 改善뿐만 아니라 耐酸效果가 認定되었으므로 耐酸性 콘크리트를 만드는데 國產후라이애쉬를 混和材로 使用하려면前述한 바와 같이 그 品質改善이 先行되어야 하지만 混和劑로 使用한다면 現製品을 그대로 使用하여도 無妨할 것이다.

포조리스는 후라이애쉬와 같이 耐酸的 效果가 認定되었는데 빈 솔레진은 콘크리트의 物理的性質에 있




그림 24. 5時間煮沸 吸水率과 材令3月 強度와 0.1 酸溶液에 8時間 露出後 腐蝕率과의 關係

에서는 포조리스와 比等한 效果를 나타내었으나 耐酸에 있어서는 逆効를 나타내었으므로 특히 耐酸性 콘크리트를 만드는데는 混和劑의 選擇에 留意하여야 할 것이다.

貧配合콘크리트가 各 溶液에 있어서 腐蝕率이 顯著히 높은 까닭은 Elliott<sup>(18)</sup>가 말한 바와 같이 콘크리트의 品質이 낮을 수록 腐蝕은甚하였다는 結果와一致되며 當然한 結果라고 생각된다.

各 酸溶液에 있어서 各種 콘크리트의 腐蝕率과 壓縮強度 및 吸水率과의 關係를 考察하여 보면 그림 24와 같이 各 溶液別로 腐蝕率의 順位에 따라 配列하고 이에 對應하는 各 콘크리트의 壓縮強度 및 吸水率을 比較할 때 3者間에는 相關性이 없었다. 普通 콘크리트의 경우라면 이 3者間에는一般的으로 腐蝕率이 적을 수록 壓縮強度는 크고 吸水率은 낮은 傾向을 나타내게 되나 다른 콘크리트에 이런 關係가 成立

되지 않는 까닭은 콘크리트에 사용한 混和材, 混和劑 및 混合시멘트등의 影響때문이라고 볼 수 있으며 即同一한 混和材라 하더라도 그含量의 差異, 混和劑 및 모조란의 化學的成分의 差異에 따라 콘크리트의 壓縮強度, 吸水率 및 腐蝕率에 미치는 影響은 相異할 것으로 생각된다.

耐酸試驗의 一環으로 實施한 腐蝕後 콘크리트의 壓縮強度에 있어서 腐蝕前材令 3月 強度와 比較한 바 각 溶液에 있어서 腐蝕後 壓縮強度는 腐蝕前보다 顯著히 低下되었는데 이는 腐蝕으로 因하여 콘크리트의 接着劑인 시멘트가 溶解되므로서 密着된 骨材間의 附着力이 減少되며 同時に 多孔質 콘크리트가 되기 때문이라고 생각되고 이로 因하여 콘크리트의 吸水率은 腐蝕前보다 높아질 것으로豫想된다. 따라서 酸의 作用은 콘크리트를 腐蝕시킬 뿐만 아니라 마침내 物理的性質의 低下를 招來할 것이明白하다.

## V. 結論

콘크리트는一般的으로 壓縮強度가 높고 吸水率이 낮은 物理的性質이 要望되나 使用目的이나 立地條件에 따라서 前記한 物理的性質은勿論 化學的抵抗性에도 強한品質이 要望되는 것이다. 그러나 콘크리트의品質에 關與된 物理的性質과 化學的抵抗性을 同時に 滿足시킬 수 있는 配合設計는 決코單純한 것은 아니다.

普通콘크리트의 配合設計에 있어서 콘크리트의品質에 關與되는 諸要因은 配合比, 使用水量, 骨材選擇, 養生 및 施工方法 등이다. 이 중에서 가장 important한 要因은 配合比로서 富配合일 수록 콘크리트의品質은 좋았거나 이 配合設計方法은 高價인 多量의 시멘트 使用量에 比하여 品質改善은 그렇게 바람직하지 못하며 結局 그 콘크리트는 非經濟的으로 되는 것이다. 따라서 콘크리트의品質을 經濟的으로改善하는 方案으로서는 低廉한 混和材나 또는 混和劑 그리고 混合시멘트를 使用한 콘크리트를 普通콘크리트의品質과 比較検討한 바 다음과 같은 結論을 얻을 수 있다.

후라이애쉬를 混和材로 使用한 콘크리트에 있어서 후라이애쉬 10% 콘크리트는 普通콘크리트보다 吸水率은 改善되었지만 強度나 耐酸性은 도리어 低下되었으며 이들 間의 差는 크지 않고 거의 比等한品質을 나타내고 있다. 후라이애쉬 20% 콘크리트는 強度와 吸水率이 共히 改善되어서 物理的性質에 있어서는 바람직한 콘크리트가 되나 耐酸性은 低下

되었다. 그리고 후라이애쉬 30% 콘크리트는 早期強度는 顯著히 낮았으나 晚期(3月以後)強度는 더 높고 吸水率은 顯著히 改善되었으므로 萬一 早期強度를 補強하거나 또는 早期強度가 不必要한 條件인 경우에는 高價의 시멘트量을 低廉한 후라이애쉬로 30% 까지 代用할 수 있어 가장 經濟의인것이 될 수 있다. 그러나 耐酸性은 더욱 低下되어 있으므로 이 實驗에서 耐酸效果가 가장 높은 포조리스混和劑를 使用하여 耐酸性을 增進시키고 또한 早期強度를 補強하기 위하여 強시멘트를 混用하는 것은 바람직한 일이다.

混和劑로서 후라이애쉬를 使用한 콘크리트는 포조리스, 빈솔레진을混和劑로 使用한 콘크리트와 같이 強度나 吸水率이 다 같이 顯著히 改善되어 物理的性質에 있어서 效果의일 뿐만 아니라 化學的耐酸性에 있어서도 포조리스를 使用한 콘크리트와 함께 어느 處理보다 效果의이었다. 따라서混和劑로서 후라이애쉬와 포조리스는 콘크리트의 物理的性質의 改善은 물론 化學的耐酸性增進에도 效果의이었으나 빈솔레진은前述한 바와 같이 콘크리트의 物理的性質을 改善하는데는 效果의인데 耐酸에 있어서는 逆効가 나므로 耐酸性콘크리트를 配合設計할 때 混和劑의 選擇과 使用이 考慮되어야 한다.

普通시멘트와 異質의인 포조란시멘트를 使用한 콘크리트에 있어서 壓縮強度는 어느 處理보다 改善되었으나 吸水率은 각 混和劑콘크리트와 후라이애쉬 30% 콘크리트보다는 높지만 이밖의 處理보다는 낮으므로 物理的性質을 改善하는데는 效果의이라고 認定되나 耐酸性이 顯著히 低下되었으므로 酸溶液이나 酸性土壤에 露出되는 콘크리트의 配合設計에는 不適當하며 다만 耐酸性이 고려되지 않는 立地條件이라면 포조란시멘트는 普通시멘트보다 價格이 더욱 低廉하므로 후라이애쉬 30% 콘크리트와 함께 經濟의인 것인 될 수 있다.

普通콘크리트에 있어서 富配合(1:2:4)과 貧配合(1:3:6)과의品質을比較할 때 富配合일수록 壓縮強度가 높고 吸水率은 낮으며 耐酸性이 強하였다. 따라서 콘크리트에 있어서 配合比는 콘크리트의品質에 가장 important한 要因이라고 認定된다. 耐酸試驗에서 酸의 作用에 依한 콘크리트의 腐蝕은 酸溶液의濃度, pH 및 酸의種類에 따라 달라짐을 알게되고 腐蝕過程에 있어서 溶液의 pH變化는 pH가 낮은 鹽酸이나 硝酸溶液에서 더크고 pH가 높은 黃酸이나 磷酸solution에서는 더 적으며 溶液의 pH變化가 클수록 腐蝕率은 높았는데 이것은 化學反應의

促進되는 때문이라 생각한다. 콘크리트에對한 酸의作用은 콘크리트의腐蝕뿐만 아니라 콘크리트의壓縮強度의減退에도顯著히關聯되었으며 이것은 콘크리트의腐蝕으로因하여 콘크리트의接着劑인 시멘트가溶解되므로密着된骨材의接着이풀리기 때문이다. 따라서 콘크리트의吸水率도크게變化될 것으로생각된다.

以上과 같은結論을集約하면 콘크리트의物理的性質을보다經濟적으로改善하기위해서는普通시멘트를單用하는것보다는混和材나混和劑및混合肥시멘트등을使用하는것이效果의이고 또한 이들의選擇使用은多樣의이었다. 그러나物理的性質과耐酸性을兼備한品質로改善하기위해서는포조리스나후라이애쉬를混和劑로使用하는것이 가장效果의이었다.

따라서立地條件이나使用目的에 따라要望되는 콘크리트의性質 또는品質에 알맞는配合設計를하는 것이經濟적으로 콘크리트의品質을改善하는데效果의인方法이라고생각하며 특히酸溶液이나酸性土壤에露出되는 콘크리트라면耐酸的配合設計가品質改善에 더욱重要한 것이다.

## VI. 摘 要

이研究는 콘크리트의品質改善의一環으로 콘크리트의物理的性質은勿論酸의侵蝕에對한化學의抵抗性을增進하는配合設計를究明하고자企圖하였다.

各種 콘크리트의配合設計에 있어서普通시멘트를單用,普通시멘트에混和材로서后라이애쉬를시멘트量의 10%, 20%, 30%水準으로各各代用,混和劑로서서멘트量의 10%인后라이애쉬, 포조리스 및 빈솔레진을各各普通시멘트에添加, 그리고混合시멘트인(포조란含量 20%)포조란시멘트의單用등으로·KS規定에依據하여供試體를만들었다.

다. 壓縮強度試驗은材令 7月, 28日, 3月 및 6月强度를測定하였으며吸水率試驗은煮沸法에依하여 5時間끓은물에서浸漬시킨후吸水率를測定하였고耐酸試驗은鹽酸, 硝酸, 黃酸 및 磷酸의各0.1規定濃度의溶液에서 8週間露出시킨후腐蝕率를測定하였다. 이때各solution은 2週마다새로운溶液으로바꾸고 同時に腐蝕部分을鐵線부착으로去除하였다.

이와같은試驗結果를要約하면 다음과 같다.

1. 후라이애쉬를混和材로使用的콘크리트에 있어서후라이애쉬含量에 따른콘크리트의品質을普通콘크리트와比較하면

나. 후라이애쉬의含量이 10%인콘크리트에서吸水率은改善되었지만强度나耐酸性은도리어低下되었으며이들間의差는적었으므로거의比等한品質을나타내었다.

나. 후라이애쉬의含量이 20%인콘크리트는强度와吸水率이다같이顯著히改善되었으므로物理的性質에있어서는바람직한콘크리트가되나耐酸性은더욱低下되었다.

다. 후라이애쉬의含量이 30%인콘크리트는早期強度가顯著히낮았으나晚期(材令 3月以後)强度는도리어더높고吸水率은顯著히改善되었으므로萬一早期强度를補強하거나또는早期强度가不必要한條件인경우라면高價의시멘트量을低廉한후라이애쉬로30%까지代用할수있어서가장經濟의것이될수있다. 그러나耐酸性은더욱低下되었으므로후라이애쉬의品質을改善하거나耐酸效果가가장높은포조리스混和劑를使用하여耐酸性을增進시키고또한早期强度를補強하기위하여투강시멘트를混用하는것이바람직한일이다.

2.混和劑로서후라이애쉬, 포조리스및빈솔레진을使用한콘크리트에있어서混和劑의種類에따른콘크리트의品質을普通콘크리트와比較하면

가. 후라이애쉬를使用한콘크리트는强度나吸水率이다같이顯著히改善되어物理的性質에있어서效果의일뿐만아니라耐酸性에있어서도效果의이므로耐酸性콘크리트의配合設計에있어서후라이애쉬는低廉한混和劑가될수있다.

나. 포조리스를使用한콘크리트는후라이애쉬를混和劑로使用한콘크리트와같이强度나吸水率은물론耐酸에있어서도改善되었으므로포조리스는후라이애쉬와함께콘크리트의物理的性質및化學的抵抗性등콘크리트의品質改善에가장效果의混和劑이다.

다. 빈솔레진을使用한콘크리트는强度나吸水率에있어서는후라이애쉬나포조리스를使用한것과같이改善되고그效果도比等하였으나耐酸에있어서는物理的性質과는달리逆効를나타내고있어耐酸性콘크리트의配合設計에있어서混和劑의選擇使用이配慮되어야한다.

3.混合시멘트인포조란시멘트를使用的콘크리트는强度에있어서는어느콘크리트보다顯著히改善되었으나吸水率은各混和劑를使用한콘크리트와후라이애쉬30%콘크리트보다는높지만이밖의콘크리트보다改善되었으므로物理的性質을改善하는데는比較的effect의이라고認定되나耐酸性에있

에서는 후타이애쉬 30% 콘크리트와 함께 顯著히 低下되었으므로 耐酸性콘크리트의 配合設計에는 不適當하다.

4. 普通콘크리트에 있어서 富配合(1:2:4)과 貧配合(1:3:6)과의 品質을 比較하면 富配合일수록 壓縮強度가 높고 吸水率은 낮으며 耐酸性이 强하여 콘크리트의 配合比는 品質에 關聯되는 가장 重要한 要因이라고 認定된다.

5. 콘크리트의 物理的性質만을 改善하기 위해서는 普通시멘트를 單用하는 콘크리트보다 適量의 混和材나 混和劑 및 포조란시멘트를 使用하는 것이 經濟的이며 効果的이나 耐酸性을 同時に 改善하기 위

해서는 混和劑로서 후라이애쉬나 포조리스를 使用하는 것이 좋을 것이다.

6. 耐酸試驗에서 콘크리트의 腐蝕은 酸溶液의 濃度, pH 및 酸의 種類에 따라 다르며 또한 腐蝕過程에 있어서 溶液의 酸度가 낮을 수록 pH의 變化範圍가 크고 이 pH範圍가 클 수록 化學反應이 促進되므로 腐蝕率은 높다.

7. 콘크리트에 對한 酸의 作用은 콘크리트의 腐蝕뿐만 아니라 壓縮強度의 減少에도 顯著히 關聯되 있으므로 콘크리트의 吸水率도 크게 變化될 것이며 따라서 腐蝕에 依하여 콘크리트의 物理的性質은 더욱 低下됨을 알 수 있다.

## 引　用

1. American Society for Testing Materials(1958) : ASTM Standard, part 5. pp. 173~80.
2. \_\_\_\_\_( ): \_\_\_\_\_, part 4, pp. 400~2
3. American Concrete Institute(1956) : Building Code Requirements for Reinforced Concrete(ACI 318-56)
4. \_\_\_\_\_(1941) : ACI Manual of Concrete Inspection, p.90
5. Alway, F.J.(1922) : Disintegration of Cement Tile in Peat, Jour. Amer. Peat Soc., Vol.15, No. 31, pp.15~25
6. 青木, 鈴川(1954) : 日本技術年報 p.119
7. Blount, Bertram(1970) : Cement, Longmans, Green and Co.,
8. Charles D.H., Robert C.W. and Samuel M.S., (1959) : Hand Book of Chemistry and Physics, 38th Edition, Chemical Rubber Publishing Co., p. 1645
9. 張權烈, 趙載英(1968) : 驗統計分析法, 鄉文社
10. 趙載英, 白雲鵬, 朴弘來(1952) : 統計的方法, 鄉文社
11. 東亞日報社(1970) : 東亞年鑑 p.551
12. Davis, R. E.(1950) : Use of Pozzolans in Concrete, Jour. Amer. Concrete Institute. Vol. 21. No.5, pp.377~84
13. Elliott, G. R. B. (1923) : Effect of Organic Decomposition Products from High Vegetable ContentSoils upon Concrete Drain Tile, Jour. Agr. Res., Vol. 24, No.6, pp.471~500
14. Fulton, A. A., Marshall, W.T. (1956) : Use of Fly Ash and Similar Materials in Concrete, Proc. Institute, Civil Engrs., Vol.5. part1, No. 6, pp.714~30
15. George, E. Large (1957) : Reinforced Concrete Design, The Ronald Press Co.
16. 近藤泰夫, 坂靜雄(1965) : コンクリート工學 ハンドブック, 朝倉書店, p.127
17. 韓國工業規格協會(1969) : 韓國工業規格(土建編)
18. 韓國洋灰工業協會(1967) : 洋灰工業, 第20輯, p.80
19. \_\_\_\_\_( ): \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, P 104~5
20. \_\_\_\_\_(1970) : The Cement Industry in Korea, pp.4~5
21. 韓基硝, 吳才燮(1964) : 우리나라 農作地의 土壤反應(pH)에 關하여, 農事試驗研究報告, 農村振興廳, 第7輯, 1卷, p.47
22. Ryu, H. Y. (1959) : Physical Tests to Measure the Durability of Concrete Drain Tile when Exposed to Acid Waters, Graduate School of Univ. of Minnesota, 199 pp.
23. 洪鵬羲, 李歌衡(1963) : 建設材料學, 文運堂
24. 許萬浩, 卞珠燮(1964) : 忠清北道 田土壤의 酸度, 農事試驗研究報告, 第7輯, 1卷, pp. 73~5
25. 飯塚五郎藏(1959) : 建築講座 材料篇, 彰國社, pp. 51~5

26. Harry Parker(1957) : Simplified Design of Reinforced Concrete, John Wiley & Sons, Inc..
27. 濱田稔(1935) : セメント及コンクリート, 共立社, 97 pp.
28. Harry A. Frederick(1944) : Application of Fly Ash for Lean Concrete Mixes Prec. Amer. Soci. for Testing Materials, Vol.44, pp.810~18
29. Howard, E.L.(1949) : Food Acids vs Concrete Jour. Concrete, vol.50, No.1, pp.16~8
30. Hughes, C. A. (1940) : Permeability, Acid and Absorption Tests of Mortars Used in Dry Tempered Silo Staves, Univ. of Minnesota, Engr. Experimental Station Tech. Paper, No.19, pp.553~78
31. H. E. Davis and George E. Troxell (1956) : Composition and Properties of Concrete, McGraw-Hill Book Co., Inc., 434 pp
32. 韓相麒(1968) : 統計學, 集賢社
33. John. R. Baylis(1927) : Corrosion of Concrete, Trans. Amer. Soci. of Civil Engrs., Vol.90, pp.791~866
34. John Minnick(1954) : Investigations Relating to the Use of Fly Ash as a Pozzolanic Material and as an Admixture on Portland Cement Concrete, Proc. Amer. Soci. for Testing Materials, Vol.54, pp.129~58
35. Joun T. Stewart(1922) : Durability of Concrete Tile in Peat, Jour. Amer. Peat Soci., Vol. 15, No.3, pp.26~32
36. 高在君, 劉漢烈(1969) : 모르타르의 耐久性에 관한研究(I), 농공학회지, Vol.11, No.3, pp. 86~97
37. 高在君(1969) : \_\_\_\_\_, (II) 농공학회지 Vol.11, No.4, pp.24~8
38. 經濟企劃院(1969) : 韓國統計年鑑(第16회) pp. 506~7
39. \_\_\_\_\_(1961) : \_\_\_\_\_(第8회) p.170
40. 建設部(1967) : 콘크리트 標準示方書
41. 國立建設研究所(1967) : 콘크리트混和材料, 技術覺書(22), 84 pp.
42. 角江登(1963) : 最新土木材料, 理工圖書, p.167
43. \_\_\_\_\_(1966) : 土木實驗(コンクリート, 土質篇), 理工圖書
44. 李台現(1958) : 實驗設計及統計分析法, 富民文化社
45. 李九鍾(1967) : 콘크리트混和材料에 對하여, 洋灰工業, 第20輯, pp 44~61
46. Lea, F.M. (1956) : The Chemistry of Cement and Concrete, St. Martins Press Inc., p.637
47. Lyon, T. Lyttleton, Buckman, Harry O., Brady Nyle C. (1952) : The Nature and Properties of Soils, The Macmillan Co., 16 pp.
48. 文定淵(1969) : 포조란시멘트에對한 考察, 洋灰工業, 第20輯, pp.32~43
49. Miller, D.G. (1948) : Durability of Concrete and Mortars in Acid Soils with Particular Reference to Drain Tile, Univ. of Minnesota, Tech. Bul. No. 180, p.80
50. Miller, D.G. and Manson P.W. ( ) : Essential Characteristics of Durable Concrete Drain Tile for Acid Soils, Trans. Amer. Soci. of Agri. Engrs., Vol.29, pp.431~41
51. \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_( ) : \_\_\_\_\_ for Alkali Soils, Trans. Amer. Soci. of Agri. Engrs., Vol.29, pp.48~5
52. Musselman, H.H. and Winter, O.B. (1958) : Durability of Concrete Drain Tiles, Michigan Agr. College Experimental Station Special Bul. No.75, pp.733~8
53. Master Builders Company (1951) : Pozzolith Concrete Control Facts, pp.2~15
54. Manson, P.W. and Miller, D.G. (1954) : Making Durable Concrete Drain Tile, Agr. Exp. Station, Bul. 426 Univ. of Minnesota, p.16
55. Murduck, L.J. (1955) : Concrete Materials and Practice, Edward Arnold Publishers Ltd., p.16
56. 三留三千男(1960) : 農業實驗計劃法, 朝倉書店
57. 日本材料試驗協會(1957) : 材料試驗便覽, 丸善社, pp.750~1
58. 日本工業規格協會(1961) : 日本工業規格便覽, セメント コンクリート, 朝倉書店, pp.81~2
59. 農村振興廳(1969) : 農事改良主要指導課題
60. 農林部(1969) : 農林統計年報, pp.368~9
61. \_\_\_\_\_(1967) : 콘크리트標準示方書 72 pp.
62. \_\_\_\_\_(1970) : 農業用수개발사업총람 p.194
63. 內務部(1959) : 大韓民國統計年報(第6회) p.19

1. \_\_\_\_\_ (1960) : \_\_\_\_\_ (第7回)  
p.59
2. 農協中央会 (1970) : 農協調査月報(10月)p. 103
3. \_\_\_\_\_ ( ) : 農協年鑑 p.29
7. 中村静磨 (1958) : セメントコンクリート誌  
p.283
3. 吳旺根 (1965) : 土壤學, 富民文化社, 261 pp.
9. ポゾリス物産會社 (1954) : ポゾリス(セメント  
分散剤 コンクリート 減水剤) 15 pp.
10. 朴商朝 (1958) : 콘크리트의 좋은 混合法과 管  
理法, pp.23~6
11. Philip W.Manson and Dalton G. Miller(1950):  
Longtime Tests of Concrete and Mortars Ex  
posed to Sulfate Waters, Univ. of Minnesota,  
Agr. Experimental Station, p.71
2. Palmier, M(1951): Fly Ash-Pozzolanic Materi  
als of Great Usefulness, Jour. Concrete, Vol.  
59, No.6, pp.20~2
3. 朴天緒 (1969) : 新制土壤學, 鄭文社 268 pp.
4. Powers W.L.(1948) : Durability of Concrete  
Drain Pipe. Trans. Amer. Soci. of Agr. Engrs.,  
Vol.29, p.77
5. Portland Cement Association (1952) : Design  
and Control of Concrete Mixtures, 10th Edition,  
pp.8~15
6. Robert Herman Bogue(1947) : The Chemistry  
of Portland Cement, Reinold Publishing Coopera  
tion, p.572
7. Robert G.D. Steel and James H. Torrie(1960):  
Principles and Procedures of Statistics, Mc  
Graw-Hill Co.,
8. Roe, Harry B. and Ayres Quincy Clude(1954):  
Engineering for Agricultural Drainage, Mc  
Graw-Hill Book Co., Inc., 501 pp.
7. 商工部 (1969) : 商工統計年報(第2回) pp.137~8
80. Timms, A. G. and Grieb, W. E. (1951) : Use  
of Fly Ash in Concrete, Jour. Pub. Roads, Vol.29,  
No.6, pp.142
81. The Master Builders Company(1964) : Master  
Builders Product for Improving Concrete, 35 pp.
82. Terzaghi, R.D.(1949) : Concrete Deterioration  
Due to Carbonic Acid, Jour. Boston Civil Engrs.,  
Vol. 36, No.2, pp.136~52
83. Turk, L.M. and Miller, C.E(1954) : Funda  
mentals of Soil Science, John Wiley and Sons,  
Inc., 510p p.
84. Truog, Emill (1938) : Soil Acidity and Lin  
ing, Soil and Man, Year Book of Agriculture,  
U. S. Department of Agriculture, pp. 563~80
85. U. S. Department of The Interior Bureau of  
Reclamation (1955) : Concrete Manual, 6th  
Edition, Denver, Colorado, pp.10~11
86. Wenger E. C.(1958) : Concrete for Sewage  
Works, Jour. Amer. Concrete Institute, Vol.29,  
No.9, pp.733~8
87. William D. Hanford(1968) : Coating to Resist  
Acid and Aggressive Chemical Attack on Con  
crete, Amer. Soci. of Agr. Engrs., p.521
88. 吉田徳次郎 (1953) : 鐵筋 コンクリート 設計法,  
養賢堂, pp. 79~82
89. 伊木貞雄, 後英太郎 (1942) : セメント並びに  
コンクリート化學, 誠文堂, pp.331
90. 吉越盛次 (1955) : 混和材としてのフライイッ  
シューに関する研究, 日本土木學會論文集, 31號,  
pp.1~62
91. Y.M. Shawarbi(1954) : Soil Chemistry, John  
Wiley and Sons, Inc., 420 pp.
92. 渡邊, 中村, 鈴川, (1958) : セメント技術, Vo  
l.12, p.343

附 錄

表—1 0.1 規定濃度의 酸溶液을 調劑하는 計算

Reagent Item	HCl	HNO <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>
Density	1.18	1.42	1.83	1.69
Chemical purity(%)	35	72	95	85
Molecular weight(g)	36.47	63.02	98.08	98.00
1.0N solution(g/l)	36.47	63.02	98.08 ÷ 2 = 49.04	98 ÷ 3 = 32.67
0.1N solution (g/l)	3.647	6.302	4.904	3.267
Calculations	100g : 35g = $x : 3.647$ $x = 10.42(g)$	100g : 72g = $x : 6.302$ $x = 8.75(g)$	100g : 95g = $x : 4.904$ $x = 5.16(g)$	100g : 85g = $x : 3.267$ $x = 3.84(g)$
Requirements for one litter of 0.1N solution	Chemical reagent	8.83 (cc)	6.16 (cc)	2.82 (cc)
Requirements for 180 litters of 0.1N solution	Chemical reagent	$8.83 \times 180 = 1589$ (cc)	$6.16 \times 180 = 1109$ (cc)	$2.82 \times 180 = 508$ (cc)
				$2.27 \times 180 = 409$ (cc)

表—2 供試體가 露出된 2週間 酸溶液의 pH變化

Acid solution Item	HCl	HNO <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	비 Remark
Fresh solution	1.23 (1.0)	1.27 (1.0)	1.48 (1.45)	1.98 (1.45)	0.1N solutions
Old solution	5.08	4.52	4.47	4.88	
Difference	3.85	3.25	2.99	2.90	




Note : Each figure is the average value for 4 times of measurements and figures in the parenthesis refer to theoretical pH values.

表—3 0.1N 酸溶液의 酸度 pH に関する 計算

1. HCl and HNO <sub>3</sub> solutions ; by definition of pH value
$pH = \log \frac{1}{[H^+]} = -\log [H^+]$
$\therefore pH = -\log [H^+] = -\log (0.1) = -(-1) = 1$
2. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> solution ; $H_2SO_4 \rightleftharpoons H^+ + HSO_4^-$ $HSO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SO_4^{2-}$
The dissociation constant of HSO <sub>4</sub> is $K = \frac{[H^+][SO_4^{2-}]}{[HSO_4^-]} = 1.2 \times 10^{-2}$
If the degree of ionization of HSO <sub>4</sub> is $\alpha$ , $K = \frac{(\frac{1}{2}\alpha)(\frac{1}{2}\alpha)}{\frac{0.1}{2}(1-\alpha)} = 1.2 \times 10^{-2}$
solving for $\alpha$ in the above equation $\alpha = 0.384$
Hence, $[H^+] = \frac{0.1}{2} + \frac{0.1}{2}\alpha$ $= 0.05 + 0.05 \times 0.384 = 0.05192$

$$\therefore pH = -\log [H^+] = -\log (0.05192) = 1.284$$

3. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> solution ;



It is assumed that dissociations for the second and third hydrogen are so small comparing with that of the first hydrogen, that it may be ignored and

$$K_1 = \frac{[H^+][H_2PO_4^-]}{[H_3PO_4]} = 7.5 \times 10^{-8}$$

If the degree of ionization of H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> is  $\alpha$

$$K_1 = \frac{(\frac{0.1\alpha}{3})(\frac{0.1\alpha}{3})}{\frac{0.1}{3}(1-\alpha)} = 7.5 \times 10^{-8}$$

solving for in the above equation

$$\alpha = 0.075$$

$$\text{Hence, } [H^+] = \frac{0.1}{3} + \frac{0.1}{3}\alpha$$

$$= \frac{0.1}{3} + \frac{0.1}{3} \times 0.075 = 0.0355$$

$$\therefore pH = -\log [H^+] = -\log (0.0355) = 1.45$$